

وزارت معدن و فلزات

طرح تولید آلمینا از بیکست

ارزیابی ذخیره کانسارهای نواحی
سرفاریاب، قدرآباد و سرچاوه


کتابخانه راهنمایی و
اکتشافات معدنی کشور
۸۱۹۹۷

اسفند ۷۳

ساختمان شاره ۱: تهران ۱۴۳۵۶ میدان ونک، خیابان بزرگ، خیابان نبل،
کوچه دوازدهم، پلاک ۸ تلفن: ۰۲۶۴۲۲۶ - ۰۲۶۴۲۲۷ فاکس: ۰۲۶۴۲۲۷ - ۰۲۶۴۲۲۸
ساختمان شاره ۲: تهران ۱۹۱۹۹ میدان وظیفیان ملامدراخیابان پردیس
پلاک ۴۲ تلفن: ۰۲۶۵۱۱۲ - ۰۲۶۵۱۱۳ فاکس: ۰۲۶۵۱۵۶

صندوق پستی: ۱۵۱۱۵-۷۲۱ تلفن: ۰۲۲۴۲۱ IETC IR

مشاوران مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن



وزارت معدن و نیزات

طرح

تجهیز معدن واحد کارخانه تولید آلومینیا از بوكسیت

گزارش:

ارزیابی ذخیره کانسارهای بوكسیت نواحی سرفاریاب (دهدشت) /
حدرآباد (یزد) و سرچاوه (بوکان)

شماره گزارش: HEE 00-04 0	مرحله: نیایی
تحویل:	تبیه کنندگان (به ترتیب حروف الفبا):
ویرایش:	۱- محمد ددهمشگی ۲- کیامرث شیرخانی ۳- محمد جعفر صادقی پناه ۴- کریم خادلی ۵- میرک فلسفی ۶- امانا ملک محمدی ۷- غلامرضا منعم ۸- حسین یقینی
مدیر پژوه: (محمد جعفر صادقی پناه)	
سایر همکاران: تایپ: هشت رو دی - واسی ترسیم: فاضل - شیرویه	
شماره بایگانی: ۲۵۲۰۰۴۰۸	شرکت مهندسی و تکنولوژی ایتوک ایران
تاریخ: اسفند ماه ۱۳۷۳	I.E.T

نتایج


طرح تجییز معدن بوکسیت جاجرم و احداث کارخانه ۲۸۰۰۰ تنی آلوبینا بد منظور تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه، طی سالی‌ای اخیر اندام به پی‌جویی ر اکتشاف ذخایر بوکسیت در مناطق کشور شمده است. ذخایر اکتشاف شده بوکسیت توسط طرح فی الواقع بعضاً همان ذخایر اکتشاف شده قبلی بوده که توسط شرکتهای خارجی و یا ایرانی به طور مقدماتی شناسایی شده بودند. بررسیها و مطالعات منجر به شناخت و اکتشاف ذخایر بوکسیت در ناحیه البرز (ذخیره سیاهرودبار)، آذربایجان (ذخایر کانی شیشه و سرچاوه)، یزد (ذخایر چکچک، شمال یزد، صدرآباد، گدار زرد) زاگرس (ذخایر سرفاریاب)، آبکرم، کرمان و ... گردید.

با توجه به پراکندگی، کیفیت و کمیت متفاوت، شرایط ویژه هر یک از ذخایر فوق و به منظور اولویت‌بندی و مقایسه کمی و کیفی پتانسیل‌ها، بررسی و مطالعه آنها پس از ابلاغ کارفرمای محترم از تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۳ در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفت.

تیم کارشناسی شرکت‌پس از ۴ دوره بازدید از ذخایر ناحیه سرفاریاب، یزد، بوکان و آبکرم، جمع‌آوری مدارک منابع و بررسی ذخایر مذبور (جز سیاهرودبار و کرمان)، گزارشی تحت عنوان "بررسی مقدماتی ذخایر بوکسیت مناطق یزد، آبکرم، بوکان، سرفاریاب" در مهر ماه ۱۳۷۳ تهیه نمود.

در این گزارش بر اساس بررسیها و مطالعات مقدماتی از منابع موجود و با توجه به مشاهدات صحرایی ذخایر چکچک، شمال یزد و آبکرم به لحاظ شرایط مورفولوژی و امکان محدود استخراج به روش روباز و مفهای وضعیت کیفی ذخیره در اولویت‌پایین‌تر تشخیص داده شد و با تواافق کارفرمای محترم مقرر گردید که مطالعات مژروح در خصوص ذخایر ناحیه سرفاریاب، کانسار، صدرآباد و کانسار سرچاوه بوکان انجام شود. جهت انجام مطالعات مهندسی بر روی سه ذخیره بالا، شرح خدماتی در ۴ بند تهیه گردید که گزارش حاضر به بررسی خدمات مهندسی مطروحة در بندهای ۱ و ۲ شرح خدمات می‌پردازد.

MAP OF IRAN



موقعیت مناطق مورد مطالعه

۱- ذخیره سرفاریاب.

۲- ذخیره یزد.

۳- ذخیره بوکان.

۴- کارخانه جاجرم.

نگذشتا:

موضوع گزارش حاضر ارزیابی ذخایر کانسارهای بوکسیت نواحی سرفاریاب دهدشت، صدرآباد یزد و سرچاه بوكان و طرح نمونه نماینده جهت آزمایش در مقیاس Bench و ارائه طرح اکتشاف تکمیلی در ذخایر فوق است. گزارش حاضر در ۳ فصل بشرح زیر تهیه گردیده است.

فصل اول - ذخایر بوکسیت ناحیه سرفاریاب:

در خصوص ذخایر بوکسیت این ناحیه پس از بررسی مطالعات قبلی انجام شده توسط شرکت Strojexport، ذخایر بوکسیت دار ۳ ناحیه از این منطقه شامل مندان (۱۵ عدی و برونزد)، ناحیه کوه سیاه (یک عدی)، ناحیه تاقدیسی دولف (۳ عدی) از نظر کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفت. بزر اسام محاسبات به عمل آمده ذخیره ای بالغ بر ۳۵۰،۰۰۰ تن برای عدیهای فوق در واحدهای پوشیده و برونزدها با کیفیت زیر:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \% 55/21$$

$$\text{SiO}_2 = \% 6/25$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \% 12/94$$

$$\text{TiO}_2 = \% 2/27$$

$$\text{LoI} = \% 15/51$$

$$\text{CaO} = \% 4/20$$

برآورده شد در خصوص طرح نمونه نماینده پس از بررسی مفصل اسناد و مدارک موجود و ارزیابی کمی و کیفی ذخیره، طرح نمونه نماینده دو ناحیه عدیهای ذخیره مندان و عدی ۱۵۶ واقع در یال شمالی کوه سیاه با توجه به کمیت قابل ملاحظه آنها بشرح زیر محاسبه و پیشنهاد گردیده است.

متوجه کیفی ذخایر بوکسیت مندان:

Al2O3	SiO2	Fe2O3	TiO2	CaO	LoI
%	%	%	%	%	%
۵۶/۴۵	۶/۸۴	۱۴/۱۵	۲/۴۷	۳/۲۱	۱۴/۳۷

متوجه کیفی نمونه ذخایر بوکسیت مندان:

Al2O3	SiO2	Fe2O3	TiO2	CaO	LoI
%	%	%	%	%	%
۵۷/۱۳	۶/۶۰	۱۶/۷۳	۲/۵۶	۲/۳۲	۱۷/۷۴

متوجه کیفی عدسی ۱۰۶ :

Al2O3	SiO2	Fe2O3	TiO2	CaO	LoI
%	%	%	%	%	%
۵۲/۲	۵/۵۷	۱۶/۶۳	۱/۹۴	۷/۵۵	۱۷/۹۸

متوجه کیفی نمونه نماینده :

Al2O3	SiO2	Fe2O3	TiO2	CaO	LoI
%	%	%	%	%	%
۵۱/۹۸	۵/۵۰	۱۲/۶۸	۱/۹۴	۷/۵۵	۱۷/۹۸

دستور العمل تهیه نمونه نماینده، تعداد نمونه مورد نیاز جهت آزمایشات مینرالوژی، شیمیایی، وزن مخصوص و معملا در گزارش آورده شده است.
 حفر ۴ حلقه چاهک اکتشافی و یک ترانشه جهت تکمیل اکتشافات و تبیه نمونه نماینده در ذخایر مندان و ۲ حلقه گمانه در عدسی ۱۰۶ جهت بررسی کیفیت عدسی در عمق پیشنهاد شده است.

فصل دوم - کانسار برکسیت صدرآباد:

موضوع فصل دوم تراش حاضر ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدرآباد واقع در ۱۰۰ کیلومتری غرب شهرستان یزد است. در این کانسار میزان ذخیره عدسینا و برونزها به عنوان بخش سطحی بالغ بر ۸۵۰۰ تن با محتوای آلومینا ۴۶٪ و سیلیس ۷٪ و بخش نهفته در زیر سازند نایبند شمشک که توسط ۱۷۲ حلقه گمانه با دستگاه واگن دریل اکتشاف شده است به روش زمین‌آمار بالغ بر ۱/۸ میلیون تن با محتوای آلومینا ۴۲٪ و سیلیس ۳۱٪ بدون اعمال ضیار حد مشخص گردیده است. با بلوک‌بندی کانسار به ابعاد ۲۵ × ۲۵ متر میزان ذخیره قابل استحصال مشخص و منحنی‌پای تنش اضطراری ترسیم کردیده است. تغییرات میانگین کیفی کانسار صدرآباد با اعمال عیارهای مختلف حد سیلیس و آلومینا، بر اساس داده‌ها برگرفته از نمونه‌های ۵ چاهک اکتسانی ترسیم و بر اساس آن ۲ نمونه محتمل استخراج در این کانسار مشخص گردیده است.

جهت تعیین کمیت و کیفیت نمونه‌های نماینده کارهای قبلی انجام شده بر این کانسار اکزارش شرکت Amdel مورد بازبینی قرار گرفت و بر اساس نتایج محاسبات ارزیابی ذخیره، بررسی کیفی کانسک بوکسیت و روند تغییرات عیار متوسط (Head grade) بر اساس عیارهای مختلف (Cutoff grade) ۳ آلترناتیو جهت تهیه نمونه ترکیبی (Composite Sample) برای تستهای انحلال سیلیس‌زادایی اولیه، آزمایش ترسیم و غیره مشخص گردید. کیفیت ۳ نمونه ترکیبی بشرح زیر است:

نمونه با کیفیت پایین (بدون اعمال عیار حد).

$$\text{AL2O}_3 = 47/43 \text{ متوسط}$$

$$\text{SiO}_2 = 9/21 \text{ متوسط}$$

نمونه با کیفیت متوسط (با اعمال حد ۴۰٪ آلومینا و ۱۵٪ سیلیس)

$$\text{AL2O}_3 = 49/09 \text{ متوسط}$$

$$\text{SiO}_2 = 2/85 \text{ متوسط}$$

ارزیابی ذخیره کانسارهای

سرشاریاب، سرآباد و سرچاوه

نمونه با کیفیت سالا (با اعمال عیار حد ۶۶٪ آلومینا و ۸٪ سیلیس) متوسط
 $\text{Al}2\text{O}_3 = ۵۵٪ / ۳۵$

$\text{SiO}_2 = ۶٪ / ۶۶$ متوسط

به لحاظ کمبود اطلاعات اکتشافی و مرکز بودن آنها در بخش جنوبی کانسار جهت مشخص کردن تغییرات مینرالوژی و کیفیت شیمیایی کانسار، این مهندسین مشاور علاوه بر ۵ چاهک قبلی حفر ۶ حلقه چاهک اکتشافی را در نقاط مناسب در نظر گرفته است که جزئیات نحوه بررسی و انتخاب به طور مفصل در گزارش درج گردیده است.

فصل سوم - کانسار سرچاوه:

در این فصل کانسار سرچاوه به عنوان یکی از ذخایر بوکسیت پشتیبان معدن جاجرم واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان بوکان جهت خوارکدهی به کارخانه آلومینا مورد بررسی قرار گرفت.

کارهای اکتشافی انجام شده در این کانسار بالغ بر ۱۰۰ ترانشه است که اطلاعات کیفی آنها موجود نیباشد. بر اساس اطلاعات فوق محاسبه ذخیره کانسار تا عمق ۶ متر در راستای خط بزرگترین شیب پس از بلوك بشندی کانسار به ۱۸ بلوك برای دو افق بوکسیت و با استفاده از نقشه ۱:۵۰۰۰ زمین‌شناسی موجود و با کمک نرم‌افزار GDM به روش پلیگون انجام گردید. در ارزیابی ذخیره این کانسار سه گزینه مورد نظر قرار گرفت.

گزینه اول: محاسبه ذخیره کانسار با اختلاط کلیه زوئهای بوکسیتی اعم از سخت، نیمه‌سخت و شیلی

گزینه دوم: اعمال تیوار حد ۳۸٪ آلومینا و محاسبه ذخیره.

گزینه سوم: اعمال عیار حد ۴۰٪ آلومینا و محاسبه ذخیره.

برای هر یک از گزینه‌های فوق عیارهای حد از ۲۸٪ تا ۴۶٪ جهت تعیین ذخیره قابل استحصال (Recoverable Reserve) اعمال و نتایج کار بصورت مذکونی‌های تناظر عیار مشخص گردید. بر این اساس ۳ تیپ ذخیره با کیفیت پایین، متوسط، بالا بشرح زیر محاسبه شد:

اوزیابی ذخیره کهنسارهای

نمودار این سایت، نمودار آبادان و نمودار

ذخیره با کیفیت پایین بدون اعمال عیار حد و اختلاط کلیه زوئیتی بوکسیتی:

$$\text{SiO}_2 = 3/65 \quad (\text{MT})$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 42/3 \quad (\%)$$

$$\text{SiO}_2 = 10/89 \quad (\%)$$

ذخیره با کیفیت متوسط با اعمال عیار حد $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 40$

$$\text{SiO}_2 = 1/84 \quad (\text{MT})$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 48/13 \quad (\%)$$

$$\text{SiO}_2 = 8/07 \quad (\%)$$

ذخیره با کیفیت بالا با اعمال عیار حد $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 46$

$$\text{SiO}_2 = 1/17 \quad (\text{MT})$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 50/90 \quad (\%)$$

$$\text{SiO}_2 = 2/61 \quad (\%)$$

به لحاظ کیفیت پایین گزینه اول، در طرح نمونه نماینده ۲ حالت یکی تهیه نمونه نماینده با احتساب استخراج انتخابی با اعمال عیار حد $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 40$ آلومینا و دیگری برای استخراج انتخابی با اعمال عیار حد $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 46$ آلومینا برداشت، جانمایی و موقعیت نمونه‌ها، کلیه آزمایشات مورد نیاز در گزارش آورده شده است. متوسط کیفی دو نمونه ترکیبی (Composite Sample) مورد نظر که در واقع معرف کیفیت ذخیره در گزینه دوم و سوم می‌باشد بشرح زیر محاسبه شده است.

کیفیت نمونه نماینده برای گزینه دوم:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 48/7 \quad (\%)$$

$$\text{SiO}_2 = 2/90 \quad (\%)$$

کیفیت نمونه نماینده برای گزینه سوم:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 50/72 \text{ (%)}$$

$$\text{SiO}_2 = 2/43 \text{ (%)}$$

کیفیت، ضخامت ظاهری، مرز گسترش در افق تا محدوده ۴۰، ۲۵ و ۶۰ متر در راستای خط بزرگترین شیب و محدوده هر یک از بلوکهای ۱۸ گانه کانسار سرچاوه در ۱۲ شکل با استفاده از نرم افزار GDM و CAD مشخص و در گزارش آورده شده است.

در بخش پایانی این فصل موقعیت و نوع کارهای اکتشافی مورد نیاز در خصوص تکمیل اطلاعات اکتشافی در کانسار سرچاوه مشخص شده است.

روشن است که بتحمیم نهایی در خصوص استخراج از ذخایر فوق منوط به انجام اکتشافات تکمیلی، آزمایشات انحلال در مقیاس آزمایشگاهی Lab Scale و مقیاس Bench و مشخص شدن واکنش سنگ بوکسیت ذخایر مورد بررسی در عملیات خردایش، سیلیس زدایی، انحلال و مرحله ترسیب است. جمع آوری کلیه اطلاعات فوق همراه با مطالعات فنی اقتصادی کانسارها و مطالعه عملکرد توامان این مجموعه با بوکسیت استخراجی از کانسار جاجرم در فرآیند تولید آلومینا به عنوان یک مجموعه در ارتباط با هم میتواند در آینده داده های لازم جهت پاسخ به این سوال که از هر یک از ذخایر فوق چه مقدار بوکسیت با چه کیفیت و تا چه عمق استخراج کنیم را مشخص نماید.

فصل اول

ذخایر بوکسیت ناحیه

سرفاریاب

فهرست مطالب

مقدمه

عنوان

۱-۱	۱-۱-۱- کلیات
۱-۱	۱-۱-۱-۱- مدارک و منابع موجود
۲-۱	۱-۱-۱-۲- عوامل زیربنایی
۵-۱	۲-۱-۱- زمین‌شناسی کانسار سرفاریاب
۵-۱	۲-۱-۲-۱- سازند سروک (کمر پایین)
۷-۱	۲-۱-۲-۲- بوكسيت (ماده معدنی)
۱۰-۱	۲-۱-۳- سازند ایلام (کمر بالا)
۱۰-۱	۴-۱-۱- سازند گورپی
۱۱-۱	۴-۲-۱- سازند پابده
۱۱-۱	۶-۲-۱- سازند آسماری
۱۲-۱	۷-۲-۱- نهشته‌های کواترنر
۱۳-۱	۳-۱- ارزیابی ذخیره بوكسیت‌های ناحیه سرفاریاب
۱۳-۱	۱-۳-۱- کلیات
۱۳-۱	۲-۳-۱- ذخیره ناحیه مندان
۱۶-۱	۱-۲-۳-۱- بررسی کیفی عدسیهای بوكسیت‌دار ناحیه مندان
۳۹-۱	۲-۲-۳-۱- بررسی کیفی ذخیره عدسیهای مندان
۴۷-۱	۳-۳-۱- ذخایر ناحیه تاقدیس کوه سیاه
۵۰-۱	۴-۳-۱- ذخایر ناحیه تاقدیس دولف
۵۴-۱	۵-۳-۱- محاسبه کل ذخایر اکتشاف شده ناحیه سرفاریاب

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۵۶-۱	۱-۴-۱- بررسی و انتخاب نمونه نماینده
۵۶-۱	۱-۴-۱- بررسی مطالعات قبلی
۵۸-۱	۲-۴-۱- برآورد حجم و نوع کارهای اکتشافی مورد نیاز جهت تهیه نمونه Bench
۱۰۶ و لیز	
۷۳-۱	۱-۵-۱- آنالیز شیمیایی عناصر اصلی
۷۳-۱	۲-۵-۱- آنالیز شیمیایی عناصر فرعی
۷۳-۱	۳-۵-۱- آنالیز شیمیایی عناصر کمیاب
۷۴-۱	۴-۵-۱- کانی‌شناسی
۷۵-۱	۵-۵-۱- وزن مخصوص
۷۵-۱	۶-۵-۱- آزمایش تکنولوژی

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۱۴-۱	جدول ۱-۱- کارهای اکتشافی در ذخایر بوکسیت مندان
۱۷-۱	جدول ۱-۲- ارزیابی میزان ذخیره درجا در ناحیه مندان
۲۱-۱	جدول ۱-۳- پارامترهای آماری عناصر در عدسی ۳۶
۳۰-۱	جدول ۱-۴- پارامترهای آماری عناصر در عدسی ۸۰
۳۲-۱	جدول ۱-۵- پارامترهای آماری عناصر در عدسی ۸۴
۳۸-۱	جدول ۱-۶- پارامترهای آماری عناصر در عدسی ۸۵
۴۹-۱	جدول ۱-۷- پارامترهای آماری عناصر در عدسی ۴۴
۴۰-۱	جدول ۱-۸- برآورد میانگین Al2O3 در ذخایر بوکسیت مندان
۴۱-۱	جدول ۱-۹- برآورد میانگین SiO2 در ذخایر بوکسیت مندان
۴۲-۱	جدول ۱-۱۰- برآورد میانگین Fe2O3 در ذخایر بوکسیت مندان
۴۳-۱	جدول ۱-۱۱- برآورد میانگین TiO2 در ذخایر بوکسیت مندان
۴۴-۱	جدول ۱-۱۲- برآورد میانگین LOI در ذخایر بوکسیت مندان
۴۵-۱	جدول ۱-۱۳- برآورد میانگین CaO در ذخایر بوکسیت مندان
۵۵-۱	جدول ۱-۱۴- ارزیابی ذخیره درجا ذخایر بوکسیت ناحیه سرفاریاپ
۷۰-۱	جدول ۱-۱۵- کارهای اکتشافی پیشنهادی جهت تهیه نمونه نماینده ناحیه مندان

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

۸-۱	شکل ۱-۱- رخساره‌های بوکسیت
۱۹-۱	شکل ۲-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۳۶
۲۴-۱	شکل ۳-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۳۵
۲۵-۱	شکل ۴-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۳۵
۲۲-۱	شکل ۵-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۰
۲۸-۱	شکل ۶-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۰
۲۹-۱	شکل ۷-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۰
۳۱-۱	شکل ۸-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۸
۳۲-۱	شکل ۹-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۸ و ۸۹
۳۴-۱	شکل ۱۰-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۲
۳۷-۱	شکل ۱۱-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸۵
۴۹-۱	شکل ۱۲-۱- مقطع زمین‌شناسی عدسی ۱۰۶
۶۱-۱	شکل ۱۳-۱- گزینه‌های مختلف برای نمونه‌برداری سیستماتیک

فهرست نقشه‌ها

عنوان

صفحه

۳-۱	نقشه ۱-۱- موقعیت جغرافیائی ذخایر حوضه سفاریاب
۶-۱	نقشه ۲-۱- واحدهای زمین ساختی - رسوبی ایران
۶۳-۱	نقشه ۳-۱- جانمایی گمانه‌های پیشنهادی در عدسی ۸۰
۶۵-۱	نقشه ۴-۱- جانمایی گمانه‌های پیشنهادی در عدسی ۸۸
۶۶-۱	نقشه ۵-۱- جانمایی گمانه‌های پیشنهادی در عدسی ۸۷
۶۷-۱	نقشه ۶-۱- جانمایی گمانه‌های پیشنهادی در عدسی ۳۵
۶۹-۱	نقشه ۷-۱- جانمایی گمانه‌های پیشنهادی در عدسی ۴۶

فهرست صمایم

عنوان

نقشه زمین‌شناسی ناحیه مندان به شماره ۰-۰۱۰ ۰-۰۲ HEE (مقیاس ۱:۲۰۰۰)

۱-۱- کلیات:

۱-۱-۱- منابع و مدارک موجود:

بوکسیت‌های کرتاسه ناحیه سرفاریاب نسبت به سایر مناطق بوکسیت‌دار دیگر بیشتر مورد توجه و مطالعه کارشناسان قرار گرفته است. گزارشها و اطلاعات در دست مربوط به این ناحیه عبارتند از:

- 1- Iran Bauxite - Samimi namin - 1972
- 2- Preliminary Report on Photogeological evalution of Zagros mountains area - Strojexport - 1978.
- 3- Iran Cretaceous Bauxites - Sar - E - Fariab area - Summary of the final report - storjexport - 1979.
- 4- Supplement of final report - Iran Cretaceous Bauxite - Sar - E - Fariab area - Strojexport - 1980.
- 5- Progress report - Strojexport - 1983.
- 6- Cretaceous Bauxite of the Zagross mountains Iran - report of activities - 1980 - 1984 - Strojexport - 1984.
- 7- List of observation points - Strojexport - 1983.

گزارش‌های مذبور بجز گزارش اول حاصل مطالعات و کارهای اکتشافی سیستماتیک توسط کارشناسان چک طی سالهای ۱۹۷۸-۱۹۸۴ است. قابل ذکر است که نقشه و فمایم همراه گزارش‌های مذبور و همچنین گزارش نهائی کارشناسان چک در دسترس نیست. در مطالعات مذبور تعداد بالغ بر ۱۲۹ توده معدنی شناسائی شده و تعداد دیگر توسط کارشناسان طرح بوکسیت نیز اکتشاف شده ولی با توجه به پراکندگی این توده‌ها و نداشتن اطلاعات کافی و ... در این مرحله از مطالعات این مهندسین مشاور فقط از توده‌های بوکسیتی ناحیه مندان و چند

عدسی دیگر که از نظر شرایط دسترسی به کانسار، اطلاعات اکتشافی جهت ارزیابی ذخیره، امکان استخراج روبرو باز در اولویت قرار داشته‌اند را مورد بررسی قرار داده است که بر این اساس تعداد ۱۹ توده عدسی مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است.

۱-۱-۲- عوامل زیربنایی (موقعیت جغرافیائی، راههای ارتباطی، آب و هوا و ...)

وضعیت و عوامل زیربنایی منطقه به طور فشرده بشرح زیر است:

ذخیره سرفاریاب در جنوب غرب ایران (نقشه ۱-۱)، در یک نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ به شماره ۶۱۵۱۱ و نام تیرابگون قرار دارد. دسترسی به ناحیه مذبور با استفاده از جاده فرعی درجه ۲ باشد - دهدهشت است که در حدود ۲۰ کیلومتری، جاده فرعی خاکی و کوهستانی از تنگه پیرزال عبور می‌کند و به منطقه مورد نظر دسترسی دارد. دسترسی به جاده باشد - دهشت از شهرهای یاسوج، شیراز و اهواز - بهبهان امکان‌پذیر است. فاصله مستقیم محدوده مورد مطالعه نسبت به شهر بهبهان حدود ۲۰ کیلومتر است و فاصله زمینی محدوده تا جاجرم ۱۴۰۰ کیلومتر محاسبه شده است.

نزدیکترین خط راه آهن به ناحیه مورد مطالعه از اهواز عبور می‌کند. مختصات جغرافیائی ناحیه عبارت است از:

شرقی ۵۰ ۴۵ - ۵۱ ۰۰


شمالی ۳۰ ۴۵ - ۳۱ ۰۰

مختصات جغرافیائی توده‌های معدنی ناحیه مندان عبارت است از:

شرقی ۵۰ ۴۶ - ۵۰ ۴۷ ۲۰

شمالی ۳۰ ۵۱ ۴۵ - ۳۰ ۵۳

ناحیه مذبور در مرز بین دو استان خوزستان و کهکیلویه واقع است و دارای



نقشه ۱-۱- موقعیت جغرافیایی کانسار سرفاریاب



محدوده مورد مطالعه

آب و هوای سود و سخت همراه با بارش برف در زمستان می‌باشد. رشته کوه نیل با ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ متر از سطح دریا، بالاترین ارتفاع منطقه است و ارتفاع متوسط ناحیه مندان حدود ۱۴۶۰ متر است. وجود جاده‌های خاکی و کوهستانی دسترسی به اکثر توده‌های معدنی را ممکن می‌سازد. روستای سرفاریاب بزرگترین مرکز جمعیت این منطقه همراه با روستای مندان، عزیزی بالا و ... در نقشه توپوگرافی مذبور واقعند، که تمامی آنها از نظر آب، برق تامین هستند.

از نظر زمین ویخت‌شناسی، منطقه مورد مطالعه در رشته‌کوه‌های زاگرس در جنوب غرب کوه نیل قرار دارد.

از خصوصیات بارز رشته‌کوه‌های زاگرس داشتن تاقدیس‌های دراز و کشیده با دوند شمال غرب - جنوب شرق و میل دو طرفه (Double Plunge) است. کوه نیل نمونه تیپیک این مورفولوژی در ناحیه می‌باشد. تاقدیس‌های مذبور دارای شکل پشت نهنگی (Wall Back morphology) می‌باشد.

توده‌های معدنی ناحیه مندان اغلب بصورت رخنمون عاری از روباره در دامنه‌ای با شب توپوگرافی نسبتاً ملایم به طرف جنوب غرب قرار دارند.

۱-۴-زمین‌شناسی کانسار سرفاریاب:

محدوده مورد مطالعه از نظر زونهای ساختاری در زون زاگرس بخش زاگرس چین‌خورده واقع است (نقشه ۲-۱).


یکی از خصوصیات مهم این زون این است که از دوره اوردووپسین تا عهد حاضر هیچگونه فعالیت آتششانی در آن وجود نداشته است. (در گنبدهای نمکی مقداری سنگهای نفوذی از نوع دیاباز دیده می‌شود که سن آنها اواخر پرکامبرین است).

به طور کلی زمین‌شناسی کانسار سرفاریاب از ۲ واحد عمدۀ تشکیل می‌شود که از قدیم به جدید عبارتند از: سازند سروک (کمر پائین)، بوکسیت (ماده معدنی)، سازند ایلام (کمر بالا)، سازندهای کورپی، پابده و آسماری و نیشته‌های کواترنر و عهد حاضر است (به عنوان روباره) که با توجه به اطلاعات موجود بشرح آنها می‌پردازم:

۱-۲-۱- سازند سروک (کمر پائین):

سازند سروک از آهک دانه‌ریز و آهک مارنی (رخساره کم عمق) با لایه‌بندی مشخص به رنگ خاکستری روشن تا سفید مایل به خاکستری و زرد مایل به قهوه‌ای روشن تشکیل یافته است. لایه‌ها بصورت مفحات نازک در بخش‌های بالائی سازند مزبور و در بخش‌های زیرین ضخامت آنها افزایش می‌یابد. به نحوی که بصورت موضعی توده‌ای می‌شود. آهک هوازده و دارای حفرات کوچک و بزرگ عمدتاً در امتداد درزها به وسیله کلسیت پر شده‌اند.

لایه‌های بخش بالائی سازند سروک که نزدیک همبُری آن با سازند ایلام پوشیده نشده است به وسیله آثار مواد آهنی باقیمانده پس از فرسایش بوکسیت پوشیده می‌باشد. این آثار بصورت کنکرسیونهای آهنی - سیلیسی با پهناهی حدود ۴۰ سانتیمتر روی سطح لایه‌بندی مزبور پراکنده‌اند و در امتداد درزهای تمرکز



	"Coloured Melange" zone		Gorgan-Rasht
	Helmand block		Alborz - Azarbayjan
	Arabian platform		Binalud Zone
	Hezar Masjed - Koppeh Dagh		Central Iran
	Folded Zagros		Lut block
	High Zagros		Nehbandan - Khash
	Khoy - Mahabad		Makran
	Esfandagheh - Marivan		Depressions
	Turan plate		

Tectono-Sedimentary provinces of Iran

نقشه ۱-۲- محدوده مورد مطالعه

بیشتری یافته‌اند. در حوالی آبراهه‌ها آهکها به دلیل هوازدگی و سیلیسی شدن بیشتر دارای رنگ صورتی، زرد یا سبز روشن می‌باشد. آهکهای سازند سروک علاوه بر پدیده کارست در نواحی افقی و شبیه ملایم نیز بصورت (Sinkholes) نیز یافت می‌شود.

لایه‌های سازند سروک نزدیک همپری با سازند ایلام هوازده است و دارای رنگ قرمز می‌باشد. ضخامت سازند سروک متغیر بین ۵۳۰ - ۱۱۲۵ متر که در ناحیه مورد مطالعه بیش از ۵۰۰ متر گزارش شده است. سن این سازند کرتاسه بالائی است.


۴-۲-۴- بوكسيت (ماده معدنی) :

در ناحیه سرفاریاب حدود ۱۲۹ توده معدنی است و اخیراً تعداد دیگری علاوه بر عدسه‌های مزبور بوسیله کارشناسان طرح بوكسيت اکتشاف و گزارش شده است. موقعیت این توده‌های معدنی در بین سازند سروک و ایلام است. توده‌های بوكسيتی بصورت عدسی شکل در حفرات کارستی کم‌عمق آهک‌های کمر پائین (سازند سروک) تشکیل یافته‌اند. اغلب سطوح فرسایش مزبور نسبتاً هموار و مسطح و به ندرت دارای شبیه تند می‌باشد. اکثر بوكسيتها دارای شکل عدسی هستند و از یک هسته مرکزی سخت و دراز و کشیده به رنگ تیره پیزولیتدار است تشکیل شده‌اند. حاشیه آنها بصورت نرم و شیلی به رنگ روشنتر است (شکل ۱-۱).

در برخی عدسه‌ها بوكسيتهای رنگ تیره مزبور وجود ندارد و فقط بوكسيت پیزولیتدار درشت به ونگ قرمز وجود دارد که بتدریج رنگ آن به صورتی، زرد، سبز، خاکستری روشن و سفید تبدیل می‌شود.

به طور کلی ابعاد عدسه‌های بوكسيت کوچک بوده و معمولاً طول رخنمونها متغیر بین ۰ تا ۲۱۶ متر و ضخامت آن بین ۰ تا ۷ متر می‌باشد.

Sketch of bauxite location on the Sarvak - Ilam contact in the NE flank of Kuh-e-Hil anticline, vertical section



از نظر نحوه تشکیل بوکسیتهای این منطقه چنین به نظر می‌رسد که رسوبات رسی محیط نریتیک (کم عمق) با آبهای شیرین تحت شرایط مناسب محیطی و آب و هوایی به لاتریت و در نهایت بوکسیت تبدیل شده‌اند. میزان بوکسیتی شدن رسوبات مذبور مستقیماً ارتباط با شدت شستشو (Leaching) رسوبات مذبور به وسیله آبهای گرم حاصل نزولات جوی در شرایط آب و هوای استواشی (Climate Tropical) بوده است.

از سوی دیگر توده‌های بوکسیتی مذبور پس از تشکیل در چند مرحله در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند که مرحله اول فرسایش آنها پس از تشکیل بوکسیت و قبل از تشکیل رسوبات سازند ایلام است که به نظر می‌رسد این فاز فرسایش بسیار شدید بوده است و پس از این فاز فرسایشی و تشکیل رسوبات سازندهای ایلام، کورپی، پابده، آسماری و نهشته‌های جوانتر توده‌های بوکسیتی همراه با واحدهای مذبور تحت تاثیر رخدادهای تکتونیکی جوان (آلپی) قرار گرفته و منجر به چین‌خوردگی رسوبات مذبور شده است. در اثر رخداد مذبور Altrihydrate (ژیپسیت، هیدرا ارژیلیت) به مونوهیدرات (بوهیمت و دیاسپور) تبدیل شده‌اند. البته مونوهیدرات‌ها نیز می‌توانند از ابتدا به عنوان کانی اولیه بوکسیت تشکیل یافته باشند. دومین مرحله فرسایشی بوکسیت که تا کنون به پایان نرسیده است منجر به از بین رفتن صدها متر رسوبات پوششی (Over Burden Beds) و حتی قطع نمودن توده‌های بوکسیتی و رسیدن به سطح فرسایشی (کارستی) کمر پاشین می‌باشد. در برخی نقاط سازند سروک عریان (بدون پوشش رسوبی) و به دلیل سختی و مقاومت توده‌های بوکسیت به صورت تپه‌های کوچک و برجسته بر روی آنها دیده می‌شود.

طبق مطالعات تفصیلی توسط شرکت Strojexport در ناحیه مندان و بر اساس گزارشات شرکت مذبور بیش از ۸۵٪ توده‌های بوکسیت در اثر عملکرد فرسایش در منطقه از بین رفته‌اند.

کانی مولد آلمینا در بوکسیتهای این ناحیه از نوع موно هیدراته، (بوهمیت تا بوهمیت کائولینیت) میباشد. عموما این نوع بوکسیتها در گروه بوکسیتهای کارستی نواحی ژئوسینکلینال طبقه بندی میشوند. (V.A.Tenyakov-1978)

۳-۲-۱- سازند ایلام (کمر بالا):

قاعده سازند ایلام از آهکهای با ضخامت ۲ - ۳ متر و رنگ خاکستری تشکیل یافته که مستقیما روی سطح ناهموار (فرسایشی) سازند سروک قرار دارد. گاه این بخش بصورت ماسه سنگ آهکی نیز میباشد. این آهکها یا ماسه سنگهای قاعده ای به وسیله مجموعه لایه های آهک نودولدار با ضخامت متغیر بین نیم متر تا ۱۵ متر میباشد. روی لایه های مزبور (بخشیای بالائی) نیز به وسیله لایه های ضخیم تا توده ای آهک و آهک مارنی دانه ریز به رنگ خاکستری روش و زرد مایل به خاکستری تیره میباشد. سازند ایلام نیز مانند سازند سروک دارای کلوخه های آهنی - سیلیس با اندازه ۱ سانتیمتر است ولی تراکم آنها کمتر نسبت به سازند سروک میباشد. آهکها حاوی بقاوی آمونیت در اندازه ۰ - ۱۰ سانتیمتر و قطعات مرجان با اندازه تا ۱۵ سانتیمتر میباشد. فسیلهای درشت (ماکرو) موجود در این سازند معمولاً لیمونیتی شده و دارای رنگ زرد کمرنگ است. ضخامت این سازند حدود ۱۵۰ متر و در ناحیه مورد مطالعه ضخامت آن نیز ۵۰ متر - ۸۰ متر متغیر میباشد. در برخی نقاط مانند بخش جنوب شرقی کوه سیاه ضخامت این سازند نزدیک صفر میرسد. تا پیوستگی بین سازند ایلام و سروک بسیار کم و محدود و گاه بصورت پیوسته میباشد.

۴-۲-۱- سازند گوری:

این سازند از تناوب مارن سنگ تا آهک مارنی سخت به رنگ خاکستری مایل به سبز روش تا سفید با مارن خاکستری و نرم میباشد. این مارنهای

نازک لایه و بمورت موافقی دارای شکل قطعات کله‌قندی هستند.

وجود تناب و لایه‌های سخت و نرم موجب ایجاد مورفولوژی شیاری یا پله‌کانی در سطح رخنمون این سازند می‌باشد. همبری این سازند با سازند ایلام بسیار متناوب و مشخص است. ضخامت این سازند متغیر بین ۱۲۰ - ۱۸۰ متر است.

۵-۲-۱- سازند پایده:

شروع تشکیل سازند پایده پس از یک وقفه رسوب‌گذاری (Hiatus) کوتاه در زمان بین کرتاسه بالایی و پالئوسن می‌باشد. قاعده این سازند از آهک مارنی نازک لایه همراه مخلوطی از گلوكونیت و فسفات با ضخامت ۶ - ۱۰ متر است.

این سازند به لحاظ داشتن رنگ خاکستری مایل به بنفش و قهوه‌ای به راحتی قابل تشخیص است. و به همین علت نام شیوه‌های بنفش با این سازند نیز گفته می‌شود. بر روی بخش زیرین سازند پایده، مزبور (شیل بنفش)، آهک و شیل آهکی به رنگ خاکستری مایل به آبی همراه با مخلوطی از فسفات قرار دارد که روی این واحد نیز به وسیله مارن سنگ و مارن به رنگ خاکستری مایل به آبی پوشیده می‌شود. در کل سازند افقهایی از مارن سنگ به رنگ زرد مایل به خاکستری روشن و آهک مارنی نازک لایه نودولدار وجود دارد. ضخامت کل سازند پایده در ناحیه مورد مطالعه در حدود ۵۰۰ - ۶۰۰ متر گزارش شده است.

۶-۲-۱- سازند آسماری:

سازند آسماری از آهک سخت و مقاوم و معمولاً ضخیم لایه به رنگ کرم و زرد تشکیل یافته است. لایه‌های آهکی دارای حفرات ناشی از انحلال و خلل و فرج فراوان می‌باشد. اغلب چشم‌های آب منطقه مستقیماً در این سازند یا

سازند پابده یا همبری این دو سازند قرار دارد. سازند دارای خصوصیات مورفولوژی ویژه است از جمله میتوان به دیوارهای قائم بخش زیرین آن که بر روی سنگهای نرم سازند پابده و همچنین بخش میانی این سازند اغلب بصورت ۳ پله مشخص، اشاره نمود.

۱-۲-۲- نهشته‌های کواترنر:

نهشته‌های کواترنر اغلب از مواد منفلک، درشت (در حدود ۱۵ سانتیمتر) و جور نشده (Unsorted) تشکیل یافته است. نهشته‌های مذبور بصورت مخروط واریزه که اغلب در دامنه‌های پر شیب لایه‌های آهکی سازند ایلام، به علت لغزش و ریزش لایه‌های آهکی و حتی در عدسیهای بوکسیت وجود دارد و همچنین رسوبات بستر مسیلهای رودخانه‌ها می‌باشد.

۱-۳-۱- ارزیابی ذخیره بوکسیت‌های ناحیه سرفاریاب:

۱-۳-۱- کلیات:

طبق اطلاعات موجود بالغ بر ۱۲۹ عدسی بوکسیت در همبری رسوبات سروک و ایلام توسط شرکت Strojexport و کارشناسان ایرانی شناسایی و اکتشاف شده است.

عدسیهای مذکور در کل در ۴ ناحیه مطابق نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ موجود قرار دارند.

- ناحیه مندان

- شمال کوه (تاقدیس) سیاه

- یال شمالی کوه نیل

- یال شمالی و جنوبی تاقدیس دولف

از ۴ ناحیه بوکسیت‌دار فوق، ذخایر بوکسیت‌دار واقع در یال شمالی تاقدیس نیل به دلیل وضعیت مورفولوژی نامناسب، افزایش و شیب تند، دوری راه و پراکندگی در این مرحله از مطالعات با توافق کارفرمای محترم مورد بورسی قرار نگرفته است.

۱-۳-۲- ذخایر ناحیه مندان:

در این ناحیه تعداد ۱۵ عدسی بوکسیت اکتشاف شده است که بجز ۵ عدسی که بخش در زیر سازند ایلام قرار دارند بقیه عدسیها تماماً رخنمون داشته و به نظر میدسد که بخش زیادی از بوکسیت حین فرسایش از دست رفته است.

نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ از عدسیهای مذبور و رسوبات کمر پاپین و بالای آن موجود است. با توجه به آثار آغشته در رسوبات کمر پاپین (سروک) وضعیت اولیه عدسیها توسط شرکت Strojexport مشخص گردیده است.


طبق بورسیها بخش قابل ملاحظه‌ای از بوکسیت به علت فرسایش از دست رفته است. با توجه به آثار آغشته بوکسیت در کمر پاپین و موقعیت عدسیها

روند و امتداد عدسه‌ها در نقشه مشخص گردیده است که بر این اساس شرکت Strojexport در مجاورت عدسه‌هایی که بخشی از آنها در زیر رسموبات سازند ایلام مدفون است با روش ژئوفیزیک (الکتریکی) اقدام به اکتشاف کرده است. کارهای اکتشافی انجام شده روی ۱۵ عدسی ناحیه مندان شامل حفر گمانه و نقاط مشاهداتی (Observation Points) است در ضمن طرح اکتشاف بوکسیت نیز به منظور تکمیل اکتشافات سطحی و بازبینی مجدد اطلاعات قبلی اقدام به حفر نقاط مشاهداتی نموده است. تعداد، موقعیت گمانه‌ها و نقاط مشاهداتی حفر شده و شماره عدسه‌ها در جدول ۱-۱- به طور خلاصه آورده شده است.

جدول ۱-۱- کارهای اکتشافی در ذخایر بوکسیت مندان

ردیف	شماره عدسی	شماره گمانه	مقطع معدنی حفر شده توسط Strojexport	مقطع معدنی حفر شده توسط طرح
۱	۳۶	BH6	۳۶	۳۶ - S1 ۳۶ - S2
۲	۱۱۹	—	—	A
۳	۸۲	—	—	Mn - L82 - B و A
۴	۸۱	—	—	Mn - L81 - B و A
۵	۳۵	BH3B BH3A	۳۵	—
۶	۸۰	BH7	۸۰	Mn - L80 S1 Mn - L80 S2 Mn - L80 S3 Mn - L80 S4
۷	۹۹	—	—	—
۸	۹۸	—	—	—

1



ادامه جدول ۱-۱

ردیف	شماره عدسی	شماره کمانه	مقطع معدنی حفر شده Extrojexport	مقطع معدنی حفر شده توسط طرح
۹	۸۸	BH8	—	—
۱۰	۸۴	—	—	Mn84 A Mn84 B
۱۱	۸۷	BH10	—	Mn AY A , B
۱۲	۱۱۸ B و C	—	—	۱۱۸ B و A
۱۳	۱۱۸ A	—	—	A
۱۴	۸۵	BH 9A BH 9B	۸۵	Mn - L85 A Mn - L85 B
۱۵	۲۶	—	—	Mn - L34 A و B

مطابق جدول فوق اطلاعات اکتشافی کمانه فقط در رابطه با عدسیهای ۳۵، ۳۶ و ۳۷ موجود است. در عدسیهای ۹۹ و ۹۸ هیچگونه کار اکتشافی نشده است که البته به علت کوچک آنها نتایج هم نبوده است.

جهت محاسبه ذخیره عدسه‌های فوق کل نقشه ۱:۲۰۰۰ زمین‌شناسی مجدداً با استفاده از نرم‌افزار (CAD) ترسیم گردید. (نقشه ۱ - ۰۲ ۰۰ - ۰۰ خمیمه) و از نظر مقیاس نیز به لحاظ دقیق نبودن مقیاس (نقشه فتوکپی)، نقشه موجود با دقت کافی تصحیح گردید، سپس کل مساحت عدسه‌ها در واحدهای رختمنو بطور جداگانه و در بخش‌های پوشیده در محدوده مشخص شده بر روی نقشه با استفاده از کامپیوتر محاسبه شد. جهت تعیین ضخامت متوسط عدسه‌ها با استفاده از وضعیت و شکل سطح، داده‌های مربوط به گمانه‌ها در واحدهای بوکسیتی، مقاطع زمین‌شناسی عدسه‌ها رسم گردید. مقاطع فوق با توجه به کمبود اطلاعات عمقی، با توجه به اطلاعات سطحی، و عمقی، (در عدسه‌هایی که در آنها گمانه حفر شده

بود) و بر اساس قضاوت مهندسی رسم شده است. مقاطع رسم شده برای عدسه‌های ۳۵ (۲ مقطع)، ۳۶، ۸۰، ۸۲، ۸۸، ۸۹ و ۱۰ (جمعاً ۱۰ مقطع) در اشکال ۲-۱ الی ۱۱-۱ آورده شده است.

در نهایت با استفاده از مقاطع میانگین وزن‌دار خامات عدسی محاسبه و مبنای ارزیابی کمیت ذخیره قرار گرفت. قابل ذکر است که اندازه سطح عدسه‌های مذبور محاسبه شده توسط شرکت Strojexport در نقشه ۱:۲۰۰۰ در زمین‌شناسی مندان، آورده شده است که در پاره‌ای از موارد اختلافات با نتایج محاسبات این مشاور قابل توجه است. به هر جهت محاسبات ارزیابی ذخیره عدسه‌های مذبور بر مبنای مساحت محاسبه شده توسط این مهندسین مشاور و مساحت محاسبه شده توسط شرکت Strojexport انجام و حاصل کار در جدول ۱-۱ آورده شده است. مطابق جدول مذبور ذخیره بخش رخنمون عدسه‌ها بر اساس مساحت محاسبه شده توسط این مهندسین مشاور بالغ بر ۴۵۸۲۲ تن است ذخیره واحد پوشیده بالغ بر ۱۰۳۴۲۷ تن محاسبه شده است که با احتساب واحد رخنمون کل ذخیره عدسه‌های محدوده مندان معادل ۱۴۹۲۵۰ تن تخمین زده می‌شود.

۱-۲-۳-۱- بررسی کیفی عدسه‌های بوکسیت‌دار ناحیه مندان
 جهت ارزیابی کیفی عدسه‌ها، در بدو امر کلیه اطلاعات از نقشه‌های Annex No.2 و Annex No.3 در خصوص ۷ گمانه و ۴ ترانشه که بصورت گرافیکی نشان داده شده بود اندازه‌گیری شد در این رابطه اندازه عنصر SiO₂, Al₂O₃, TiO₂, Fe₂O₃, LOI, سپس میانگین و سایر پارامترهای آماری بوکسیت در بصورت فایل آماده شد. سپس میانگین و سایر پارامترهای آماری بوکسیت در هر یک از ترانشهای آن به طور جداگانه مشخص شد. جزئیات اطلاعات خام اولیه که مورد پردازش قرار گرفته است در فرمیمه ۲-۱ آورده شده است. شرکت

TABLE 1-2 ESTIMATION IN SITU RESERVE OF MANDON AREA

NO.	LENS	ESTIMATED AREA IN		THICK. IN B.H.	AVERAGE THICKNESS [M]	VOLUME [M ³]		RESERVE [TON]		RELATIVE DIFFERENCE [%]	ESTIMATED AREA IN COVERED PART [M ²]	THICK. IN B.H. [M]	AVERAGE THICKNESS [M]	RESERVE COVARED (T)	TOTAL RESERVE [TON]		
		BY ITOK	BY STROJEXPORT			BY ITOK	BY STROJEXPORT	BY ITOK	BY STROJEXPORT						BY ITOK	BY STROJEXPORT	
1	OP36	1094.4	937	1.9	1.7	1880.48	1582.9	4837	4142	15.3	-	-	-	-	4837	4142	
2	OP119	64	48	-	0.5	32	24	83	62	28.6	-	-	-	-	83	82	
3	OP82	406	405	-	1	406	405	1036	1033	0.2	-	-	-	-	1056	1053	
4	OP81	321	237	-	1	321	237	835	616	30.1	-	-	-	-	835	616	
5	OP35	3070	2835	3.6-4.5	2.5	7982	7423	20753	19300	7.3	-	-	-	-	20753	19300	
6	OP30	1454	1370	3	2.2	3198.8	3014	8317	7836	5.9	1110	-	-	-	20753	19300	
7	OP99	231	-	-	0.8	184.8	-	480	480	-	-	-	-	-	480	0	
8	OP38	93	-	-	(0.4,0.13,0.25,0.25)	30.3	-	79	79*	-	-	-	-	-	79	0	
9	OP83	293.4 (294,34.4)	272 (151,111)	-	(0.8,0.5)	210.4 (163.2,47.2)	184.2 (129.9,55.5)	547 (424.3,122.7)	473 (395.144.3)	13.3	9210.4	525	3.5	83815	84352	84254	
10	OP84	507	439	-	1.2	668.4	526.8	1582	1370	14.4	-	-	-	-	1582	1370	
11	OP87	763	773	-	1.4	1053.2	1085.0	2777	2821	1.8	2218	3.5	2.35	13532	16329	16373	
12	OP118(B,C)	141	130	-	0.65	91.65	84.3	238	220	8.1	-	-	-	-	238	220	
13	OP118(A)	59	55	-	0.45	26.55	24.3	69	64	7.0	-	-	-	-	69	64	
14	OP85	1104	1022	1.6	0.93	938.4	888.7	2440	2259	7.7	-	-	-	-	2440	2259	
15	OP34	532	429	-	1.25	683	536.3	1729	1394	21.4	-	-	-	-	1729	1394	
TOTAL						17624	16003	45823	41616	9.6	12538				3427	149250	145443

* مساحت شرکت براي اين عدسي در دسترس شد.

بر اساس واکنش نمونه‌های بوکسیت در آزمایش انحلال واحدهای بوکسیتی را به بخش‌های بوکسیت با کیفیت بالا HG.B بوکسیت، بوکسیت با کیفیت بالا برای سینترینگ Lss.HG، بوکسیت برای سینترینگ Lss مشخص کرده است. در پاره‌ای موارد بوکسیت با کربن بالا بصورت CARB.BX مشخص شده است. فوامل نمونه‌برداری در گمانه‌ها عمدتاً کمتر از ۱ متر و بر اساس رخساره‌های مختلف بوکسیتی بوده است. میزان حفاری در کمر پائین تا کمتر از ۱/۵ متر بوده است. به نظر می‌رسد که واحدهای بوکسیتی در نظر گرفته شده جهت انحلال به روش سینترینگ از نظر کیفیت آلومینا و SiO₂ وضعيت به مراتب بهتری نسبت به معدن جاجرم داشته باشد لذا تقسیم‌بندی بصورت فوق بیشتر در رابطه با استفاده این نوع بوکسیت در محل مورد نظر است. طبق لایک گمانه‌ها عمدتاً در کمر پائین ماده معدنی یک واحد Clay قرار دارد مطابق دیاگرام تغییرات کیفی عیار مقدار Al203 از مقدار حداقل در بالا به سمت پائین افزایش و در پایانه گمانه کاهش می‌یابد. روند تغییرات مبین افزایش کیفیت در مرکز عدسيها است.


جهت محاسبه میانگین کیفی عدسيها تنها یک گزینه با حذف بخش‌های کم عیار (استخراج انتخابی) و تفکیک واحدهای با کیفیت پایین به عنوان باطله در نظر گرفته شده است.

بر این اساس میانگین کیفی بوکسیت در هر یک از عدسيها بشرح زیر است:

عدسی ۳۶

کارهای اکتشافی در این عدسی مشتمل بر گمانه BH6 و مقطع معدنی OP36 و مقاطع معدنی به شماره‌های S1-36 و S2-36 است. متوسط کیفی هر یک از حفاریهای فوق بر اساس داده‌های اولیه در جدول ۳-۱ آورده شده است. مطابق این جدول میانگین نمونه‌های سطحی در خصوص Al203 و

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA



SCALE 1:1000

	Ilam Formation
	Bauxite
	Sarvak Formation
	Borehole

19-1

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه
نماینده کانسال سرفاریاب

ایران اهن
ستانداران معدنی و متالوژی مرکزی

شکل ۱-۲ مقطع زمین‌شناسی عدسی ۳۶

برای دو تراشه S1 و S2 نزدیک به هم و در خصوص SiO₂ به میانگین داده‌های OP36 نیز نزدیک است و اختلاف آنها با متوسط Al2O₃ مربوط به OP36 قابل توجه نیست. ضریب تغییرات بدست آمده نشان می‌دهد که در جهت مقطع OP36 میزان تغییرات حد اکثر است و اختلاف قابل توجه با جهت‌ها S1 و S2 دارد لذا استخراج در هر دو جهت S1 و S2 از نظر کنترل کیفی کانسنگ نسبت به جهت مقطع OP36 نوسانات کمتر دارد. میانگین کیفی گمانه BH6 بدون اعمال عیار حد حدود ۴۲/۷۶٪ آلومینا و ۲۲/۲۳٪ SiO₂ است.

کیفیت گمانه BH6 با اعمال عیارهای حد ۱۹/۵٪ آلومینا و ۴۵/۳٪ آلومینا به ترتیب بشرح زیر است:

میانگین						عيار حد	
CaO (%)	LOI (%)	TiO ₂ (%)	Fe2O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Al2O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Al2O ₃ (%)
۰/۹	۱۲/۹۳	۲/۴۶	۱۸/۸۲	۱۱/۲۰	۴۹/۸۱	۲۲/۲	۱۹/۵
۰/۹۲	۱۲/۳۰	۲/۵۳	۲۱/۸۵	۵/۵۱	۵۴/۵۸	۱۵/۳۰	۴۵/۳

در محاسبات ذخیره برای عدسی ۳۶ کزینه اعمال عیار حد ۴۵/۳٪ آلومینا و SiO₂ ۱۵/۳٪ در نظر گرفته شده است. بر این اساس متوسط کیفی عدسی در جهات مختلف از نظر Al2O₃ و SiO₂ نزدیک و مشابه هم است. در نهایت جهت محاسبه کیفیت آلومینا و سیلیس عدسی ۳۶ میانگین وزنی ۴ دسته داده‌ها (داده‌های سطحی و عمقی) در نظر گرفته شده است جهت محاسبه سایر عناصر از داده‌های گمانه BH6 استفاده شده است. جزئیات محاسبات در جداول ۱-۸ الی ۱-۱۳ آورده شده است.

جدول ۳-۱ پارامترهای آماری عنصر در عدسی ۳۶

ردیف	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متری)	عنصر	شرکت	عيار حد (%)	متوسط (%)	فریب تغییرات (%)	نوع نمونه
۱	۹	۲۷	AL203	Strojexport	۵۶	۵۹/۶۲	۴/۲۱	OP36 سطحی
	۹	۲۷	Fe203	"	۵	۱۸/۰۶	۲۲/۲۳	"
	۹	۲۷	CaO	"	۰/۹	۱/۰۴	۱۲/۷۶	"
	۹	۲۷	LoI	"	۲/۵	۱۰/۹۱	۲۹/۳	"
	۹	۲۷	TiO2	"	۲/۲	۲/۵۹	۱۰/۸	"
	۹	۲۷	SiO2	"	۱۵	۶/۳۴	۶۱/۲	"
۲	۷	۲/۸	AL203	"	۱۹/۵	۴۲/۷۶	۳۶/۴۸	BH6 عمقی
	۷	۲/۸	Fe203	"	۴۱/۴	۲۲/۲۳	۵۶/۱۳	"
	۷	۲/۸	CaO	"	۱/۲	۰/۹	۲۳/۱۳	"
	۷	۲/۸	LoI	"	۱۸/۲	۱۳/۴۸	۱۲/۱۲	"
	۷	۲/۸	TiO2	"	۲/۸	۲/۲۸	۱۲/۹۴	"
	۷	۲/۸	SiO2	"	۲۷/۹	۱۴/۰۱	۶۸/۵	"
۳	۱۳	۲۹	AL203	الومینا	۵۴/۶	۵۶/۹	۲/۲۶	S1 سطحی
	۱۴	۲۹	SiO2	"	۶/۹	۴/۳۴	۲۸/۸۵	"
۴	۱۵	۲۰	AL203	"	۵۴/۴۷	۵۲/۵۹	۲/۶۱	S2 سطحی
	۱۶	۲۰	SiO2	"	۷/۲	۵/۰۲	۲۹/۱۹	"

عدسی ۱۱۹

در این عدسی تنها یک OP توسط طرح به نام A حفر شده است.

متوسط کیفی این عدسی و سایر پارامترهای آماری آن بر اساس ۵ داده اکتشافی

بشرح زیر است:

اطلاعات	تعداد	طول نمونه برداری (متر)	عنصر (%)	حداکثر و حداقل (%)	میانگین (%)	فریب تغییرات (%)	نوع نمونه
۵	۱۰	AL203 SiO2	۵۵/۵۹-۶۶/۳۶ ۲/۳-۵/۸۲	۶۲/۲ ۲/۱۶	۴۲/۹۳ ۶/۹۹	۲/۱۶	سطحی سطحی

جزئیات محاسبه ذخیره مربوط به این عدسی در جداول ۱-۸ الی ۱۳-۱ آورده شده است.

۸۲ عدسي

اطلاعات اکتشافی این عدسي مشتمل بر ۲ OP به شماره های ۸۲-A و ۸۲-B است. مشخصات آماری بوكسيت در دو OP پس از پردازش داده ها و رسم هيستوگرام بشرح زير بدست آمده است.

اطلاعات	طول نمونه برداری (متر)	عنصر (%)	حداکثر و حداقل (%)	میانگین (%)	ضریب تغییرات (%)	نوع نمونه
۱۰	۱۷	Al2O3	۵۴/۰۲-۵۹/۳۲	۵۷/۱	۳/۱۹	B سطحی
۱۰	۲۴/۵	SiO2	۲/۴۲- ۶/۵۷	۳/۹۶	۳۰/۲۸	B سطحی
۱۰	۲۴/۵	Al2O3	۵۷/۲ - ۵۹/۰۳	۵۸/۰۴	۱/۲۸	A سطحی
		SiO2	۲/۷۶- ۵/۳	۳/۶۶	۲۶/۳۳	A سطحی

مشاهده می شود که ضریب تغییرات SiO₂ به مرتب بیشتر از آلومینا است. از نظر آلومینا میانگین و ضریب تغییرات در دو جهت تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد. در خصوص سیلیس به نظر می رسد در راستای OP، A تغییرات کمتر باشد. لذا نوسانات عیار استخراجی بر اساس اطلاعات موجود در راستای OP به شماره A کمتر خواهد بود.

۸۱ عدسي

اطلاعات این عدسي شامل OP های A-81 و B-81 است. پارامترهای آماری داده ها در راستای OP های فوق بشرح زير است:

اطلاعات	طول نمونه برداری (متر)	عنصر (%)	حداکثر-حداقل (%)	میانگین (%)	ضریب تغییرات (%)	نوع نمونه
۶	۱۳/۵	Al2O3	۵۴/۶ - ۶۰	۵۶/۶	۴/۶	B سطحی
		SiO2	۲/۹۷- ۶/۳۲	۴/۹۹	۲۳/۲۲	B سطحی
۱۰	۱۱/۲	Al2O3	۵۲/۴۵-۶۲/۱۸	۵۷/۴۱	۵/۵	A سطحی
		SiO2	۲/۹۴- ۹/۱۱	۵/۵۹	۲۲/۵۴	A سطحی

بر اساس داده‌های جدول بالا تغییرات سیلیس در راستای OP، A به مرتب بیشتر از راستای B است.

۲۵ عدسی

در این عدسی ۲ حلقه گمانه به شماره‌های BH.3A و BH.3B حفر شده است در ضمن یک OP به شماره ۳۵ نیز در آن حفر شده است. پارامترهای آماری آلومینا و سیلیس نمونه‌های سطحی به شرح زیر محاسبه شده است:


تعداد اطلاعات	طول نمونه‌برداری (متر)	عنصر (%)	حداکثر - حداقل (%)	میانگین (%)	ضریب تغییرات (%)	نمونه‌برداری
۱۴	۴۲	Al2O3	۵۴ - ۶۶/۱	۶۰/۹۶	۵/۶۲	OP35 از سطحی
		SiO2	۴/۳ - ۹/۱	۵/۶۲	۲۴/۲۲	OP35 از سطحی

متوجه کیفی TiO2، LOI، Fe2O3، CaO به ترتیب در این OP مساوی ۲/۲۲٪، ۲/۲٪، ۳۴٪ و ۳۱٪، ۵۵٪، ۳۱٪ و ۲/۱۴٪ است. متوجه گمانه‌های BH3B، BH3A به ترتیب برابر است با:

گمانه	طول (متر)	Al2O3 (%)	Fe2O3 (%)	CaO (%)	LOI (%)	TiO2 (%)	SiO2 (%)
BH3A	۳	۵۵/۲۲	۲۲/۶۲	۰/۷	۱۱/۹۶	۲/۲۴	۵/۳۷
BH3B	۳/۷۵	۵۰/۶۵	۱۶/۱۹	۲/۶۸	۱۶/۲۳	۲/۲	۵/۲۳

بر داده‌های دو گمانه بالا عیار حد خاصی نمی‌توان اعمال کرد. از نظر کیفی نیز دو گمانه مشابه نزدیکی دارند. در مقایسه با نمونه‌های سطحی نیز نمونه‌های عمقی دارای سیلیس مساوی هستند و اختلاف در میزان آلومینا در عمق و سطح حدود ۴٪ است. بر اساس میانگین کیفی دو گمانه و OP ها متوسط کیفی عدسی محاسبه شده است. نحوه محاسبه و میزان آن در جداول ۱-۸ الی ۱-۱۳ آورده شده است.

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA



SCALE 1 : 1000

	Ilam Formation
	Bauxite
	Sarvak Formation
	Borehole

۲۴-۱

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه
نماینده کانسار سرفاریاب

۱۰

۱۰

آتش ایلان
ستاندارد مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن

شکل ۱-۳ مقطع زمین‌شناسی عدی ۳۵

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA


۲۵-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نما

ینده کانتار هر طبقه

دانشگاه
تاریخ ایران
میراث ملی و تکنولوژی در صنایع و ساده



	Ilam Formation
	Bauxite
	Sarvak Formation
	B.H. Borehole

شکل ۱-۴ مقطع ذمین‌شناسی عدی ۳۵

عدسی

در این عدسی یک گمانه به شماره BH7 یک OP به شماره OP80 و چهار OP توسط طرح به شماره های 80-S1, 80-S2, 80-S3, 80-S4 حفر شده است. با توجه به یکسان بودن فاصله نمونه برداری هیستوگرام فراوانی داده های مربوط به 80-S1 (OP80 و 80-S2 و 80-S3 و 80-S4) تهییه و حاصل کار در جدول ۴-۱ آورده شده است. مطابق جدول کیفیت متوسط نمونه ها مربوط به ۵ OP بالا هم خوانی دارند. لذا می توان آنها را در هم ادغام کرد. فریب تغییرات Al2O3 برای هر ۵ جهت بجز S3 یکسان و از نظر SiO2 جهات 80-S1 و 80-S2 مناسبتر است چه نوسانات استخراج بر اساس این اطلاعات در این جهات کمتر خواهد بود.

متوسط گمانه BH7 با حذف ۲/۰ متر Clay از پایانه بوکسیتی بشرح زیر محاسبه شده است.

Al2O3 (%)	Fe2O3 (%)	TiO2 (%)	CaO (%)	LoI (%)	SiO2 (%)
۴۹/۲۰	۱۳/۰۸	۲/۲۶	۱۰/۷۶	۱۷/۶۱	۷/۰۵

میانگین SiO2 و Fe2O3 بدست آمده در این جهت نیز با راستای ۳ Op ذکر شده نزدیکی دارد لذا می توان گفت که این عدسی و فعیت ایزوتروپی را دارا می باشد. چزیقات محاسبه ذخیره عدسی ۸۰ در جداول ۱-۱ الی ۱۳-۱ آورده شده است.


GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

۲۲-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

و نکلوزی در صابع و مادن




OP 80

SCALE 1:1000

Im	Ilam Formation
Bx.	Bauxite
Sq	Sarvak Formation

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

(1)



OP 80

SCALE 1 : 1000

	B.H.	Borehole
	Im	Ilam Formation
	BX	Bauxite
	Sq	Sarvak Formation

۲۸-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

دانشگاه علمی و فناوری در صنایع و معدن

شکل ۱-۴ مقطع زمین شناسی عدس ۰۸


GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

۲۹-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

امان
منابع مهندسی و نکولزی در صنعت و سازن



SCALE 1:1000

	Ilam Formation
	Bauxite
	Sarvak Formation
	Borehole

شکل ۱-۷ مقطع زمین‌شناسی عدی و آ

جدول ۴-۱ پارامترهای آماری مربوط به داده‌های عدسي ۸۰

ردیف	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متري)	عنصر	شرکت	عيار حد (%)	ميابانگين (%)	ضريب تغييرات (%)	نوع و روش نمونه برداری
OP80 سطحي	۱	۱۸	AL203	Strojexport	۴۰	۴۸/۶	۸/۹۵	"
	۲	۱۸	Fe203	Strojexport	۱۷	۱۱/۹۹	۲۶/۲	"
	۳	۱۸	CaO	Strojexport	۱۴/۶	۹/۳۲	۲۶/۲۱	"
	۴	۱۸	LoI	Strojexport	۲۰/۹۰	۱۸/۸۹	۶/۸۲	"
	۵	۱۸	Ti02	Strojexport	۲/۸	۲/۴۶	۹/۹۹	"
	۶	۱۸	Si02	Strojexport	۹/۹	۶/۶۴	۲۴/۲۷	"
S1 سطحي	۷	۲۲	AL203	طرح آلومينا	۴۵/۱۱	۵۰/۶۱	۷/۱۷	"
	۸	۲۲	Si02	طرح آلومينا	۱۰/۱۲	۶/۹۶	۲۱/۹۸	"
S2 سطحي	۹	۱۸	AL203	طرح آلومينا	۴۱/۱۱	۴۹/۵۸	۸/۶	"
	۱۰	۱۸	Si02	طرح آلومينا	۸/۶۱	۶/۴۲	۳۰/۸۶	"
S3 سطحي	۱۱	۱۰	AL203	طرح آلومينا	۳۶/۳۷	۴۹/۱۴	۲۲/۷۳	"
	۱۲	۱۰	Si02	طرح آلومينا	۴/۰۸	۵/۷۶	۲۵/۲۹	"
S4 سطحي	۱۳	۲۳	AL203	طرح آلومينا	۵۰/۲۲	۵۹/۵۸	۶/۹۰	"
	۱۴	۲۳	Si02	طرح آلومينا	۲/۷۶	۶/۴۲	۲۸/۴	"

عدسيهای ۹۹ و ۹۸


هيچگونه کار اكتشافی بر روی عدسيهای مذبور انجام نشده است.

عدسي ۸۸

در اين عدسي اطلاعات اكتشافی محدود به حفر يك حلقه گمانه به شماره BH.8 میشود. اين گمانه در بخش پوشیده بوکسيت حفر شده است و از عمق ۶/۲ متري به يك لايه رس به فخامت ۰/۰۵ متر برخورد و سپس وارد بوکسيت میشود. با حذف واحد رسی در بالا و پايین فخامت واحد بوکسيتی معادل ۵/۲۵ متري محاسبه شده است که حزثيات آن در جداول ۸-۱ الى ۱۳-۱ جهت محاسبه ذخیره آورده شده است.

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

(7)



OP 88

SCALE 1 : 1000

Im	Ilam Formation
Bx	Bauxite
Sq	Sarvak Formation
B.H	Borehole

شکل ۱-۸ مقطع زمین‌شناسی عدسی ۸

۲۱-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه
نماینده کانسار سرفاریاب

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن




GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

۳۲-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

اراه اهل
تادان سهیم و مکولوزی در ماجد سار



SCALE 1:1000

	Ilam Formation
	Bauxite
	Sarvak Formation
	Borehole

شکل ۱-۹ مقطع زمین‌شناسی عدستیهای ۸۸ و ۹۴

۸۴ عدسي

کار ابکتشافی در این عدسي شامل ۲ OP حفر شده توسط طرح بوده است به لحاظ مساوی بودن طول نمونه برداری جهت محاسبه متوسط کیفی OP ها داده ها توسط کامپیوتر پردازش و پارامترهای آماری بشرح جدول ۱-۵ مشخص شده است. مطابق جدول میانگین Al203 و SiO2 در دو جهت یکسان در حالی که ضریب تغییرات در جهت A کمتر است لذا از نظر کیفی عدسي در جهت A همگن تر می باشد.

جدول ۱-۵ پارامترهای آماری مربوط به داده های عدسي


روش نمونه برداری	ضریب تغییرات (%)	میانگین (%)	حداکثر عیار - حداقل عیار	عنصر (مترا)	طول نمونه برداری	تعداد نمونه	ردیف
B1 سطحی	۵/۴۴	۶۰/۸۷	۵۵/۹۳ - ۶۶/۴۲	Al203 SiO2	۲۰	۱۰	۱
B1 سطحی	۴۰/۱۲	۲/۲۸	۲/۲۵ - ۶/۲۶		۲۰	۱۰	۲
A سطحی	۳/۲۲	۶۰/۰۰	۵۸/۲۲ - ۶۳/۲۸	Al203 SiO2	۲۲	۸	۳
A سطحی	۲۵/۱۵	۳/۲۶	۱/۹۸ - ۴/۳		۲۲	۸	۴

۸۷ عدسي

حفریات انجام شده در این عدسي شامل گمانه BH10 و نقاط مشاهداتی (OP) ۸۷ A و ۸۷ B است.

در خصوص OP ۸۷ A به لحاظ کیفیت پایین ۷/۵ متر اول حذف و برای بقیه طول OP به میزان ۲۲/۵ متر متوسط Al203 معادل ۵۷/۲۲ % SiO2 متوسط محاسبه شده است. میانگین وزن دار آلومینا و SiO2 در راستای OP ۸۷ B معادل ۵۲/۳۲ % در ۱۰/۲۹ % برای طول ۱۳/۵ متر محاسبه گردید. گمانه BH10 ماده معدنی را در عمق ۱/۸ متر قطع کرده است با حذف ۳/۰ متر از پایانه گمانه که Clay بوده است میانگین وزن دار بوکسیت در این گمانه بشرح زیر محاسبه شده است:

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA



SCALE 1:1000	Im	Ilam Formation
	Bx	Bauxite
	Sa	Sarvak Formation
	B.H	Borehole

شکل ۱-۱۰-۱- مقاطع زمین‌شناسی عدی ۸۷

۳۵-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سفاریاپ

ضخامت (متر)	Al2O3 %	Fe2O3 %	TiO2 %	CaO %	LoI %	SiO2 %
۲/۵	۵۱/۵۷	۹/۰۲	۲/۸۹	۸/۳۴	۱۸/۶۹	۸/۰۲

جزئیات محاسبه کیفیت ذخیره این عدسی در جداول ۱-۸ الی ۱۳-۱ آورده شده است.

عدسی ۱۱۸ B,C

یک OP به شماره ۱۱۸ (B,C)A در این عدسی توسط طرح حفر شده است به لحاظ یکسان بودن طول نمونه‌های برگرفته از این عدسی، هیستوگرام فراوانی Al2O3 و SiO2 آن تهیه و پارامترهای آماری آن بشرح زیر محاسبه شده است:

تعداد نمونه	طول (متر)	عنصر	حد اکثر-حداقل	میانگین (%)	فریب تغییرات (%)	تعداد نمونه
۱۱	۱۱	Al2O3	۵۳/۵۹-۶۴/۵۹	۵۹/۳۴	۵/۵۳	۵/۵۳
		SiO2	۲/۵ - ۸/۲۸	۶/۲۶	۲۲/۲۲	

جزئیات محاسبه ذخیره این عدسی در جداول ۱-۸ الی ۱۳-۱ آورده شده است.

عدسی ۱۱۸ A

یک OP به شماره ۱۱۸ A در این عدسی توسط طرح حفر شده است.
پارامترهای آماری Al2O3 و SiO2 برگرفته از داده‌های OP مذکور بشرح زیر محاسبه شده است:

تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)	عنصر	عيار حد (%)	میانگین (%)	فریب تغییرات (%)
۹	۹	Al2O3	۳۵/۰۳	۴۱/۶۶	۱۵/۲۶
		SiO2	۱۹/۲۵	۳۱/۶۲	۲۱/۵۷

عدسی مذبور جه از نظر کمی و چه از نظر کیفی جذابیت جهت استخراج ندارد.

عدسی ۸۵

کارهای اکتشافی در این عدسی مشتمل بر ۱ گمانه شماره BH9A است ۲ نقطه مشاهداتی (0.P.) توسط طرح به شماره‌های Mn-85A و Mn-85B در این عدسی حفر شده است و یک نقطه مشاهداتی به شماره OP85 که توسط شرکت Strojexport حفر شده است.

با توجه به یکسان بودن طول نمونه‌ها برای ۲ OP فوق پس از پردازش پارامترهای آماری آن بشرح جدول ۶-۱ مشخص شده است.

مشاهده می‌شود که میانگین SiO₂ در نمونه‌های سطحی سیار بالا و نسبت به عمق اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد لذا بمنظور اصلاح انحراف فوق و اجتناب از برآورد بیش از اندازه SiO₂ در محاسبات ذخیره این عدسی از داده‌های مربوط به شماره Mn-85A صرفنظر شده است. گمانه BH9A بر روی رخمنون بوکسیتی حفر شده است و مشخصات داده‌های آن بشرح زیر است:

SiO ₂ (%)	TiO ₂ (%)	LOI (%)	CaO (%)	Fe2O ₃ (%)	Al2O ₃ (%)	طول (متر)	تعداد نمونه
۹/۲۷	۲/۶	۱۶/۲۷	۴/۷	۹/۸۷	۵۵/۹۶	۱/۶	۲


GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

۳۲-۱

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

تحماینده کانسار سرفاریاپ

امید احمد
دانشگاه صنعتی و مکانیکی



شکل ۱-۱۱ مقطع زمین‌شنا سی عدی ۸۵

جدول ۱-۶ پارامترهای آماری داده‌های مربوط به عدسی ۸۵

ردیف	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)	عنصر نمونه برداری	شرکت نمونه بردار	عيار حداکثر - عيار حداقل	عيار حداکثر - عيار حداقل	ضوییت (%)	نمونه برداری (%)	روش
۱	۵	۱۰	A1203	strojexport	۵۲ - ۵۹	۵۲ - ۵۹	۵۵/۳	۵/۲۳	سطحی
۲	۵	۱۰	Fe203	strojexport	۲/۳ - ۷/۴	۲/۳ - ۷/۴	۴/۲	۵۳/۰۵	سطحی
۳	۵	۱۰	CaO	strojexport	۷ - ۹	۷ - ۹	۰/۸۴	۱۰/۶۵	سطحی
۴	۵	۱۰	LoI	strojexport	۱۲/۶ - ۱۴/۴	۱۲/۶ - ۱۴/۴	۱۲/۹۸	۲/۱۲	سطحی
۵	۵	۱۰	TiO2	strojexport	۱/۹ - ۲/۵	۱/۹ - ۲/۵	۲/۲	۱۲/۸۶	سطحی
۶	۵	۱۰	SiO2	strojexport	۱۴ - ۲۷	۱۴ - ۲۷	۲۱/۹	۲۵/۰۳	سطحی
۷	۸	۸	A1203	طرح آلومینا	۵۶/۴ - ۵۹/۵	۵۶/۴ - ۵۹/۵	۵۶/۰۹۲	۵/۴۳	B سطحی
۸	۸	۸	SiO2	طرح آلومینا	۶ - ۲۱	۶ - ۲۱	۱۵/۷۹	۳۲/۴۵	B سطحی
۹	۱۴	۴۴	A1203	طرح آلومینا	۴۱/۶ - ۵۴/۴۳	۴۱/۶ - ۵۴/۴۳	۵۰/۲۶	۶/۷۸	A سطحی
۱۰	۱۴	۴۴	SiO2	طرح آلومینا	۱۱/۵۵ - ۳۰/۰۲	۱۱/۵۵ - ۳۰/۰۲	۲۱/۳۲	۲۸/۹۵	A سطحی

عدسی ۳۴

حفریات اکتشافی در این عدسی مشتمل بر ۲ سری نقاط مشاهداتی (OP) به شماره‌های A و Mn-L34 و Mn-L34 A است که توسط طرح حفر گردیده‌اند. جزئیات پارامترهای آماری مربوط به داده‌های دو OP بشرح جدول ذیل است. مطابق جدول ضریب تغییرات آلومینا و سیلیس در راستای B حدود ۵۰٪ کمتر از راستای A است و نشانگر هموژنیته بیشتر کانسال در این راستا می‌باشد. جزئیات محاسبه ذخیره کیفی این عدسی در جداول ۸-۱ و ۹-۱ آورده شده است.

جدول ۲-۱-۲- پارامترهای آماری داده‌های مربوط به عدسی ۲۴

ردیف	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)	عنصر	عيار حد اکثر-عيار حداقل	ميanganگين	ضريرات (%)	روش نمونه برداری
۱	۸	۲۴	AL203	۴۹/۲ - ۶۱/۰۸	۵۴/۹۴	۷/۲۱	A سطحی
۲	۱۸	۲۱	SiO2	۱/۸۶ - ۹/۷۹	۶/۵۸	۳۹/۸۳	A سطحی
۳	۱۸	۲۱	AL203	۵۴/۰۲ - ۶۰/۰۱	۵۲/۰۹	۳/۶	B سطحی
۴	۱۸	۲۱	SiO2	۵/۳۹ - ۱۰/۴۲	۷/۴۷	۲۰/۵	B سطحی

۲-۲-۳-۱- محاسبه ذخیره عدسيهاي مندان

همانگونه که ذکر شد در این ناحیه ذخیره‌ای بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰ تن در ۱۵ عدسی مورد اکتشاف قرار گرفته است. که بجز دو عدسی به شماره‌های ۹۸ و ۹۹ که ذخیره قابل توجیه ندارند از سایر واحدهای بوکسیت‌دار اطلاعات عمقی و سطحی در دسترس است. بررسی کیفی و کمی ذخیره پس از دسته‌بندی اطلاعات موجود، مربوط به ۰P ها و گمانه و مشخص شدن متوسط کیفی هر یک از آنها با میانگین‌گیری وزنی متوسط داده‌های اکتشافی هر یک از عدسيها مشخص و مجدداً با متوسطگیری وزنی هر یک از عدسيها میانگین کلی عدسيها محاسبه شده است (جداول شماره ۸-۱ الی ۱۳-۱). ارزیابی ذخیره برای کلیه لنزها در قسمتهای رخنموندار و پوشیده بطور جداگانه و برای قسمتهای پوشیده و رخنموندار بمحورت توامان انجام گردیده است. با اعمال عیار حد ۹۹/۲ SiO2 (حذف عدسی ۸۲) میزان ذخیره به ۱۳۲،۹۲۰ تن تقلیل می‌یابد و کیفیت محتوی سیلیس به ۴۰/۷۲ می‌رسد. طبق بررسیها نوسانات آلومینیای محتوی کانسنگ نسبت به تغییرات SiO2 ناچیز و محتوی CaO نیز پس از کاهش با اعمال عیار حد ۹۹/۲ SiO2 (حذف عدسی ۸۲) تغییرات چندانی ندارد. بطور خلاصه بر اساس مطالعات و بررسیها در خصوص حساسیت کیفی و کمی ذخیره دو گزینه بدون اعمال حد با میزان ذخیره بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰ تن و دیگری اعمال عیار حد برای ذخایر کانسar

**TABLE 1-8 ESTIMATION AL2O3
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS**

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	Al2O3 (%)	THICKNESS (m)	Al2O3 (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE*AL2O3	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE*AL2O3
1	81	81-IN-B	56.60	13.50	56.85	835	47470.35	—	835	47470.35
		81-IN-A	57.14	11.70						
2	82	82-IN-B	57.10	17.00	57.65	1056	60883.62	—	1056	60883.62
		82-IN-A	58.04	24.50						
3	34	34-IN-A	54.94	24.00	55.97	1729	96769.12	—	1729	96769.12
		34-IN-B	57.09	22.00						
4	87	87-BH.10	51.57	3.50	56.72	2777	157523.78	13550.00	16327	926140.00
		87-IN-A	57.15	23.50						
		87-IN-B	57.32	13.50						
5	119	119-IN-A	63.20	4.00	63.20	83	5245.60	—	83	5245.60
6	88	88-EX-BH.8	54.88	5.25	54.88	547	30019.36	83815.00	84362	4629786.56
7	80	80-EX-OP	48.60	18.00	52.36	8317	435474.50	6061.00	14378	752825.83
		80-EX-BH.7	49.20	3.00						
		80-IN-S1	50.61	22.00						
		80-IN-S2	49.58	18.00						
		80-IN-S3	52.31	8.00						
		80-IN-S4	59.58	23.00						
8	85	85-EX-OP	55.30	10.00	55.68	2440	135848.24	—	2440	135848.24
		85-EX-BH.9A1	55.95	1.60						
		85-IN-B	56.09	8.00						
9	35	35-EX-OP	60.96	42.00	59.81	20753	1241326.33	—	20753	1241326.33
		35-EX-BH.3A	55.23	3.00						
		35-EX-BH.3B	50.65	3.75						
10	36	36-EX-OP	59.62	27.00	55.40	4837	267948.00	—	4837	267948.00
		36-EX-BH.6	54.56	1.90						
		36-IN-S1	56.90	29.00						
		36-IN-S2	47.59	20.00						
11	84	84-IN-B	60.87	20.00	60.33	1582	95449.36	—	1582	95449.36
		84-IN-A	60.00	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	59.34	11.00	59.34	238	14122.92	—	238	14122.92
13	118 A	118 A-IN	41.66	9.00	41.66	69	2874.54	—	69	2874.54
14	99	99 IN	—	—	—	480	—	—	480	—
15	98	98 IN	—	—	—	79	—	—	79	—

AVERAGE Al2O3 IN OUTCROPS

57.21(%)

AVERAGE Al2O3 IN OUTCROPS AND COVERED AREA

54.44(%)

**TABLE 1-9 ESTIMATION SiO_2
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS**

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	SiO_2 (%)	THICKNESS (m)	SiO_2 (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE* SiO_2	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE* SiO_2
1	81	81-IN-B	4.99	13.50	5.27	835	4399.26	—	835	4399.26
		81-IN-A	5.59	11.70						
2	82	82-IN-B	3.94	17.00	3.77	1056	3986.08	—	1056	3986.08
		82-IN-A	3.66	24.50						
3	34	34-IN-A	6.58	24.00	7.01	1729	12112.77	—	1729	12112.77
		34-IN-B	7.47	22.00						
4	87	87-BH.10	6.02	3.50	9.29	2777	25790.79	13550.00	16327	151633.49
		87-IN-A	8.90	23.50						
		87-IN-B	10.29	13.50						
5	119	119-IN-A	3.16	4.00	3.16	83	262.28	—	83	262.28
6	88	88-EX-BH.8	8.25	5.25	8.25	547	4512.75	83815.00	84362	695986.50
7	80	80-EX-OP	6.64	18.00	6.56	8317	54590.26	6061.00	14378	94372.82
		80-EX-BH.7	7.05	3.00						
		80-IN-S1	6.96	22.00						
		80-IN-S2	6.47	18.00						
		80-IN-S3	6.47	8.00						
8	85	85-EX-OP	2.19	10.00	8.32	2440	20298.31	—	2440	20298.31
		85-EX-BH.9A1	9.27	1.60						
		85-IN-B	15.79	8.00						
9	35	35-EX-OP	5.63	42.00	5.58	20753	115868.79	—	20753	115868.79
		35-EX-BH.3A	5.37	3.00						
		35-EX-BH.3B	5.23	3.75						
10	36	36-EX-OP	6.34	27.00	5.23	4837	25292.05	—	4837	25292.05
		36-EX-BH.6	5.51	1.90						
		36-IN-S1	4.32	29.00						
		36-IN-S2	5.02	20.00						
11	84	84-IN-B	3.38	20.00	3.31	1582	5230.34	—	1582	5230.34
		84-IN-A	3.26	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	6.76	11.00	6.76	238	1608.88	—	238	1608.88
13	118 A	118 A-IN	31.67	9.00	31.67	69	2185.23	—	69	2185.23
14	99	99 IN	—	—	—	480	—	—	480	—
15	98	98 IN	—	—	—	79	—	—	79	—

AVERAGE SiO_2 IN OUTCROPS

4.16(%)

AVERAGE SiO_2 IN OUTCROPS AND COVERED AREA

7.62(%)

TABLE 1-10 ESTIMATION Fe2O3
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	Fe2O3 (%)	THICKNESS (m)	Fe2O3 (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE*Fe2O3	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE*Fe2O3
1	81	81-IN-B	--	13.50	--	835	--	--	835	--
		81-IN-A	--	11.70						
2	82	82-IN-B	--	17.00	--	1056	--	--	1056	--
		82-IN-A	--	24.50						
3	34	34-IN-A	--	24.00	--	1729	--	--	1729	--
		34-IN-B	--	22.00						
4	87	87-BH.10	9.02	3.50	9.02					
		87-IN-A	--	23.50		2777	25048.54	13550.00	16327	147269.54
		87-IN-B	--	13.50						
5	119	119-IN-A	--	4.00	--	83	--	--	83	--
6	88	88-EX-BH.8	17.62	5.25	17.62	547	9638.14	83815.00	84362	1486458.44
7	80	80-EX-OP	11.99	18.00	12.15					
		80-EX-BH.7	13.08	3.00						
		80-IN-S1	--	22.00		8317	101015.91	6061.00	14378	174631.08
		80-IN-S2	--	18.00						
		80-IN-S3	--	8.00						
		80-IN-S4	--	23.00						
8	85	85-EX-OP	4.20	10.00	4.98					
		85-EX-BH.9A1	9.87	1.60		2440	12156.25	--	2440	12156.25
		85-IN-B	--	8.00						
9	35	35-EX-OP	12.55	42.00	13.45					
		35-EX-BH.3A	22.62	3.00		20753	279121.46	--	20753	279121.46
		35-EX-BH.3B	16.19	3.75						
10	36	36-EX-OP	18.06	27.00	18.31					
		36-EX-BH.6	21.88	1.90		4837	88570.99	--	4837	88570.99
		36-IN-S1	--	29.00						
		36-IN-S2	--	20.00						
11	84	84-IN-B	--	20.00	--	1582	--	--	1582	--
		84-IN-A	--	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	--	11.00	--	238	--	--	238	--
13	118 A	118 A-IN	--	9.00	--	69	--	--	69	--
14	99	99 IN	--	--	--	480	--	--	480	--
15	98	98 IN	--	--	--	79	--	--	79	--

AVERAGE Fe2O3 IN OUTCROPS

13.00(%)

AVERAGE Fe2O3 IN OUTCROPS AND COVERED AREA

15.29(%)

TABLE 1-11 ESTIMATION TiO_2
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	TiO_2 (%)	THICKNESS (m)	TiO_2 (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE* TiO_2	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE* TiO_2
1	81	81-IN-B	--	13.50	--	835	--	--	835	--
		81-IN-A	--	11.70						
2	82	82-IN-B	--	17.00	--	1056	--	--	1056	--
		82-IN-A	--	24.50						
3	34	34-IN-A	--	24.00	--	1729	--	--	1729	--
		34-IN-B	--	22.00						
4	87	87-BH.10	2.69	3.50	2.90	2777	8042.19	13550.00	16327	47282.99
		87-IN-A	--	23.50						
		87-IN-B	--	13.50						
5	119	119-IN-A	--	4.00	--	83	--	--	83	--
6	88	88-EX-BH.8	2.52	5.25	2.52	547	1378.44	83815.00	84362	212592.24
7	80	80-EX-OP	2.46	18.00	2.43	8317	20222.19	6061.00	14378	34959.08
		80-EX-BH.7	2.26	3.00						
		80-IN-S1	--	22.00						
		80-IN-S2	--	18.00						
		80-IN-S3	--	8.00						
		80-IN-S4	--	23.00						
8	85	85-EX-OP	2.20	10.00	2.26	2440	5502.62	--	2440	5502.62
		85-EX-BH.9A1	2.60	1.60						
		85-IN-B	--	8.00						
9	35	35-EX-OP	2.34	42.00	2.32	20753	48210.82	--	20753	48210.82
		35-EX-BH.3A	2.24	3.00						
		35-EX-BH.3B	2.20	3.75						
10	36	36-EX-OP	2.59	27.00	2.59	4837	12508.75	--	4837	12508.75
		36-EX-BH.6	2.53	1.90						
		36-IN-S1	--	29.00						
		36-IN-S2	--	20.00						
11	84	84-IN-B	--	20.00	--	1582	--	--	1582	--
		84-IN-A	--	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	--	11.00	--	238	--	--	238	--
13	118 A	118 A-IN	--	9.00	--	69	--	--	69	--
14	99	99 IN	--	--	--	480	--	--	480	--
15	98	98 IN	--	--	--	79	--	--	79	--

AVERAGE TiO_2 IN OUTCROPS 2.43(%)

AVERAGE TiO_2 IN OUTCROPS AND COVERED AREA 2.52(%)

**TABLE 1-12 ESTIMATION L.O.I.
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS**

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	L.O.I. (%)	THICKNESS (m)	L.O.I. (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE*L.O.I.	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE*L.O.I.
1	81	81-IN-B	—	13.50	—	835	—	—	835	—
		81-IN-A	—	11.70						
2	82	82-IN-B	—	17.00	—	1056	—	—	1056	—
		82-IN-A	—	24.50						
3	34	34-IN-A	—	24.00	—	1729	—	—	1729	—
		34-IN-B	—	22.00						
4	87	87-BH.10	18.69	3.50	18.69	2777	51902.13	13550	16327	305151.63
		87-IN-A	—	23.50						
		87-IN-B	—	13.50						
5	119	119-IN-A	—	4.00	—	83	—	—	83	—
6	88	88-EX-BH.8	13.03	5.25	13.03	547	7127.41	83815	84362	1099236.86
7	80	80-EX-OP	16.89	18.00	18.71	8317	155567.31	6061	14378	268971.30
		80-EX-BH.7	17.61	3.00						
		80-IN-S1	—	22.00						
		80-IN-S2	—	18.00						
		80-IN-S3	—	8.00						
		80-IN-S4	—	23.00						
8	85	85-EX-OP	3.98	10.00	5.68	2440	13847.42	—	2440	13847.42
		85-EX-BH.9A1	16.27	1.60						
		85-IN-B	—	8.00						
9	35	35-EX-OP	14.31	42.00	14.31	20753	297023.32	—	20753	297023.32
		35-EX-BH.3A	11.96	3.00						
		35-EX-BH.3B	16.22	3.75						
10	36	36-EX-OP	10.91	27.00	11.00	4837	53213.69	—	4837	53213.69
		36-EX-BH.6	12.30	1.90						
		36-IN-S1	—	29.00						
		36-IN-S2	—	20.00						
11	84	84-IN-B	—	20.00	—	1582	—	—	1582	—
		84-IN-A	—	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	—	11.00	—	238	—	—	238	—
13	118 A	118 A-IN	—	9.00	—	69	—	—	69	—
14	99	99 IN	—	—	—	480	—	—	480	—
15	98	98 IN	—	—	—	79	—	—	79	—

AVERAGE L.O.I. IN OUTCROPS

14.59(%)

AVERAGE L.O.I. IN OUTCROPS AND COVERED AREA

14.24(%)

۴۵-۱	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسال سرفاریاب	دانشگاه مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	---

**TABLE 1-13 ESTIMATION CaO
CONTENT IN MONDAN BAUXITE DEPOSITS**

NO.	LENSE	EXPLORATION WORK	CaO (%)	THICKNESS (m)	CaO (LENSE) (%)	OUTCROP RESERVE (t)	OUTCROP RESERVE*CaO	COVERED RESERVE (t)	TOTAL RESERVE (t)	TOTAL RESERVE*CaO
1	81	81-IN-B	—	13.50	—	835	—	—	835	—
		81-IN-A	—	11.70						
2	82	82-IN-B	—	17.00	—	1056	—	—	1056	—
		82-IN-A	—	24.50						
3	34	34-IN-A	—	24.00	—	1729	—	—	1729	—
		34-IN-B	—	22.00						
4	87	87-BH.10	8.34	3.50	8.34	2777	23160.18	13550	16327	136167.18
		87-IN-A	—	23.50						
		87-IN-B	—	13.50						
5	119	119-IN-A	—	4.00	—	83	—	—	83	—
6	88	88-EX-BH.8	1.52	5.25	1.52	547	831.44	83815	84362	128230.24
7	80	80-EX-OP	9.32	18.00	9.53	8317	79225.37	6061	14378	136960.72
		80-EX-BH.7	10.76	3.00						
		80-IN-S1	—	22.00						
		80-IN-S2	—	18.00						
		80-IN-S3	—	8.00						
8	85	85-IN-S4	—	23.00	1.37	2440	3348.69	—	2440	3348.69
		85-EX-OP	0.84	10.00						
		85-EX-BH.9A1	4.70	1.60						
9	35	85-IN-B	—	8.00	2.64	20753	54813.46	—	20753	54813.46
		35-EX-OP	2.33	42.00						
		35-EX-BH.3A	0.70	3.00						
10	36	35-EX-BH.3B	7.68	3.75	1.03	4837	4992.32	—	4837	4992.32
		36-EX-OP	1.04	27.00						
		36-EX-BH.6	0.92	1.90						
		36-IN-S1	—	29.00						
11	84	36-IN-S2	—	20.00	—	1582	—	—	1582	—
		84-IN-B	—	20.00						
		84-IN-A	—	32.00						
12	118 B,C	118 B,C-IN	—	11.00	—	238	—	—	238	—
13	118 A	118 A-IN	—	9.00	—	69	—	—	69	—
14	99	99 IN	—	—	—	480	—	—	480	—
15	98	98 IN	—	—	—	79	—	—	79	—

AVERAGE CaO IN OUTCROPS 4.19(%)

AVERAGE CaO IN OUTCROPS AND COVERED AREA 3.25(%)

مندان متصور است که در اینجا گزینه اول اساس بررسیها قرار می‌گیرد. روش است که انتخاب عیار حد مناسب پس از مطالعات تست تکنولوژی در مقیاس و با نگرشی اقتضادی به مسئله در رابطه با وضعیت کل ذخایر بوکسیت دار ناحیه و سایر نواحی از جمله جاجرم قابل بررسی است.

با توجه به نتایج متدرج در جداول ۸-۱ الی ۱۳ متوسط کیفی کانسنگ در ذخیره مندان بشرح زیر است:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 55.66\%$$

$$\text{SiO}_2 = 7.62\%$$

$$\text{CaO} = 3.25\%$$

متوسط کیفی سایر عناصر مولد کانسنگ بوکسیت بر اساس محاسبات انجام شده عبارت است از:

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 15.29\%$$

$$\text{TiO}_2 = 2.52\%$$

$$\text{LoI} = 14.24\%$$

$$99.04\% \quad \text{جمع کل}$$

متوسط عیار محاسبه شده در واقع برای تمام لنزهای کانسار مندان (بجز لنهای ۹۸ و ۹۹) است که بخش‌های دخنون و پوشیده را در بر می‌گیرد. مطابق محاسبات متوسط کانسار مندان بدون در نظر گرفتن بخش‌های پوشیده بشرح زیر است:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 57.24\%$$

$$\text{SiO}_2 = 6.10\%$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 13.00\%$$

$$\text{TiO}_2 = 2.42\%$$

$$LoI = 14.59\%$$

$$CaO = 4.19\%$$

مقایسه نتایج بدست آمده برای متوسط کیفیت بوکسیت در دو حالت نشان می‌دهد که اختلاف برای عنصر $Al2O3$ ۱/۵۸٪، برای $Fe2O3$ ۱/۵۲٪، برای $SiO2$ ۱/۵۸٪، برای $TiO2$ ۱/۲٪، برای CaO ۱/۰٪ و LoI ۰/۲٪ است.

۳-۳-۱- ذخایر حوزه تاقدیس کوه سیاه

تعداد قابل توجیهی عدسی در یال شمالی این تاقدیس (بر اساس نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ زمین‌شناسی) گزارش شده است. که در این میان تنها از عدسی ۱۰۶ که فی الواقع بزرگترین ذخیره شناخته شده تاقدیس کوه سیاه است اطلاعات اکتشافی در دسترس می‌باشد:

- عدسی ۱۰۶

این عدسی در دامنه شمالی کوه سیاه قرار دارد. اطلاعات در دسترس در خصوص این عدسی شامل عیارسنگی سطحی است که توسط طرح و شرکت Strojexport تهیه گردیده است.

چنانچه اطلاعات شرکت Strojexport را مبنا قرار دهیم در این صورت کیفیت عدسی ۱۰۶ بشرح زیر است:

$$Al2O3 = 54\%$$

$$SiO2 = 4.23\%$$

$$Fe2O3 = 12.68\%$$

$$TiO2 = 1.94\%$$

$$LoI = 17.98\%$$

$$CaO = 7.55\%$$

بمنظور ارزیابی کیفی این عدسی تعداد ۸ مقطع معدنی (نقاط مشاهداتی) توسط

طرح در جهت خامات عدسی به فواصل تقریباً " مساوی حفر شده است . طول دو مقطع بر اساس اطلاعات موجود معادل $12/9$ متر و $8/2$ متر است که به نظر می‌رسد جهت برداشت نمونه در این مقاطع در راستای خامات حقیقی عدسی نبوده است . با اعمال عیار حد و خذف بخشایی که از نظر کیفی جذابیت استخراج نداشته‌اند آلومینا محتوى کانسنگ معادل $54/55%$ و متوسط سیلیس برابر با $92/6%$ برآورد گردیده است با توجه به اختلاف کیفی آلومینا و سیلیس بدست آمده بر مبنی دو سری داده‌های طرح و شرکت Strojexport و با توجه به اینکه نمونه نماینده گرفته شده توسط شرکت Strojexport نیز با اطلاعات طرح تفاوت دارد و همچنین دو نظر گرفتن این نکته که کیفیت $Al2O3$ ، $TiO2$ ، $Fe2O3$ ، CaO بوكسیت توسط طرح اندازه‌گیری نشده است لذا اطلاعات و داده‌های شرکت Strojexport به عنوان مبنای مطالعات در نظر گرفته شده و در رابطه با $Al2O3$ و $SiO2$ میانگین دو دسته اطلاعات به عنوان متوسط کیفی عدسی 106 منظور شده است .

لذا متوسط کیفی این عدسی با توجه به داده‌های موجود بشرح زیر برآورد می‌شود :

$$Al2O3 = 52.2\%$$

$$SiO2 = 5.57\%$$

$$Fe2O3 = 12.68\%$$

$$TiO2 = 1.94\%$$

$$LoI = 17.98\%$$

$$CaO = 7.55\%$$

به منظور محاسبه میزان ذخیره در عدسی 106 با توجه به اطلاعات موجود و بررسی نقشه‌ها و قضاوت مهندسی، مقطع ماده معدنی در راستای عمود بر امتداد مطابق شکل ۱۲-۱ ترسیم شد . با توجه به شکل و اطلاعات سطحی متوسط وزنی

GEOLOGICAL CROSS SECTIONS OF MANDON AREA

SW

1350
1300
1250
1200

1000-
1050-
1100-
1150-

NE

Qal

(OP 106)
SC. 1: 2500

شکل ۱۲-۱ مقطع زمین‌شناسی عدی ۱۰۶

	Qal	Alluvium
	Gp	Gurpi Formation
	Im	Ilam Formation
	Bx.	Bauxite
	Sa	Sarvak Formation
	S.B.H	Borehole(Projected)

ضخامت معادل ۳/۵ متر در نظر گرفته شد و با توجه به تجربیات موجود و شواهد و قرائن استفاده از گسترش بوکسیت در طوفین عدسی حد گسترش مشخص و بر این اساس کل سطح عدسی بالغ بر ۹۱۰۰ مترمربع و کل ذخیره بالغ بر ۱۴-۱ ۱۰۰،۰۰۰ تن برآورد گردید. جزئیات محاسبه ذخیره این عدسی در جدول S.B.H کمانه‌های علاوه بر حفاری واکندریل از طرف این مهندس مشاور آورده شده است. در فمن جهت بررسی تغییرات کیفی بوکسیت در این عدسی حفر کمانه‌های S.B.H علاوه بر حفاری واکندریل از طرف این مهندس مشاور پیشنهاد شده است که موقعیت حدودی آن در شکل ۱۲-۱ مذکور آورده شده است.

۴-۳-۱- ذخایر حوزه تاقدیس دولف

تعداد قابل توجیهی عدسی (بیش از ۱۵) در ناحیه جنوبی دولف و در غرب پلانز غربی این تاقدیس (در واقع در بخش جنوبی تاقدیس مندان) اکتشاف شده است.

از میان عدسه‌های فوق عدسه‌های به شماره ۳۰ که در جنوب تاقدیس دولف قرار دارد و از موقعیت قابل قبولی از نظر شرایط استخراج و مورفولوژی برخوردار است و عدسه‌های به شماره ۴۶ و ۴۷ که در غرب عدسی ۳۰ قرار دارند و شرایط تقریباً مشابهی با عدسی مذکور دارند اطلاعات اکتشافی موجود است.

۳۰ عدسی

اطلاعات اکتشافی در این عدسی مشتمل بر یک OP به شماره ۳۰ است که توسط شرکت Strojexport حفر گردیده است. اطلاعات عیاری نمونه‌ها بصورت گرافیکی موجود است که پس از اندازه‌گیری از روی نقشه، داده‌ها بصورت عددی برای هر یک از ۶ عنصر مشخص و به ضمیمه گزارش آورده شده است. ۳ نمونه گرفته شده از این مقطع به شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ قرار گرفته در راستای ضخامت حقیقی و ۳ نمونه بعدی سطحی هستند با توجه به مشابهیت کامل ۲ تیپ نمونه در هم ادغام و میانگین وزنی آنها بشرح زیر محاسبه گردید.

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نمایینده کانسار سرفاریاب

۵۱-۱

LoI (%)	Cao (%)	TiO2 (%)	Fe2O3 (%)	SiO2 (%)	Al2O3 (%)	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)
۱۲/۲۳	۱/۵۴	۳/۲۱	۱۷/۴	۶/۴۵	۵۲/۶۶	۶	۱۴/۲

ضخامت حقیقی عدسی مزبور بر اساس مقطع KD-SW در Annex No.2 معادل ۶/۲ متر است.

طرح به منظور تکمیل اطلاعات و ارزیابی اطلاعات اقدام به برداشت یک سری نقاط مشاهداتی در این عدسی به نام KDIN30 کرده است. بر اساس داده های مربوط به این اطلاعات اکتشافی متوسط کیفی بشرح زیر است.

ضریب تغییرات (%)	میانگین (%)	عيار حد اکثر - عيار حداقل (%)	عنصر	طول نمونه برداری (متر)	تعداد نمونه
۱۲/۲۴	۵۴/۲۳	۴۵/۳ - ۶۹/۶۹	Al2O3	۱۲	۱۰
۱۶/۷۱	۵/۹۲	۴/۲۲ - ۷/۷۱	SiO2		

به منظور ارزیابی این ذخیره با استفاده از اطلاعات سطحی و شکل عدسی از نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ زمین‌شناسی منطقه و نقشه Annex No.2 و با در نظر گرفتن ضخامت حقیقی این عدسی معادل ۵ متر محاسبه گردید. شیب عدسی در محل مقطع بر اساس اطلاعات طرح ۴۵° و بر اساس اطلاعات شرکت Strojexport ۷۵ در کمر بالا و ۵ در کمر پایین است به هر چهت شیب لایه‌بندی برای این عدسی جهت ترسیم مقطع ۶۵ در نظر گرفته شده است.

میزان ذخیره سطحی این عدسی بر اساس شکل مثلث‌گون بیرون‌زدگی بالغ بر ۴۵۰۰ تن که با احتساب بخشی پوشیده جمعاً ۱۶۲۵۰ تن برآورد شده است. در بخش نهفته در زیر سازند ایلام، با فرض گسترش تا ۳۰ متر ذخیره‌ای بالغ بر ۹۷۵۰ تن در این عدسی پیش‌بینی می‌شود روش است که جهت قطعی شدن کمیت و کیفیت ذخیره در این عدسی علاوه بر حفاری واگن‌دریلی نیاز به حفر یک حلقه

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسرو سرفاریاب

۵۲-۱

چاهک جهت بررسی کیفیت کانسنگ در این عدسی است.
لازم به ذکر است که قبلاً یک حلقه گمانه به شماره BH3 توسط شرکت Strojexport در این عدسی حفر شده است که متأسفانه اطلاعات مربوط به آن در دسترس نیست.

عدسیهای ۴۶ و ۴۷

در واقع یک عدسی است که در دو جهت بروزنزد دارد در مجاورت این عدسی و در غرب آن یک بروونز بوکسیتی دیگر نیز وجود دارد.
شرکت Strojexport در این عدسیها OP به نامهای OP46 و OP47 حفر کرده است که اطلاعات آنها پس از بوداشت از روی نقشه بمحورت فایل مرتب و در فرمیمه ۲-۱ گزارش آورده شده است.

پارامترهای آماری OP46 فوق بشرح زیر هستند:

CaO (%)	LoI (%)	TiO ₂ (%)	SiO ₂ (%)	Fe2O ₃ (%)	Al2O ₃ (%)	
۳/۲۲	۱۴/۵	۲/۳۲	۷/۳۲ ۵/۲-۹/۴ ۲۵/۲۵	۱۴/۲۵	۵۷ ۵۱/۲۶-۶۰ ۲/۱۹	میانگین حداقل و حداکثر ضریب تغییرات

پارامترهای آماری OP47 بشرح زیر است:

CaO %	LoI %	TiO ₂ %	SiO ₂ %	Fe2O ₃ %	Al2O ₃ %	
۵/۲	۱۶/۱	۲/۵۵	۶/۶۲ ۳۰/۷۴	۹/۵۵	۵۸/۵۲ ۶/۱۲	میانگین ضریب تغییرات

مطابق لایه ۸۰ های مذبور در کنتاکت بوکسیت با ایلام یک لایه ۸۰ مانتیمتری از بوکسیت تیپ LSS مشخص شده است. بعد از آن در OP47 نوع

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

۵۳-۱

بوکسیت تیپ LSS مشخص شده است. بعد از آن در OP47 نوع بوکسیت تیپ B است در متران بعدی کیفیت بوکسیت Hg می‌شود و در نمونه چهارم بصورت بوکسیت مشخص شده است. جهت بررسی کیفی بوکسیت در این لنز هر ۴ واحد اشاره شده بالا به عنوان ماده معدنی در نظر گرفته شده است.

طرح اکتشاف بوکسیت اقدام به برداشت یک سری نقاط مشاهداتی در عدسی ۴۶ کرده است که پارامترهای آماری آن بشرح زیر است:

تعداد نمونه	طول نمونه (متر)	عنصر برداری	میانگین (%)	حداکثر و حداقل (%)	ضریب تغییرات (%)
۴	۴	AL203	۶۱/۶۳	۶۶/۳۴ - ۵۹/۶۹	۳/۵۴
		SiO ₂	۶/۱۲	۹/۵۲ - ۳/۹۲	۳۹/۲۳

نقاط مشاهداتی برگرفته از عدسی ۴۷ به طول ۲ متر با مشخصات ذیل به نظر مشکوک و در محاسبات ارزیابی ذخیره ملحوظ نگردیده است.

تعداد نمونه	طول	AL203	SiO ₂
۱	۲	۵۲/۶۴	۱۹/۵۲

محاسبه ذخیره با استفاده از اطلاعات ضخامت در محل OP ها و نقشه و مقاطع موجود میانگین ضخامت در بخش رخنموندار معادل ۳ متر و در واحد پوشیده معادل ۲ متر محاسبه گردید لازم به توضیح است که با توجه به بروزنزد از دو طرف عدسی میزان ذخیره محاسبه شده در واحد سطحی علاوه بر واحد رخنموندار محدوده پوشیده بین دو بروزنزد را نیز در بر می‌گیرد. بر این اساس کل ذخیره با احتساب وزن مخصوص ۲/۶ تن بر مترمکعب برای بوکسیت بالغ بر ۶۶۰۴۰ تن برآورد شده است جزئیات محاسبه ذخیره در جداول ۸-۱ الی ۱۳-۱ آورده شده است. متوسط کیفی عدسیهای ۴۶ و ۴۷ بر اساس داده‌های مربوط به OP46 و OP47

TABLE 1-14 ESTIMATION IN SITU RESERVE OF SAR-E-FARIAB AREA

۱-۴- بررسی و انتخاب نمونه نماینده:

۱-۴-۱- بررسی مطالعات قبلی:

نمونه نماینده از ذخایر مورد بررسی جهت انجام آزمایشات تکنولوژی می‌بایست چه از نظر کیفیت شیمیایی و چه از نظر کیفیت کانی‌شناسی همسنگ و معرف کیفیت کل کانسنگ موجود در این ذخایر باشد. ارزیابی کیفی کانسارهای بوکسیت از نقطه‌نظر همکن بودن آنها دقیقاً "در ارتباط با توزیع مینرالهای مولد آلومینا در جهات مختلف فضایی است". علی‌غم مطالعات مفصل انجام شده توسط شرکت Strojexport اطلاعات کیفی در خصوص مطالعات مینرالوژیکی در دسترس نیست بر اساس اطلاعات موجود مندرج در کزارش

Iran Cretaceous Bauxite Sarefariab Area

و May 1979

Cretaceous Bauxites of the Zagros Mountains IRAN, Report of Activities
1980 - 1984

کانی عده مولد آلومینا در ذخایر این منطقه بوهمیت است. دیاسپور به عنوان کانی ثانویه بوده و میزان آن در لنز ۱۰۴ به ۳۰٪ می‌رسد. مقدار کائولن از ۱ الی ۲٪ در نمونه‌های مورد مطالعه بوده است و عمدتاً در بوکسیتهای روشن یافت می‌شود. کربناتها عمدتاً "بصورت ۲۵٪ و بخش" بصورت دولومیت و تعداد آن از صفر الی ۳٪ است. کانیهای آهندار از ۱۰ الی ۱۵٪ بوده و به فرمهای گوتیت، هماتیت و لیمونیت در کانسنگ بوکسیت یافت می‌شوند. برآورد کمی متوسط کانیهای تشکیل دهنده کانسنگ بوکسیت ذخایر سرفاریاب در ضمیمه شماره II کزارش بالا آورده شده است که متاسفانه در دسترس نیست. بر اساس بررسیها بخشی از کانیها بصورت هم بلوری و هم

شبکه‌ای مانند آلومرگوتیت شاموزیت بوده و نتایج پروسس انحلال به این علت راندمان کمی را نشان داده است. در گزارش مذکور پیشنهاد مطالعات تکمیلی در این رابطه شده است. تعداد ۱۶۹ نمونه توسط شرکت Strojexport آماده و آزمایش‌های تکنولوژیکی به روشهای Bayer-High grade، Lss highgrade بر روی آنها انجام شده است.

با توجه به اینکه هدف از بررسیهای انجام شده بر روی نمونه‌ها ارزیابی کیفی و تکنولوژیکی نحوه بازیافت آلومینا از گانستک بوکسیت ذخایر حوزه سرفاریاب به تنها‌ی بوده است و از طرفی ذخایر حوزه سرفاریاب بخش کمی از کل مواد اولیه کارخانه آلومینای جاجرم را تشکیل می‌دهد لذا نحوه تقسیم‌بندی انجام شده در بالا درخصوص آزمایش‌های تکنولوژی و تفکیک نمونه‌ها از نقطه‌نظر پروسس به سینترینگ و بایر در رابطه با مطالعه ذخایر سایر بوکسیتها و استفاده توامان آنها با بوکسیت جاجرم کارکرد ندارد.

طبق بررسیهای شرکت مذکور مقدار آلومینای قابل بازیافت به لحاظ در هم تنیدگی بلورهای کانیها کم بوده و بوکسیت منطقه سرفاریاب می‌بایست در حرارت و فشار بالا مورد انحلال قرار گیرد. که با توجه به شرایط بوکسیت جاجرم ظاهرا "امکان انحلال این بوکسیت در شرایط فشار و درجه حرارت بالا متحور است. به طور خلاصه بر اساس تجربیات و مطالعات موجود، و به دلیل رشد توامان بلوری کانه‌ها با هم و وجود CaO بوکسیت سرفاریاب به تنها‌ی جهت پروسس به روش بایر مناسب نبوده و رفتار تکنولوژیکی آن مشابه بوکسیتهای پرموترياس است. (همان گزارش)

۴-۲-برآورد حجم و نوع کارهای اکتشافی مورد نیاز جهت تهیه نمونه:Bench

همانگونه که ذکر شد کانی عمدہ مولد آلومینا در کانسنگ بوکسیتی ذخایر سرفاریاب بوهیمیت و دیاسپور کانی همراه آن است. در مدارک و گزارش‌های موجود ذکری از میانگین کانیها نشده است. از آنجاشی که همکن بودن کانسار از نقطه‌نظر کانیهای آن دستخوش و تابع تغییرات توامان کانیهای عمدہ آن - در اینجا بوهیمیت و دیاسپور - است لذا بررسی مسئله کانی‌شناسی در کانسارهای مورد ارزیابی در اولویت است. روشن است که نمونه‌برداری جهت مطالعه کانی‌شناسی می‌بایست هم از سطح و هم از عمق انجام شود. جهت تعیین درجه آزادی کانه مطالعه میکروسکوپی تیغه‌ها و همچنین بررسی مورفولوژی سنگ با استفاده از دستگاه SEM مورد نیاز می‌باشد. تعداد ۱۰ مورد از مطالعات میکروسکوپی انجام شده توسط شرکت Strojexport بر روی نمونه‌های لنزهای ۳۴ و ۳۵ و ۸۰ و ۹۹ و ۱۰۶ موجود می‌باشد (ضمیمه شماره ۱-۱).

بر اساس استانداردهای موجود برای ذخایر بزرگ چنانچه کانی مولد آلومینای همراه با کانی اصلی از ۱۰٪ کمتر باشد کانسار همکن و به ازاء هر میلیون تن کانسنگ نیاز به برداشت ۱-۲ نمونه جهت مطالعه کانی‌شناسی است برای درصد کانی همراه به میزان ۱۰-۲۰٪ به ازاء هر میلیون تن کانسنگ نیاز به برداشت ۲-۴ نمونه کانی‌شناسی است و برای درصدهای بیشتر نیاز به بررسیهای ویژه است. در چارچوب یک طرح سیستماتیک، نمونه‌برداری کانی‌شناسی در واقع یک نمونه‌برداری دو مرحله‌ای است که پس از بررسیهای مقدماتی و تعیین میزان ناهمگونی در مرحله اول می‌توان بطور دقیق در خصوص حجم و نوع نمونه مورد نیاز اظهارنظر قطعی کرد.

در مورد ذخایر حوزه سرفاریاب نکات زیر را می‌بایست مورد نظر قرار داد:

- میزان ذخیره کم و بحورت پراکنده است.

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاب

۵۹-۱

- بر اساس مطالعات و بررسیها با توجه به رشد هم بلوری کاندها در کانسار و اثر CaO امر بررسی راندمان اتحلال موضوعی است که میبایست دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد.

- اطلاعات موجود در خصوص کیفیت کانیشناسی ۳ بعدی ناقص است و میتوان گفت اطلاعات چندانی در دسترس نیست.

به اعتقاد این مهندسین مشاور با توجه به میزان ذخیره، نمونهبرداری از عدسهای ۸۰ و ۸۸ و ۸۲ و ۳۵ میبایست انجام شود.
نمونهبرداری میتواند با حفر گمانه و مغزهگیری و یا حفر چاهک انجام شود.
متوسط کیفیت ۴ لنز بالا بر اساس مطالعات و بررسیهای به عمل آمده بشرح زیر است.

دسي	ماره گمانه حفر طول در واحد بوکسيتی (%)	CaO (%)	TiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	قابل استخراج (m)	شده	BH7	80
	17.61	10.76	2.26	13.08	7.05	49.2	3			
	13.03	1.52	2.52	17.62	8.25	54.88	5.25		BH8	88
	18.69	8.04	2.89	9.02	8.02	51.5	3.5		BH10	87
	16.22	7.68	2.20	16.19	5.23	50.65	3.75		BH3B	35

با توجه به اینکه میانگین آلومینا و سیلیس نمونههای بالا با متوسط کانسار اختلاف دارد لذا با توجه به اطلاعات موجود از نمونههای ۰P لنز ۳۶ تهیه شده توسط شرکت Strojexport میتوان برداشت نمود طول این ۰P ۲۲ متر است
چنانچه نمونههای این ۰P با نمونههای بالا مخلوط شود در این صورت خواهیم

داشت :

	LoI	CaO	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
میانگین کل نمونه‌ها	12.74	2.97	2.54	16.74	6.60	57.13
میانگین کل مندان	14.37	3.71	2.47	14.15	6.84	56.45

جزئیات مربوط به اطلاعات گمانه‌ها در پیوست شماره ۲ گزارش آورده شده است. بررسی تعداد نمونه‌های مورد نیاز از حفریات بالا می‌بایست بر اساس رخساره‌ای سنگی و لایه‌های مختلف حاوی بوکسیت مشخص گردد.

برداشت نمونه از واحد بوکسیتی می‌تواند به ۳ روش (به شکل شماره ۱۳-۱ مراجعه شود) انجام شود. در این شکل ۳ روش نمونه‌برداری A و B و C مشخص شده است. روش نمونه‌برداری A مستقل از رخساره بوکسیتی است و فواصل آن ۱ متر به ۱ متر و مساوی است در روش نمونه‌برداری B رخساره‌های مختلف مبنای نمونه‌برداری می‌باشند. با انتخاب روش نمونه‌برداری به روش B رخساره‌ای مختلف را می‌توان تفکیک نمود و ویژگیهای مینرالوژیکی لایه‌ها را مشخص کرد.

در روش C که مشابه روش A است نمونه‌برداری با فاصله‌های مساوی از کف و پایین‌ترین قسمت به بالا به طولهای مساوی ۱ متر انجام می‌شود. روش نمونه‌برداری با عنایت به میزان کم ذخیره، امکان استخراج انتخابی به لحاظ تولید و تفکیک دقیق زونهای مختلف بهتر است به روش B انجام شود. چنانچه این روش نمونه‌برداری را مبدأ قرار دهیم با توجه به تغییرات رخساره‌های مختلف شامل رس، بوکسیت با کیفیت خوب، بوکسیت شیلی، بوکسیت آهکدار، را می‌توان تفکیک نمود و از آنها نمونه‌برداری کرد. ارزیابی کیفی مینرالوژیکی و شیمیایی بر اساس رخساره‌های مختلف می‌تواند اطلاعات لازم را در رابطه با امکان هر چه انتخابی‌تر کردن استخراج "Highly Selection Mining" یا استخراج توامان بخشی‌ای مختلف با هزینه

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانتار سرفاریاپ

۵۱-۱

LoI (%)	Cao (%)	TiO2 (%)	Fe2O3 (%)	SiO2 (%)	Al2O3 (%)	تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)
۱۲/۳۳	۱/۵۴	۳/۲۱	۱۷/۴	۶/۴۵	۵۷/۶۶	۶	۱۴/۲

ضخامت حقيقى عدسى مذبور بر اساس مقطع ۶/۲ Annex No.2 KD-SW در معادل ۶/۲ متر است.

طرح به منظور تكميل اطلاعات و ارزیابی اطلاعات اقدام به برداشت يك سري نقاط مشاهداتي در اين عدسي به نام KDIN30 كرده است. بر اساس داده هاي مربوط به اين اطلاعات اكتشافی متوسط كيفي بشرح زير است.

فریب (%)	میانگین (%)	عيارحداکثر-عيارحداقل (%)	عنصر	طول نمونه برداری (متر)	تعداد نمونه
۱۲/۲۴	۵۴/۲۳	۴۵/۳ - ۶۹/۶۹	Al2O3	۱۲	
۱۶/۷۱	۵/۹۲	۴/۷۲ - ۷/۷۱	SiO2		۱۰

به منظور ارزیابی اين ذخیره با استفاده از اطلاعات سطحی و شکل عدسى از نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ زمین‌شناسي منطقه و نقشه Annex No.2 و با در نظر گرفتن ضخامت حقيقى اين عدسي معادل ۵ متر محاسبه گردید. شيب عدسي در محل مقطع بر اساس اطلاعات طرح ۴۵ و بر اساس اطلاعات شركت Strojexport ۷۵ در كمر بالا و ۵ در كمر پايانين است به هر جهت شيب لايه‌بندی برای اين عدسي جهت ترسیم مقطع ۶۵ در نظر گرفته شده است.

میزان ذخیره سطحی اين عدسي بر اساس شکل مثلث‌گون بیرون‌زدگی بالغ بر ۶۵۰۰ تن که با احتساب بخش پوشیده جمعاً ۱۶۲۵۰ تن برآورد شده است. در بخش نهفته در زير سازند ايلام، با فرض گسترش تا ۳۰ متر ذخیره‌اي بالغ بر ۹۲۵۰ تن در اين عدسي پيش‌بینی مى‌شود روشن است که جهت قطعی شدن كمي و كيفيت ذخیره در اين عدسي علاوه بر حفاری واكن‌دريلی نياز به حفر يك حلقه

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کاسنار سرفاریاب

۵۲-۱

چاهک جهت بررسی کیفیت کاسنک در این عدسی است.
لازم به ذکر است که قبلاً یک حلقه گمانه به شماره BH3 توسط شرکت Strojexport در این عدسی حفر شده است که متناسبانه اطلاعات مربوط به آن در دسترس نیست.

عدسیهای ۴۶ و ۴۷

در واقع یک عدسی است که در دو جهت بروزنزد دارد در مجاورت این عدسی و در غرب آن یک برونز بوکسیتی دیگر نیز وجود دارد.
شرکت Strojexport در این عدسیها OP ۲ به نامهای OP46 و OP47 حفر کرده است که اطلاعات آنها پس از برداشت از روی نقشه بحورت فایل مرتباً و در فرمیمه ۲-۱ کزارش آورده شده است.

پارامترهای آماری OP46 فوق بشرح زیر هستند:

CaO (%)	LoI (%)	TiO ₂ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	
۳/۷۷	۱۴/۵	۲/۳۲	۷/۳۲ ۵/۲-۹/۴ ۲۵/۲۵	۱۴/۲۵	۵۷ ۵۱/۲۶-۶۰ ۲/۱۹	میانگین حداقل و حداکثر ضریب تغییرات

پارامترهای آماری OP47 بشرح زیر است:

CaO %	LoI %	TiO ₂ %	SiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	Al ₂ O ₃ %	
۵/۲	۱۶/۱	۲/۵۵	۶/۶۲ ۳۰/۷۴	۹/۵۵	۵۸/۵۲ ۶/۱۲	میانگین ضریب تغییرات

مطابق لاینگ OP های مذبور در کنتاکت بوکسیت با ایلام یک لایه ۸۰ سانتیمتری از بوکسیت تیپ LSS مشخص شده است. بعد از آن در OP47 نوع

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سفاریاب

۵۳-۱

بوکسیت تیپ LSS مشخص شده است. بعد از آن در OP47 نوع بوکسیت تیپ B است در مترادز بعدی کیفیت بوکسیت Hg می‌شود و در نمونه چهارم بصورت بوکسیت مشخص شده است. جهت بررسی کیفی بوکسیت در این لنز هر ۴ واحد اشاره شده بالا به عنوان ماده معدنی در نظر گرفته شده است.

طرح اکتشاف بوکسیت اقدام به برداشت یک سری نقاط مشاهداتی در عدسی ۴۶ کرده است که پارامترهای آماری آن بشرح زیر است:

تعداد نمونه	طول نمونه برداری (متر)	عنصر	میانگین (%)	حداکثر و حداقل (%)	ضریب تغییرات (%)
۴	۴	Al2O3	۶۱/۶۳	۶۶/۳۴ - ۵۹/۶۹	۲/۵۴
۴	۴	SiO2	۶/۱۷	۹/۵۲ - ۳/۹۲	۳۹/۲۲

نقاط مشاهداتی برگرفته از عدسی ۴۷ به طول ۲ متر با مشخصات ذیل به نظر مشکوک و در مجامعت ارزیابی ذخیره ملحوظ نگردیده است.

تعداد نمونه	طول	Al2O3	SiO2
۱	۲	۵۲/۶۴	۱۹/۵۷

محاسبه ذخیره با استفاده از اطلاعات خامت در محل OP ها و نقشه و مقاطع موجود میانگین ضخامت در بخش رخنموندار معادل ۳ متر و در واحد پوشیده معادل ۲ متر محاسبه گردید لازم به توضیح است که با توجه به بروزنزد از دو طرف عدسی میزان ذخیره محاسبه شده در واحد سطحی علاوه بر واحد رخنموندار محدوده پوشیده بین دو بروزنزد را نیز در بر می‌گیرد. بر این اساس کل ذخیره با احتساب وزن مخصوص ۲/۶ تن بر مترمکعب برای بوکسیت بالغ بر ۶۶۰۴۰ تن برآورد شده است جزئیات محاسبه ذخیره در جداول ۸-۱ الی ۱۳-۱ آورده شده است. متوسط کیفی عدسیهای ۴۶ و ۴۷ بر اساس داده‌های مربوط به OP46 و OP47

۵۴-۱	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرفاریاپ	 ایران مرکز مهندسی و تکنولوژی در صنایع زمینی
------	--	---


و MAIN46 (تهیه شده توسط طرح) بشرح زیر می باشد.

Cao (%)	TiO ₂ (%)	LoI (%)	Fe2O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)
4/49	2/45	15/22	11/99	5/42	59

۱-۳-۵- محاسبه کل ذخایر اکتشاف شده ناحیه سرفاریاب

مقدار کل ذخیره بوکسیت شناخته شده که مطالعات اکتشافی در آن صورت گرفته است در نواحی مزبور در جدول ۱۴-۱ محاسبه شده و میزان کمی و کیفی آن در این جدول آورده شده است.

OP80 Number of observat



Location and numbe



Geological cross sec



Supposed border of

 BH.II Proposed Borehole

A: first prevailge

B: second prevail

Lense Number 80

Scale 1:500

Map No. : 1-3

در عدی شماره ۸۸ گمانه شماره ۸ که قبلاً "توسط شرکت Strojexport" حفر شده است به طول $6/6$ متر از آهک روباره را قطع کرده است. کیفیت و لام آهک روباره روی ماده معدنی مشخص نیست. طول گمانه در زون بوکسیتی $5/45$ متر است که $5/25$ متر آن در واحد قابل استحصال قرارداد 2 گزینه جهت برداشت نمونه در نقشه به شماره ۱-۴ آورده شده است که اولی به شماره BH IA در روی واحد آهکی و دومی به شماره BH IB در روی وختنون مشخص شده است. کل طول گمانه IA 11 متر و 5 متر آن در واحد بوکسیتی است که 5 نمونه 1 متری از کانسنگ بوکسیت این گمانه می‌بایست تهیه شود. طول گمانه IB 2 متر و طول بوکسیت آن 1 متر است. نمونه برداری سیستماتیک به تعداد 1 نمونه 1 متری از این گمانه باید برداشت شود. از گمانه پیشنهادی به شماره‌های A III B و B B.H. III A در لنز 87 با توجه به زوئیهای مختلف در واحد بوکسیت‌دار گمانه 10 از گمانه BH III A یک نمونه در ابتدای گمانه به طول تقریبی $5/0$ متر با میزان CaO بالاتر و 3 نمونه با طولهای تقریبی 1 متر بطور متوالی از باقیمانده می‌بایست تهیه کردد. در ضمن طول کل گمانه 6 متر است. طول گمانه B III 3 متر است که 3 متر آن در بوکسیت است و 2 الی 3 نمونه به لحاظ تفکیک رخساره‌های احتمالاً می‌بایست برداشت شود (به نقشه شماره ۱-۵ رجوع شود).

از عدی 35 تنها گمانه پیشنهادی گمانه IV A است که دقیقاً محل آن بر روی گمانه 38 BH پیشنهاد شده است. (نقشه شماره ۶-۱). طول آن معادل 5 متر و طول زون بوکسیتی $4/5$ متر و با توجه به اینکه زون‌بندی در آن چندان متغیر نیست نمونه‌ها را می‌توان بصورت سیستماتیک و به فواصل 1 متر تهیه نمود.

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

OP85 Number of observation points


 BH.1 Location and number of boreholes

 Geological cross section

 Supposed border of covered bauxite body


 BH.II Proposed Borehole and Its Number

A: first prevailage
B: second prevailage



Lense Number 88

Scale 1:1000



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

OP85 Number of observation points


BH.1 Location and number of boreholes

Geological cross section

Supposed border of covered bauxite body

Proposed Borehole and Its Number

A: first prevailge
B: second prevailge



Lens Number 87
scale 1:500




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

Lense Number 35
Scale 1:500

OP85 Number of observation points
 BH.1
 Location and number of boreholes

Geological cross section



BH.II

Proposed Borehole and Its Number

- A: first prevailage
- B: second prevailge

OP35

BH.3B

O

BH.3A

BH.IVA

3

Bx.

از عدسی ۳۶ با توجه به OP حفر شده در سطح ان توسط شرکت Strojexport نمونه برداری سطحی به طول تقریبی ۲۲ متر پیشنهاد شده است روش نمونه برداری بصورت Channel Sample به ابعاد ۵۶ mm × ۵۶ می بایست باشد با توجه به دخساره یکسان در این راستا نمونه گیری می تواند بصورت سیستماتیک و به فواصل ۳ متر به ۳ متر تهیه شود. (نقشه شماره ۲-۱)

خلاصه وضعیت، طول نمونه های مورد نظر، شماره گمانه های پیشنهادی در جدول شماره ۱۵-۱ آورده شده است.

یادآوری: اضافه خواری مشخص شده به طول ۱ متر جهت بررسی وضعیت آهک کمر پایین است که با توجه به شرایط مشخص در عدسه ها تا ۲۰ سانتیمتر نیز می تواند تقلیل یابد.

89-1

0'

Lense Number 36

OP85 Number of observations scale 1:500

BH.1 Location and number

1' Geological cross section

Tr.I Proposed Trench and

6

Map No.: 1-7

جدول ۱-۵: کارهای اکتشافی پیشنهادی جهت ترتیب شمونه نماینده شاجهی مندان

سازمان مهندسی و تکنولوژی در منابع و معدن

بررسی نمونه نماینده ذخایر

بُوكسِت سرفاریاں

- در خصوص تهیه نمونه نماینده نکات ذیل قابل تأمل است :

الف : با توجه به تغییرات کیفی کانسنگ بوکسیت در نقاط مختلف در عدسیها و با توجه به امکان حصول به نتایج متفاوت از بررسیها در گمانه‌ها و چاهکها و ترانشه پیشنهادی، تجدیدنظر در طرح در صورت تفاوت فاحش محتمل و امکان نمونه‌برداری مجدد نیز در صورت تغییرات قابل ملاحظه چندان دور از انتظار نیست.

ب : مقایسه اطلاعات حاصل از گمانه‌های ۳A و ۳B که به فاصله حدود ۳-۴ متر از هم در عدسی ۳۵ حفر شده‌اند نشان می‌دهد که کیفیت آلومینیم محتوی در گمانه‌های مذکور به ترتیب $\frac{55}{23}$ % و $\frac{50}{65}$ % و برای CaO از $\frac{19}{22}$ % تا $\frac{62}{68}$ % و Fe2O3 از $\frac{16}{22}$ % تا $\frac{22}{27}$ % متغیر است و میان این مطلب است که احتمال تغییرات بدین گونه در سایر عدسیها وجود داشته باشد لذا این مهندسین مشاور جانمایی ترانشه و گمانه‌های پیشنهادی را طوری طرح‌ریزی کرده است که در موقعیت مکانی غیر از گمانه‌های قبلی باشد تا بتوان تغییرات احتمالی را بررسی کرد و در ضمن در صورت وجود تغییرات شدید تصمیمات مقتضی بعدی را اتخاذ نمود.

- در خصوص عدسی ۱۰۶ با توجه به عدم دسترسی به نقشه با مقیاس مناسب (نقشه ۱:۱۰،۰۰۰ زمین‌شناسی تهیه شده توسط شرکت Strojexport) مشخص کردن موقعیت حفاریهای مورد نیاز جهت تهیه نمونه نماینده میسر نیست مقدمتاً "می‌توان نمونه نماینده را از محل ترانشه‌های شماره S5, S6, S7, با مشخصات زیر تهیه کرد :

	AL2O3	SiO2	O.P	طول
	(%)	(%)	(%)	متر
S5	3.26	47.45	6.51	
S6	5	51.99	5.99	

S7 6.9 54.12 4.78

(متوسط) Al2O3 = 51.98%

(متوسط) SiO2 = 5.5%

که به متوسط محاسبه شده عدسی شماره ۱۰۶ همچوایی نزدیک دارد.

۱-۵- برآورد نوع و تعداد آزمایش‌های مورد نیاز روی نمونه‌های ذخیره مندان و لنز ۱۰۶

(Main Component)

برای کلیه نمونه‌ها آنالیز شیمیایی ۶ عنصری از Fe_{203} , SiO_2 , Al_{203} , TiO_2 , CaO و LOI انجام شود. با توجه به کل نمونه‌های محتمل برای ذخیره مندان برای گزینه اول تعداد ۲۶ نمونه برآورد می‌شود که جمع کل آنالیز شیمیایی مورد نیاز آن به تعداد ۱۵۶ مورد و برای گزینه دوم ۹۰ مورد پیش‌بینی می‌شود. (لازم به ذکر است که CaO جزء عناصر فرعی تشکیل دهنده بوکسیت است که در اینجا به عنوان عنصر اصلی به لحاظ اهمیت قید شده است) برای لنز ۱۰۶ حدود ۱۵ نمونه و ۹۰ مورد آنالیز شیمیایی عناصر اصلی مورد نظر است.

(Major Componets)

اندازه‌گیری مقدار ZrO , FeO , $Org-C$, V , P , S , MgO به تعداد حداقل ۵ مورد از گمانه‌ها و ترانشه‌های مختلف در عدیهای پیشنهادی مورد نیاز است در خصوص برشی از عناصر فوق الذکر آزمایشات انجام شده توسط شرکت Strojexport نشان می‌دهد که اندازه آنها قابل توجه نیست در انتخاب نمونه نماینده معرف این عناصر می‌بایست دقیق لازم مبدول گردد که متوسط عناصر اصلی آنها به متوسط کانسار نزدیک شود.

(Trace element)

اندازه‌گیری مقادیر Ga بصورت ZnO , Ga_{203} , Zn بحورت و با توجه به وضعیت منطقه و پوشش جنگلی بررسی مسئله مواد ارکانیک که ممکن است از طریق خل و فرج سنگها به درون بوکسیت نفوذ یابند نیز توصیه می‌شود.

کیلوگرم خواهد بود. نمونه‌های گرفته شده از وسط در جهت محور طولی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. بهتر است که نمونه‌ها جداگانه خرد و تقسیم شوند و نمونه ترکیبی از اختلاط این نمونه‌ها تهیه شود چه ممکن است جهت بهینه کردن پروسس انحلال و ارزیابی تاثیر کیفی سنگ بر انحلال نیاز به نمونه‌های متفاوت از نقاط مختلف کانسار باشد.

۱-۵-۵- وزن مخصوص :

وزن مخصوص کانسنگ بوکسیت بر اساس اطلاعات موجود معادل ۲/۶ تن بر متر مکعب است با توجه به اینکه جزئیات داده‌ها در رابطه با وزن مخصوص متوسط کانسنگ بوکسیت در دسترس نیست. مطالعه و بررسی وزن مخصوص کانسنگ برای واحدهای مختلف و متوسط کل کانسار توصیه می‌شود. این آزمایشها در واقع نقش بررسی و بازنگری اطلاعات موجود در رابطه با متوسط وزن مخصوص کانسنگ را داشته‌اند.

متوسط وزن مخصوص کانسار می‌بایست برای نمونه ترکیبی مطالعه شود که کیفیت آن معادل کیفیت کل کانسار است. انجام حداقل ۱۰ آزمایش در این رابطه برای کیفیتهای مختلف بوکسیت توصیه می‌شود.

۱-۵-۶- آزمایش تکنولوژی:

آزمایش انحلال در مقیاس آزمایشگاهی، Lub Scale برای نمونه‌های تهیه شده بصورت جداگانه و یا برای نمونه‌های مربوط به رخساره‌های مشابه انجام شود. بر مبنای این بررسیها میزان آلومینای بازیابی شده و راندمان انحلال، میزان مصرف سود، در چارچوب تغییرات وضعیت فشار و درجه حرارت محیط انحلال و اندازه‌های مختلف مواد افزاینده بررسی و وضعیت بهینه انحلال مشخص شود.

از یک نمونه معرف و نماینده که در واقع نمونه ترکیبی (composit) نمونه‌ها است در مقیاس Bench آزمایشها یی در خصوص سیلیزدایی اولیه، انحلال بر اساس شرایط بهینه، بررسی رسوب کل قرمز و انجام شود تا بر اساس آن پارامترهای فنی و ویژگیهای انحلال مشخص شود. با توجه به اینکه ذخایر بوکسیت سرفاریاب (ذخایر مندان، کوه سیاه و کوه دلف) در تحلیل نهائی بخش بسیار کمی از کل ذخایر بوکسیت تأمین کننده مواد اولیه کارخانه آلومینیم جاجرم را تشکیل می‌دهد جیهت ارزیابی رفتار و توامان کانسک بوکسیت این ذخیره با سایر ذخایر، نمونه ترکیبی بر اساس نسبت درصد سهم هر یک از ذخایر تأمین کننده مواد اولیه کارخانه جاجرم با سایر ذخایر می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد. که البته این مهم فی الواقع می‌تواند پس از بررسیهای کلی در خصوص برنامه‌ریزی تولید از کانسال جاجرم و سایر ذخایر تأمین کننده و ارزیابی کمی و کیفی سایر ذخایر و همچنین بررسی نحوه استخراج از ذخیره جاجرم با اعمال عیارهای حد مختلف صورت پذیرد.

ضمیمه ۱-۱

مطالعات پتروگرافی

نمونه‌های ذخایر بوکسیت

حوضه سرفاریاب

Annex No.13 Strojexport Co. Report

Photographical Decumentation of Mineralogical and Petrographical test.

- شکل ۱۷ - نمونه بوکسیتی.

بلورهای کاٹولن با شکل چهارگوش (rectongular) ریز در بخشهای ۱۱ لیتی.

- شکل ۱۸ - نمونه بوکسیتی.

سطح بوهمیت بوسیله مواد کربناته و کانیهای رسی دانه‌ریز پوشیده شده است.

- شکل شماره ۱۴ - نمونه بوکسیتی.

دانه‌ها و بلورهای هگزاگونال کاذب کاٹولینیتی به رنگ سفید بر روی سطح شکستگی نمونه.

- عکس ۱) نمونه تکنولوژی (بوکسیت).

عقب‌نشینی (Ousting) زمینه بوسیله کربناتها.

- عکس ۲) نمونه تکنولوژی (بوکسیت).

نمایی دقیق (Detail) از عقب‌نشینی بوهمیت به وسیله کربناتها.

- شکل ۹۹ (عکس ۳) - برش بوکسیت - کربناته.

رگچه‌های بوکسیتی روشن در آهک.

- شکل ۹۹ (عکس ۴) - برش بوکسیتی - کربناته - (بدون شرح).

- شکل ۱۵ - نمونه بوکسیتی.

۱۱ لیت در بخشهای بالای ناحیه سمت چپ و بخشهای زیرین ناحیه سمت راست.

- شکل ۱۶) - نمونه بوکسیتی.

نمای نسبتاً دقیق از لایه کربناته از شکل شماره ۱۵.

توضیح: تصاویر مربوط به بررسی پتروگرافی کانسندگ بوکسیت عدسیهای بالا در صفحه ۱۳ گزارش شرکت Strojexport آورده شده است.

ضمیمه ۱-۲

آنالیز شیمیایی نمونه های ذخایر

بوکسیت حوضه سرفاریاب

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

OP-EX-30									
NO.	FORM	TO	Al2O3	Fe2O3	TiO2	CaO	LO.I	SiO2	DIG-TEST
	[M]	[M]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
D1	0.00	2.80	57.50	22.50	2.30	1.20	11.50	4.00	B.HG
D2	2.80	4.70	56.00	23.50	2.80	0.70	11.10	4.30	B-HG
D3	4.70	6.50	56.20	17.00	7.80	1.00	11.10	4.90	B-HG
D4	6.50	9.00	60.20	18.10	2.60	0.90	12.20	4.60	B-HG
D5	9.00	11.70	60.00	14.40	2.70	2.10	13.30	6.10	B
D6	11.70	14.20	55.10	9.90	3.00	3.00	14.20	14.20	LSS

OP-EX-35									
NO.	FORM	TO	Al2O3	Fe2O3	TiO2	CaO	L.O.I	SiO2	DIG-TEST
	[M]	[M]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
T1	0.00	3.00	65.30	4.20	2.30	2.20	15.70	7.40	B
T2	3.00	6.00	64.20	9.00	2.30	1.50	14.10	7.10	B
T3	6.00	9.00	59.50	11.00	1.90	4.60	16.00	5.20	LSS-HG
T4	9.00	12.00	63.00	8.50	2.50	3.60	15.80	4.60	B.HG
T5	12.00	15.00	64.20	10.90	2.50	1.40	14.00	5.20	B.HG
T6	15.00	18.00	63.10	11.50	2.40	2.00	14.00	5.10	B.HG
T7	18.00	21.00	59.40	16.90	2.30	1.50	13.90	4.30	B.HG
T8	21.00	24.00	58.30	17.70	1.00	2.60	13.40	5.00	B.HG
T9	24.00	27.00	54.00	15.00	2.50	5.50	15.20	5.50	LSS-HG
T10	27.00	30.00	57.50	15.70	2.80	3.00	15.00	4.80	B.HG
T11	30.00	33.00	59.00	15.20	2.20	1.40	13.20	6.10	B
T12	33.00	36.00	60.30	16.80	2.70	1.20	13.00	5.10	B.HG
T13	36.00	39.00	59.60	17.20	2.60	1.10	13.10	4.30	B.HG
T14	39.00	42.00	66.10	6.10	2.80	1.00	14.00	9.10	B

OP-EX-36									
NO.	FORM	TO	Al2O3	Fe2O3	TiO2	CaO	L.O.I	SiO2	DIG-TEST
	[M]	[M]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
T1	0.00	3.00	65.50	5.40	2.90	1.20	13.20	10.50	B
T2	3.00	6.00	56.80	20.20	2.40	1.20	11.70	6.50	B-HG
T3	6.00	9.00	59.80	20.20	2.20	1.20	11.60	4.10	B-HG
T4	9.00	12.00	58.00	22.00	2.20	1.00	11.60	4.20	B-HG
T5	12.00	15.00	59.00	18.40	2.80	1.10	2.50	15.00	B-HG
T6	15.00	18.00	60.80	17.70	2.80	0.90	12.10	4.20	B-HG
T7	18.00	21.00	57.90	19.20	2.90	1.00	12.00	4.00	B-HG
T8	21.00	24.00	59.80	18.80	2.60	0.90	12.10	4.80	B-HG
T9	24.00	27.00	59.00	20.60	2.50	0.90	11.40	3.80	B-HG

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده گانسar سرفاریاب

دانشگاه مهندسی و فناوری در صنایع و معدن

امان

۲ - ۱

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS

OP-EX-46

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
D1	0.00	1.00	57.00	12.60	2.40	3.00	14.00	9.40	B.
D2	1.00	2.00	59.80	18.40	2.10	1.10	12.50	5.20	B.HG.
D3	2.00	3.00	60.00	17.50	2.50	1.00	12.50	6.50	B.
D4	3.00	4.00 ..	51.20	8.30	2.50	10.00	19.10	8.20	LSS

OP-EX-47

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
D1	0.00	1.00	58.70	16.50	2.70	0.70	12.20	7.80	B.
D2	1.00	2.00	62.50	11.60	2.50	1.50	14.00	4.90	B.HG
D3	2.00	3.00	59.10	5.30	2.60	8.60	18.20	5.00	LSS.HG.
D4	3.00	3.80	53.80	4.80	2.40	10.00	19.00	9.00	LSS

OP-EX-80

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
T1	0.00	2.00	54.10	6.80	2.30	6.80	17.60	9.90 ..	LSS
T2	2.00	4.00	50.00	8.50	2.60	11.10	20.30	5.50	LSS
T3	4.00	6.00	51.40	10.60	2.20	8.60	18.30	7.90	LSS
T4	6.00	8.00	53.60	11.70	2.80	6.10	17.00	6.90	LSS
T5	8.00	10.00	47.60	13.00	2.50	9.00	18.90	7.50	LSS
T6	10.00	12.00	47.40	12.20	2.40	10.10	19.90	6.00	LSS
T7	12.00	14.00	48.00	12.60	2.40	9.00	19.00	6.30	LSS
T8	14.00	16.00	45.50	17.50	2.80	8.60	18.10	4.70	LSS
T9	16.00	18.00	40.00	15.00	2.10	14.60	20.90	5.10	LSS

OP-EX-85

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
T1	0.00	2.00	59.00	7.40	2.30	0.90	14.40	14.50	LSS
T2	2.00	4.00	57.40	5.60	2.50	0.70	13.80	18.00	LSS
T3	4.00	6.00	55.00	2.30	1.90	0.80	13.60	24.40	—
T4	6.00	8.00	52.20	2.40	2.40	0.90	14.10	27.80	—
T5	8.00	10.00	52.90	3.30	1.90	0.90	14.00	25.00	—

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسar سرفاریاب

۲ - ۱

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

OP-EX-106

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
D1	0.00	0.50	49.50	7.50	2.50	11.90	21.60	5.00	LSS
D2	0.50	1.50	52.50	15.50	1.50	7.10	17.60	4.20	LSS.HG
D3	1.50	2.50	52.00	11.00	2.00	10.00	19.00	4.00	LSS.HG
D4	2.50	4.00	57.40	13.60	2.00	5.00	16.60	4.00	LSS.HG
D5	4.00	4.50	55.30	12.90	2.00	6.90	17.20	4.70	LSS.HG

۴ - ۱	ادزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانتسار سفاریاب	دانشگاه دانشگاه مهندسی و تکنولوژی در مناج و معدن
-------	--	---

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

OP35EX-BH3A

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	FE2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG.TEST
BH.3A1	0.00	1.00	58.10	19.50	2.40	0.90	12.80	3.90	B-HG
BH.3A2	1.00	1.60	58.00	19.50	2.30	0.40	12.80	5.20	B-HG
BH.3A3	1.60	3.00	52.00	26.20	2.10	0.70	11.00	6.50 ..	B

OP35EX-BH3B

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	FE2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG.TEST
BH.3B1	0.75	1.55	49.20	17.60	2.20	8.80	16.20	5.00	LSS
BH.3B2	1.55	2.20	51.00	15.00	2.00	8.60	17.40	4.10	LSS.HG
BH.3B3	2.20	3.00	51.20	18.80	2.20	5.80	14.20	5.50	LSS
BH.3B4	3.00	4.50	51.00	15.00	2.30	7.70	16.80	5.70	LSS

OP36EX-BH6

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
BH6-1	0.40	0.50	22.60	41.40	1.60	1.20	14.50	15.30	NODULES
BH6-2	0.50	6.80	50.20	26.40	2.30	0.90	12.20	3.80	B-HG
BH6-3	0.80	1.70	58.00	19.20	2.80	0.90	12.10	5.20	B-HG
BH6-4	1.70	2.30	57.00	20.40	2.40	0.90	12.30	5.20	B
BH6-5	2.30	2.45	46.70	9.70	2.60	0.50	11.50	23.40	RED CLAY
BH6-6	2.45	3.00	45.30	5.80	2.40	1.00	13.60	27.90	CLAY
BH7-7	3.00	3.20	19.50	32.70	1.90	0.90	18.20	17.30	CLAY

OP80EX-BH7

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
BH.7-1	0.00	0.90	46.20	12.10	12.80	19.00	5.60		LSS
BH.7-2	0.90	1.50	55.40	16.40	2.40	2.80	14.60	6.40	B
BH.7-3	1.50	2.00	53.30	15.90	2.40	5.40	15.50	5.50	LSS
BH.7-4	2.00	2.50	57.30	13.20	2.40	1.10	15.20	8.40	LSS
BH.7-5	2.50	2.80	19.00	6.40	1.10	30.77	29.23	12.50	CARB.BX
BH.7-6	2.80	3.00	60.20	10.20	2.80	3.00	14.30	7.90	B
BH.7-7	3.00	3.20	15.00	6.20	1.60	34.20	32.20	8.60	CLAY.L

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

تماینده کانسار سفاریاب

۵ - ۱

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

OP85EX-BH9A

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
BH9A1	0.00	0.70	56.40	9.20	2.60	3.80	15.50	10.40	LSS
BH9A2	0.70	1.60	55.60	10.40	2.60	5.40	16.80	8.40	LSS

OP87-BH10

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
BH.10-1	1.80	2.20	55.20	9.30	2.50	7.80	17.80	6.60	LSS
BH.10-2	2.20	2.50	37.00	5.30	1.90	17.60	23.60	12.00	LSS
BH.10-3	2.50	3.60	55.00	10.30	2.80	5.50	17.30	7.40	LSS
BH.10-4	3.60	4.80	52.20	9.40	2.50	8.10	18.60	7.30	LSS
BH.10-5	4.80	5.00	56.40	3.70	2.40	8.70	19.40	7.40	LSS
BH.10-6	5.00	5.30	43.00	9.70	1.40	10.90	20.00	11.50	LSS
BH.10-7	5.30	5.60	19.00	2.50	2.00	31.50	30.00	13.00	CLAY

OP88EX-BH8

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	Fe2O3 [%]	TiO2 [%]	CaO [%]	L.O.I [%]	SiO2 [%]	DIG-TEST
BH.8-1	6.70	6.75	9.50	4.50	1.00	34.60	32.00	15.60	CLAY-L
BH.8-2	6.75	6.95	49.50	7.00	2.50	4.60	16.50	17.40	LIGT-BX
BH.8-3	6.95	7.50	54.40	15.40	2.40	4.80	14.70	5.90	LSS
BH.8-4	7.50	8.00	61.00	8.10	2.90	1.00	14.20	10.40	B
BH.8-5	8.00	8.50	58.50	16.50	2.50	0.80	13.00	6.70	B
BH.8-6	8.50	10.10	54.60	21.90	2.50	1.00	12.10	5.90	B
BH.8-7	10.10	11.10	52.50	21.50	2.40	1.10	12.50	7.60	B
BH.8-8	11.10	11.40	51.50	19.80	1.90	0.90	11.50	13.20	LSS
BH.8-9	11.40	12.00	55.40	13.10	2.90	0.90	13.90	11.80	LSS
BH.8-10	12.00	12.10	14.70	6.30	1.00	20.00	22.30	29.70	CLAY

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسar سرفاریاب

۶ - ۱

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS

MN-IN-34A				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
A-1	0	3	59.35	1.86
A-2	3	6	49.23	7.51
A-3	6	9	61.08	4.10
A-4	9	12	53.80	6.67
A-5	12	15	57.50	9.79
A-6	15	18	55.94	5.74
A-7	18	21	50.69	9.00
A-8	21	24	51.95	7.97

MN-IN-34B				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
B-1	0	5	56.92	9.95
B-2	5	6	60.01	7.97
B-3	6	7	59.89	7.99
B-4	7	8	58.72	10.47
B-5	8	9	57.84	8.82
B-6	9	10	59.69	8.71
B-7	10	11	59.53	6.25
B-8	11	12	56.98	6.22
B-9	12	13	54.07	7.47
B-10	13	14	55.31	6.66
B-11	14	15	55.91	9.53
B-12	15	16	55.49	6.70
B-13	16	17	56.05	5.79
B-14	17	18	55.06	6.70
B-15	18	19	54.32	7.06
B-16	19	20	55.33	6.11
B-17	20	21	57.57	5.39
B-18	21	22	58.74	6.81

۲ - ۱	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کائنسار سرفاریاب	دانشگاه دان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و مادن
-------	---	--

**APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS**

MA-IN-36-S1				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1-1	0.00	1.00	58.14	2.87
S1-2	1.00	2.00	54.65	3.88
S1-3	2.00	3.00	60.46	1.40
S1-4	3.00	4.00	54.94	2.80
S1-5	4.00	5.00	54.71	4.73
S1-6	5.00	6.00	57.04	2.47
S1-7	6.00	7.00	55.93	2.54
S1-8	7.00	8.00	59.11	2.71
S1-9	8.00	9.00	57.54	2.59
S1-10	9.00	10.00	57.30	4.98
S1-11	10.00	11.00	56.38	5.07
S1-12	11.00	12.00	58.13	4.83
S1-13	12.00	13.00	58.34	4.91
S1-14	13.00	14.00	57.58	5.28
S1-15	14.00	15.00	55.31	5.27
S1-16	15.00	16.00	56.50	5.07
S1-17	16.00	17.00	57.33	4.82
S1-18	17.00	18.00	56.68	5.34
S1-19	18.00	19.00	57.22	4.10
S1-20	19.00	20.00	56.61	5.48
S1-21	20.00	21.00	55.92	5.70
S1-22	21.00	22.00	57.72	4.70
S1-23	22.00	23.00	56.65	5.22
S1-24	23.00	24.00	55.77	6.98
S1-25	24.00	25.00	56.03	4.65
S1-26	25.00	26.00	55.97	5.14
S1-27	26.00	27.00	61.29	3.31
S1-28	27.00	28.00	55.58	4.56
S1-29	28.00	29.00	55.58	4.56

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کاٹسار سرفاریاب

۸ - ۱

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

MN-IN-36-S2

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S2-1	0.00	1.00	60.40	2.53
S2-2	1.00	2.00	57.36	6.61
S2-3	2.00	3.00	57.91	3.19
S2-4	3.00	4.00	59.38	2.45
S2-5	4.00	5.00	58.99	2.98
S2-6	5.00	6.00	57.04	4.92
S2-7	6.00	7.00	57.34	4.16
S2-8	7.00	8.00	59.21	4.12
S2-9	8.00	9.00	54.75	5.16
S2-10	9.00	10.00	57.21	4.96
S2-11	10.00	11.00	56.95	4.63
S2-12	11.00	12.00	55.59	5.30
S2-13	12.00	13.00	57.73	6.47
S2-14	13.00	14.00	59.40	4.50
S2-15	14.00	15.00	56.88	5.53
S2-16	15.00	16.00	59.92	4.36
S2-17	16.00	17.00	56.97	6.64
S2-18	17.00	18.00	55.12	7.23
S2-19	18.00	19.00	56.99	6.45
S2-20	19.00	20.00	57.18	6.18
S2-21	20.00	21.00	57.19	7.11

*APPENDIX I-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

MN-IN-80-S1

MN-IN-80-S1

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1-1	0.00	1.00	56.51	6.83
S1-2	1.00	2.00	54.23	10.00
S1-3	2.00	3.00	55.60	7.25
S1-4	3.00	4.00	50.48	6.24
S1-5	4.00	5.00	46.58	4.72
S1-6	5.00	6.00	46.52	10.17
S1-7	6.00	7.00	50.19	7.16
S1-8	7.00	8.00	47.74	7.81
S1-9	8.00	9.00	51.22	4.77
S1-10	9.00	10.00	52.62	8.54
S1-11	10.00	11.00	52.24	5.31
S1-12	11.00	12.00	53.86	6.70
S1-13	12.00	13.00	58.06	7.22
S1-14	13.00	14.00	56.24	8.40
S1-15	14.00	15.00	45.10	7.38
S1-16	15.00	16.00	49.58	7.90
S1-17	16.00	17.00	50.45	7.48
S1-18	17.00	18.00	45.72	7.18
S1-19	18.00	19.00	45.25	6.25
S1-20	19.00	20.00	47.72	5.53
S1-21	20.00	21.00	47.72	5.53
S1-22	21.00	22.00	49.88	4.72

MN-IN-80-S2

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S2-1	0.00	1.00	51.58	8.53
S2-2	1.00	2.00	47.92	8.60
S2-3	2.00	3.00	58.50	8.18
S2-4	3.00	4.00	55.05	8.61
S2-5	4.00	5.00	49.34	7.71
S2-6	5.00	6.00	50.25	5.76
S2-7	6.00	7.00	46.01	6.43
S2-8	7.00	8.00	55.57	6.12
S2-9	8.00	9.00	51.69	6.01
S2-10	9.00	10.00	49.41	7.39
S2-11	10.00	11.00	49.41	7.39
S2-12	11.00	12.00	48.30	8.43
S2-13	12.00	13.00	49.53	5.71
S2-14	13.00	14.00	50.53	7.13
S2-15	14.00	15.00	49.67	5.92
S2-16	15.00	16.00	46.61	4.15
S2-17	16.00	17.00	42.06	2.12
S2-18	17.00	18.00	41.11	2.23

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال سرفاریاب

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-SARE-E-FARIAB DEPOSITS

MN-IN-80-S3

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1-1	0.00	1.00	56.29	6.29
S1-2	1.00	2.00	66.62	5.53
S1-3	2.00	3.00	64.06	7.53
S1-4	3.00	4.00	60.69	7.74
S1-5	4.00	5.00	59.76	8.14
S1-6	5.00	6.00	62.12	7.38
S1-7	6.00	7.00	60.20	9.63
S1-8	7.00	8.00	57.80	7.28
S1-9	8.00	9.00	58.50	8.47
S1-10	9.00	10.00	60.21	7.38
S1-11	10.00	11.00	59.90	6.96
S1-12	11.00	12.00	60.85	7.74
S1-13	12.00	13.00	60.03	9.30
S1-14	13.00	14.00	50.72	2.76
S1-15	14.00	15.00	53.96	5.68
S1-16	15.00	16.00	59.98	7.42
S1-17	16.00	17.00	55.51	6.24
S1-18	17.00	18.00	53.12	3.26
S1-19	18.00	19.00	61.56	5.01
S1-20	19.00	20.00	58.35	6.22
S1-21	20.00	21.00	57.36	4.04
S1-22	21.00	22.00	64.56	4.73
23	22.00	23.00	68.13	4.21

MN-IN-80-S4

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S2-1	0.00	1.00	36.37	6.42
S2-2	1.00	2.00	36.51	6.35
S2-3	2.00	3.00	40.15	4.41
S2-4	3.00	4.00	62.54	5.35
S2-5	4.00	5.00	58.22	5.36
S2-6	5.00	6.00	42.07	4.33
S2-7	6.00	7.00	42.73	4.08
S2-8	7.00	8.00	47.89	5.69
S2-9	8.00	9.00	60.18	9.04
S2-10	9.00	10.00	64.73	6.60

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS

MNL-81A,B				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SIO2 [%]
A-1	0.00	2.50	63.18	9.11
A-2	2.50	3.50	59.24	4.01
A-3	3.50	4.50	58.16	5.07
A-4	4.50	5.50	55.87	4.29
A-5	5.50	6.50	52.45	4.89
A-6	6.50	7.50	57.15	5.44
A-7	7.50	8.50	57.02	7.51
A-8	8.50	9.50	55.15	6.22
A-9	9.50	10.50	56.47	5.51
A-10	10.50	11.50	59.43	3.94
B-1	0.00	2.00	58.34	4.85
B-2	2.00	4.50	53.60	6.32
B-3	4.50	7.00	53.94	4.78
B-4	7.00	9.00	58.14	5.15
B-5	9.00	11.00	55.63	5.87
B-6	11.00	13.50	60.00	2.97

MNL-82A,B				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SIO2 [%]
A-1	0.00	3.00	59.03	3.47
A-2	3.00	5.50	57.80	5.30
A-3	5.50	7.50	58.59	2.86
A-4	7.50	9.50	57.82	4.46
A-5	9.50	12.00	57.87	3.26
A-6	12.00	15.00	58.37	3.09
A-7	15.00	17.50	57.60	2.76
A-8	17.50	19.50	57.85	4.77
A-9	19.50	22.00	58.89	3.40
A-10	22.00	24.50	57.20	3.25
B-1	0.00	2.00	58.30	4.70
B-2	2.00	3.50	55.30	6.57
B-3	3.50	5.00	54.60	4.48
B-4	5.00	7.00	54.07	4.25
B-5	7.00	9.00	57.60	4.09
B-6	9.00	10.50	58.42	3.62
B-7	10.50	12.00	59.37	3.42
B-8	12.00	13.50	57.85	2.53
B-9	13.50	15.00	58.12	2.47
B-10	15.00	17.00	58.17	3.30

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF

SARE-E-FARIAB DEPOSITS

MN-IN-85A

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
A-1	0.00	4.00	41.64	30.02
A-2	4.00	8.00	51.52	23.04
A-3	8.00	11.00	54.28	18.23
A-4	11.00	14.00	52.83	22.61
A-5	14.00	17.00	54.43	20.23
A-6	17.00	20.00	53.52	22.45
A-7	20.00	23.00	51.43	25.65
A-8	23.00	26.00	47.97	29.13
A-9	26.00	29.00	46.82	29.57
A-10	29.00	32.00	48.00	23.54
A-11	32.00	35.00	50.66	14.21
A-12	35.00	38.00	49.81	14.90
A-13	38.00	41.00	50.77	11.55
A-14	41.00	44.00	49.99	13.38

MN-IN-853

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL ₂ O ₃ [%]	SiO ₂ [%]
B-1	0.00	1.00	50.41	13.05
B-2	1.00	2.00	58.19	12.98
B-3	2.00	3.00	57.27	15.25
B-4	3.00	4.00	59.13	16.85
B-5	4.00	5.00	54.38	20.71
B-6	5.00	6.00	54.56	20.01
B-7	6.00	7.00	55.30	21.36
B-8	7.00	8.00	59.50	6.10

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

تماینده کانسار سرفاریاب

۱۳-۱

APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF

SARE-E-FARIAB DEPOSITS

MN-IN-87A

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
A-1	0.00	4.00	46.57	28.01
A-2	4.00	7.50	31.31	15.00
A-3	7.50	11.50	56.26	11.51
A-4	11.50	15.50	54.86	11.63
A-5	15.50	19.00	56.94	10.59
A-6	19.00	22.50	54.98	6.88
A-7	22.50	26.50	58.15	6.82
A-8	26.50	31.00	60.15	6.10

MN-IN-87B

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
B-1	0.00	2.00	60.53	9.14
B-2	2.00	4.00	49.08	8.88
B-3	4.00	5.50	58.85	9.74
B-4	5.50	7.50	58.47	12.07
B-5	7.50	9.00	58.99	9.78
B-6	9.00	11.00	56.63	11.57
B-7	11.00	13.50	58.70	10.85

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرفاریاپ

۱۴-۱

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

MN-IN-118A

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
A-1	0	1	35.12	37.54
A-2	1	2	35.03	37.39
A-3	2	3	36.77	38.21
A-4	3	4	37.85	36.29
A-5	4	5	38.70	34.35
A-6	5	6	54.03	19.75
A-7	6	7	48.68	23.97
A-8	7	8	41.05	29.95
A-9	8	9	43.26	27.62

MN-IN-118B

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
B-1	0	1	55.24	8.37
B-2	1	2	58.20	7.47
B-3	2	3	57.29	7.51
B-4	3	4	64.59	2.67
B-5	4	5	61.86	8.40
B-6	5	6	60.39	7.77
B-7	6	7	59.89	8.58
B-8	7	8	60.09	6.31
B-9	8	9	63.35	2.50
B-10	9	10	58.22	8.78
B-11	10	11	53.59	5.99

۱۵-۱	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرفاریاب	اولان دان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	--

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

MN-IN-119				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
A-1	0.00	1.00	64.73	2.52
A-2	1.00	2.00	63.38	2.58
A-3	2.00	3.00	55.59	5.87
A-4	3.00	4.00	66.01	2.30
A-5	4.00	5.00	66.36	2.55

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانتار سرفاریاب

۱۹-۱

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

KD-IN-30

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
B1	1.00	2.00	54.46	5.25
B2	2.00	3.00	69.69	4.72
B3	3.00	4.00	45.31	5.47
B4	4.00	5.00	56.26	6.38
B5	5.00	6.00	55.42	7.71
B6	6.00	7.00	57.06	5.20
B7	7.00	8.00	55.24	5.37
B8	8.00	9.00	49.77	5.34
B9	9.00	10.00	47.79	6.42
B10	10.00	12.00	52.27	7.29

KD-IN-46

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1	0.00	1.00	60.04	6.19
S2	1.00	2.00	64.34	3.92
S3	2.00	3.00	59.69	5.04
S4	3.00	4.00	62.46	9.52

KD-IN-47

NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1	0.00	2.00	52.64	19.57

۱۷-۱	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرفاریاب	دانشگاه دانشگاه دانشگاه دانشگاه
------	--	--

*APPENDIX 1-2 EXPLORATION DATA OF
SARE-E-FARIAB DEPOSITS*

KS-IN-106				
NO.	FORM [M]	TO [M]	AL2O3 [%]	SiO2 [%]
S1-1	0.00	3.40	49.08	9.52
S2-1	0.00	1.40	57.59	10.26
S2-2	1.40	2.90	0.90	51.94
S2-3	2.90	12.90	0.90	54.46
S3-1	0.00	2.00	57.89	13.55
S3-2	2.00	4.00	52.55	7.64
S4-1	0.00	2.00	49.83	8.42
S4-2	2.00	4.30	47.43	8.56
S5-1	0.00	0.60	54.67	8.00
S5-2	0.60	1.20	0.20	57.88
S5-3	1.20	2.40	0.40	46.65
S5-4	2.40	3.26	0.26	36.24
S6-1	0.00	1.00	51.46	5.25
S6-2	1.00	2.00	49.85	3.86
S6-3	2.00	3.00	65.43	9.64
S6-4	3.00	8.00	49.85	5.84
S7-1	0.00	1.00	58.65	4.99
S7-2	1.00	4.00	58.06	5.82
S7-3	4.00	6.90	48.49	3.64
S8-1	0.00	2.50	33.41	11.10
S8-2	2.50	3.20	0.20	48.24
S8-3	3.20	8.20	0.20	43.83

فصل دوم

ذخایر بوکسیت ناحیه

صدر آباد

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱-۲	- ۱-۱-۲ - کلیات
۱-۲	- ۱-۱-۲ - منابع و مدارک موجود
۱-۲	- ۲-۱-۲ - عوامل زیربنایی
۴-۲	- ۲-۲-۲ - زمین‌شناسی کانسال صدر آباد
۷-۲	- ۱-۱-۲ - سازند شتری (کمر پایین)
۷-۲	- ۲-۲-۲ - بوکسیت (ماده معدنی)
۸-۲	- ۳-۲-۲ - سازند نایبند - شمشک
۹-۲	- ۴-۲-۲ - سنگهای آذرین
۱۰-۲	- ۵-۲-۲ - نهشته‌های کوارتز
۱۲-۲	- ۳-۳-۲ - بررسی اطلاعات اکتشافی
۱۲-۲	- ۱-۳-۲ - تراشه‌ها
۱۳-۲	- ۲-۳-۲ - کمانه‌ها
۱۴-۲	- ۴-۴-۲ - ارزیابی ذخیره کانسال صدر آباد
۱۴-۲	- ۱-۴-۲ - بخش رخنمون
۲۰-۲	- ۲-۴-۲ - بررسی چاهکها
۲۷-۲	- ۳-۴-۲ - اطلاعات واگن‌دربیل
	- ۴-۴-۲ - مقایسه اطلاعات چاهکها و واگن‌دربیل‌ها
۳۶-۲	و مدل ریاضی مربوطه
۴۵-۲	- ۵-۴-۲ - محاسبه ذخیره بر اساس داده‌های اصلاح شده

فهرست مطالعات

صفحه

عنوان

۵۵-۲	بررسی رفتار Al203 و SiO2 برگرفته از اطلاعات واکندریل
۵۷-۲	بررسی مطالعات تکنولوژی
۵۷-۲	بررسی مطالعات شرکت Amdel
۶۰-۲	آزمایش انحلال
۶۲-۲	بررسی و انتخاب نمونه نماینده
۶۵-۲	بررسی کانیشناسی و برآورده تعداد نمونه‌های لازم
۷۰-۲	برآورده تعداد نمونه و آزمایشات شیمیایی مورد نیاز
۷۰-۲	آنالیز شیمیایی عناصر اصلی
۷۰-۲	روش نمونه برداری
۷۱-۲	عناصر فرعی
۷۳-۲	عناصر کمیاب
۷۳-۲	کانیشناسی
۷۴-۲	وزن نمونه‌ها
۷۴-۲	وزن مخصوص
۷۵-۲	آزمایش تکنولوژی

فهرست جداول

صفحه

عنوان

جدول ۱-۲- محاسبه ذخیره بخش سطحی کانسار صدر آباد	۱۵-۲
جدول ۲-۲- کیفیت بوکسیت در ۵ چاهک اکتشافی	۲۰-۲
جدول ۳-۲- مقایسه خامت بوکسیت برگرفته از داده های واگن دریل و چاهک	۳۶-۲
جدول ۴-۲- مشخصات و تعداد نمونه های ذخایر بوکسیت یزد	۵۷-۲
جدول ۵-۲- آنالیز شیمیایی نمونه های مربوط به آزمایش تکنولوژی	۵۸-۲
جدول ۶-۲- آنالیز کانی شناسی نمونه های بوکسیت کانسار صدر آباد	۶۰-۲
جدول ۷-۲- نتایج آزمایش اتحلال نمونه های بوکسیت کانسار صدر آباد	۶۱-۲
جدول ۸-۲- مشخصات احتمالی بوکسیت در چاهک های پیشنهادی	۶۸-۲

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

- ۱۸-۲ شکل ۱-۲- توزیع فراوانی Al203 نمونه‌های سطحی
- ۱۹-۲ شکل ۲-۲- توزیع فراوانی SiO2 نمونه‌های سطحی
- ۲۱-۲ شکل ۳-۲- توزیع فراوانی Al203 نمونه‌های برگرفته از چاهکها
- ۲۲-۲ شکل ۴-۲- توزیع فراوانی SiO2 نمونه‌های برگرفته از چاهکها
- ۲۴-۲ شکل ۵-۲- نمودار همبستگی آلومینا و سیلیس نمونه‌های چاهکها
- ۲۵-۲ شکل ۶-۲- منحنی تناظر عیار بر حسب تغییرات Al203
- ۲۶-۲ شکل ۷-۲- منحنی تناظر عیار بر حسب تغییرات SiO2
- ۲۸-۲ شکل ۸-۲- نقشه جانمایی کمانه‌ها
- ۲۹-۲ شکل ۹-۲- نقشه جانمایی کمانه‌ها همراه با شماره کمانه
- ۳۱-۲ شکل ۱۰-۲- توزیع فراوانی ضخامت با اعمال ضخامت حد ۰/۰۵ متر
- ۳۳-۲ شکل ۱۱-۲- توزیع فراوانی ضخامت شبکه ۱۲/۵ متر
- ۳۵-۲ شکل ۱۲-۲- واریوگرام ضخامت
- ۳۸-۲ شکل ۱۳-۲- توزیع فراوانی ضخامت با اعمال ضرب تصحیح ۰/۹۲۵ و ضخامت حد ۰/۰۵ متر
- ۴۰-۲ شکل ۱۴-۲- واریوگرام ضخامت با اعمال ضرب تصحیح ۰/۹۲۵ و ضخامت حد ۰/۰۵ متر
- ۴۱-۲ شکل ۱۵-۲- واریوگرام ضخامت با اعمال ضرب تصحیح ۰/۹۲۵ و حذف ضخامت‌های کمتر از ۵/۰ متر
- ۴۲-۲ شکل ۱۶-۲-A- هیستوگرام اختلاف مقادیر واقعی و تخمین‌زده شده

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

شکل ۱۶-۲- ب- نمودار پراکنش ضخامت حقیقی و مقادیر

- | | |
|------|--|
| ۴۴-۲ | تخمین‌زده شده |
| ۴۷-۲ | شکل ۱۷-۲- نقشه ضخامت بلوکها |
| ۴۸-۲ | شکل ۱۸-۲- نقشه هم‌ضخامت |
| ۴۹-۲ | شکل ۱۹-۲- نقشه انحراف استاندارد کریکینگ |
| ۵۲-۲ | شکل ۲۰-۲- توزیع فراوانی ضخامت بلوکهای 25×25 متر |
| ۵۳-۲ | شکل ۲۱-۲- توزیع فراوانی ضخامت با اعمال ضریب تصحیح $0/925$ و بر اساس داده‌های شبکه 50×50 متر |
| ۵۴-۲ | شکل ۲۲-۲- منحنی تناظر ضخامت بلوکهای 25×25 متر |
| ۶۹-۲ | شکل ۲۳-۲- نقشه جانمایی چاهکهای اکتشافی پیشنهاد شده برای نمونه نماینده |
| ۷۲-۲ | شکل ۲۴-۲- مقطع شماتیک زمین‌شناسی در محل چاهک ۲۲ |

فهرست نقشه‌ها

صفحه

عنوان

- ۳-۲ نقشه ۱-۲- نقشه موقعیت جغرافیایی کانسال صدر آباد
Tectono - Sedimentary Provinces of Iran - ۲-۲
۶-۲ نقشه ۲-۳- نقشه گللهای اصلی و تکتونیک ایران

فهرست محتوایم

صفحه

عنوان

ضمیمه ۱-۲ - مطالعات پتروگرافی کانسار صدرآباد

ضمیمه ۲-۲ - آنالیز شیمیایی نمونه‌های سطحی و

عمقی کانسار صدرآباد

۱-۲- کلیات:

۱-۱-۲- منابع و مدارک موجود:

گزارشها و اطلاعات در دست مربوط به ناحیه صدرآباد عبارتند از:


- گزارش کارهای مقدماتی انجام شده در ناحیه تفت - ۱۳۶۷.
- گزارش نقشه زمین‌شناسی مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ صدرآباد - ۱۳۷۰.
- گزارش نقشه زمین‌شناسی مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰ صدرآباد - ۱۳۷۰.
- گزارش نقشه زمین‌شناسی مقیاس ۱:۵،۰۰۰ صدرآباد - ۱۳۷۰.
- گزارش تست تکنولوژی انجام شده توسط شرکت Amdel استرالیا - ۱۹۹۲.
- گزارش‌های تست تکنولوژی انجام شده توسط شرکت‌های NFC و Aluterv برای ذخایر بوکسیت یزد.
- گزارش مقدماتی نیمه‌تفصیلی بوکسیت‌های یزد - محمدعلی اسماعیل‌زاده نامی - ۱۳۷۳.
- ضمیمه گزارش مقدماتی نیمه‌تفصیلی بوکسیت‌های یزد - (مقاطع ترانشه‌ها و مقاطع زمین‌شناسی) - ۱۳۷۳.

۲-۱-۲- عوامل زیربنایی (موقعیت جغرافیائی، راههای ارتباطی، آب و هوا و ...):

وضعیت و عوامل زیربنایی منطقه بشرح زیر است:

کانسار صدرآباد در مرکز ایران ۸ کیلومتری شمال شرق روستای صدرآباد قرار دارد. این منطقه در یک نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ به شماره ۶۲۵۳ و نام صدرآباد مشخص شده و در بخش غربی شهرستان تفت در جنوب غربی استان یزد در ۱۰۰ کیلومتری غرب شهرستان یزد واقع است.

در حال حاضر بهترین راه دسترسی به منطقه جاده آسفالت‌های است که از جاده



نقشه ۱-۲- نقشه موقعیت جغرافیائی کانسالر صدر آباد

محدوده مورد مطالعه

اصلی یزد - ابرقو به سمت روستای ندوشن منشعب شده و پس از عبور از روستاهای صصاص آباد و نصر آباد در حدود ۸ کیلومتر نرسیده به روستای مدرآباد، جاده فرعی (خاکی) به سمت شمال منشعب و به محل ذخیره مدرآباد منتهی می‌شود (نقشه شماره ۱-۲). طول این جاده حدود ۶ کیلومتر است. خط راه آهن کرمان - تهران از حدود ۵۰ کیلومتری شمال شرق منطقه عبور می‌کند و فاصله آن تا جاجرم حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است.

مختصات جغرافیائی ناحیه کانسال مدرآباد عبارت است از:

شرقی ۵۳ ۴۰ تا ۵۳ ۳۸

شمالی ۳۱ ۵۷ تا ۳۱ ۵۶


آب و هوای ناحیه نیمه صحرائی و کرم است و حداقل ارتفاع آن حدود ۲۳۰۰ متر و حداکثر ارتفاع آن در حدود ۲۵۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد. به نظر نمی‌رسد تأمین نیروی انسانی، برق و آب مورد نیاز مشکلی داشته باشد.

از نظر زمین دیخت‌شناسی، کانسال مدرآباد در منتهی‌الیه بخش‌های غربی کوه تلخستان در دامنه‌های مشرف به دشت مدرآباد واقع می‌باشد.

قله کوه مذبور دارای ارتفاع بیش از ۲۸۰۰ متر و تراز رخمنونهای بوکسیتی در حدود ۲۴۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد. مقدار ذخیره رخمنونهای مذبور ناچیز است (حدود ۱۰۰،۰۰۰ تن) ولی شرایط زمین ریخت‌شناسی (فرو رفتن ماده معدنی در عمق زمین با شب نسبتاً کم به طرف جنوب غرب که زمینی شب نسبتاً مسطح و دشتنی است با شب توپوگرافی ملایم در همان جهت شب لایه و گاه عملکرد تکتونیک، که موجب ترفیع ماده معدنی در بخشی نقاط و در نتیجه کاهش ضخامت روباره کشته است) شرایط مناسب استخراج ماده معدنی در این محدوده را فراهم نموده است. متوسط ارتفاع دشت مذبور حدود ۲۳۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد.

۴-۲-زمین‌شناسی کانسار صدرآباد:

محدوده مورد مطالعه از نظر زونهای ساختاری در زون ایران مرکزی واقع شده است (نقشه ۲-۲). این زون به شکل یک مثلث در مرکز ایران است و منطقه مورد مطالعه در بخش باختری آن قرار گرفته است. ایران مرکزی از نظر نگاه روندها تنوع زیادی دارد و همه روندها را می‌توان در آن دید. در بخش جنوبی و باختری که منطقه مورد مطالعه در آن قرار دارد روند همان روند ڈاگرس می‌باشد (شمال باختری - جنوب خاوری). این بخش را که دارای زون آتشفشاری (بیرونی و درونی) مشخصی از بزمانتا بیجار است، می‌توان از طرف شمال به گسلهای دهشیر - بافت - قم - زفره و ادامه گسل رضائیه محدود نمود (نقشه شماره ۳-۲-نبوی - ۱۲۵۵). به این بخش از ایران مرکزی زون اردکان - یزد هم گفته می‌شود. به طور کلی زمین‌شناسی کانسار صدرآباد از ۵ واحد عمده تشکیل می‌شود که از قدیم به جدید عبارتند از: سازند شتری (کمر پاشین)، بوکسیت (ماده معدنی)، سازند نایبند - شمشک، سنگهای آذرین و نهشته‌های کوارتنر و عهد حاضر است که با توجه به اطلاعات موجود بشرح آنها می‌پردازیم:




	"Coloured Melange" zone		Gorgan-Rasht
	Helmand block		Alborz - Azarbayjan
	Arabian platform		Binalud Zone
	Hezar Masjed - Koppeh Dagh		Central Iran
	Folded Zagros		Lut block
	High Zagros		Nehbandan-Khash
	Khoy - Mahabad		Makran
	Estandagheh - Marivan		Depressions



Turan plate

محدوده مورد مطالعه

Tectono-Sedimentary provinces of Iran



— Faults of unknown horizontal displacement

→ Strike - slip faults, dextral

← Strike - slip faults , sinistral

Letters inside of circles indicate names of faults:

A) Alborz ; AF) Abyek-Firuzkuh ; As) Astara ; D) Doruneh ; Db) Dehshir-Baft

M) Minab ; H) Hari Rud ; K) Kazerun ; Km) Kalmard ; B) Beshagerd

My) Mayamey ; N) Nayband ; Nb) Nehbandan ; P) Posht-e-Badam ; Qz) Qom-Zefreh

R) Rezaieh ; S) Semnan ; T) Tabriz ; Td) Torud ; Z) Zagros ;

Main faults in Iran

محدوده مورد مطالعه

۱-۲-۲- سازند شتری (کمر پایین) :

کمر پائین ماده معنی سازند شتری است که در ناحیه مورد مطالعه حدود ۱۵۰-۱۶۰ متر ضخامت دارد و از دولومیتیهای متوسط تا ضخیم لایه و توده‌ای به رنگ خاکستری تا نخودی و در سطح هوازده به رنگ قیوه‌ای مایل به زرد تشکیل یافته است.

افق‌های عدی شکل از لاتریت به ضخامت ۱۰ سانتیمتر تا یک متر در میان لایه‌های مزبور و همچنین در قاعده این سازند یک افق بازالت و لاتریت با ضخامت حدود ۳۵ متر وجود دارد.

همبری ذیرین این سازند با سنگهای قدیمتر (سازند جمال) بصورت ناپیوستگی هم‌شیب است و همبری بالایی آن ظاهرا از نوع ناپیوستگی هم‌شیب کزارش شده است و سن آن تریاس میانی تا فوقانی تعیین گردیده است.

سطح بالائی سازند شتری به دلیل فرسایش مربوط به آن زمان ناهموار و کارستی است که در قسمتهای کود (حفرات) این سطح نیشته‌های بوکسیتی پر گردیده است.

۲-۲-۲- بوکسیت (ماده معنی) :

رخمنونهای بوکسیت در ناحیه صدرآباد اغلب دارای اشکال بیضی با قطر حداقل ۹۰ متر و قطر حداقل ۱۵ متر و ضخامت ۳-۲ متر می‌باشد. ولی با توجه به اطلاعات بدست آمده از حفاریهای واگن‌دریل در دشت واقع در بخش‌های جنوب غربی رخمنونهای مزبور، چنین به نظر می‌رسد که ماده معنی در عمق، بیشتر از آنچه که در سطح دیده می‌شود وجود دارد. (علت این امر ممکن است ناشی از عملکرد و تاثیر فرسایش بیشتر در بخش‌های رخمنون یافته باشد) و به نظر می‌رسد بیشتر به شکل لنزی تا لایه‌ای می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت در بخش‌های پوشیده به دلیل عدم تاثیر فرسایش عهد حاضر، عدیهای

بوکسیتی تراکم و ابعاد بزرگتر (بزرگتر از ابعاد ذکر شده بالا) از خودشان نشان می‌دهد و این تحور می‌دود که در این بخش از کانسار شکل ماده معدنی لنزی - لایه‌ای باشد، از سوی دیگر و با توجه به نقشه هم خامات بوکسیت (شکل شماره ۱۸-۲) چنین استنباط می‌شود که قطر بزرگتر عدیهای بوکسیتی ناحیه صدرآباد، دارای امتداد شمال شرق - جنوب شرقی (N230)، و قطر کوچکتر آن دارای امتداد شمال غرب - جنوب شرق (N140) می‌باشد.

خامات بوکسیت در برخی گمانه‌های حفر شده بیش از ۶ متر بوده است. کانسار صدرآباد از نظر شکل، ابعاد و میزان ذخیره را می‌توان با کانسارهای اورال (اتحاد جماهیر شوروی)، لانکودوک (فرانسه)، و برخی کانسارهای ترکیه، یونان، مجارستان و یوگسلاوی بالخصوص ناحیه اسلووینا مقایسه نمود. کانسارهای مذبور در زمرة کانسارهای بوکسیت کارستی تیپ مدیترانه‌ای با بستر (کمر پائین) کربناته از نوع کانسارهای عدیشکل (Lenticular Deposits) طبقه‌بندی می‌شوند.

۳-۲-۳- سازند نایبند - شمشک (کمر بالا):

در ناحیه مورد مطالعه بخش‌های بالائی سازند شتری از جمله بخش اسپهک آن ظاهرا در فاز فرسایشی زمان گذشته (قبل از تشکیل رسوبات نایبند) از بین رفته و اثری از آن باقی نمانده است و به همین دلیل رسوبات سازند نایبند در بخش‌های جنوبی غربی مستقیما روی سطح فرسایش مذبور (روی سازند شتری) قرار گرفته است. البته در بخش‌های شمالی و شمال شرقی ناحیه کانسار تمامی سازند نایبند و گاه حتی بوکسیت و قسمتهای بالائی سازند شتری نیز بوسیله فرسایش جدید از بین رفته‌اند.

سازند نایبند از رسوبات قاره‌ای شامل شیل، ماسه‌سنگ به همراه میان لایه‌های از آهک متوسط تا خیم لایه به رنگ خاکستری رنگ و فسیلدار تشکیل شده

است. حداقل ضخامت این سازند در ناحیه مورد مطالعه حدود ۳۰۰ متر کزارش شده است. بطور کلی سازند نایبند از سه بخش عمده تشکیل یافته.

بخش ذیرین و فوچانی با رخساره شیلی و بخش میانی با رخساره ماسه‌سنگ کوارتزیتی و آهک می‌باشد. سن این سازند تریاس بالائی تعیین گردیده است. قابل ذکر است که به دلیل تشابه عمومی رخساره‌های سازند نایبند و شمشک (قاره‌ای) تعیین همبوری این دو سازند بالخصوص در نقشه‌های کوچک مقیاس مشکل است و به همین دلیل در نقشه‌های مزبور به عنوان یک واحد تفکیک نشده به نام نایبند - شمشک به سن تریاس - ژوراسیک ارائه شده است.

۴-۲-۲- سنگهای آذرین:

در کزارش نقشه‌های زمین‌شناسی محدوده کانسال بوکسیت شرق مدرآباد به مقیاس ۱:۵۰۰۰ وجود سنگهای آذرین از نوع گرانیت تا گرانو دیوریت و وگه‌های آپلیتی ریز بلور عنوان شده که به گرانو دیوریت‌های شیرکوه ارتباط داده شده‌اند و سن آنها اواخر ژوراسیک - اوائل کرتاسه تعیین شده است. بر اساس کزارش فوق رخنمون این سنگها عمدتاً در ناحیه گدار زرد و کمتر در منطقه میانی مشاهده شده است. در نقشه ۱:۵۰۰۰ زمین‌شناسی مذکور هیچ رخنمونی از سنگهای آذرین در محدوده کانسال مدرآباد مشخص نشده است. در حالی که در حین بازدید کارشناسان این مهندسین مشاور از ناحیه کانسال صیرآباد، دو مورد توده‌های نفوذی بحورت دایک از جنس میکرو دیوریت سبز یافت شده است. علاوه بر این در مطالعات قبلی توسط آقایان نبوی (۱۹۹۵)، بازین و هوبر (۱۹۶۹)، ژاکسوپسن (۱۹۷۵) و فورستر (۱۹۷۸)، توده‌های نفوذی این ناحیه که اغلب بصورت دایک، سیل و کاهی استوک از نوع گرانیت، گرانو دیوریت با بافت پورفیریک می‌باشد کزارش شده است. نفوذ توده‌های مزبور که موجب قطع لایه‌های رسوبی قدیمی‌تر (ماسه‌سنگ، آهک، شیل،

۱۰-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کاشنار صدرآباد	دانشگاه متخصصان هندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	---	--

دولومیت، کوارتزیت و مارن) سازند نایبند - شمشک و (در خارج از محدوده مورد بررسی نیز سازند سنگستان) را در ارتباط با کوهزاری آلپین و حرکت گسلهای بزرگ در دوره ترسییر به خصوص اولیکوسن می‌دانند و نه با کرانیتهای شیرکوه.

۵-۲-۲- نهشته‌های کواترنر و عهد حاضر:

رسوبات کواترنر و عهد حاضر با گسترش قابل ملاحظه بالخصوص در بخش‌های جنوب غربی محدوده کانسار صدرآباد بمورت قطعات مستقل و اغلب دانه‌ریز و مدور می‌باشند. این نهشته‌ها بحورت واریزه‌های دامنه‌ای، رسوبات آبرفتی (تراسه‌ای قدیمی و جوان) و نهشته‌های بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها می‌باشد. عموماً خامت رسوبات مذبور زیاد نیست و مستقیماً بر روی سازند ناییند قرار دارند.

٣-٣- بررسی اطلاعات اکتشافی:

کارهای اکتشافی انجام شده در این کانسار توسط طرح آلومینا، به دو گونه، ترانشه و مقطع معدنی بر روی رختمونها - گمانه و چاهک بر روی قسمتهای پوشیده کم عمق است که بشرح زیر می‌باشد.

۱-۳-۲- ترانشه‌ها:

تعداد ۱۱ ترانشه و مقطع معدنی بر روی ۹ لبز بوكسیتی حفر شده است.
ترانشها و مقاطع حفر شده به نامهای L1Tr1، L2S1، L2Tr2، L4Tr1، L4Tr2،
L5Tr1، L5Tr2 (که در لیست اطلاعات ارسالی به نام Tr11 قید شده است)،
L7S1 و L9S1 (که اطلاعات آن در لیست ارسالی نبوده و از خمیمه
گزارش مقدماتی نیمه تفصیلی بوكسیتهای یزد - ۱۳۷۳ - استخراج شده است) میباشد.

از نمونه‌های گرفته شده از مقاطع و رخنمون آنالیز شیمیائی انجام شده است و می‌باشد. طبق بورسیه‌های به عمل آمده و بر اساس اطلاعات گزارش مذبور، فقط ۸ مقطع وجود دارد که علاوه بر ترسیم آنها شب توبوگرافی، امتداد مقطع، شب لایه و سایر اطلاعات دیگر آن نیز موجود است (L1Tr1، L1Tr2، L2S1، L2Tr2، L4Tr1، L4Tr2، L5Tr1، L7S1، L8Tr1، L9S1). قابل ذکر است که مقاطع بصورت تاقص تهیه شده و پاره‌ای از اطلاعات از قبیل امتداد لایه و امتداد مقطع مشخص نمی‌باشد.

در پاره‌ای از موارد امتداد مقطع با نقشه زمین‌شناسی ۱:۵۰۰۰ ناحیه هماهنگی ندارد و همچنین آنالیز شیمیائی تنها از عنصر Al2O3 و SiO2 تهیه شده است.

۱۳-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدر آباد	
------	--	--

۲-۳-۲ - گمانهها :

تعداد ۱۷۳ حلقه گمانه بوسیله دستگاه ارابه چالزنی (Waggondrill) با شبکه حفاری به فاصله ۵۰ متری با عمق کمتر از ۴۰ متر در قسمتهای پوشیده ناحیه غربی و جنوب غربی رخنمونهای بوکسیتی حفر شده است. جهت کنترل روش فوق ۵ چاهک دستی بر روی گمانه‌های فوق با پیشنهاد این مشاور حفر شده است. اطلاعات کمی و کیفی چاهکهای مزبور با گمانه‌های قبلی تفاوت نشان داده است. طبق برآوردها میزان Al2O3 و SiO2 محاسبه شده از اطلاعات واگندریل حدود ۶٪ بیشتر از داده‌های ۵ چاه اکتشافی بوده است. از نظر کمیت نیز اختلاف وجود دارد. به نحوی که در گمانه ۶ ضخامت بوکسیت با حفاری واگندریلی ۳/۵ متر و در چاهک دستی ۳ متر (یعنی اختلاف حدود ۱۴٪) مشاهده شده است.

۴-۴- ارزیابی ذخیره کانسال صدرآباد:

همانگونه که اشاره شد ذخیره کانسال صدرآباد از دو قسمت، رخنمون و پوشیده تشکیل یافته است. قسمت رخنمون بوسیله ترانشهای و مقاطع و نقشه‌های زمین‌شناسی $1:5000$ و قسمت پوشیده بوسیله کمانه‌ها و چاهکهای دستی در شبکه 50 متری اکتشاف شده است.

در زیر چکیده محاسبات ذخیره در خصوص بخش‌های سطحی و پوشیده کانسال صدرآباد آورده شده است :

۱-۴-۲- بخش رخنمون:

میزان ذخیره بخش رخنمون کانسال صدرآباد (9 عدسی) طبق محاسبات طرح مندرج، در گزارش مقدماتی نیمه‌تفصیلی اکتشاف بوکسیت - 1323 بالغ بر 111295 تن برآورد شده است. به نظر می‌رسد این رقم با در نظر گرفتن دو بعد، طول (در جهت همبوری) و عرض در جهت شیب لایه و میانگین ضخامت برای هر عدسی و همچنین وزن مخصوص 3 تن بر مترمکعب تعیین گردیده است. بررسیها نشان می‌دهد که مساحت محاسبه شده به روش بالا احتمالاً بیشتر از مقدار واقعی می‌باشد. زیرا شکل عدسی اغلب هندسی و منظم نمی‌باشد و همچنین ضخامتها کلاً بر اساس تخمین و حدس تعیین شده که مقدار عدم دقت را بالا می‌برد. به هر حال محاسبه دقیق ذخیره رخنمون مستلزم برداشت رخنمونها با دوربین نقشه‌برداری و مشخص کردن آن در مقیاس مناسب (بزرگ) و در مرحله بعد محاسبه مساحت رخنمونها با استفاده از نرم‌افزار مناسب یا پلانیمتر است و همچنین برای تعیین میانگین ضخامت هر عدسی نیاز به انجام عملیات حفاری و بررسیهای عمقی دارد. در ضمن مشخص کردن دقیق و انجام مطالعات وزن مخصوص از الزامات اولیه است. به هر حال در این مرحله از مطالعات و با توجه به امکانات و اطلاعات موجود ارزیابی ذخیره بخش رخنمون و

عدسیها، بشرح ذیر میباشد:

جدول ۱-۲ محاسبه ذخیره بخش سطحی کانسالو صدرآباد

شماره عددی	مساحت (مترمربع)	ذخیره (مترمکعب)	ضخامت متوسط (متر)		ذخیره (تن)		ذخیره (مترمکعب)		ذخیره (مترمکعب)		ذخیره میانگین AL203	ذخیره (مترمکعب)
			ذخیره ایندوک	ذخیره طرح	ذخیره ایندوک	ذخیره طرح	ذخیره ایندوک	ذخیره طرح	ذخیره ایندوک	ذخیره طرح		
۱	۴۲۲۸	۴۲۰۰	۲۶۲۰	۱۹۰۱۲/۸	۸۱۰۰	۶۲۲۷/۸	۲	۱/۸	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰
۲	۲۹۶۰	۲۸۰۰	۲۲۴۰	۱۲۲۰۰	۱۱۲۰	۶۱۰۰	۲/۴	۲	۲۸۰۰	۲۹۶۰	۲۹۶۰	۲۹۶۰
۳	۲۶۵۰	۲۲۲۵	۱۲۱۵۰	۲۹۵۰	۹۰۰	۲۶۵۰	۱/۲	۱	۲۲۲۵	۲۶۵۰	۲۶۵۰	۲۶۵۰
۴	۹۰۰	۷۰۰	۲۲۰۰	۱۲۵۰	۹۰۰	۴۰۰	۰/۲۵	۰/۵	۱۲۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
۵	۲۱۲۸	۲۰۰۰	۱۸۶۹۲/۸	۲۱۰۶۲/۸	۸۱۲۲/۸	۱۰۸۱۲/۸	۰/۲	۱/۵	۲۰۰۰	۲۱۲۸	۲۱۲۸	۲۱۲۸
۶	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۷	۱۲۵۰	۱۰۰	۸۹۰۰	۱۸۲۸	۱۸۰۰	۸۲۸	۲	۰/۵	۱۰۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰
۸	۶۰۰	۴۰۰	۹۰۰/۸	۲۲۶۷/۸	۱۰۰	۴/۵	۰/۲	۰/۵	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۹	۱۶۲۵	۱۴۰۰	۱۶۲۰۰	۲۰۰	۶۴۰۰	۱۲۰۰	۲	۰/۸	۱۴۰۰	۱۶۲۵	۱۶۲۵	۱۶۲۵
۱۰	۸۴۰۰	۷۱۱۲۹۸	۸۴۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
												جمع کل ذخیره

لازم به ذکر است که مساحت محاسبه شده با استفاده از روش کاغذ شtronجی، میانگین ضخامت بر اساس حدس و با توجه به مساحت رخنمون و همچنین گمانه هایی که بر روی رخنمونها حفر شده اند (گمانه های ۹۱-A, ۵۳-S) به ترتیب بر روی عدسي شماره ۵ و ۲) و همچنین گمانه های مجاور آنها تعیین شده است. در محاسبات به عمل آمده وزن مخصوصی کانسالو بوکسیت ۳ تن بر مترمکعب در نظر گرفته شده است.

* میانگین AL203 و Si02 بر اساس اطلاعات ترانشه ها (میانگین وزن دار با رعایت ضریب وزنی ضخامت ظاهری) و با حذف اطلاعات ترانشه L4Tr1 به

۱۶-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسال صدرآباد	سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و مهندسی
------	---	--

علت مشخص نبودن ضخامت و غیر عادی بودن میزان آلومینای آن معادل $49/31\%$ آلومینا و $84/86\%$ سیلیس برآورد کردیده است. در حالی که میانگین وزنی عدسیهای مذبور معادل $49/46\%$ آلومینا و $72/14\%$ سیلیس میباشد.

لازم به توضیح است که مقدار تغییرات آلومینا بر اساس داده‌های سطحی گرفته شده مطابق هیستوگرام شکل ۱-۲ قابل توجه نبوده و اندازه ضریب تغییرات مساوی 6% است در حالیکه در خصوص SiO_2 مطابق شکل ۲-۲ تغییرات قابل توجه است. (41%)

* با حذف عدسیهای شماره ۴ و ۵ ($L5Tr2$, $L5Tr1$, $L4Tr2$) ذخیره باقیمانده معادل $50882/5$ تن) و متوسط آلومینا و سیلیس در لنتزهای باقیمانده بشرح زیر محاسبه شده است.

$$Al_2O_3 = 50/05 \quad (\text{میانگین طولی})$$

$$SiO_2 = 5/65 \quad (\text{میانگین طولی})$$

$$Al_2O_3 = 50/72 \quad (\text{میانگین وزنی})$$

$$SiO_2 = 5/42 \quad (\text{میانگین وزنی})$$

* با حذف عدسی شماره ۷ ($L7S1$), ذخیره باقیمانده معادل 82425 تن) و متوسط آلومینا و سیلیس‌های باقیمانده بشرح زیر است.

$$Al_2O_3 = 49/39 \quad (\text{میانگین طولی})$$

$$SiO_2 = 6/84 \quad (\text{میانگین طولی})$$

$$Al_2O_3 = 49/54 \quad (\text{میانگین وزنی})$$

$$SiO_2 = 5/12 \quad (\text{میانگین وزنی})$$

حال با حذف عدسیهای ۴ و ۵ و ۷ ($L7S1$, $L4Tr2$, $L5Tr2$, $L5Tr1$) یعنی ترکیب کزینه ۲ و ۳ ذخیره باقیمانده معادل $49012/5$ تن) و متوسط آلومینا و سیلیس در لنتزهای باقیمانده بشرح زیر محاسبه شده است.


AL203 = % ۵۰/۱۷ (میانگین طولی)

SiO₂ = % ۵/۶۳ (میانگین طولی)


AL203 = % ۵۰/۹۱ (میانگین وزنی)

SiO₂ = % ۵/۴۴ (میانگین وزنی)

MINIMUM VALUE :	40.00
MAXIMUM VALUE :	56.81
MEAN :	48.67
STANDARD DEVIAT.:	2.88



شکل ۱-۲ : توزیع فراوانی Al203 نمونه‌های سطحی



شکل ۲-۲ : توزیع فراوانی SiO_2 نمونه‌های سطحی

۴-۴-۴- بررسی چاهکها:

تعداد ۵ حلقه چاه به قطر ۱ متر توسط طرح در بخش جنوبی و مرکز کانسار صدرآباد حفر گردیده است نمونه برداری از چاهکهای فوق به فاصله ۵/۰ متر بوده است. اطلاعات آنالیز چاهکها بصورت فایل در کامپیوتو ذخیره گردید. مختصات این چاهکها منطبق بر محل گمابهای شماره های H5, H19, H22, H19, H36, H60, H60 است.

فخامت کیفیت متوسط آلومینا و سیلیس ۵ چاهک بالا بشرح زیر است.


جدول ۴-۲ کیفیت بوکسیت در ۵ چاهک اکتشافی کانسار صدرآباد

نام چاهک	ضخامت (متر)	ضخامت روبرو (متر)	فخامت روباره (متر)	Al2O3%	SiO2%
H5	۳/۱۰	۲/۶	۴/۷	۴۷/۱۲	۹/۱
H19	۳	۴/۵	۴/۹	۴۹/۵۱	۷/۹۵
H22	۴/۱۰	۲/۵	۴/۱	۴۱/۶۹	۱۳/۵۶
H36	۳	۱/۵	۴/۸	۴۸/۴۲	۷/۲۵
H60	۳	۵/۶	۴/۲	۵۲/۴۰	۷/۲۱

متوسط Al2O3 بر اساس اطلاعات بالا %۴۷/۴۲ و برای SiO2 %۹/۳ می باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به چاهک H22 که هم سیلیس آن بالا و هم آلومینای آن کم است را حذف کنیم در این صورت محتوی Al2O3 %۴۹/۳۶ و برای SiO2 معادل %۷/۸۱ خواهد شد.


توزیع فراوانی عیار آلومینا و سیلیس به ترتیب در اشکال ۳-۲ و ۴-۲ آورده شده است. تعداد ۳۲ نمونه که از فواصل نیم متری چاهکهای مزبور آنالیز شده اند کل اطلاعات پایه را تشکیل می دهند. بر اساس توزیعهای فراوان میانگین سیلیس و آلومینا به ترتیب %۹/۳۱ و %۴۷/۴۲ است که تقریباً مساوی

MINIMUM VALUE :	37.60
MAXIMUM VALUE :	60.07
MEAN :	47.43
STANDARD DEVIATION :	5.35




شکل ۳-۲ : توزیع فراوانی Al2O3 نمونه‌های برگرفته از چاهکها

MINIMUM VALUE :	3.95
MAXIMUM VALUE :	18.33
MEAN :	9.31
STANDARD DEVIATION :	3.67


شکل ۴-۲: توزیع فراوانی SiO_2 نمونه‌های برگرفته از چاهکها

میانگین وزنی محاسبه شده در بالا است. با توجه به فریب تغییرات پایین که برای SiO_2 معادل ۴۰٪ و برای Al_2O_3 معادل ۱۱٪ است و با توجه به شکل میتوان ادعا نمود که دو دسته داده‌ها جامعه همگنی که از قانونمندی توزیع طبیعی پیروی می‌کنند را تشکیل می‌دهند. نمودار همبستگی تغییرات SiO_2 و Al_2O_3 (شکل ۵-۲) مبین همبستگی منفی و ضعیف - حدود ۳۰٪ - است. با توجه به میزان عیار توسط Al_2O_3 معادل ۴۷٪ و مقدار SiO_2 مساوی ۹/۳٪ و با عنایت به اینکه مقادیر بدست آمده در خصوص متوسط کیفی معدن بر این اساس دارای محتوی سیلیس بالا و آلومینای متوسط است لذا جهت هر چه بالاتر بردن کیفیت ذخیره دسته اطلاعات موجود با اعمال عیارهای حدی مختلف برای SiO_2 و Al_2O_3 موزد بازبینی و پردازش مجدد قرار گرفت و بر این اساس منحنی‌های تناز عیار (اشکال ۶-۲ و ۶-۲) تهیه گردید. در شکل ۶-۲ با اعمال عیار حد Al_2O_3 از ۳۸٪ تا ۴۶٪ میزان ذخیره حدود ۳۰٪ کاهش یافته و در عوض کیفیت آلومینا به میزان ۳۵٪/۵۰٪ افزایش و اندازه SiO_2 به ۲۲٪/۴٪ تقلیل می‌یابد. در منحنی شکل ۶-۲ با اعمال عیار حد SiO_2 از ۱۸٪ درصد تا ۸٪ در حد مقدار ذخیره به حدود ۴۷٪ تقلیل یافته ولی در عوض کیفیت آلومینا تا ۵۰٪/۴۸٪ درصد افزایش و عیار متوسط سیلیس به ۶/۶۶ درصد تقلیل می‌یابد. به هر جهت طبق منحنی‌های فوق امکان مانور و انتخاب گزینه مناسب امکان‌پذیر بوده و انتخاب گزینه مناسب مستلزم یک بورسی دقیق و همه‌جانبه از نقطه‌نظر فنی و اقتصادی برای کل ذخیره کانسار صدرآباد است. در خصوص منحنی‌های تناز عیار رسم شده نکات زیر قابل ذکر است.


- این منحنی‌ها بر اساس اطلاعات نمونه‌های نیم متری چاهکها رسم شده است و این نشان می‌دهد که چنانچه کانسار صدرآباد به طور تئوریک به روش استخراج گزینشی بالا Highly/Selective Mining استخراج شود در این صورت تغییرات ذخیره عیار بصورت اشکال مذکور خواهد بود. روشن است که عمل



شکل ۲-۵: نمودار همبستگی آلومینا و سلیس نمونه‌های برگرفته از چاهکها



شکل ۲-۹: مختصی تناظر عیار برش تغییرات عیار حد Al₂O₃



شکل ۲-۷ : منحنی تناظر عبار بر حسب تغییرات عبار SiO_2 و Al_2O_3

۲۷-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدرآباد	
------	---	--

واحدهای استخراج گزینشی (Selective Mining Unit) حداقل در ابعاد کامیون خواهد بود و طبیعتاً با توجه به تغییرات واریانس به علت حجم دار شدن نمونه‌ها منطبق بر اشكال فوق نخواهد بود.

- اصولاً داده‌های موجود - تعداد ۳۲ داده - به هیچ‌وجه کافی جهت تعمیم‌گیری در خصوص انتخاب منحنیهای تناظر عیار و ارزیابی ذخیره قابل استخراج Recoverable Reserve نمی‌باشد.

- دیدگاه به کار رفته در این ارزیابی بر این فرض بنا نهاده شده است که امکان تجهیز معدن به وسائل آزمایشگاهی برای نمونه‌گیری منظم به تعداد کافی است. چنانچه امکانات مورد نیاز در خصوص آنالیز شیمیایی‌تر در سر معدن هین استخراج باشد در این حورث با یک برنامه‌ریزی دقیق امکان جدایش بخش‌های کم عیار، حذف بلوک‌های با کیفیت کم (منظور بلوک‌های با ابعاد کمتر از ۵-۲۵ متر است) بوده و در این صورت امکان استخراج اقتصادی کانسار ناممکن و بعید نخواهد بود.


۳-۴-۲- اطلاعات واکندریل:

جهت انجام اکتشافات عمقی و تعیین محدوده ذخیره صنعتی بوکسیت در کانسار صدرآباد طرح اکتشاف بوکسیت اقدام به طرح و حفر تعدادی حلقه چاه با واکندریل نموده است. از ۲۱۷ کمانه طراحی شده تعداد ۴۶ حلقه که عمدتاً در حواشی محدوده ذخیره قرار دارند حفر نگردیده است (شکل ۸-۲). بالغ بر ۵ حلقه کمانه ضخامت بوکسیت صفر بوده و در واقع کمانه به زون بوکسیتی برخورد نکرده است و دو حلقه کمانه به شماره ۹۱A و ۵۳S مستقیماً بر روی افق بوکسیت حفر گردیده است. در مجموع تعداد کمانه‌های حفر شده که زون بوکسیتدار با ضخامت بیش از ۵/۰ متر را قطع کرده‌اند بالغ بر ۱۲۱ کمانه است. موقعیت و شماره کلیه کمانه‌ها در شکل ۹-۲ آورده شده است.

TA-T

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT SADRABAD DEPOSIT

FIGURE 2-8 LOCATION MAP




- DRILL HOLES IN PRODUCTIVE ZONE
- BARREN
- PROJECTED BOREHOLES (NOT DRILLED)

19-1

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT SADRABAD DEPOSIT

FIGURE 2-9 LOCATION MAP



GDM software BRGM/GEOGRAPH

• BOREHOLE LOCATION
175 NO. OF BOREHOLE

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

تباشندگان شرکت صدرآباد

۳۰-۲

نماینده اکتشافی به فاصله ۵۰ متر از یکدیگر حفر شده‌اند. جهت ارزیابی تغییرات خامات و عیار در مقیاس کوچک این مهندسین مشاور طرح حفاری با شبکه کوچکتر را پیشنهاد نمود که بر این اساس طرح تعداد ۲۰ حلقه گمانه به فاصله ۱۲/۵ متر از هم در یک بلوك ۵۰×۵۰ متری را حفر کرده است. با توجه به اینکه نمونه‌های پودری گرفته شده عمدتاً با سنگ کمر بالا (شیل و ساسه‌سنگ) مخلوط شده است نتایج آنالیزهای شیمیایی بدست آمده با متوسط قابل انتظار تفاوت فاحش داشته و اصولاً نمی‌تواند به عنوان اطلاعات پایه مورد استفاده قرار گیرد. لذا طرح اقدام به بررسی و ارزیابی مجدد اطلاعات نموده و برای ۴۶ چاه اکتشافی از ۱۲۳ حلقه چاه اطلاعات عیار سیلیس و آلومینا در دسترس می‌باشد. پس از پردازش داده‌ها توسط کامپیوتر مشخص گردید که پاره‌ای نقایص و جابجایی‌ها در مختصات گماندها و اختلاف در میزان نتایج آنالیز وجود داشته است که توسط این مهندسین مشاور اصلاح گردید. به منظور بررسی وضعیت توزیع و پراکندگی داده‌های موجود، هیستوگرام فراوانی اطلاعات برای گزینه‌های زیر تهیه گردیده است:

- توزیع فراوانی خامات برای کلیه داده‌ها:

در این حالت با حذف ۵ مورد اطلاعات که خامات بوکسیت آنها صفر بوده

متوجه متوسط خامات بشرح زیر محاسبه گردید: (شکل ۱۰-۲)

$$121 = \text{تعداد}$$


$$2/86 = \text{متوسط خامات}$$

$$1/92 = \text{انحراف معیار}$$

$$0/62 = \text{ضریب تغییرات}$$

با توجه به ضریب تغییرات بالا و وضعیت هیستوگرام فراوانی نمونه‌ها جهت هر چه همگون کردن اطلاعات با حذف خامات‌های کمتر از نیم‌متر متوسط خامات داده‌ها بشرح زیر محاسبه گردید.

MINIMUM VALUE :	0.05
MAXIMUM VALUE :	8.30
MEAN :	2.86
STANDARD DEVIAT. :	1.93



شکل ۲-۱۰: توزیع فراوانی ضخامت با اعمال ضخامت حد ۵٪ متر

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال صدر آباد

۲۲-۲

- ۱۰۴ = تعداد
 ۳/۲۲ = میانگین ضخامت
 ۱/۷ = انحراف معیار
 ۰/۰۵۱ = ضریب تغییرات

- جهت مقایسه میانگین ضخامت در محدوده اکتشاف شده با شبکه $12/5 \times 12/5$ متر و محدوده 50×50 دو دسته اطلاعات از هم تفکیک و سپس هیستوگرام فراوانی آنها رسم و نتایج بشرح زیر است:

- اطلاعات محدوده اکتشاف شده با شبکه $12/5 \times 12/5$ بصورت نمودار فراوانی در شکل ۱۱-۲ آورده شده است.

- ۲۰ = تعداد
 ۳/۹۷ = میانگین ضخامت
 ۱/۲۵ = انحراف معیار
 ۰/۳۴ = ضریب تغییرات

- پارامترهای آماری ضخامت منتج از اطلاعات محدوده اکتشاف شده با شبکه 50×50 متر با حذف ضخامت‌های صفر عبارت است از:

- ۱۰۳ = تعداد
 ۲/۶۳ = میانگین ضخامت
 ۱/۹۴ = انحراف معیار
 ۰/۷۳ = ضریب تغییرات


- با حذف ضخامت‌های کمتر از نیم متر داده‌های موجود پردازش گردید مشخصات پارامترهای اصلی مجموعه داده‌ها بشرح زیر است:

- ۸۴ = تعداد
 ۲/۱۷ = میانگین ضخامت
 ۱/۷۴ = انحراف معیار

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه
نماینده کانسار مدرآباد

۳۳-۲

MINIMUM VALUE :	1.30
MAXIMUM VALUE :	6.30
MEAN :	3.97
STANDARD DEVIATION :	1.35



شکل ۱۱-۲: توزیع فراوانی خامات شبکه ۱۲/۵ متر

$$\%54 = \text{ضریب تغییرات}$$

همانگونه که انتظار می‌دفت اندازه ضریب تغییرات بدست آمده برای بلوك با شبکه $12/5 \times 12/5$ متر کمتر از کل معدن است با فرض نرمال بودن، دو جامعه ادغام و با استفاده از اطلاعات مربوط به شبکه میکرو با شبکه با مقیاس بزرگ‌رفتار متغیر منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و واریوگرام خامت کروی با دو کنترل کننده ساختاری به صورت رابطه زیر محاسبه شده است. (شکل ۱۲-۲)

$$G(h) = 150m + 1/6 Sph (53m) + 1/6 Sph (150m)$$


در بررسی واریوگرام فوق فرض شده است که کانسار در جهات مختلف ایزوتروپ است. به منظور بررسی کیفیت مدل ریاضی انتخاب شده، محاسبات ارزش‌گذاری مجدد (Cross Validation) انجام شد. در این رابطه کلیه اطلاعات مجدداً بر اساس مدل طرح‌ریزی شده محاسبه گردید. چکیده نتایج کار از هیستوگرام اختلاف مقادیر حدس زده و واقعی محاسبه شده بشرح زیر است.

$$\%73 = \text{میانگین اختلافات}$$

$$1/82 = \text{انحراف معیار}$$

نتایج نشان می‌دهد که اختلاف میانگین داده‌ها و مقادیر حدس زده شده ناچیز و تخمین انجام شده نا اریب است. اندازه انحراف معیار تجربی و تئوریکی نیز در حد قابل قبول به هم نزدیکند.

جهت ارزیابی ذخیره در محدوده اکتشاف شده پس از مشخص کردن محدوده کانسار و ترسیم مرز واحدهای آهکی و روباره، با فرض حد تاثیر ۵۰ متر به عنوان میزان گسترش محدوده اکتشاف (طول Extrapolation) در واقع محدوده اکتشاف شده در جهات مختلف با فاصله اکتشاف 50×50 متر مشخص گردید. بر اساس مدل ریاضی بدست آمده و با فرض انطباق آن بر واقعیت ساختاری کانسک محاسبات ارزیابی ذخیره بر اساس (بهترین روش تخمین‌زن خطی - کریگینگ) Best Lines estimation method



شکل ۱۲-۲: واریوگرام خامت

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۳۶-۲

نماینده کانسال صدرآباد

دانشگاه اسلامی

خلاصه بشرح ذیر است:

ابعاد بلوک	تعداد کل بلوک
۲۵ × ۲۵ (متر)	۵۸۳
ضخامت متوسط وزن دار	مساحت کل منطقه
۲/۶۴ (متر)	۲۴۵۰۰۰ (مترمربع)
حجم کل ذخیره	وزن مخصوص
۶۴۹۱۷۶ (مترمکعب)	میزان ذخیره
۳ (تن/مترمکعب)	۱۹۴۷۵۲۸ (تن)

۴-۴-۲- مقایسه اطلاعات چاهکها و واکن دریل ها و مدل ریاضی مربوطه:

همانگونه که در مبحث قبل ذکر شد تعداد ۵ حلقه چاه اکتشافی در محل گمانه های ۵ و ۱۹ و ۳۶ و ۴۶ جهت کنترل عملکرد حفاری با دستگاه واکن دریل حفر شده است بررسیها نشان می دهد که ضخامت محاسبه شده از دو روش با هم اختلاف دارند. اختلاف در ضخامت برای ۵ چاه اکتشافی و گمانه های مربوطه بشرح ذیر است.

۳-۳- جدول مقایسه ضخامت بوکسیت برگرفته از داده های واکن دریل و چاه

راهنمای گمانه چاه	ضخامت بوکسیت در چاه	ضخامت بوکسیت در گمانه	اختلاف ضخامت واقعی بوکسیت در چاه - بوکسیت در گمانه	اختلاف ضخامت تصحیح شده بوکسیت در چاه	اختلاف ضخامت نظری
۵	۳/۱	۳/۴۵	۰/۳۵	۲/۲	+ ۰/۱۰
۱۹	۳	۳/۵۵	۰/۰۵	۲/۸۵	- ۰/۱۵
۲۲	۴/۱	۶/۸۵	۲/۷۵	۴/۲	+ ۰/۶
۳۶	۳	۲/۸	۰/۲	۲/۶	- ۰/۴
۶۰	۳	۲/۵	۰/۵	۲/۲۵	+ ۰/۲۵

طبق اظهار کارشناسان طرح اختلاف فاحش بدست آمده بین خامت بوکسیت به دو روش در محل گمانه ۲۲ غیر عادی و ظاهرا " ناشی از اشتباه حفاری بوده است . جهت بررسی میزان خطای بدست آمده برای خامت بوکسیت بر اساس اطلاعات حفاری با واگن دریل خطای مربوطه به گمانه ۲۲ معادل خطای گمانه ۶ یا ۱۴٪ در نظر گرفته شده است بر این اساس میزان اختلاف حفاری در چاه ۲۲ معادل ۶/۰ متر تخمین زده شده است . چنانچه اطلاعات ۵ نمونه فوق را مبنی قرار دهیم در این صورت میانگین اختلاف بین خامت بوکسیت اندازه‌گیری شده بر اساس اطلاعات دستگاه واگن دریل و چاهکها بشرح زیر محاسبه شده است :

$$\text{خطای هر چاهک با گمانه} = \frac{\text{خطای متوسط}}{\text{خامت گمانه}}$$

$$\text{خطای متوسط} = \frac{۰/۳۵ + ۰/۰۵ + ۰/۶ - ۰/۲ + ۰/۵}{۳/۴۵ + ۳/۰۵ + ۴/۲ + ۲/۸ + ۳/۵} = \frac{۱/۳}{۱۷/۵} \approx ۰/۰۷۴ \quad \% ۷/۵$$

با توجه به میزان خطای احتمالی بدست آمده معادل ۷/۵٪ بمنظور هر چه بالاتر بردن کیفیت ارزیابی ذخیره از خامت بوکسیت اندازه‌گیری شده توسط واگن دریل به میزان ۷/۵٪ برای کلیه داده‌ها کسر شد .

بر این اساس توزیع فراوانی خامت با اعمال فریب ۹۲۵٪ رسم گردید . مشخصات پارامترهای اصلی ۱۲۱ اطلاعات اکتشافی در خصوص خامت کاستنگ بوکسیت بشرح زیر است : (شکل ۱۳-۲)

$$۲/۶۴ \text{ متر} = \text{میانگین}$$

$$۱/۷۸ = \text{انحراف عیار}$$

$$۰/۰۵ \text{ متر} = \text{حداقل}$$


$$۷/۶۸ \text{ متر} = \text{حداکثر}$$

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کاسار صدر آباد

۳۸-۲

MINIMUM VALUE :	0.05
MAXIMUM VALUE :	7.68
MEAN :	2.64
STANDARD DEVIATION :	1.78



شکل ۱۲-۲: توزیع فراوانی ضخامت بوکسیت با اعمال ضریب تصحیح ۰/۹۲۵ و

ضخامت حد ۰/۰۵ متر

پارامترهای آماری خامات با حذف خامات کمتر از ۵٪ متر پس از رسم هیستوگرام مربوطه بشرح زیر محاسبه شده است:

$$3/09 \text{ متر} = \text{میانگین}$$

$$1/56 = \text{انحراف معیار}$$

با توجه به تغییرات به عمل آمده مدل ریاضی تغییرات خامات برای هر دو گزینه فوق با فرض همسانگردی ساختاری، محاسبه شده است. مشخصات مدل ریاضی منطبق شده بشرح زیر است:

- واریوگرام بدون حذف خامتهای کم: (شکل ۱۴-۲)

$$G(h) = 0/25 + 1/9 Sph(80m) + 1Sph(140m)$$

- واریوگرام با حذف خامتهای کمتر از ۵٪ متر: (شکل ۱۵-۲)

$$G(h) = 0/3 + 1/2 Sph(52m) + 0/95 Sph(150m)$$

به منظور انتخاب مدل ریاضی مناسبتر محاسبات ارزشگذاری مجدد (Cross Validation) انجام گردید. در این رابطه، مقادیر حقیقی خامات مجدداً توسط سایر اطلاعات با استفاده از مدل ریاضی، تخمین زده شد و توزیع فراوانی اختلاف مقادیر مشخص گردید. (شکل A-۱۶-۲) در فmun منحنی پراکنش بین خامات حقیقی، مقادیر تخمین زده شده رسم و ضرایب همبستگی محاسبه گردید. (شکل B-۱۶-۲) چکیده نتایج کار بشرح زیر است:

- ارزشگذاری مجدد با استفاده از مدل ریاضی

$$G(h) = 0/25 + 1/9 Sph(80m) + 1Sph(140m)$$

حداکثر اختلاف خامات تخمین زده شده با علامت منفی ۳/۹۳ - متر

حداکثر اختلاف خامات تخمین زده شده با علامت مثبت ۵/۵۸ متر

میانگین اختلاف ۰/۰۲۱ متر

انحراف معیار توزیع اختلافات خامات

$$1/76$$


مقدار نظری انحراف معیار

$$1/52$$

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار مدرآباد

۴۰-۲




شکل ۱۴-۲: واریوگرام خامات با اعمال فریب تصحیح ۹۲۵٪ و ضخامت حد ۰۵٪ متر

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کاسار مدرآباد

۴۱-۲



G (H)

نکل ۱۵-۲: واریوگرام ضخامت با اعمال ضریب تصحیح ۹۲۵٪ و حذف ضخامت‌های کمتر

از نیم متر

ضریب همبستگی مقادیر حقیقی و تخمین زده شده با

۲۴۵

حذف ضخامتیهای بیش از ۴ متر

- ارزشگذاری مجدد با استفاده از مدل ریاضی

$$G(h) = \circ/3 + 1/3 Sph (\Delta m) + \circ/9 Sph (1\Delta m)$$

٣/٩٣ - متر

حداکثر اختلاف ضخامت با علامت منفی

متر ٥/٥٤

حداکثر اختلاف فخامت با علامت مثبت

٦٨٠ / متر

میانگین اختلاف

1 / 44

انحراف معيار توزيع اختلاف فخامتها

1 / 41

مقدار نظری انحراف معیار

٤٤/٧ متر

ضریب همبستگی مقادیر واقعی و تخمین زده شده

با حذف خامتهای بیش از ۴ متر

مشاهده می‌شود که نتایج ارزش‌گذاری مجدد برای دو گزینه مشابه هم می‌باشد لیکن با توجه به اینکه مقدار نظری انحراف معیار با مقادیر واقعی در گزینه اول به هم نزدیکتر است لذا گزینه اول به عنوان مبنی بررسیها انتخاب می‌شود.

توضیح: با توجه به اینکه وضعیت زمین‌شناسی تکتونیک کانسار و کنترل
کننده‌های ساختاری به دلیل ناکافی بودن اطلاعات زیر سطحی مشخص
نمی‌باشد لذا انطباق مدل نظری بدست آمده بر واقعیت ژنتیکی توده
معدنی بوکسیتدار صدرآباد محدود و میسر نیست روش است که پس از
انجام مطالعات تکمیلی اکتشافی سطحی و زیر سطحی در آینده می‌توان
در این خصوص پرآورد لازم را انجام داد.

- جهت بررسی دقیق مدل شعاع تأثیر ۱۰۰ متر انتخاب و بر این اساس محاسبات ارزش‌کذاری مجدد انجام شد میانگین اختلاف مقادیر واقعی از تخمین زده شده بالغ بر ۱/۱۵۱ متر است که نشانگر انتخاب صحیح شعاع

تأثیر ۱۴۰ متر بر طبق مدل ریاضی بدست آمده است. همچنین محاسبات ارزشگذاری مجدد با انتخاب روش عکس فاصله با توان ۱ نیز انجام شده که میانگین اختلافات مقادیر واقعی و تخمین زده شده نیز بیش از مدل انتخابی بوده است.

۵-۴-۲- محاسبه ذخیره بر اساس داده‌های اصلاح شده :

محاسبه ذخیره بر اساس مدل ریاضی انتخاب شده در محدوده اکتشاف شده با شبکه 50×50 متر به روش Krigging انجام گردید. بلوک‌بندی کانسار برای گزینه‌های بلوکیای 5×5 متر، 10×10 متر، 25×25 متر و 50×50 متر تعیین و میانگین ضخامت کانسار بین $2/44$ تا $2/32$ متر برآورد شد که به میانگین $2/44$ متر اولیه ضخامت بوکسیت نزدیک و نشانگر ناریب بودن تخمین است. اندازه انحراف معیار کریگینگ برای گزینه‌های مختلف بلوک‌بندی بین $1/4$ تا $1/12$ است. با توجه به نزدیکی مقادیر انحراف معیار محاسبه شده بلوکهای با ابعاد 25×25 متر به عنوان واحدهای پایه. جهت ارزیابی ذخیره مشخص گردید. (شکل ۱۷-۲ و ۱۸-۲)

مطابق اشکال فوق، مقدار ضخامت در نواحی حاشیه جنوب شرقی کم و در مراکز و شمال افزایش می‌یابد. اندازه ضخامت‌های مختلف بر اساس رنگها مشخص و تقسیم شده است. فحیم‌ترین بخش‌های کانسار مطابق شکل تقریباً در فواصل ۱۵۰ متر از هم متمرکز شده‌اند که این فاصله معادل شناور تاثیر واریوگرام انتخابی هست. توزیع خطای تخمین بلوکها در شکل ۱۹-۲ مشخص شده است مطابق شکل محدوده به رنگ زرد دارای خطای کمتر از ۱ متر تخمین است بر این اساس می‌توان این محدوده را از نقطه‌نظر درجه اکتشاف در کاتاگوری B منظور نمود. محدوده به رنگ سبز با تغییرات خطای $1-1/5$ متر می‌تواند بطور عمده در محدوده کاتاگوری C در نظر گرفته شود (میزان خطای برآورد حدود $\%30$)

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه


نماینده کانسار مدرآباد

۴۶-۲

سایر محدوده‌ها که عمدتاً در حاشیه واقع شده‌اند اغلب در کاتاگوری C2 قرار می‌گیرند. بجز محدوده اکتشاف شده با شبکه 50×50 متر به لحاظ لایه‌ای بودن کانسار انتظار می‌رود که در مناطقی در محدوده غرب و بطور محدود در جنوب بوکسیت یافت شود که این موارد در محاسبات ذخیره در نظر گرفته شده است.


OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT
SADRABAD DEPOSIT

FIGURE 2-17 BLOCK THICKNESS MAP




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT
SADRABAD DEPOSIT

FIGURE 2-18 ISOTHICKNESS MAP



**OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT
SADRABAD DEPOSIT**

FIGURE 2-19 KRIGGING STANDARD DEVIEATION MAP



توزیع فراوانی مقادیر تخمین زده شده ضخامت متوسط بلوکها مطابق هیستوگرام شکل ۲۰-۲ است. مشاهده می‌شود که میانگین ضخامت معادل $2/40$ متر و اندازه انحراف معیار $1/28$ است. میانگین ضخامت بوکسیت مطابق شکل مذکور $2/40$ متر است که در حد قابل قبول به میانگین ضخامت بوکسیت مشخص شده توسط شبکه 50×50 متری (با حذف اطلاعات مربوط به واگن دریل) نزدیک است. (شکل ۲۱-۲) چنانچه میانگین انحراف کریکینگ که معادل $0/239$ است را در نظر بگیریم در این صورت واریانس پراکندگی ضخامت بلوکها عبارت است از میانگن واریانس تخمین + واریانس کریکینگ ضخامت = واریانس واقعی ضخامت


$$= \text{واریانس حقیقی} = 1/64 + 1/65 = 3/29$$

واریانس حقیقی محاسبه شده از واریانس توزیع ضخامت $3/12$ بیشتر است و این ناشی از پراکندگی برخی از اطلاعات و اثر بلوکهای حاشیه‌ای می‌باشد با حذف این بلوکها در واقع واریانس تخمین تا حد $1/2$ کاهش می‌یابد و در این صورت واریانس حقیقی محاسبه شده در حد قابل قبول خواهد بود. واریانس حقیقی مبنای بررسی ذخیره قابل استحصال واقعی کانسال صدر آباد است. بر اساس محاسبه ذخیره در محدوده اکتشاف شده انجام و نتیجه کار برای کزینه‌های مختلف ضخامت حد در شکل ۲۲-۲ بصورت منحنی ضخامت - تناز مشخص گردیده است.

مطابق شکل میزان ذخیره با احتساب ضخامت حد، معادل $5/0$ متر حدود $1/8$ میلیون تن است. در این حالت میانگین ضخامت $2/43$ متر پیش‌بینی می‌شود. با افزایش ضخامت حد، متوسط ضخامت افزایش و از میزان ذخیره قابل استحصال کاسته می‌شود. روند توامان افزایش و کاهش ضخامت متوسط و ذخیره با اعمال ضخامت‌های حد تا ضخامت $1/5$ دارای شیب ملایم بوده و تا این مرز ذخیره از $1/8$ میلیون تن به $1/65$ میلیون تن کاهش می‌یابد در حالی که مقدار ضخامت متوسط از $2/43$ متر به $2/95$ متر افزایش می‌یابد. شیب منحنیها از


نقشه با خامت حد معادل $1/50$ متر افزایش و کاهش ناکهانی یافته و این نشان می‌دهد که اعمال خامتهاي حد بیشتر از $1/5$ متر ظاهراء موجب کاهش شدید ذخیره خواهد گردید. لذا چنانچه میزان ذخیره قابل استحصال را به عنوان دیدگاه اصلی ارزیابی ذخیره قرار دهیم در این صورت خامت $1/5$ متر می‌تواند به عنوان خامت حد استخراج منظور شود. روشن است که عواملی چون تغییرات کیفیت بوکسیت (آلومینا و سیلیس محتوی) میزان روباره، ثرایط اقتصادی و غیره در تعیین خامت حد اقتصادی و بینه کانسار صدرآباد نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای دارا می‌باشد که در حال حاضر به لحاظ کمبود اطلاعات اکتشافی خصوصا در رابطه با کیفیت بوکسیت قابل تعیین و بررسی نمی‌باشد.

MINIMUM VALUE :	0.12
MAXIMUM VALUE :	6.64
MEAN :	2.40
STANDARD DEVIATION :	1.28




شکل ۲۰-۲: توزیع فراوانی خامت بلوکهای 25×25 متر

MINIMUM VALUE :	0.05
MAXIMUM VALUE :	7.68
MEAN :	2.44
STANDARD DEVIAT. :	1.81



شکل ۲۱-۲ : توزیع فراوانی خامات بوگسیت با اعمال ضریب تمحیح ۹۲۵٪ و بر اساس داده‌های شبکه ۵۰×۵۰ متری



شکل ۲-۲۲: منحنی تناظر خاک است بلوکها ۵۲۵۲ متر

۴-۳- بررسی رفتار SiO₂, Al₂O₃ برگرفته از اطلاعات واگندریل

طبق اطلاعات موجود، طرح پس از پردازش داده‌های تهیه شده از حفاری لایه بوکسیتی، برای ۴۴ مورد مقادیر متوسط Al₂O₃ و SiO₂ را مشخص کرده است که از این موارد بالغ بر ۱۸ مورد مربوط به اطلاعات حفاری در مقیاس کم (شبکه ۱۲/۵ × ۱۲/۵ متر) و به تعداد ۲۶ مورد مربوط به شبکه با مقیاس ۵۰×۵۰ متر است. روشن است که مقدار اطلاعات چه از نظر کیفی و کمیت پاسخگوی نیاز اطلاعاتی برای بررسی کیفیت کانسار صدرآباد نمی‌باشد. زیرا جهت بررسی رفتار متغیرهای حجم‌دار (Support Variables) نیاز به بررسی و مطالعه رفتار حاصل‌گرای ضخامت با عیار (Accumulation) و بررسی مدل ریاضی مربوطه است که بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که اطلاعات در دسترس توان پاسخگویی به نیازهای ارزیابی ذخیره را دارا نمی‌باشد. بدین لحاظ در خصوص بررسی رفتار ضخامت × عیار (ضخات × SiO₂ و ضخامت × Al₂O₃) ابتدا دو دسته اطلاعات مربوط به شبکه کوچک و بزرگ مقیاس تفکیک و توزیع فراوانی ضخامت × SiO₂ و ضخامت × Al₂O₃ تهیه شد. علت تفکیک دو دسته اطلاعات کوچک و بزرگ مقیاس در واقع به دلیل ضخامت متوسط بوکسیت در ناحیه انتخاب شده است. که همان‌گونه که قبل ذکر شد حدود ۳/۹۷ متر است که با متوسط ضخامت معدن ۲/۸۶ اختلاف دارد. (از نقطه‌نظر اصول و مبانی کار شبکه میکرو می‌بایست در محدوده‌ای باشد که میانگین متغیر منطقه‌ای مورد بررسی در آن معادل میانگین کانسار باشد).

بر اساس توزیع فراوانی ضخامت × Al₂O₃ و ضخامت × SiO₂، متوسط پارامترهای آماری مربوط به "Accumulation" بشرح زیر است:

۱۶۶/۹۹

میانگین ضخامت × Al₂O₃

۲۸/۵۱

انحراف معیار

۲۲/۵۸

میانگین ضخامت × SiO₂

انحراف معیار
۱۴/۹۱

میانگین ضخامت در ۲۴ مورد اطلاعات که دارای کیفیت آلومینا و سیلیس هستند بشرح زیر است:

میانگین ضخامت
۳/۴۲ متر
۱/۵۵

بر این اساس متوسط کیفیت آلومینا و سیلیس به ترتیب معادل $48/8$ و $52/9$ می باشد.

۵۲-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسال صدر آباد	
------	--	--

۴-۲- بررسی مطالعات تکنولوژی:

جهت انجام تست تکنولوژی از ذخایر بوكیت دار ناحیه یزد طرح قبل
بالغ بر ۶۲ نمونه از ذخایر مذکور تهیه و به شرکتهای NFC و Amdel و Aluterv
ارسال نموده است.

مشخصات و تعداد نمونه های ارسالی بشرح زیر است:

جدول ۴-۲ مشخصات و تعداد نمونه های ذخایر بوكیت یزد

کد نمونه	تعداد نمونه	شرکت	محدد ذخایر
۳۳۲-۳۵۰	۱۴	Amdel	غرب یزد و صدر آباد و سایر مناطق
۴۶۲-۴۷۰	۹	Aluterv	منطقه دولاب و سایر مناطق
۱۵۷-۲۰۰	۴۴	NFC	منطقه شمالی یزد و سایر مناطق

طبق جدول بالا نمونه های مربوط به ذخیره چدر آباد تنها به شرکت Amdel فرستاده شده است با توجه به اینکه سایر ذخایر بوكیت دار منطقه یزد با توجه به مطالعات این مهندس مشاور و همچنین نظر کارفرمای محترم در اولویت از نقطه نظر شرایط استخراج قرار ندارند لذا بررسی سوابق کار از نظر اکتشافی و تکنولوژیکی لزوماً " محدود به مطالعه نتایج شرکت Amdel می گردد .

۴-۱- بررسی مطالعات شرکت Amdel :

همانگونه که اشاره شده تعداد ۱۴ نمونه با کد S-۳۳۲ تا S-۳۵۰ جهت مطالعه تکنولوژی به شرکت Amdel فرستاده شد .
از نمونه های فوق، نمونه های به شماره S-۳۴۱ تا نمونه S-۳۵۰ از کانسال صدر آباد گرفته شده است که جمعاً " بالغ بر ۱۰ نمونه می شود . نمونه S-۳۴۴ در واقع نمونه کنترلی S-۳۴۳ و نمونه S-۳۴۹ نمونه کنترلی S-۳۴۸ است (جدول). بجز نمونه های بالا نمونه به شماره S-۴۶۲ به شرکت Aluterv فرستاده

۵۸-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدرآباد	
------	---	--

شده است. نمونه‌های فوق از عدیهای L1, L2, L3, L4, L5, L6 کرftه شده است. به نظر می‌رسد که اندازه عناصر تنها Lo_3 , TiO_2 , Fe_2O_3 , SiO_2 , Al_2O_3 توسط شرکت Amdel محاسبه شده است یا حداقل سابقه‌ای از نتایج آزمایشات در خصوص تعیین عناصر بالا در ایران موجود نیست.

جدول ۲-۵: آنالیز شیمیایی نمونه‌های مربوط به آزمایش تکنولوژی

DEPOSIT	Sample No	Weight grams	Assays %				
			Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	LOI
SADRABAD	S-337	5519	43.2	14.80	24.6	4.83	9.61
	S-338	5292	46.4	8.88	27.5	5.63	10.10
	S-339	5219	39.3	21.50	22.6	4.94	7.80
	S-340	5913	46.7	9.73	26.4	5.05	10.30
	S-341	7418	51.7	2.61	28.6	5.31	10.70
	S-342	5821	52.8	4.95	25.1	4.92	11.20
	S-343	5783	50.0	9.54	20.1	5.32	11.70
	S-344	5630	50.1	9.63	18.7	5.22	12.10
	S-345	5829	46.1	5.68	30.5	5.69	10.10
	S-346	5311	48.5	5.27	29.0	5.37	10.40
	S-347	5966	50.3	6.93	25.2	5.47	10.60
	S-348	5195	50.2	6.66	25.7	6.00	11.00
	S-349	5029	50.7	6.70	24.9	6.03	11.10
	S-350	5415	49.8	5.69	25.0	5.91	11.60
Detection Limit %			0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

مقایسه نمونه‌های اصلی و کنترل S343 و S344 و همچنین S348 و S349 نشان می‌دهد که دقت برداشت نمونه و کیفیت کار آزمایشگاه در حد قابل قبول است. از نمونه‌های ارسال شده به شرکت Amdel نمونه S-۳۴۱ از تراشه ۱۲ لنز ۱، نمونه S-۳۴۲ از تراشه ۱۶ لنز ۴، نمونه S-۳۴۳ از تراشه ۱۱ لنز ۱، نمونه S-۳۴۴ از تراشه ۱۶ لنز ۴، نمونه S-۳۴۵ از تراشه ۱ لنز ۸ نمونه S-۳۴۶ از تراشه ۱۶ لنز ۴، نمونه S-۳۴۷ از تراشه ۱۱ لنز ۸ نمونه S-۳۴۸ از تراشه ۱۳ لنز ۱، نمونه S-۳۴۹ از تراشه ۱۲ لنس ۱ و محل نمونه برداری نمونه S-۴۶۲ مشخص نیست.

۵۹-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدر آباد	
------	--	--

متوجه کیفی نمونه‌ها بر اساس اطلاعات شرکت Amdel بشرح زیر است:

Al2O3 %	SiO2 %	Fe2O3 %	TiO2 %	LoI %
48.27	8.46	25.27	5.40	10.59

میانگین سایر عنصر در ۱۴ نمونه ارسالی عبارت است از:

Cao %	Fe2O3 %	Na2O %	Al2O3 %	TiO2 %	K2O %	MnO %	P2O5 %	MgO %	SiO2 %	LoI %
0.60	25.28	0.03	48.27	5.41	0.76	0.05	0.12	1.27	8.47	10.59

متوجه مینرالوژی کانیها:

Dias pore %	Boehm ite %	Micai llite %	Chlo rite %	Calc ite %	Dolo mite %	Kaoli nite %	Pyroph ylite %	Hema tite %	Goet hite %	Ana tas %	Wood-ha usite %
48	0	7	19	1	2	1	0	17	0	5	1

مشاهده می‌شود دیاسپور کانی تشکیل دهنده سنگ بوکیت ذخایر یزد است که طبق برآورد شرکت Amdel به مقدار ۴۸٪ می‌باشد. درصد کانی کاٹولیت در نمونه‌ها کم (۱٪) و عمدہ کانیهای آلوموسیکاته کلریت (۱۹٪) و میکالیت (۱۷٪) است. درصد کوتیت در نمونه‌ها پایین می‌باشد وجود کلریت در نمونه‌ها و با توجه به اینکه نسبت سیلیس به آلومینا در کلریت ۳ به ۱ است در واقع موجب رسوب بخشی از آلومینای موجود در گل قرمز می‌شود.

با توجه به اینکه جزئیات کیفیت عنصر نایاب و کمیاب نمونه‌ها در گزارش Amdel مشخص نشده است لذا در برآورد به عمل آمده میانگین کلی نتایج آورده شده است لیکن در خصوص کیفیت کانی‌شناسی نمونه‌ها، با توجه به اطلاعات موجود متوجه کانی‌شناسی نمونه‌ها پس از اخذ از جداول مربوطه

بشرح زیر محاسبه شده است.

جدول ۶-۲: آنالیز کانی‌شناسی نمونه‌های بوکسیت کانسار مدرآباد

ردیف	شماره نمونه	دیاپسور	میکائیلیت	کلریت	دolumیت	کاٹولیت	هماتیت	آتاناتاز	وودهاوزیت	۰	۵	۲۴	۰	—	۲	۱۱	۰	۵۸	۳۴۱	۱
۱	۳۴۲	۵۷	۱	۱۹	۱	—	۰	۱۸	۰	۱	۵	۱۸	۰	—	۱	۱۹	۱	۵۷	۳۴۲	۲
۲	۳۴۳	۴۹	۶	۲۷	۰	۳	۰	۹	۰	۰	۵	۹	۰	—	۰	۱۱	۰	۵۸	۳۴۳	۳
۳	۳۴۴ (ک)	۴۸	۶	۲۹	۰	۳	۰	۲	۰	۱	۵	۲	۰	—	۱	۱۹	۱	۵۷	۳۴۴	۴
۴	۳۴۵ :	۵۱	۰	۲۳	۱	۱	۱	۲۱	۰	۱	۶	۲۱	۰	—	۱	۱۸	۰	۵۱	۳۴۵	۵
۵	۳۴۶	۵۲	۰	۲۲	۱	—	۰	۲۰	۰	۱	۵	۲۰	۰	—	۰	۱۴	۰	۵۲	۳۴۶	۶
۶	۳۴۷	۵۲	۰	۲۹	۰	—	۰	۱۴	۰	۱	۵	۱۴	۰	—	۰	۱۸	۰	۵۲	۳۴۷	۷
۷	۳۴۸	۵۱	۰	۱۸	۰	—	۰	۱۸	۵	۱	۶	۱۸	۵	—	۰	۱۸	۰	۵۱	۳۴۸	۸
۸	۳۴۹ (ک)	۵۱	۰	۲۸	۰	—	۰	۱۴	۰	۱	۶	۱۴	۰	—	۰	۱۴	۰	۵۱	۳۴۹	۹
۹	۳۵۰	۵۲	۰	۲۴	۲	—	۰	۱۵	۰	—	۱	۱۵	۰	—	۰	۱۵	۰	۵۲	۳۵۰	۱۰
میانگین											۰/۸۷	۵/۳۷	۱۷/۸۷	۰/۶۲	۰/۵	۰/۸۷	۲۱/۶	۰/۸۷	۵۲/۳۷	

طبق جدول بالا مشاهده می‌شود که بجز نمونه ۴۳۱ بقیه نمونه‌ها دارای درصد کلریت زیاد (بین ۱۸٪ تا ۲۹٪) است در حالی که درصد کلریت در نمونه ۴۳۱ ۱۱٪ می‌باشد.

۶-۳-۲- آزمایش انحلال:

آزمایش انحلال بر روی نمونه‌های بوکسیت ناحیه یزد تحت شرایط زیر انجام شده است:

۶۱-۲	ارزیابی دھیره و طرح سویه نخاینده کانسار صدرآباد	دانشگاه دانشگاه دانشگاه
------	--	-------------------------------

درجه حرارت ۲۹۵ °C
درصد وزنی سود %۴۰
درصد حجمی سود ۲۰ میلیلیتر
وزن بوکسیت ۵ کرم
وزن آهک ۰/۲۵ کرم
زمان انحلال ۲۵ دقیقه به انضمام زمان کرم کردن
تحت شرایط فوق نتایج بدست آمده در خصوص ۱۴ نمونه یزد بشرح زیر بوده است.

جدول ۷-۲: نتایج آزمایش انحلال نمونه‌های بوکسیت کانسار صدرآباد :

Sample No	Total Al2O3, %	Available Al2O3, %	Unavail Al2O3, %	%Al2O3 Extraction	Na2O2 Losses, Kg/tonne		
					Liquor	Solids	Total
S-337	43.2	17.1	26.1	39.6	1.68	83.0	84.7
S-338	46.4	12.2	34.2	26.3	2.10	47.4	49.5
S-339	39.3	19.2	20.1	48.9	1.89	124.4	126.3
S-340	46.7	33.2	13.5	71.1	2.33	31.2	33.5
S-341	51.7	41.0	10.7	79.3	1.54	4.0	5.5
S-342	52.8	11.0	41.8	20.8	4.51	8.8	13.3
S-343	50.0	11.1	38.9	22.2	3.51	18.0	21.5
S-344	50.1	12.7	37.4	25.3	3.04	20.2	23.2
S-345	46.1	27.2	18.9	59.0	2.10	6.9	9.0
S-346	48.5	15.5	33.0	32.0	3.69	7.3	11.0
S-347	50.3	10.7	39.6	21.3	5.13	7.9	13.0
S-348	50.2	7.1	43.1	14.1	5.45	9.4	14.9
S-349	50.7	21.0	29.7	41.4	3.79	13.2	17.0
S-350	49.3	11.0	38.8	22.1	4.27	8.4	12.7

مطابق جدول فوق متوسط آلومینای نمونه‌ها %۴۹/۸ درصد بازیابی آلومینا برای متوسط نمونه‌ها معادل %۱۶/۸ است چنانچه میانگین آلومینای قابل انحلال معادل %۱۶/۸ را مبنا قرار دهیم در این صورت نتایج آزمایش انحلال برای نمونه‌های صدرآباد تحت شرایط ذکر شده در بالا امیدبخش نمی‌باشد. از ۱۱

نمونه مربوط به صدرآباد تنها ۵-۳۴۱ دارای راندمان قابل قبول میباشد. بررسی مینرالوژی نمونه شماره ۳۴۱ (به جدول ۶-۲ مراجعه شود) نشان میدهد که درصد کلریت یا احتمالاً شاموزیت در این نمونه کم و معادل ۱۱ درصد است در حالی که متوسط کلریت سایر نمونه های مربوط به صدرآباد بالغ بر ۲۳/۱ درصد میباشد و این نشان میدهد که حضور کلریت با توجه به اینکه درصد بیشتری آلومینیا حین انحلال از دیاسپور جذب میکند میتواند احتمالاً به عنوان یکی از عوامل کاهش راندمان انحلال (البته تا حد کم) در نظر گرفته شود. نکته مهم دیگر مسئله درشتی دانه ها در نمونه های یزد است. طبق گزارش Amdel با توجه به کم بودن راندمان انحلال، مطالعات پتروگرافی دقیق تری توسط شرکت مذبور انجام شد. کل نمونه های مورد مطالعه مربوط به صدرآباد دارای ویژگی ها و شرایط مشابه بوده است نمونه ها به شدت پیزولیتیکی بوده و دانه های پیزول به شدت در هم تنیده و Packing شده است. پیزولها حاوی دانه های درشت کریستال دیاسپور بوده و این مورد در رابطه با زمینه اطراف نیز مشخص است. مقاطع میکروسکوپی تهیه شده توسط شرکت Amdel برای نمونه های ۵-۳۴۱ تا از گزارش شرکت مذبور اخذ و به پیوست آورده شده است.

- نکته قابل تأمل در اینجا مسئله درجه حرارت و یا احیاناً "تغییر در اندازه سایر پارامترهای دخیل در بررسی انحلال است. با توجه به اینکه درجه حرارت در نظر گرفته شده در ارزیابی کیفیت انحلال کانسالر صدرآباد ۲۹۵ درجه است امکان انحلال بیشتر کانسنگ بوکیت صدرآباد در درجه حرارت ۳۱۰ درجه نیز محتمل است.

۴-۲- بررسی و انتخاب نمونه نماینده

مطابق آنچه گذشت کانسار بوكسیت صدرآباد دارای ذخیره‌ای بین ۱/۸ تا ۱/۴ میلیون تن کانسنگ بوكسیت است که مقدار ذخیره با توجه به اعمال خاماتی‌ای حد در این محدوده در نوسان می‌باشد. مطابق منحنی تناظر خامات (شکل ۲۲-۲) در این مرحله از مطالعات می‌توان خامات حد را بین ۱/۵-۱/۶ متر در نظر گرفت که بر این اساس ذخیره قابل استخراج از ۱/۶۵ تا ۱/۲۳ میلیون تن است. در خصوص کیفیت محتوی آلومینا و سیلیس این کانسار در واقع دسته اطلاعات موجود است:

- اطلاعات سطحی: اطلاعات سطحی که مطابق آن کیفیت عدسیهای سطحی بشرح زیر محاسبه شده است:

Al2O3	% ۴۹/۶۶	متوجه کیفیت کل عدسیها :
SiO2	% ۷/۱۴	
ذخیره	۸۴۳۰۰	تن
Al2O3	% ۵۰/۲۲	کیفیت با حذف عدسیهای ۴ و ۵ :
SiO2	% ۵/۴۲	
ذخیره	۵۰۸۸۲	تن
Al2O3	% ۵۰/۹۱	کیفیت با حذف عدسیهای ۴ و ۵ و ۷ :
SiO2	% ۵/۴۴	
ذخیره	۴۹۰۱۲	تن

- اطلاعات چاهکها: تغییرات کیفی ذخیره بر اساس اطلاعات چاهکها مطابق منحنی تناظر عیار شکل ۶ و ۷ می‌باشد. مطابق منحنی فوق سه گزینه برای کیفیت چاهکها می‌توان در نظر گرفت.

گزینه اول

بدون اعمال عیار حد و اختلاط کلیه کانسنگ کانسار در این حالت

۶۴-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار صدر آباد	کارگاه آنلاین
------	--	---------------

ذخیره‌ای معادل ۱/۶۵ میلیون تن با اعمال ضخامت حد ۱/۵ متر خواهد بود و کیفیت متوسط کانسار عبارت است از:

$$SiO_2 = \% ۳۱$$

$$Al_2O_3 = \% ۴۷/۴۳$$

گزینه دوم

با اعمال عیار حد ۴۰ %۱۵ SiO₂ و Al₂O₃ میزان ذخیره معادل ۱/۳۴ میلیون تن و متوسط کیفی کانسار برابر با:

$$SiO_2 = \% ۸۷/۸۵$$

$$Al_2O_3 = \% ۴۹/۰۹$$

گزینه سوم

با اعمال عیار حد ۴۶ %۱۸ SiO₂ و Al₂O₃ است که میزان ذخیره به مقدار کمتر از ۸۰۰ هزار تن تقلیل می‌یابد در این حالت متوسط کیفی معدن

$$SiO_2 = \% ۵۰/۳۵$$

$$Al_2O_3 = \% ۶/۶۶$$

خواهد بود.

- اطلاعات واگن‌دربیل: طبق محاسبات متوسط کیفی کانسار بر اساس اطلاعات واگن‌دربیل بشرح زیر است:

$$Al_2O_3 = \% ۴۸/۸$$

$$SiO_2 = \% ۹/۲۵$$

به لحاظ کیفیت نازل و پایین بودن دقت اطلاعات و ناکافی بودن تعداد داده‌ها، در بررسیهای به عمل آمده از داده‌های موجود برگرفته از نمونه‌های خواری واگن‌دربیل نمی‌توان استفاده کرد. در ضمن داده‌های آنالیز شیمیایی مربوط به لنزها به دلیل محدودیت کمی ذخیره سطحی و همچنین سطحی بودن نمونه‌ها و معرف نبودن آنها نسبت به کل کانسار نمی‌تواند به عنوان اساس

بررسیها قرار گیرد. لذا این مهندسین مشاور جهت طراحی کیفیت نمونه‌های نماینده، مبنای کار را بر اساس داده‌های مربوط به چاهکها قرار داده است و در واقع سه گزینه اشاره شده در بالا می‌توانند مقدمتاً به عنوان آلترناتیوهای مختلف ممکن استخراج معدن قرار گیرند. این آلترناتیوها در واقع به عنوان اساس بررسیها آتی جهت تعیین رابطه بین کیفیت کانسک استخراجی و قابلیت انحلال آن، قرار گیرند. بدین معنی که با انجام آزمایشات تکنولوژی برای ۳ گزینه بالا می‌توان تأثیر میزان Al2O3 و SiO2 در مقدار انحلال را مشخص و روند منحنی تغییرات شدت انحلال بوکسیت نسبت به عیار Al2O3 و SiO2 را رسم نمود. در این صورت با مشخص شدن میزان نیاز کارخانه جاجرم به بوکسیت صدرآباد و بررسی هزینه‌های استخراج تحت شرایط گزینه‌های فوق و مسئله حمل می‌توان تعمیم مقتضی را در رابطه با نحوه استخراج و میزان استخراج و اندازه عیارهای حد را گرفت. روشن است که در کانسارهای بوکسیتی کانی‌شناسی نقش اصلی را در بررسی انحلال ایفاء می‌نماید لذا در زیر به بررسی پیرامون مسئله کانی‌شناسی کانسار صدرآباد می‌پردازیم:

۱-۲-۲- بررسی کانی‌شناسی و برآورد تعداد نمونه‌های لازم

همانگونه که قبلاً ذکر شد ۱۰ نمونه از رخنمون کانسار صدرآباد جهت تست تکنولوژی و آزمایش کانی‌شناسی به شرکت Amdel ارسال گردید. متوسط کیفیت کانی‌شناسی نمونه‌های ارسالی بشرح زیر است:

دیاپور	بوهیمت	میکا ایلیت	کلریت	کائیت	دولومیت	کاٹولیت	هماتیت	آناتاز	وودهاورنیت
۵۲/۳۷	۰	۰/۸۷	۲۱/۶	۰/۸۲	۰/۵	۰/۶۲	۱۷/۸۷	۵/۳۷	۰/۸۷

با توجه به سطحی بودن نمونه‌های گرفته شده، متوسط کانی‌شناصی بدست آمده نمی‌تواند معرف کیفیت کانی‌شناصی کانسار باشد در عین حال که اصولاً میانگین کانی‌شناصی کانسارهای بوکسیت‌دار می‌بایست بطور سیستماتیک و در جهات سه‌گانه فضایی مشخص شود با توجه به فقدان بوهمیت در کانسار صدرآباد می‌توان این کانسار را از نقطه‌نظر مینرالوژی همگن فرض کرد البته با این پیش‌فرض که در عمق کیفیت مینرالوژیکی کانسار تغییر نکند لیکن چنانچه امکان تغییرات باشد که محتمل نیز است لذا با فرض ناهمگن بودن کانسار به ازاء هر میلیون تن کانسنج نیاز به مطالعه ۴-۶ نمونه کانی‌شناصی است.

با احتساب ۲ میلیون تن ذخیره حدود ۱۲ نمونه کانی‌شناصی مورد نیاز است نکته قابل توجه در اینجا مسئله راندمان کم انحلال طبق بررسیهای شرکت Amdel است که این مسئله امر بررسی مطالعات کانی‌شناصی را پیچیده‌تر کرده و نیاز به مطالعه بیشتری را می‌طلبد. لذا این مهندسین مشاور بررسی بالغ بر ۲۵ مورد مطالعه کانی‌شناصی را در کانسار صدرآباد پیشنهاد می‌نماید.

همانگونه که در گزارش قبل گزارش بررسی نمونه‌های نماینده کانسار مندان اشاره شد در چارچوب یک طرح سیستماتیک، نمونه‌برداری کانی‌شناصی یک نمونه‌برداری دو مرحله‌ای است که پس از بررسیهای مقدماتی و تعیین میزان ناهمگونی کانسار از نقطه‌نظر مینرالوژی در مرحله اول می‌توان بطور دقیق در خصوص تعداد و حجم نمونه‌های مورد نیاز بررسیهای لازم را به عمل آورد.

لذا آنچه در این گزارش به عنوان بررسی مطالعات کانی‌شناصی ذکر می‌شود فی الواقع فاز اول مطالعات است و چنانچه نتایج نشانگر کفایت بررسیها باشد می‌توان به اطلاعات در دسترس اکتفا نمود و در غیر این صورت جهت انجام و بررسی مطالعات اکتشافات بعدی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

همانگونه که قبلاً ذکر شد در حال حاضر اطلاعات دقیق در رابطه وضعیت آنالیز شیمیایی کانسار صدرآباد محدود به داده‌های چاله‌ای ۵ و ۱۹ و ۳۶ و ۲۲ و ۶۰

میباشد که متأسفانه این چالها همگی در بخش جنوبی کانسار حفر شده‌اند. روشن است که نمونه‌های مورد نظر میباشد در سطح کانسار حتی‌المقدور توزیع شوند تا بتوان کانسار را در صورت نیاز از نقطه‌نظر کیفیت انحلال و مینرالوژی زون‌بندی نمود. (به عنوان مثال از ۸ نمونه آزمایش شده توسط شرکت Amdel ۱ نمونه دارای راندمان انحلال خوب بوده است و چنانچه نمونه‌های عمقی از روندی مشابه نمونه‌های سطحی متابعت کنند در این صورت لازم خواهد بود که کانسار از نظر راندمان به بخشی‌ای مختلف تقسیم شود).

در ضمن با توجه به اینکه آنالیز شیمیایی دقیق صرفاً از ۵ چاهک اکتشافی در دسترس است در این خصوص نیز اطلاعات بسیار کم است و نمی‌توان بر پایه این اطلاعات محدود در خمous متوسط آلومینا و سیلیس کانسار صدر آباد تحمیم قطعی گرفت لذا این مهندسین مشاور حفر ۶ حلقه چاه را در بخشی‌ای مرکزی، شمالی و غربی کانسار در محدوده اکتشاف شده با شبکه 50×50 متر پیشنهاد می‌کنند مبانی انتخاب چاههای اشاره شده بشرح زیر است:

- حتی‌المقدور در محدوده‌های مختلف باشند تا بتوان با حفر این چاهک‌ها اطلاعات کلی در رابطه با کیفیت شیمیایی و کانی‌شناختی کانسنس بوكسیت را بدست آورد.

- با توجه به محدودیت کارفرما از نقطه‌نظر اجراء طرح، حتی‌المقدور در نقاطی در نظر گرفته شده است که حداقل ضخامت روباره نیشه برق بوكسیت را در بر بگیرد.

- ضخامت بوكسیت در این چاهها بیش از ۱ متر باشد زیرا با توجه به میزان باطله استخراج بوكسیت با ضخامت کمتر از ۱ متر جذابیتی ندارد.

- مجموع کل طول بوكسیت از ۲۵ متر کمتر نشود.

- حتی‌المقدور در مجاورت کل نباشد.

با عنایت به معیارهای فوق بجز ۵ چاهک اکتشافی قبلی ۶ چاهک بشرح زیر

۶۸-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نیاینده کانسار صدرآباد	
------	---	--

جدول ۸-۲: مشخصات احتمالی بوکسیت در چاهکهای پیشنهادی

ردیف	نام چاهک	فخامت بوکسیت (متر)	فخامت بوکسیت اصلاح شده (متر)	فخامت بوکسیت اصلاح شده (متر)	فخامت روباره (متر)	فخامت روباره اصلاح شده (متر)
۱	در محل گمانه ۷۳	۴/۵	۴/۱۶	۱۱/۸	۱۲/۱۴	۶/۹۷
۲	در محل گمانه ۱۶۴	۲/۲	۲/۰۳	۶/۸	۷/۶۳	۷/۶۳
۳	در محل گمانه ۲۲۲	۳/۱	۲/۸۷	۷/۴	۶/۱۹	۶/۱۹
۴	در محل گمانه ۲۲۵A	۲/۵۵	۲/۳۶	۶	۹/۳۶	۹/۳۶
۵	در محل گمانه ۲۰۴	۴/۷۵	۴/۳۹	۹	۹/۴۲	۹/۴۲
۶	در محل گمانه ۲۱۹	۲/۹	۲/۶۸	۹/۲	۵۱/۲۱	۱۸/۴۹
جمع						


طبق برآورد بالا جهت حفر ۶ چاهک مورد نظر نیاز به حفر حدود ۷۷ متر چاهک

(با احتساب ۱۰٪ حفاری در کبر پایین) به قطر ۱ متر می‌باشد.

موقعیت چاهکهای پیشنهادی در شکل شماره ۲۳-۲ مشخص شده است. در این بررسیها فرض می‌شود که نتایج بدست آمده از حفاری چاهکهای بالا مشابه نتایج ۵ چاهک قبل "حفر شده باشد روشن است که اختلاف و پراکندگی بین نتایج داده‌های جدید و قبلي نشانگر تغییرات کیفی کانسار در محدوده‌های مختلف خواهد بود و در صورت اختلاف قابل توجه قطعاً نیاز به حفاری مجدد خواهد بود. به هر جهت طرح ارائه شده در بالا قیالواقع در راستای نظرات کارفرمای محترم و محدودیت امکانات در محل است روشن است که انجام اکتشافات اصولی در کانسار صدرآباد نیازمند اجراء شبکه حفاری با فاصله ۱۰۰×۱۰۰ متر تا ۷۵×۷۵ متر می‌باشد. به هر جهت تعمیم در خصوص تکمیل اکتشافات پس از انجام اکتشافات پیشنهادی در بالا در آینده انجام خواهد گرفت.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

FIGURE 2-23 LOCATION MAP
OF PROPOSED BOREHOLES FOR
REPRESENTATIVE SAMPLE



۲-۲-۲-۲- برآورد تعداد نمونه و آزمایشات شیمیایی مورد نیاز

۱-۲-۲-۲- آنالیز شیمیایی عنصر اصلی (Main Components)

طرح قبل تعداد ۳۲ نمونه از ۵ چاهک اکتشافی کانسال مدرآباد آنالیز شیمیایی ۲ عنصری (Al2O3 و SiO2) انجام داده است. نمونه‌ها به فاصله نیم متر از هم گرفته شده است با توجه به ضخامت کم بوكسیت انتخاب فاصله نیم متر صحیح می‌باشد لذا با توجه به ۱۸/۵ متر طول بوكسیت در چاهکهای پیشنهادی پیش‌بینی می‌شود که بالغ بر ۳۲ نمونه از چاهکهای مذبور گرفته شود.

برای کلیه نمونه‌ها انجام آنالیز شیمیایی ۵ عنصری از Fe2O3, SiO2 Al2O3, LOI, TiO2, فروری است. با توجه به کل نمونه‌های محتمل به تعداد ۳۲ نمونه پیش‌بینی می‌شود که کل آنالیز شیمیایی برای ۶ چاهک پیشنهادی به ۱۸۵ مورد بررسد. با توجه به اینکه آنالیز شیمیایی برای عنصر آهن، تیتان و تلفات حرارتی برای ۳۲ نمونه قبل انجام شده است تعداد آزمایشات برای نمونه‌های قبلی ۹۶ مورد خواهد بود لذا جمع کل آنالیز شیمیایی ۵ عنصری به تعداد ۲۸۱ مورد است با احتساب ۱۰٪ نمونه‌های تکراری (Duplicate) تعداد آنالیز شیمیایی مورد نیاز ۴۱۷ مورد پیش‌بینی می‌شود.

۲-۲-۲-۳- روش نمونه‌برداری

پس از حفر چاهکها با حفر شیار (Channel) در فواصل نیم‌متری از کمر بالا تا کمر پایین ماده معدنی و به ابعاد ۵۶ میلی‌متر نمونه‌ها از بستر سنگی جدا شده و به طور مجزا بسته‌بندی می‌شوند.

برداشت نمونه از واحد بوكسیتی همانگونه که در گزارش نمونه نماینده سفاریاب ذکر شد می‌بایست با عنایت به رخساره‌های مختلف بوكسیتی انجام پذیرد. آنالیز شیمیایی بوكسیت از ۵ چاهک حفر شده نشان می‌دهد که به جز



یک مورد در سایر موارد تغییرات کیفی بوکسیت چندان زیاد نیست و تنها در چاهک شماره ۲۲ یک زون بوکسیتی با کیفیت پایین بخش عده لایه را در بر گرفته است از آنجایی که هیچگونه کزارشی در خصوص لاکینگ چاهکها در اختیار این مهندسین مشاور قرار نگرفته است لذا در رابطه با وضعیت فیزیکی آن اظهارنظر خاصی نمیتوان کرد به هر جهت آنچه مسلم است ظاهرا در این چاه یک باند کم عیار احتمالاً شیلی در بین ۲ زون نسبتاً سخت با کیفیت بیشتر قرار دارد. وجود باندهای میان لایه میتواند ناشی از ذایش بوکسیت در دوره‌های زمانی مختلف و یا اثر حل‌شدنی در حواشی خامتها بزرگ است.

(شکل شماره ۲۴-۲)

تفکیک رخساره‌های سنگی و برداشت نمونه از واحدهای مختلف میتواند در خصوص امکان استخراج انتخابی و مسئله ترقیق (Dilution) اطلاعات کافی را بدست دهد. برداشت ستون استراتیکرافی طبقات نهشته شده بر روی زون بوکسیت (شیل و ماسه‌سنگ تشکیلات نایبند - شمشک) نیز میتواند از طریق رخنمون سنگی چاهکها مشخص گردد. این دسته اطلاعات در واقع در جهت مشخص کردن لایه‌های مختلف شیل، سیلت، ماسه‌سنگ و احتمالاً "آهک و غیره و به تبع آن برآوردهزینه‌های استخراج روباره کمک مینماید.

۳-۲-۷-۲- عناصر فرعی (Major Components)

طبق برآورد شرکت Amdel عناصر فرعی همراه نمونه‌های یزد شامل CaO به میزان ۶٪، Na₂O ۰٪، K₂O ۰٪، گوگرد، وانادیوم ۲٪ ظاهرانه اطلاعاتی در دسترس نیست و یا احتمالاً در نمونه‌ها نبوده است. اندازه‌گیری عناصر فرعی فوق میباشد حداقل برای ۲۰ نمونه انجام شود روش است که نمونه‌ها باید طوری انتخاب شوند که میانگین کل آنها به میانگین داده‌های مربوط به ۱۱ چاهک اکتشافی حتی المقدور باشد.








شکل ۲-۳۴-۲ - مقطع شناختی زمین شناسی در محل چاهه شماره ۲۲

۴-۲-۷-۲- عنامر کمیاب (Trace elements)

در رابطه با عنامر نایاب از قبیل Ga_{203} , ZnO بحورت Zn و مواد ارگانیک آنالیز خاصی در دسترس نیست انجام تعداد ۱۵ مورد آزمایش در رابطه با تعیین کیفیت عنامر نایاب توصیه می‌شود.

۵-۲-۷-۲- کانیشناسی:

مطالعات کانیشناسی کمی با استفاده از XRD و همچنین تهیه مقاطع نازک و مطالعه پتروکرافی برای کلیه نمونه‌ها بحورت جداگانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد هدف از بررسی کانیشناسی بررسی تغییرات کمی کانیها در جهات مختلف و متوسط کل ذخیره است پس از مشخص شدن متوسط کانیها با استفاده از روابط موجود



می‌توان درصد متوسط عنامر را مشخص نمود و چنانچه درصد متوسط عنامر با متوسط کانسار یکسان باشد در این صورت نمونه کانیشناسی گرفته شده معرف کل کانسار خواهد بود. تعداد آزمایشی‌ای کانیشناسی مورد نیاز برای کل کانسار ۲۵ نمونه است که با توجه به اینکه طول کل نمونه‌ها حدود ۳۵ متر می‌باشد می‌توان با مخلوط کردن نمونه‌های نیم‌متری نمونه‌های ترکیبی ۱ متری تهیه کرد. در این صورت نمونه‌های ترکیبی ۳۵ نمونه خواهد بود در چاههایی که زون بوکسیتی با خامت بالاتر را قطع می‌کنند (مثل چاه ۲۳ و ۲۴ و ۲۲) می‌توان نمونه ترکیبی بزرگتر در نظر گرفت. در این صورت تعداد نمونه‌ها به

حدود ۲۵-۳۰ مورد تقلیل خواهد یافت. انتظار می‌رود که کانیهای تشکیل دهنده کانسنگ بوکسیت صدرآباد به مقادیر براورده شده در گزارش Amdel که در مبحث پیشین این گزارش نیز آورده شده است نزدیک باشد لذا اطلاعات مندرج می‌تواند در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد.

۷-۲-۶- وزن نمونه‌ها :

با توجه به طول نمونه برداری معادل ۳۵ متر و چنانچه سطح ابعاد ترانشه ۵۵×۵۵ میلی‌متر معادل سطح با قطر NX (۵۶ میلی‌متر) باشد وزن کل نمونه‌ها ۲۵۸ کیلوگرم خواهد بود. نمونه‌های گرفته شده از وسط در جهت محور طولی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. بیشتر است که نمونه‌ها جداگانه خرد و تقسیم شوند و نمونه ترکیبی از اختلاط این نمونه‌ها تهیه شود زیرا جهت بهینه کردن پروسس انحلال و ارزیابی تاثیر کیفی سنگ بر انحلال نیاز به نمونه‌های متفاوت از نقاط مختلف کانسار است.

۷-۲-۷- وزن مخصوص :

وزن مخصوص کانسنگ بوکسیت بر اساس اطلاعات موجود معادن ۳ تن بر مترمکعب است با توجه به اینکه جزئیات داده‌ها در رابطه با وزن مخصوص متوسط کانسنگ بوکیت در دسترس نیست و ظاهرا "وزن مخصوص به روش قیاسی معادل وزن مخصوص بوکسیت جاگرم در نظر گرفته شده است. مطالعه و بررسی وزن مخصوص کانسنگ برای واحدهای مختلف و متوسط کل کانسار توصیه می‌شود. این آزمایشها در واقع نقش بررسی و بازنگری اطلاعات موجود در رابطه با متوسط وزن مخصوص کانسنگ را دارند.

متوسط وزن مخصوص کانسار می‌بایست برای نمونه ترکیبی مطالعه شود که کیفیت آن معادل کیفیت کل کانسار است. انجام ۳۰ آزمایش در این رابطه برای کیفیتهای مختلف بوکسیت توصیه می‌شود.

۷۵-۲	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار حدرآباد	آزمایش تکنولوژی
------	---	-----------------

۴-۲- آزمایش تکنولوژی:

آزمایش انحلال در مقیاس آزمایشگاهی، Lab Scale برای نمونه‌های تهیه شده بصورت جداگانه و یا برای نمونه‌های مربوط به رخساره‌های مشابه انجام شود. بر مبنای این بررسیها میزان آلومینیومی بازیابی شده و راندمان انحلال، میزان معرف سود، در چارچوب تغییرات وضعیت فشار و درجه حرارت محیط انحلال و اندازه‌های مختلف مواد افزاینده بررسی و وضعیت بهینه انحلال مشخص شود.

از ۳ نمونه معرف و نماینده که در واقع نمونه ترکیبی (Composite) نمونه‌ها است در مقیاس Bench آزمایشیایی در خصوص سیلیزدایی اولیه، انحلال بر اساس شرایط بهینه، بررسی رسوب کل قرمز و ... انجام شود تا بر اساس آن پارامترهای فنی و ویژگیهای انحلال مشخص شود. چنانچه نتایج حاصل از اطلاعات جدید که از حفر ۶ چاهک اکتشافی بدست می‌آید مشابه اطلاعات برگرفته شده از قبل باشد در این صورت ۳ نمونه ترکیبی می‌بایست طوری انتخاب شوند که کیفیت متوسط آنها معادل کیفیت ۳ گزینه انتخاب شده بر اساس منحنی‌های تناظر عیار باشند و در واقع کیفیت ۳ نمونه ترکیبی توصیه می‌شود بمحورت زیر باشد:

- نمونه با کیفیت پایین (بدون اعمال عیار حد)

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 42/43 \text{ متوسط}$$

$$\text{SiO}_2 = 9/21 \text{ متوسط}$$

- نمونه با کیفیت متوسط (با اعمال عیار حد ۴۰٪ آلومینا و ۱۵٪ SiO₂)

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = 49/09 \text{ متوسط}$$

$$\text{SiO}_2 = 2/85 \text{ متوسط}$$

- نمونه با کیفیت بالا (با اعمال عیار حد ۴۶٪ آلومینا و ۸٪ SiO₂)

$\text{Al}_2\text{O}_3 = 50/25$ متوسط

$\text{SiO}_2 = 6/66$ متوسط

با انجام آزمایشات کامل انحلال بر روی ۳ نمونه ترکیبی بالا در مقیاس Bench Scale، انجام آزمایشات انحلال بر روی کلیه نمونه‌ها در مقیاس Lab Scale در واقع اطلاعات لازم در خصوص نقش کانسار مدرآباد در میان منابع بوکسیت تغذیه کننده کارخانه جاجرم مشخص و در فمن مسئله استخراج بحورت گزینشی، طراحی معدن، ارزیابی فنی و اقتصادی را می‌توان با دقت کافی انجام داد.

ضمیمه ۱-۲

مطالعات پتروگرافی کانسار

صدر آباد

نمیمه ۳-۱: چکیده مطالعات پتروگرافی:

نمونه ۳۴۲- شکل شماره ۱۶- مقطع نازک: *

- نام سنگ: بوكسيت (دياسپور - كلريت - هماتيت)

- توصيف نمونه: نمونه سنگي داراي مقادير كمی از قطعات پيزوليتي تيره بخش است که در زمينه بسيار دانه ريز به ونك قيهوه اي مايل به قرمز تيره و کم و بيش داراي لایه بندی می باشد.

- پتروگرافی: نمونه مذبور در مقطع نارک، بافت پيزوليتي فعیفی از خود نشان می دهد. پزوليتيها داراي ابعاد ۱۰-۴mm است که عموماً بصورت پراکنده و کم و بيش تیغه موازياند. اغلب پزوليتيها بوسيله تمرکز بسيار دانه ريز هماتيت به ونك قيهوه اي مايل به قرمز تيره تا کدر و همچنين دانه های درشت تر کرد و غير کرد از دياسپور برخی پزوليتيها کاملاً بوسيله هماتيت کدر پر شده اند. زمينه مشکل از مواد قيءوه اي تيره کم و بيش مخلوط است که احتمالاً مشکوك به هماتيت است.

نمونه ۳۴۳- شکل شماره ۱۷- مقطع نازک: *

- نام سنگ: بوكسيت (دياسپور - كلريت)

- توصيف نمونه: نمونه بصورت توده سنگها با ونك خاکستری مايل به سبز که داراي کمی پيزوليتيهاي به ونك صورتی پراکنده در متن آن.

- پتروگرافی: در مقطع نازک نمونه بافت پيزوليتي شدید از خود نشان می دهد. پزوليتيها کم و بيش داراي پراکندي منظم در تن سنگ. اندازه بيشتر آنها در حدود ۲-۴mm و برخی دیگر داراي اندازه کمتری می باشد. اغلب مشکل از دياسپور به ونك قيءوه اي پریده تا بيرنك که بصورت بلورهای ريز و گرد مشاهده می شود. برخی پيزوليتيها پز از كلريتند و در هسته های

آنها بلورهای دیاسپور پراکنده‌اند. عموماً از بلورهای بسیار ریز (کریپتوکریستالین) به رنگ قهوه‌ای روشن تا بی‌رنگ تشکیل یافته که بطور موضعی قطعات نامنظم از بلورهای ریز دیاسپور در آنها وجود دارد. دانه‌های ریز لوکوسیتی؟ بطور پراکنده در متن سنگ وجود دارد.

* نمونه ۳۶۶ - شکل شماره ۱۸ - مقطع نازک:

- نام سنگ: بوکسیت (دیاسپور - کلریت - هماتیت)

- توصیف نمونه: عمدتاً سنگ بحورت پیزولیتی‌های ساده پراکنده در متن بسیار دانه‌های ریز با لایه‌بندی ضعیف دیده می‌شود. رنگ کل سنگ قهوه‌ای مایل به ارغوانی روشن.

- پتروگرافی: مقطع نازک نمونه دارای بافت پیزولیتی ضعیف می‌باشد. پیزولیت‌ها عموماً گرد و پراکنده‌اند و اندازه آنها اغلب $1/4\text{ mm}$ - $1/0\text{ mm}$ است. پیزولیت‌ها که از بلورهای ریز دیاسپور و قطعات ریز کلریت تشکیل یافته‌اند بوسیله هماتیت به رنگ کدر تا قهوه‌ای خیلی تیره پر شده‌اند. کربنات‌ها (کلسیت) با مقادیر قابل توجه در این نمونه وجود دارد که هم در پیزولیت‌ها و هم در زمینه سنگ وجود دارد. زمینه اغلب از موارد کم و بیش مخلوط به رنگ قهوه‌ای که بحورت موضعی تکه‌های دیاسپور است قابل تشخیص است.

* کپی سیاه و سفید اشکال فوق در گزارش تست تکنولوژی تهییه شده توسط شرکت Amdel استرالیا موجود است که به علت کیفیت پایین از آوردن اشکال مذکور در گزارش اجتناب کردیده است.


۲-۲ ضمیمه

آنالیز شیمیایی نمونه‌های

سطحی و عمقی کانسار

صدرآباد

FIGURE 2-23 LOCATION MAP
OF PROPOSED BOREHOLES FOR
REPRESENTATIVE SAMPLE



■ PIT ALREADY EXCAVATED
• BOREHOLE
● PROJECTED PIT

SELECTED BLOCK FOR
DETAIL EXPLORATION

GDM software BRGM/GEOMATH

IRAN ITOK CO.

ضمیمه ۲ : داده های اولیه کانتار صدرآباد

SADRABAD SAMPLES(TRENCHES & MINERAL SECTIONS)

NAME	SAMPLE No	Al2O3	SiO2	TH./T.TH
SaL1Tr1	SaL1Tr1-1	51.14	3.34	4.20
	SaL1Tr1-2	52.88	3.24	4.20
	SaL1Tr1-3	52.81	3.33	4.20
	SaL1Tr1-4	51.94	3.73	4.20
	SaL1Tr1-5	51.30	3.72	4.20
	SaL1Tr1-6	53.19	3.56	4.20
	SaL1Tr1-7	51.70	2.54	4.20
	SaL1Tr1-8	50.52	3.80	2.50
	AVG	52.00	3.39	/31.90
SaL2S1	SaL2S1-1	49.71	3.47	2.00
	SaL2S1-2	51.33	3.82	2.00
	SaL2S1-3	49.17	5.07	2.00
	SaL2S1-4	48.05	6.32	2.00
	SaL2S1-5	49.84	4.71	2.00
	SaL2S1-6	49.72	7.71	2.00
	SaL2S1-7	52.74	7.18	0.90
	AVG	49.85	5.30	/12.90
SaL2Tr2	SaL2Tr2-1	51.13	9.49	2.00
	SaL2Tr2-2	51.89	8.55	2.00
	SaL2Tr2-3	49.98	8.73	2.00
	SaL2Tr2-4	49.62	8.78	2.00
	SaL2Tr2-5	53.48	3.82	2.00
	SaL2Tr2-6	56.81	9.81	2.70
	AVG	52.41	8.29	/12.70

SADRABAD SAMPLES

NAME	SAMPLE No	Al ₂ O ₃	SiO ₂	TH./T.TH
SaL3Tr1	SaL3Tr1-1	46.04	9.90	1.00
	SaL3Tr1-2	47.15	7.09	1.00
	SaL3Tr1-3	51.13	8.03	1.00
	SaL3Tr1-4	51.86	8.44	1.00
	SaL3Tr1-5	52.74	8.66	1.00
	SaL3Tr1-6	51.21	8.15	1.00
	SaL3Tr1-7	52.72	7.35	1.00
	SaL3Tr1-8	51.37	8.12	1.00
	SaL3Tr1-9	45.02	6.58	1.00
	SaL3Tr1-10	44.97	8.00	1.00
	SaL3Tr1-11	48.81	7.60	1.00
	SaL3Tr1-12	48.28	7.40	1.00
	SaL3Tr1-13	48.74	8.04	1.00
	SaL3Tr1-14	52.22	7.62	1.00
	SaL3Tr1-15	50.59	7.76	1.00
	SaL3Tr1-16	47.54	8.38	1.00
	SaL3Tr1-17	49.94	7.13	1.00
	SaL3Tr1-18	48.31	8.08	1.00
	SaL3Tr1-19	47.27	6.45	1.00
	SaL3Tr1-20	46.21	6.33	1.00
	AVG	49.11	7.76	/20.00
SaL4Tr1	SaL4Tr1-1	65.1	4.4	1

SADRABAD SAMPLES

NAME	SAMPLE No	Al2O3	SiO2	TH./T.TH
SaL4Tr2	SaL4Tr2-1	47.73	8.91	0.30
	SaL4Tr2-2	48.27	6.41	1.00
	SaL4Tr2-3	49.25	6.46	1.00
	SaL4Tr2-4	43.01	14.78	1.20
	SaL4Tr2-5	46.98	9.69	1.00
	SaL4Tr2-6	49.01	6.41	1.00
	AVG	47.17	8.98	/5.50
SaL5Tr1	SaL5Tr1-1	49.53	5.33	2.00
	SaL5Tr1-2	43.24	7.65	2.00
	SaL5Tr1-3	43.41	6.71	1.90
	SaL5Tr1-4	47.87	9.30	2.00
	SaL5Tr1-5	48.75	7.87	2.00
	SaL5Tr1-6	47.62	12.32	2.00
	SaL5Tr1-7	50.62	13.07	2.00
	SaL5Tr1-8	46.46	16.05	2.50
	AVG	47.19	10.00	/16.40

SADRABAD SAMPLES

NAME	SAMPLE No	Al2O3	SiO2	TH./T.TH
SaL5Tr2	SaL5Tr2-1	48.46	13.03	1.00
	SaL5Tr2-2	44.00	10.37	1.00
	SaL5Tr2-3	46.58	11.73	1.00
	SaL5Tr2-4	50.05	9.54	1.00
	SaL5Tr2-5	49.08	7.93	1.00
	SaL5Tr2-6	45.16	10.22	1.00
	SaL5Tr2-7	48.55	8.03	1.00
	SaL5Tr2-8	47.98	7.93	1.00
	SaL5Tr2-9	46.48	7.20	1.00
	SaL5Tr2-10	48.94	6.73	1.00
	SaL5Tr2-11	49.13	5.21	1.00
	SaL5Tr2-12	50.41	4.29	1.00
	SaL5Tr2-13	50.21	7.31	1.00
	SaL5Tr2-14	46.86	5.96	1.00
	SaL5Tr2-15	47.45	8.94	1.00
	SaL5Tr2-16	46.88	10.43	1.00
	SaL5Tr2-17	45.59	9.86	1.00
	SaL5Tr2-18	49.42	11.60	1.00
	SaL5Tr2-19	48.08	14.07	1.00
	SaL5Tr2-20	48.82	12.76	1.00
	SaL5Tr2-21	49.07	12.62	1.00
	SaL5Tr2-22	48.23	13.95	1.00
	SaL5Tr2-23	43.97	12.67	1.00
	AVG	47.80	9.67	/23.00
SaL7S1	SaL7S1-1	40.00	8.00	1.00
	SaL7S1-2	49.6	5.7	1.00
	SaL7S1-3	47	5.2	1.00
	AVG	45.53	6.30	/3.00

SADRABAD SAMPLES

NAME	SAMPLE No	Al2O3	SiO2	TH./T.TH
SaL8Tr1	SaL8Tr1-1	52.67	5.29	1.00
	SaL8Tr1-2	47.54	3.07	1.00
	SaL8Tr1-3	53.57	3.62	1.00
	SaL8Tr1-4	54.25	3.43	1.00
	SaL8Tr1-5	51.28	3.90	1.00
	SaL8Tr1-6	47.23	6.71	1.00
	SaL8Tr1-7	45.77	8.96	1.00
	SaL8Tr1-8	45.68	8.13	1.00
	SaL8Tr1-9	45.15	10.53	1.00
	SaL8Tr1-10	44.22	9.32	1.00
	SaL8Tr1-11	47.52	3.88	1.00
	SaL8Tr1-12	49.08	3.64	1.00
	SaL8Tr1-13	46.06	4.15	1.00
	SaL8Tr1-14	51.06	5.33	1.00
	SaL8Tr1-15	46.67	2.94	1.00
	SaL8Tr1-16	46.94	7.73	1.00
	SaL8Tr1-17	48.84	6.58	1.00
	SaL8Tr1-18	44.41	8.43	1.00
	SaL8Tr1-19	44.21	7.93	1.00
	SaL8Tr1-20	41.73	10.01	1.00
	SaL8Tr1-21	49.86	3.17	1.00
	SaL8Tr1-22	49.86	3.75	1.00
	AVG	47.89	5.93	/22.00

SADRABAD SAMPLES

NAME	SAMPLE No	Al2O3	SiO2	TH./T.TH
SaL9S1	SaL9S1-1	46.78	2.82	1.00
	SaL9S1-2	49.54	3.67	1.00
	SaL9S1-3	48.75	4.28	1.00
	SaL9S1-4	46.35	5.20	1.00
	SaL9S1-5	49.72	4.12	1.00
	SaL9S1-6	46.64	6.31	1.00
	SaL9S1-7	53.19	5.16	1.00
	AVG	48.71	4.51	/7.00

YAZD BAUXITE

SADRABAD AREA(AVG OF SECTIONS)

Name	SAMPLE	TH./T.TH (m)	Al2O3 %	SiO2 %
SaL1Tr1	8	31.9	52.00	3.39
SaL2S1	7	12.9	49.85	5.30
SaL2Tr2	6	12.7	52.41	8.29
SaL3Tr1	20	20.0	49.11	7.76
SaL4Tr2	6	5.5	47.17	8.98
SaL5Tr1	8	16.4	47.19	10.00
SaL5Tr2	23	23.0	47.80	9.67
SaL7S1	3	3.0	45.53	6.30
SaL8Tr1	22	22.0	47.89	5.93
SaL9S1	7	7.0/154.4	48.71	4.51
TOTAL SAMPLES 110				
TOTAL AVG			49.31	6.83

SADRABAD AREA(AVG OF LENSES)

Name	SAMPLE	TH./T.TH (m)	Al2O3 %	SiO2 %
SaL1	8	31.9	52.00	3.39
SaL2	14	25.6	51.12	6.78
SaL3	20	20.0	49.11	7.76
SaL4	6	5.5	47.17	8.98
SaL5	8	39.4	47.19	10.00
SaL7	3	3.0	45.53	6.30
SaL8	22	22.0	47.89	5.93
SaL9	7	7/154.4	48.71	4.51
TOTAL SAMPLES 110				
TOTAL AVG			49.31	6.83

SADRABAD BORE HOLE INFORMATIONS(WAGONDRL)

No	B.H.No	x	Y	Z	H.T.	B.T	F.T	F.D	Al203	SiO2
1	3	1312	1559	2323	22.2	1.9	1.9	26		
2	4	1287	1516	2325	14.8	4.7	0.5	20	45.74	6.54
3	5	1262	1473	2322	2.7	3.45	0.85	7	52.06	6.35
4	5 x A	1268	1484		6.35	4.95	1	12.3	51.26	5.19
5	5 x B	1270	1495		9.2	5.65	0.15	15	51.52	6.37
6	5 x C	1281	1505		13.1	2	0.2	15.3	50.14	5.75
7	5 x D	1273	1467		4.6	4.5	1.9	11	51.85	7.32
8	5 x E	1279	1478		7	5.1	0.9	13	48.41	6.23
9	5 x F	1285	1489		11.15	3.45	0.4	15	48.92	5.66
10	5 x G	1292	1499		13.8	2.65	0.55	17	46.88	8.7
11	5 x H	1298	1510		15.1	2.35	0.65	18.1	51.2	8.74
12	5 x I	1284	1460		9.45	4.95	2.1	16.5	51.83	5.09
13	5 x J	1290	1471		6.2	3.4	0.9	10.5	44.37	9.66
14	5 x K	1296	1482							
15	5 x L	1300	1482		11.5	3.9	1.1	16.5	50.64	5.36
16	5 x M	1309	1503		14.15	3.6	0.25	18	46.38	12.91
17	5 x N	1294	1454		7.5	3.2		10.7	42.73	12.4
18	5 x O	1300	1465		7.8	6.3	0.4	14.5	48.03	12.3
19	5 x P	1306	1476		6.3	3.2		9.5	51.03	11.57
20	5 x Q	1313	1486		7.1	5.75	0.65	13.5	47.43	12.76
21	5 x R	1319	1497		11.75	1.3	0.95	14		
22	5 x S	1311	1458		4.5	5.5	2	12	50.88	11.63
23	5 x T	1317	1469		6.55	4.1	1.85	12.5	49.94	10.73
24	5 x U	1323	1480		8	3.5	0.5	12	55.26	9.33
25	7	1212	1386	2318	10.85	4.6	0.55	16	48.71	8.34
26	8	1187	1343	2316	12.55	3.95	1.5	18	43.89	9.13
27	9	1162	1300	2315	21.7	4.8	2	28.5		
28	10	1605	1967	2349	30.55	0	0.45	31		
29	11 A	1567	1911	2347	32.05	0	0.45	32.5		
30	13	1530	1837	2343	24.25	0	1.75	26		
31	14	1505	1794	2341	28	3.1	0.9	32	49.1	11.03
32	15	1480	1751	2340						
33	16	1455	1707	2339	31.7			31.7		
34	19	1380	1577	2331	5.35	3.05	3.6	12	50	9
35	20	1355	1535	2328	19.9	2.1		22		
36	21	1330	1485	2326	10.3	0	1.7	12		
37	22	1305	1447	2321	3.5	4.7	3.15	11.35		
38	23	1280	1404	2321	18.35	1.9	2.75	23		
39	24	1255	1361	2313	9.3	8.3	2.4	20	51.69	8.39
40	25	1230	1318	2309	33			33		
41	27	1649	1942	2354	28.7	1.3	0.2	30.2		
42	28	1621	1899	2352	21.2	2.8	1	25	50.27	11.03
43	29	1599	1855	2350	17.35	0	2.65	20		
44	30	1574	1812	2348	13.15	0.5	1.35	15		
45	31	1549	1769	2343	20.6	7.5	1.9	30		
46	32	1524	1726	2340	24.9	3.85	1.25	30	49.23	10.96
47	33	1501	1682	2337	30.85	5.7		36.55	47.49	7.82
48	34	1474	1639	2336	23.25	0.05	2.7	26		
49	35	1449	1595	2332	11	3.5	0.7	15.2	56.57	7.96
50	36	1424	1552	2329	2	2.8	1.2	6	52.34	8.02

۵۵۷ / ۸۰

SADRABAD BORE HOLES INFORMATIONS

No	B.H.No	x	Y	Z	H.T.	B.T	F.T	F.D	Al2O3	SiO2
51	37	1399	1509	2322	2.30	0.00	0.40	2.70		
52	38	1374	1465	2318	10.65			10.65		
53	39	1349	1422	2317	21.40	3.90	1.70	27.00		
54	41	1299	1336		33.00			33.00		
55	44	1717	1960	2362	15.00	7.50	0.50	23.00		
56	45	1692	1917	2357	13.20	1.80	0.50	15.50		
57	46	1667	1873	2357	27.50	2.50	1.50	31.50		
58	47	1642	1830	2359	22.70	0.60	0.70	24.00		
59	48	1617	1787	2352	17.30	0.20	3.50	21.00		
60	49	1592	1743	2346	12.80	2.20	0.80	15.80		
61	50	1567	1700	2343	23.70	3.50	1.80	29.00		
62	51	1542	1657	2328	19.00	7.00	1.10	27.10	50.63	10.67
63	52	1517	1613	2331	16.20	2.60	2.20	21.00		
64	53	1492	1570	2322	7.10	3.40	1.50	12.00	44.65	14.51
65	54	1785	1978	2366	10.50	1.00	3.00	14.50		
66	53	S1	1445	1540	2357	0.00	3.40	1.00	4.40	
67	55		1760	1935	2357	12.90	0.70	1.40	15.00	
68	56		1735	1891	2355	25.30	1.75	0.35	27.40	
69	57		1710	1848	2349	32.30	1.50	0.60	34.40	
70	58		1685	1804	2341	9.20	0.95	0.55	10.70	
71	59		1660	1762	2339	8.40	2.70	1.10	12.20	
72	60		1635	1718	2338	5.30	3.50	0.50	9.30	
73	61		1610	1675	2345					
74	62		1585	1632	2337					
75	63		1560	1588	2335					
76	64		1535	1545	2332	18.00	0.00	9.00	27.00	
77	65		1510	1502	2329	28.20	1.80	1.40	31.40	
78	66		1485	1459	2327	31.70	1.65	0.35	33.70	
79	67		1460	1416	2326	33.00	1.20	0.50	34.70	
80	68		1435	1373	2339					
81	69		1410	1330	2336					
82	71		1871	2027	2365	4.20	2.00	0.50	6.70	
83	71	A	1875	2033	2365	8.25	0.00	3.55	11.80	
84	72	A	1845	1983	2359	3.40	3.30	2.30	9.00	
85	73		1828	1953	2353	11.80	4.50	3.70	20.00	
86	74	A	1778	1866	2355	24.45	3.00	1.25	28.70	
87	74		1803	1909	2355	26.60	1.30	0.00	27.90	
88	75		1753	1823	2350	11.25	5.75	3.00	20.00	
89	76		1728	1779	2343	9.50	0.15	0.35	10.00	
90	77	A	1704	1740	2335	11.50	0.00	3.50	15.00	
91	78		1678	1693	2330	4.00	0.30	1.70	6.00	
92	79		1653	1649	2329	3.50	0.00	2.50	6.00	
93	80		1628	1606	2326	22.60	0.00	1.40	24.00	
94	81		1603	1563	2324	26.50	0.00	1.50	28.00	
95	82		1578	1520	2322	34.50	0.00	0.20	34.70	
96	83		1553	1476	2321					
97	84		1528	1433	2319					
98	91	A	1872	1928	2365	0.00	0.95	1.75	2.70	
99	92	A	1847	1834	2361	5.65	1.00	2.35	9.00	
100	93		1822	1841	2360	12.10	0.00	2.90	15.00	

۱۰-۲	ارزیابی ذخیره و طرح تموثه نایینده کاشار حدر آباد	ارائه امکان ستانداران مهندسی و مکتوپوزی در صنایع و معدن
------	---	--

۲۰۸ / ۱۰

SADRABAD BORE HOLES INFORMATIONS

No	B.H.No	x	Y	Z	H.T.	B.T	F.T	F.D	Al2O3	SiO2
101	94	1797	1798	2346	9.50	0.10	5.40	15.00		
102	95	A	1772	1754	2341	15.70	1.00	2.30	19.00	
103	✓96		1747	1711	2336	16.40	0.00	2.60	19.00	
104	✓97	A	1722	1668	2333	19.50	0.00	0.50	20.00	
105	✓98		1697	1624	2331	19.00			19.00	
106	✗99		1672	1581	2328	22.50	1.65	1.75	25.90	
107	✗100		1647	1538	2326	13.80	2.20	4.00	20.00	
108	✗101		1622	1495	2325	16.90	0.00	4.10	21.00	
109	✗102		1597	1451	2323	2.00			2.00	
110	111		1915	1904	2378	18.55	0.00	2.45	21.00	
111	112		1890	1859	2371	22.50	0.50	4.00	27.00	
112	113		1865	1816	2363	19.50	0.10	1.40	21.00	
113	114		1840	1773	2354	15.30	0.10	4.10	19.50	
114	✗115		1815	1729	2348	26.50	0.00	1.50	28.00	
115	✗116		1790	1686	2345	32.25	0.00	0.75	33.00	
116	✗117		1765	1643	2342	16.40	0.00	1.60	18.00	
117	✗118		1740	1599	2338	26.90	0.00	0.60	27.50	
118	✗119		1715	1556	2334	16.10	0.00	3.90	20.00	
119	✗120		1690	1513	2333	9.50	0.00	5.50	15.00	
120	✗121		1665	1470	2331	4.00			4.00	
121	✗122		1640	1426		2.00			2.00	
122	131		1983	1921	2378	15.70	5.30	2.00	23.00	
123	132		1958	1878	2372				0.00	
124	133		1933	1834	2366	16.60	0.20	1.20	18.00	
125	✓134		1908	1791	2362	11.00	0.00	2.00	13.00	
126	✗135		1883	1748	2357					
127	✗136		1858	1704	2345	6.80	0.00	2.20	9.00	
128	✗137		1833	1661	2343					
129	✗138		1808	1618	2340					
130	✗139		1783	1574	2334					
131	✗140		1758	1531	2335	19.30	0.00	1.70	21.00	
132	✗141		1733	1488	2335	2.80	0.00	3.00	5.80	
133	✗142		1708	1445						
134	152		2051	1939						
135	152	A	2038	1917	2378	4.50	0.00	4.50	9.00	
136	153		2026	1896	2373	25.50			25.50	
137	154		2001	1852	2367	8.10	1.15	1.45	10.70	
138	✗155		1976	1809	2363	7.00	0.00	2.00	9.00	
139	161		2144	2001	2404					
140	162		2119	1957	2390	32.00			32.00	
141	163		2094	1911	2381	18.50	0.00	2.50	21.00	
142	164		2069	1871	2372	6.80	2.20	2.00	11.00	
143	✗165		2044	1827	2366	14.00	0.00	1.30	15.30	
144	✗166		2019	1784	2364	11.25	0.00	4.05	15.30	
145	168		2187	1976	2396					
146	169		2162	1933	2386	22.75	2.15	0.60	25.50	
147	170		2137	1889	2377	23.40	2.30	1.30	27.00	
148	✗171		2112	1846	2374					
149	173		2255	1994	2414					
150	174		2230	1951	2404	24.00	0.00	2.00	26.00	

AC9, ZU

SADRABAD BORE HOLES INFORMATIONS

No	B.H.No	x	Y	Z	H.T.	B.T	F.T	F.D	Al203	SiO2
151	175	2205	1907	2393	18.40	0.00	2.60	21.00		
152	176	2180	1864	2384	9.90	1.50	0.60	12.00		
153	178	2273	1926	2402	16.80	0.00	1.60	18.40		
154	179	2253	1888	2401	11.00	3.50	3.50	18.00		
155	180	2222	1839	2394	11.80	3.50	2.90	18.20		
156	182	2316	1901	2413	0.00	0.00	6.00	6.00		
157	183	2291	1857	2400	0.00	0.00	3.00	3.00		
158	188	A	2089	2194	2405	12.90	0.35	1.75	15.00	
159	189		1985	2325	2396	9.30	1.20	4.50	15.00	49.5 7.05
160	192		2021	2188		10.40	0.10	1.50	12.00	
161	194	A	2020	2295	2396	29.75	2.25	0.70	32.70	48.43 12.05
162	195	A	2003	2237	2385	20.20	3.20		23.40	48.14 11.73
163	198	A	1985	2349	2382	13.95	4.80	2.25	21.00	47.55 12.06
164	199		1960	2281	2377	5.00	0.00	1.00	6.00	
165	202		1967	2393	2391	18.40	2.80	1.80	23.00	
166	204		1917	2307	2372	9.00	4.75	2.75	16.50	47.84 5.11
167	206		1943	2452	2380	33.10	0.20		33.30	
168	207		1923	2418	2368	16.00	3.20	2.80	22.00	45.83 8.69
169	210		1848	2288	2360	0.00	0.00	2.80	2.80	
170	211		1930	2530	2403	23.50	3.80	1.70	29.00	
171	212		1905	2487	2393	20.30	7.40	0.50	28.20	
172	213		1880	2443	2383	10.20	4.00	0.80	15.00	
173	214		1855	2400	2375	3.10	0.00	2.90	6.00	
174	216		1805	2313	2354	3.85	0.50	1.65	6.00	49.7 11.15
175	218		1912	2598	2399	11.45	4.40	2.15	18.00	
176	219		1887	2554	2394	9.20	2.90	2.90	15.00	
177	220		1862	2511	2389	18.40	2.95	2.65	24.00	48.92 10.74
178	221		1837	2468	2389	14.10	6.90		21.00	
179	225	A	1726	2295	2363	6.00	2.55	2.45	11.00	46.35 13.5
180	226	A	1701	2234	2361	11.15	1.70	2.15	15.00	
181	227		1687	2208	2357	7.40	3.10	3.50	14.00	46.23 13.01
182	230		1487	1862		28.00	0.00	1.50	29.50	
183	232		1437	1776	2341	33.00			33.00	
184	233		1412	1732		36.50			36.50	
185	234		1387	1689		24.00	5.05	0.95	30.00	
186	235		1893	2666	2386	9.20	0.15	2.65	12.00	
187	239		1793	2494	2392	14.70	5.10	1.20	21.00	
188	240		1768	2450	2390	19.80	5.10	1.60	26.50	
189	241		1743	2407	2384	28.10	0.00	2.90	31.00	
190	242		1718	2363	2373	15.20	0.95	3.85	20.00	
191	243		1693	2320	2364	6.10	3.40	2.50	12.00	
192	244		1666	2277	2356	24.00			24.00	
193	245		1643	2233	2352	28.75	3.00	1.25	33.00	
194	246		1618	2190	2348	11.55	0.00	0.45	12.00	
195	252		1444	1889		33.20			33.20	
196	254		1394	1802	2338	33.30			33.30	
197	255		1369	1759		29.00	0.00	1.20	30.20	
198	258		1294	1629		12.30			12.30	
199	261		1219	1499		25.00			25.00	
200	264		1144	1368		33.20			33.20	

۲۰۰/۱۰

SADRABAD BORE HOLES INFORMATIONS

No	B.H.No	x	Y	Z	H.T.	B.T	F.T	F.D	Al2O3	SiO2
201	269	1775	2561	2376	12.20	0.15	2.65	15.00		
202	270	1750	2518	2386	25.25	0.25	2.50	28.00		
203	271	1725	2475	2395	33.30			33.30		
204	275	1625	2302	2363	33.00			33.00		
205	276	1600	2258	2361	33.00			33.00		
206	277	1575	2215	2352	27.50	0.50	1.00	29.00		
207	278	1550	2172	2347	15.15	0.05	2.30	17.50		
208	279	1525	2128	2343	16.00			16.00		
209	280	1500	2085	2341	14.00	2.05	1.95	18.00		
210	281	1475	2042	2336	30.75	2.70	0.65	34.10		
211	283	1425	1955	2336	30.60			30.60		
212	287	1325	1782		18.30			18.30		
213	289	1275	1696		15.00			15.00		
214	294	1150	1479		33.30			33.30		
215	309	1507	2197		33.00			33.00		
216	310	1482	2154		23.00			23.00		
217	312	1432	2067		30.50	0.00	2.00	32.50		

SADRABAD PIT INFORMATIONS

*H5					
SAMPLE NO.	AL2O3 (%)	SIO2 (%)	FROM (m)	TO (m)	TH./T.TH (m)
SAH5-1	48.74	10.56	2.60	3.10	0.5
SAH5-2	49.26	9.14	3.10	3.60	0.5
SAH5-3	45.86	6.60	3.60	4.10	0.5
SAH5-4	44.01	7.78	4.10	4.60	0.5
SAH5-5	47.25	7.49	4.60	5.10	0.5
SAH5-6	47.50	12.56	5.10	5.70	0.6/3.1
AVG	47.12	9.10			
*H19					
SAMPLE NO.	AL2O3 (%)	SIO2 (%)	FROM (m)	TO (m)	TH./T.TH (m)
SAH19-1	49.70	8.94	4.50	5.00	0.5
SAH19-2	48.00	7.29	5.00	5.50	0.5
SAH19-3	49.43	9.42	5.50	6.00	0.5
SAH19-4	43.67	8.48	6.00	6.50	0.5
SAH19-5	53.69	7.56	6.50	7.00	0.5
SAH19-6	52.58	5.98	7.00	7.50	0.5/3.0
AVG	49.51	7.95			
*H22					
SAMPLE NO.	AL2O3 (%)	SIO2 (%)	FROM (m)	TO (m)	TH./T.TH (m)
SAH22-1	47.36	6.43	3.50	4.00	0.5
SAH22-2	39.47	18.11	4.00	4.50	0.5
SAH22-3	49.51	18.33	4.50	5.00	0.5
SAH22-4	37.60	16.54	5.00	5.50	0.5
SAH22-5	38.72	12.50	5.50	6.00	0.5
SAH22-6	37.79	12.24	6.00	6.50	0.5
SAH22-7	38.44	16.24	6.50	7.00	0.5
SAH22-8	44.12	9.00	7.00	7.60	0.6/4.1
AVG	41.69	13.56			

SADRABAD PIT INFORMATIONS

*H36

SAMPLE NO.	AL2O3 (%)	SIO2 (%)	FROM (m)	TO (m)	TH./T.TH (m)
SAH36-1	50.75	8.69	1.50	2.00	0.5
SAH36-2	40.52	9.53	2.00	2.50	0.5
SAH36-3	49.67	6.19	2.50	3.00	0.5
SAH36-4	49.55	5.80	3.00	3.50	0.5
SAH36-5	48.94	6.17	3.50	4.00	0.5
SAH36-6	51.41	7.13	4.00	4.50	0.5/3.0
AVG	48.47	7.25			

*H60

SAMPLE NO.	AL2O3 (%)	SIO2 (%)	FROM (m)	TO (m)	TH./T.TH (m)
SAH60-1	60.07	9.54	5.60	6.10	0.5
SAH60-2	53.73	8.35	6.10	6.60	0.5
SAH60-3	48.77	3.95	6.60	7.10	0.5
SAH60-4	47.46	5.53	7.10	7.60	0.5
SAH60-5	55.39	8.87	7.60	8.10	0.5
SAH60-6	48.95	7.00	8.10	8.60	0.5/3.0
AVG	52.40	7.21			

فصل سوم

ذخیره بوکسیت کانسار سرچاوه

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱-۳

۱-۳ - کلیات

۱-۳

۱-۱-۳ - مدارک و منابع موجود

۲-۳

۲-۱-۳ - عوامل زیربنایی

۵-۳

۲-۳ - زمین‌شناسی

۷-۳

۱-۴-۳ - بخش زیرین سازند روتنه

۸-۳

۲-۲-۳ - ماده معدنی (افق زیرین - B1)

۱۰-۳

۳-۲-۳ - بخش بالایی سازند روتنه

۱۰-۳

۴-۲-۳ - میانه زیستی

۱۳-۳

۳-۳ - بررسی اطلاعات اکتشافی کانسار سرچاوه

۱۴-۳

۱-۳-۳ - گروه اطلاعات شامل ترانشه‌های سری T

۱۵-۳

۲-۳-۳ - گروه اطلاعات شامل ترانشه‌های سری B

۱۶-۳

۴-۳ - بررسی آماری اطلاعات اکتشافی

۱۶-۳

۱-۴-۳ - بررسی رفتار Al2O3

۱۶-۳

۲-۴-۳ - بررسی رفتار SiO2

۱۹-۳

۳-۴-۳ - بررسی ضخامت

۲۱-۳

۴-۴-۳ - افق B1

۲۴-۳

۵-۴-۳ - افق B2

۲۵-۳

۶-۴-۳ - مقایسه افق‌های B1 و B2

۲۵-۳


۷-۴-۳ - بررسی شب لایه‌بندی

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۲۷-۳	۵-۳ - بلوک بندی کانسال
۲۷-۳	۱-۵-۳ - بلوکهای مربوط به افق بوکسیت دار B1
۲۹-۳	۲-۵-۳ - بلوکهای مربوط به افق بوکسیت دار B2
۳۳-۳	۶-۳ - ارزیابی ذخیره
۶۲-۳	۷-۳ - محاسبه ذخیره به روش مقاطع
۶۴-۳	۸-۳ - بررسی و انتخاب نمونه نماینده
۶۴-۳	۱-۸-۳ - بررسی مطالعات قبلی
۶۴-۳	۲-۸-۳ - نمونه های ارسال شده به شرکت Amdel
۶۹-۳	۳-۸-۳ - نمونه های ارسال شده به شرکت Aluterv
۸۴-۳	۱-۳-۸-۳ - آزمایش های انحلال
۸۶-۳	۲-۳-۸-۳ - آنالیز فازی نمونه ها
۸۸-۳	۴-۸-۳ - برآورد حجم و نوع کارهای اکتشافی مورد نیاز جهت تهیه نمونه نماینده
۹۵-۳	۵-۸-۳ - بررسی تعداد نمونه لازم جهت مطالعه کانی شناسی
۹۶-۳	۶-۸-۳ - برآورد تعداد نمونه و آزمایشات شیمیایی مورد نیاز
۹۷-۳	۷-۸-۳ - روش نمونه برداری
۹۷-۳	۸-۸-۳ - عناصر فرعی
۹۸-۳	۹-۸-۳ - عناصر کمیاب
۹۸-۳	۱۰-۸-۳ - وزن نمونه ها



فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۹۸-۳	۱۱-۸-۳ - وزن مخصوص
۹۹-۳	۹-۹ - آزمایش تکنولوژی
۱۰۱-۳	۱۰-۳ - اکتشافات تکمیلی در کانسالار سرچاوه

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۲۲-۳	جدول ۱-۳ - کارهای اکتشافی در کانسار سرچاوه
۵۲-۳	جدول ۲-۳ - ارزیابی ذخیره کانسار سرچاوه (عيار حد صفر)
۵۶-۳	جدول ۳-۳ - ارزیابی ذخیره کانسار سرچاوه (عيار حد %۳۸)
۵۹-۳	جدول ۴-۳ - ارزیابی ذخیره کانسار سرچاوه (عيار حد %۴۰)
۶۳-۳	جدول ۵-۳ - ارزیابی ذخیره کانسار سرچاوه (روش مقاطع)
۶۷-۳	جدول ۶-۳ - نتایج آنالیز شیمیایی، مینرالوژی نمونه‌های ارسالی به شرکت Amdel
۶۸-۳	جدول ۷-۳ - میانگین کیفی نمونه‌های بررسی شده توسط شرکت Amdel
۷۱-۳	جدول ۸-۳ - نتایج آنالیز شیمیایی، مینرالوژی نمونه‌های ارسالی به شرکت Aluterv
۷۸-۳	جدول ۹-۳ - میانگین کیفی نمونه‌های سرچاوه بررسی شده توسط شرکت Aluterv
۸۰-۳	جدول ۱۰-۳ - مقایسه کیفی نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ۷۷۷-۰۳
۸۱-۳	جدول ۱۱-۳ - بررسی پارامترهای آماری آنالیز شیمیایی و مینرالوژی
۹۴-۳	جدول ۱۲-۳ - نمونه‌های انتخاب شده جهت تهیه نمونه نماینده

فهرست اشکال

صفحه

عنوان


۱۱-۳	شکل ۱-۳ - مقطع زمین‌شناسی افق B2 کانسار سرچاوه
۱۲-۳	شکل ۲-۳ - توزیع فراوانی Al2O3
۱۸-۳	شکل ۳-۳ - توزیع فراوانی SiO2
۲۰-۳	شکل ۴-۳ - توزیع فراوانی خامت
۲۲-۳	شکل ۵-۳ - توزیع فراوانی خامت با اعمال عیار حد ۴۰٪ آلومینا
۲۲-۳	شکل ۶-۳ - نمودار همپراکنش Al2O3 و SiO2
۲۶-۳	شکل ۷-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B1-BL1
۳۲-۳	شکل ۸-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B1-BL2
۳۸-۳	شکل ۹-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B1-BL3
۳۹-۳	شکل ۱۰-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B1-BL5
۴۰-۳	شکل ۱۱-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B1-BL6
۴۱-۳	شکل ۱۲-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL2
۴۲-۳	شکل ۱۳-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL3
۴۳-۳	شکل ۱۴-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL4
۴۴-۳	شکل ۱۵-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL5
۴۵-۳	شکل ۱۶-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL7
۴۶-۳	شکل ۱۷-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL8
۴۷-۳	شکل ۱۸-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL9
۴۸-۳	شکل ۱۹-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL10
۴۹-۳	شکل ۲۰-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL11

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

- | | |
|------|--|
| ۵۰-۳ | شکل ۲۱-۳ - زونبندی بوکسیت در بلوک B2-BL12 |
| ۵۲-۳ | شکل ۲۲-۳ - منحنی تناظر عیار (بدون اعمال عیار حد) |
| ۵۷-۳ | شکل ۲۳-۳ - منحنی تناظر عیار (عیار حد %۳۸) Al203 |
| ۶۰-۳ | شکل ۲۴-۳ - منحنی تناظر عیار (عیار حد %۴۰) Al203 |
| ۸۲-۳ | شکل ۲۵-۳ - توزیع فراوانی Al203 نمونه‌های تست تکنولوژی |
| ۸۵-۳ | شکل ۲۶-۳ - تغییرات کیفیت عناصر اصلی بر حسب تغییرات Al203 |
| ۸۷-۳ | شکل ۲۷-۳ - نمودار همبستگی Al203 (Diospore) ، Al203 |

:	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	 ستاد اسناد مهندسی و تکنولوژی در صنایع و موارد
---	--	--

فهرست نقشه‌ها

صفحه

عنوان

- | | |
|------|---|
| ۴-۳ | نقشه ۱-۳ - موقعیت جغرافیایی کانسار سرچاوه |
| ۶-۳ | نقشه ۲-۳ - Tectono-Sedimentary Provinces Iran |
| ۲۸-۳ | نقشه ۳-۳ - نقشه موقعیت بلوکها کانسار سرچاوه |

فهرست ضمایم

صفحه

عنوان

ضمیمه ۱-۳ - آنالیز شیمیایی نمونه‌های برگرفته از تراشه‌های
کانسار بوکسیت سرچاوه

ضمیمه ۲-۳ - مقاطع زمین‌شناسی کانسار سرچاوه
شکل زونبندی بوکسیت در بلوکهای B2-BL6, B2-BL1

۱-۳- گلیات:

۱-۱-۳- مدارک و منابع موجود

مطالعات اکتشافی به عمل آمده در خصوص ذخایر بوکسیت دار ناحیه بوکان نشان می‌دهد که عمده ترین ذخایر شناخته شده در ناحیه سقز - بوکان، از نظر کمیت و کیفیت کانسار بوکسیت سرچاوه است.

گزارشها و اطلاعات در دست مربوط به این ناحیه عبارتند از:

- گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان (جلد اول) - همراه با نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰،۰۰۰ - شرکت خدمات اکتشافی کشور - ۱۳۶۹.
- گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان (جلد اول فرمیمه) - کروکی و مشخصات تراشه‌ها - شرکت خدمات اکتشافی کشور - ۱۳۶۹.
- گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان (جلد دوم) - مطالعه مقاطع نازک و صیقلی نمونه‌های معدنی - شرکت خدمات اکتشافی کشور - ۱۳۶۹.
- گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان (جلد دوم فرمیمه) - جدول مشخصات نمونه‌ها - شرکت خدمات اکتشافی کشور - ۱۳۶۹.
- گزارش نقشه زمین‌شناسی ۱:۵۰۰۰ ناحیه سرچاوه (بوکان) - شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم - ۱۳۲۰.
- گزارش تحلیل آماری داده‌های مقدماتی بوکسیت منطقه بوکان - حسنی پاک و محمدعلی اسماعیلزاده نامی - ۱۳۷۰.
- گزارش بررسی و ارزیابی ذخیره بوکسیت منطقه بوکان و گزارش توضیحی - مهندسین مشاور کاوشگران - ۱۳۲۱.
- گزارش بوکسیتهای ایران - صمیمی نمین و بالکای - ۱۹۷۲.
- گزارش تست‌های تکنولوژی انجام شده توسط شرکت Aluterv مجارستان - ۱۹۹۲.
- گزارش تست‌های تکنولوژی انجام شده توسط شرکت Amdel استرالیا - ۱۹۹۲.

۲-۱-۳- عوامل زیربنایی (موقعیت جغرافیائی، راههای ارتباطی، آب و هوا)

و....

وضعیت و عوامل زیربنایی منطقه به طور فشرده بشرح زیر است:

کانسال سرچاوه در شمال شرقی شهرستان بوکان واقع است. شهرستان مذبور در ۲۱۵ کیلومتری جنوب شرق شهرستان ارومیه و در جنوبی‌ترین منطقه استان آذربایجان غربی واقع گردیده است. راه ترابری و اقلی که دو استان کردستان و آذربایجان غربی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد از این شهر می‌گذرد. راه آسفالتی به طول ۶۴ کیلومتر بوکان را به مهاباد و دیگری به طول ۴۰۰ کیلومتر بوکان را به شاهین‌دژ و سومی به طول ۳۵ کیلومتر بوکان را به میاندوآب متصل می‌سازد (نقشه ۱-۳). در کیلومتر ۳۰ جاده بوکان - شاهین‌دژ آبادی جوانمرد در محدوده کانسال قرار دارد. جاده خاکی از روستای جوانمرد (در بخش شرقی محدوده)، سرچاوه (در بخش مرکزی محدوده)، واربنوس (در بخش غربی محدوده کانسال)، را به یکدیگر متصل می‌نماید. تمامی روستاهای مذبور در یک نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ به شماره II ۵۲۶۳ که به نام جوانمرد مشخص شده‌اند. راه آهن تبریز - تهران که از شهرستان مراغه عبور می‌کند نسبت به کانسال حدود ۱۰۰ کیلومتر بصورت جاده آسفالتی فاصله دارد.

مختصات جغرافیائی محدوده کانسال سرچاوه عبارت است از:

شرقی ۴۰ ۲۵ ۳۰ - ۴۶ ۲۰

شمالی ۲۵ ۴۰ ۳۶ - ۲۶

آب و هوای منطقه در زمستان سرد و پر برف و در تابستان نسبتاً گرم و خشک است و حداقل ارتفاع آن حدوده ۱۶۰۰ متر و حداقل ارتفاع آن در حدود ۱۹۵۰ متر از سطح دریا می‌باشد. آب مورد نیاز روستاهای منطقه توسط چشمه‌ها تأمین


می‌شود. از نظر تامین نیروی انسانی و امکانات تامین برق، به نظر نمی‌رسد مشکلی باشد.

کانسار سرچاوه در شاهیه‌ای با ارتفاعات نسبتاً کم و ملائم با روند کلی شمال غربی - جنوب شرقی قرار دارد که از این دیدگاه شرایط مناسبی برای استخراج مادهٔ معنی فراهم می‌نماید.

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه


نماینده کانسار سوچاوه

۴ - ۳



نقشه ۱-۳- موقعیت جغرافیائی کانسار سوچاوه

محدوده مورد مطالعه




"Coloured Melange" zone



Helmand block



Arabian platform



Hezar Masjed-Koppeh Dagh



Folded Zagros




High Zagros



Khoy-Mahabad



Esfandagheh-Marivan



Turan plate



Gorgan-Rasht



Alborz-Azarbayjan



Binalud Zone




Central Iran




Lut block



Nehbandan-Khash



Makran



Depressions

محدوده مورد مطالعه

(اسفندقه - مریوان) در نظر گرفته‌اند که البته تفاوت‌های زیادی با آن دارد. گاهی هم این بخش از ایران را مانند بقیه آذربایجان جزو ایران مرکزی قرار داده‌اند ولی با این زون نیز تفاوت‌هایی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت زون خوی - مهاباد یک زون تدریجی بین واحدهای یاد شده می‌باشد. مرز واحد خوی - مهاباد با آذربایجان را کسلهای تبریز و رضائیه مشخص می‌کند که هر دوی آنها از خوی به طرف ماکو یکسان شده و مرز آن با واحد اسفندقه - مریوان چندان مشخص نیست.

جنوبی‌ترین رخمنون پوشش پلاتفرم بعورت پی‌آمد با یکالی (ایرانی) در ناحیه مهاباد به عنوان مرز مشخص گردیده است. روند کلی در این زون شمالی - جنوبی است که در ناحیه مورد مطالعه روند ساختمانی شمال غربی - جنوب شرقی را دارد.

به طور کلی زمین‌شناسی کانسار سرچاوه از سه واحد عمده تشکیل می‌شود که از قدیم به جدید بشرح آنها می‌پردازیم:

۱-۲-۳- بخش زیرین سازند روته (پرمین بالاثی):

این بخش در واقع کمر پاپیونی و کمر بالاثی افق زیرین بوکسیت یعنی B1 می‌باشد. در ناحیه مورد بررسی سازند روته عمدتاً از آهک با لایه‌بندی خوب و بطور محل دولومیتی شده تشکیل یافته است. رنگ آن خاکستری تا خاکستری روشن می‌باشد و به خوبی از واحدهای جوانتر قابل تشخیص است. خامات این سازند در مقطع تیپ ۲۶۰ متر و در ناحیه مورد مطالعه حدود ۴۰۰ متر است. سن آن پرمین بالاثی کزارش شده است.

همبری زیرین این سازند با واحدهای قدیمی‌تر (ماسه‌سنگ‌های کوارتزیتی و کوارتز سازند دورود) بصورت ناپیوستگی هم‌شیب است که میان پیشروی دریا می‌باشد. عموماً سازند روته دارای دو افق بوکسیت - لاتریت یکی در بخش‌های

ذیرین (B1) و دیگری در بخش‌های بالائی (B2) است و بحورت برگشته یا شب نسبتاً زیاد بطرف شمال به روی واحدهای جوانتر (سازند الیکا) قرار دارد. با توجه به مطالعات انجام شده قبلی دومین افق بوکسیت (B2) موجود در بخش‌های پایانی سازند روته تفکیک کننده زمانی و رخساره‌ای پرمیم می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت آهکهای بالای دومین افق بوکسیت (B2) کمی جوانتر از آهکهای زیر آن می‌باشد. بر اساس اطلاعات موجود لایه‌های آهکهای ذیرین افق بوکسیتی دوم که در بر گیرنده افق بوکسیتی اول (B1) است دارای خاصیت متغیر بین ۲۰-۲۵ سانتیمتر به رنگ خاکستری تا خاکستری روشن در بخش‌های هوازده همراه با افقیهای شیل بحورت میان لایه‌ای می‌باشد. این آهکها در هر دو بخش (ذیرین و بالائی) ماده معدنی (افق B1) همیشه هستند و دارای فسیل‌بای همسان و همزمان می‌باشد که این خود ممکن است این مطلب است که انقطع‌های کوچکی در آهک رسوب‌کذاری بوده و افق مزبور (B1) بحورت محلی در کودالها و نواحی فروافتاده تشکیل یافته است.

۲-۲-۳- ماده معدنی (افق ذیرین - B1):

همانطوری که گفته شد افق بوکسیت ذیرین (B1) در بخش ذیرین سازند روته قرار دارد و عموماً بحورت عدیهای پراکنده و کشیده با روند شمال باختری - جنوب خاوری دیده می‌شود.

عدیهای مزبور دارای رنگ تیره و ارغوانی بوده و همبری ذیرین بلافاصل از آهک شیلی خاکستری مایل به آبی تشکیل یافته است. نوعاً این افق دارای کیفیت و کمیت نازلترا نسبت به افق دوم یعنی بالائی (B2) است و حالت زونبندی متقارن بحورت ذیر دارد.

بخش حاشیه‌ای

بخش تدریجی

بخش مرکزی

بخش تدریجی

بخش حاشیه‌ای

الف - بخش مرکزی: این بخش در مرکز افق بوکسیتی و هسته‌ای آن را تشکیل می‌دهد و عموماً از بوکسیت سخت و مقاوم با کیفیت نسبتاً بالا تشکیل یافته است.

ب - بخش حاشیه‌ای: این بخش در حاشیه و همبری کمرهای بالا و پائینی قرار دارد و از شیل ماسه‌ای قرمز تا ارغوانی دانه‌ریز و سست و نامقاوم با پیزولیتیهای آهن تشکیل یافته است.

ج - بخش تدریجی (ناحیه کذار): این بخش بصورت تدریجی بین دو واحد مزبور قرار دارد و از بوکسیت شیلی نیمه‌سخت تشکیل یافته است.

ماده معدنی (افق بالائی B2):

افق بوکسیتی (B2) دومین افق معدنی در میان لایه‌های سازند روته است که در بخش‌های بالائی آن قرار دارد. کمر پائین این افق همان بخش زیرین سازند روته (آهک و آهک شیلی خاکستری رنگ) است و کمر بالای آن که کمی جوانتر است از آهک چرتی به رنگ تیره و سیاه می‌باشد. همبری بلافاصل این افق مانند افق قبلی از آهک شیلی خاکستری رنگ مایل به آبی تشکیل یافته است. این واحد که بصورت لایه‌ای است تقریباً در سراسر ناحیه مورد مطالعه گسترش دارد و از نظر کمیت و کیفیت بهتر از واحد قبلی و بیشتر مورد نظر این کزارش می‌باشد.

رنگ آن تیره تا ارغوانی و خامت کلی آن حداقل تا ۱۵ متر می‌رسد. مقطع این افق مانند قبلی از ۵ بخش متقارن (یکی مرکزی و سخت و سه تا تدریجی و



نیمه سخت و دو تا دیگر شیلی در حاشیه بالائی و پائینی تشکیل یافته است (شکل ۱۰-۳).

۳-۲-۳- بخش بالائی سازند روته (کمر بالائی افق B2):

بعد از یک وقفه نسبتاً کوتاه رسوب گذاری در بالاترین بخش ذیرین پرمین فوقانی (سازند روته) و تشکیل افق دوم بوکسیت (B2) مجدداً رسوبات آهکی سازند روته بر روی بوکسیتیهای مذبور تشکیل شده‌اند. آهکهای مذبور تیره‌رنگ هستند و دارای نوارهای چرتی فراوان به ونگ تیره و سیاه می‌باشد. به دلیل قرار گرفتن این واحد روی سطح فرسایشی ناهموار، خامات آن نیز متغیر می‌باشد. این واحد دارای لایه‌بندی منظم با خامات متغیر بین ۴۵-۵۰ سانتیمتر است و سرتاً سر منطقه قابل مشاهده و تفکیک می‌باشد. از خموصیات بارز این واحد ونگ تیره و سیاه آن و وجود چرت فراوان بصورت نوار کلوخه می‌باشد. خامات باندهای چرتی از ۱۰ سانتیمتر تجاوز نمی‌کند و قطر کلوخه‌ها نیز کاه به ۱۵ سانتیمتر می‌رسد. خامات کلی این واحد حدود ۱۰ متر کزارش شده است.

۴-۲-۳- میانه زیستی:


در واقع واحدهای جوانتر از کمر بالای افق بوکسیتی B2 اثر چه معمولاً جزو روباره حساب می‌شوند و بررسی آنها خموا از نظر استخراجی حائز اهمیت است ولی با توجه به اینکه وضعیت لایه‌های منطقه عموماً برگشته بوده و روباره مذبور عمل خارج از محدوده کاری افتاده و زیر ماده معدنی قرار گرفته است. لذا بررسی این واحدها به طور خلاعه ارائه می‌شود. بر اساس کزارشات موجود گذر از سازند روته به سازند الیکا برخلاف البرز و ایران مرکزی بدون افق بوکسیت - لاتریت است و همبری این دو سازند فقط بر اساس تغییر رنگ و رخساره قابل تشخیص است. همانطوری که گفته شد بالاترین بخش




TRe : Erika Formation.



Pr : Ruteh Formation.



Sh : Shale and Sandy Shale.



S.h.Bx : Semi hard Bauxite.



h.Bx : Hard Bauxite.

شکل ۱۱-۳ - مقاطع زمین‌شناسی افقی B2 کانسار سرچاوه

پرمین فوقانی با لایه‌های آهکی سیاه رنگ چرتدار مشخص می‌شود و پائین‌ترین بخش تریاس (سازند الیکا) با یک واحد آهک سنگین ورمیکوله خاکستری رنگ آغاز می‌گردد و این تفاوت در رنگ و رخساره تفکیک کننده پرمین از تریاس می‌باشد. بر روی سازند الیکا یک واحد لاتریتی قرمز و خاکستری تیره تا ارغوانی حاوی پیزولیتهای آهن‌دار وجود دارد. روی این افق لاتریتی لایه‌های ماسه‌سنگ کوارتزیتی قرار دارد که با آهکهای قهوه‌ای و قهوه‌ای مایل به زرد دنبال می‌شود. سن این واحد تریاس بالائی تعیین کردیده است. رسوبات تخریبی ژوراسیک که از شیل و ماسه‌سنگ تشکیل یافته در موارد عادی با همبری دگرشیبی روی واحدهای قدیمی‌تر قرار دارد.

۱۳-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	
------	--	--

۳-۳- بررسی اطلاعات اکتشافی کانسار سرچاوه:

کانسار بُوكسیت سرچاوه یک کانسار بُوكسیت لایه‌ای لنزی است که بر اساس مطالعات اکتشافی سطحی ضخامت بُوكسیت آن در افق‌های مختلف و در راستای وختمن تغییرات قابل توجهی ندارد.

ماده معدنی بُوكسیت در دو افق یکی (افق زیرین) در بخش زیرین سنگهای پرمین بالا (سازند روته) و دیگری (افق بالایی) بین بخش‌های زیرین و بخش بالایی سنگهای مذبور وجود دارد. افق زیرین نسبت به افق بالایی دارای کمیت و کیفیت پایین‌تر و اغلب به شکل لایه‌های جدا از هم است. در محاسبات ذخیره هر دو افق با توجه به اینکه اطلاعات اکتشافی آنها در دسترس است منظور کردیده‌اند. کمر بالا و پایین ماده معدنی، آهکهای خاکستری و نگ‌تیره (سازند روته) است.

این کانسار با توجه به تغییرات ضخامت بُوكسیت آن در واحد سخت، عمدتاً به صورت لایه‌ای است و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در وختمن کانسار بخش‌های با ضخامت زیاد دیده نمی‌شود. روش است که در عمق شرایط ساختمانی زون بُوكسیتی ممکن است فرق کرده و ضخامت بُوكسیت افزایش یابد. طرح اکتشاف بُوكسیت حین بررسی و مطالعه رخساره‌های مختلف واحدهای سنگی مشتمل بر ماده معدنی سخت، ماده معدنی نیمه سخت، شیلی و واحدهای نسوز را مشخص کرده است در اکثر موارد لاک ترانشه ماده معدنی سخت را بصورت یکپارچه نشان داده شده است و در پاره‌ای موارد کانسنگ بُوكسیت بصورت شیلی و نیمه‌سخت و به شکل میان لایه‌ای در بین بُوكسیت سخت مشخص گردیده است. کمر پائین و کمر بالای بلاواسطه در واقع کانسنگ بُوكسیت شیلی و نیمه‌سخت است که مشابه سایر کانسارها (مثل کانسار جاجرم) تفکیک و تشخیص آنها حین استخراج از مواردی است که بایست مورد نظر قرار گیرد. جهت پردازش اطلاعات، کلیه داده‌ها اعم از مختصات ترانشهای (X, Y, Z)، فاصله

نمونه برداری، درصد آلومینیا، سیلیس بحورت فایل در کامپیوتر وارد گردید. جهت محاسبه ضخامت حقیقی، ضخامت در راستای قائم ماده معدنی با استفاده از اطلاعات شب ترانشه، شب لایه، زاویه بین امتداد ترانشه و امتداد لایه و ... برگرفته از گزارش "اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان" محاسبه گردید. جزئیات مربوط به اطلاعات اولیه کلیه نمونه‌ها در فرمیمه شماره ۱-۳ آورده شده است. اطلاعات مربوط به کانسار سرچاوه را می‌توان به دو گروه تقسیم‌بندی کرد.

۱-۳-۳- گروه اطلاعات شامل ترانشه‌های سری ۲:

گروه اطلاعات شامل ترانشه‌های مشخص شده با کد ۲ که در خلال سال ۱۳۶۹ به فاصل ۲۵۰ متر از هم حفر شده‌اند. از ترانشه‌های فوق، ترانشه‌های به شماره‌های T40 - T1 مربوط به کانسار کانی شیشه و ترانشه‌های به شماره T94 - T41 مربوط به کانسار سرچاوه است. از ترانشه‌های اخیر شماره T73 - T74 در محدوده نقشه ۱:۵۰۰۰ زمین‌شناسی قوار دارند. در حالی که ترانشه‌های T74 در واقع بر روی نقشه ۱:۲۰۰۰۰ زمین‌شناسی فرمیمه گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان جلد اول مشخص گردیده‌اند که در مطالعات و بررسی‌ها به لحاظ مقیاس نامناسب و در ضمن پراکنده بودن و دور بودن آنها از مسیر حمل در محاسبات منظور نشده‌اند. لذا از ترانشه‌های سری ۲ که در واقع ترانشه‌های مربوط به فاز اول اکتشافات کاسنار سرچاوه‌اند تعداد ۳۰ ترانشه جهت محاسبات ارزیابی ذخیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که برداشت نمونه از بوکسیت در ترانشه‌های فوق پهنه‌ای زون بوکسیتی را در بر نمی‌گیرد و اغلب بعورت نامنظم است. به طوری که نمی‌توان مقادیر متوسط آلومینیا و سیلیس را برای زون بوکسیتی در هر یک از ترانشه‌ها مشخص نمود. لذا این مهندسین مشاور با در نظر گرفتن ضخامت بوکسیت سخت مشخص شده در

۱۵-۳	:	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسال سرچاوه	 ایران کریملن
------	---	--	---

دفترچه لاینگ ترانشهها و با تسری دادن کیفیت نمونهها به کل خامات بوکسیت میانگین کیفی آلومینا و سیلیس را محاسبه کرده است روشن است که برآورد بدین نحو خالی از خطا نخواهد بود.

۲-۳-۳ - کروه اطلاعات شامل ترانشهای سری B

تعداد ترانشهای این سری بالغ بر ۱۰۶ ترانشه است که از این تعداد ۲۵ ترانشه کامل و کلیه اطلاعات مربوط به کیفیت بوکسیت در راستای خامات مشخص شده است ۱۴ ترانشه دارای اطلاعات خامات است. داده‌های مربوط به این کروه نیز پس از جمع‌آوری از گزارش‌های در دسترس بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره و مورد پردازش از نقطه نظر تهیه نمودارهای لازم، تغییر خامات حقیقی، ظاهری، خامات در راستای قائم و برآورد کیفیت آلومینا و سیلیس تحت پروسس قرار گرفت (جداول خمیمه شماره ۱-۳)

۱۶-۳	:	ارزیابی دھیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	 اَتَهْ اَلَّا ستاندار مهندسی و شنلوزی در صنایع و مهندسی
------	---	--	---

۴-۳- بررسی آماری اطلاعات اکتشافی:

Al203 - بررسی رفتار

جهت بررسی توزیع عیار Al203 نمونه‌ها کلیه اطلاعات موجود پس از مرتب شدن توسط نرم افزار GDM مورد پردازش قرار گرفت. مطابق شکل ۲-۳ توزیع نمونه‌های Al203 به توزیع طبیعی نزدیک و پارامترهای آماری توزیع بشرح زیر است :

۱۹۴ = تعداد

۴۲/۶۹ = میانگین

۱۰/۸ = میانیم

۶۴/۳۸ = ماکزیم

۸/۲۲ = انحراف معیار

%۱۹/۲ = ضریب تغییرات

مشاهده می‌شود که علی‌رغم ناهمگون بودن نمونه‌ها ضریب تغییرات بدست آمده کم و نشانگر تغییرات ملایم Al203 در کانسار در محدوده و مقیاس برداشت شده است.

Si02 - بررسی رفتار

توزیع فراوانی متغیر Si02 مطابق شکل ۲-۳ حاکی از تراکم نمونه‌ها در محدوده است که خود موجب چولگی به چپ و خارج شدن توزیع از حالت نرمال است پارامترهای آماری توزیع بشرح زیر است :


۱۹۴ = تعداد

۹/۵۰ = میانگین

۲/۶۱ = میانیم


۶۲/۹۰ = ماکزیم

MINIMUM VALUE :	10.80
MAXIMUM VALUE :	64.38
MEAN :	42.69
STANDARD DEVIATION :	8.22



شکل ۲-۳ توزیع فراوانی ۱۲۰۳

MINIMUM VALUE :	2.61
MAXIMUM VALUE :	67.90
MEAN :	9.50
STANDARD DEVIAT. :	6.70

شکل ۳-۲ توزیع فراوانی SiO_2

۱۹-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نمایشگاه کانسار سرچاوه	
------	---	--

۶/۲۰ = انحراف معیار

%۲۰ = ضریب تغییرات

مشاهده می شود که ضریب تغییرات SiO₂ (%۲۰) در مقایسه با ضریب تغییرات Al₂O₃ معادل ۱۹% حدود ۳/۵ برابر بیشتر است و این نشان می دهد که کنترل کیفی نوسانات SiO₂ در کانسار سرچاوه به مراتب مشکل تر از کنترل کیفی Al₂O₃ است. با اعمال عیار حد ۱۵% وضعیت پارامترهای آماری SiO₂ بشرح زیر برآورد شده است:

۱۷۴ = تعداد

۲/۸۱ = متوسط

۲/۶۱ = حداقل

۱۴/۷ = حداکثر

۲/۶۶ = انحراف معیار

%۳۴ = ضریب تغییرات

مشاهده می شود که اعمال عیار حد موجب نحف شدن ضریب تغییرات و همگن شدن آن گردیده است.


۳-۴-۳- بررسی خامات:

پس از پردازش اطلاعات خامات حقیقی کانسٹک بوکسیت از ۱۱۴ نمونه دارای اطلاعات کافی محاسبه گردید و توسط نرم افزار GDM توزیع خامات حقیقی بوکسیت مطابق شکل ۴-۳ تهیه شده است پارامترهای آماری مطابق شکل بشرح زیر است:

۱۷۴ = کل اطلاعات

۱۰ = تعداد موارد فاقد اطلاعات

۱۱۴ = اطلاعات پردازش شده



شکل ۳-۴- توزیع فراوانی ضخامت حقیقی

$1/96$ = میانگین خامات (متر)

$0/38$ = حداقل خامات (متر)

$5/89$ = حداکثر خامات (متر)

$1/01$ = انحراف معیار

51% = ضریب تغییرات

مشاهده می‌شود که مقدار ضریب تغییرات به لحاظ نوسانات کم خامات حقیقی چندان قابل توجه نیست و امولا با توجه به مقادیر جداکثر خامات بدست آمده، کانسار سرچاوه بیشتر کانسارهای لایه‌ای است تا لنزی.

بررسی روند تغییرات خامات با اعمال عیار حد 40% ، نشان می‌دهد که متوسط خامات معادل $1/65$ متر، با حداقل $0/4$ متر و جداکثر $4/57$ متر است در این حالت نیز مقدار ضریب متغیرات 48% است. (شکل ۵-۲)


به منظور بررسی همبستگی عناصر SiO_2 و Al_2O_3 نمودار همبستگی تهیه گردید که در شکل شماره ۳-۶ آورده شده است. مطابق شکل ضریب همبستگی SiO_2 و Al_2O_3 حدود 55% است. بررسیها نشان می‌دهد که میزان همبستگی بین خامات Al_2O_3 و SiO_2 حفر است. بررسیهای آماری بالا فی الواقع برای کل نمونه‌ها و ترانشه‌های $B1$ و $B2$ بوده است. جهت ارزیابی کیفیت بوکسیت در افقهای $B1$ و $B2$ نمونه‌ها مربوط به هر یک از افقهای از هم تفکیک و داده‌ها مورد پردازش مجدد قرار گرفت. ویژگیهای آماری داده‌های مربوط به افقهای مذکور بشرح زیر محاسبه شده است.

B1 - ۴-۴-۳


22 = تعداد ترانشه‌های با اطلاعات کامل

(متر) $0/56$ = حداقل خامات واقعی بوکسیت

(متر) $4/05$ = جداکثر خامات واقعی بوکسیت



شکل ۳-۵-۳- توزیع فراوانی خامات با اعمال تیار حد ۴۰٪ آلومینا



شکل ۳-۶-۳- نمودار همپراکنش SiO₂ و AL2O₃

۲۴-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	
------	--	--

۱/۸۶ = میانگین

۰/۹۱ = انحراف معیار

۰/۴۹ = ضریب تغییرات

در این افق میانگین وزنی آلومینا محتوی بوکسیت در کل زون بوکسیتی در هر تراشه معادل ۴۲/۶۷% با ضریب تغییرات ۲۵% و حد اکثر و حداقل ۵۸/۱۹ و ۲۶/۲۳ در حد آلومینا است برای SiO₂ متوسط وزنی معادل ۱۱/۲۱ در حد حد اکثر ۲۵% حداقل ۲/۶۱% با ضریب تغییرات ۵۰ در حد محاسبه شده است.

B2 - ۵-۴-۳

پارامترهای آماری مربوط به ضخامت، Al2O₃، SiO₂ در افق B2 بشرح زیر

است:

N = ۹۲

ضخامت

(متر) ۰/۳۸ = میانیم

(متر) ۵/۸۹ = ماکزیمم

(متر) ۱/۹۹ = میانگین

۱/۰۴ = انحراف معیار

%۵۲ = ضریب تغییرات

Al2O₃

به تعداد ۸۴ داده پردازش شد. میانگین وزنی معادل ۴۲/۸۹ با ضریب تغییرات ۱۶% و برای SiO₂، متوسط ۹/۵۶ و ضریب تغییرات معادل ۸۲% محاسبه گردید.

۲۵-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	
------	--	--

۶-۴-۳- مقایسه افق‌های B1 و B2

مقایسه داده‌های آماری بالا نشان می‌دهد که میانگین خامات در واحد B2

حدود $\frac{1/99 - 1/86}{1/92}$ یا $6/2\%$ بیشتر از میانگین خامات در افق B1 است. میانگین Al203 دو افق تقریباً مساوی است از نظر محتوی SiO₂ تفاوت چشمگیری وجود دارد به طوری که اختلاف SiO₂ معادل $2/02\%$ و نسبت درصد اختلاف بالغ بر 12% است. از نقطه نظر پراکندگی با توجه به فریب تغییرات بدست آمده می‌توان گفت که تغییرات خامات در دو افق مشابه هم، پراکندگی Al203 در افق B2 82% و برای افق B1 25% است که نشانگر تغییرات زیاد آلومینا در افق B2 است البته فریب تغییرات قابل توجه در اینجا به لحاظ تاثیر نمونه‌های با عیار بیشتر از 15% آلومینا می‌باشد.

فریب تغییرات خامات افق B2 مشابه افق B1 است در مجموع می‌توان گفت که کیفیت افق B2 بهتر از افق B1 ولی نوسانات و تغییرات کیفی در افق B2 بیشتر از افق B1 است.

۶-۴-۴- بررسی شیب لایه‌بندی:

جیب ارزیابی متوسط شیب لایه در افق‌های B1 و B2 توزیع فراوانی شیب به طور جداگانه تهیه شد بر این اساس پارامترهای آماری شیب لایه در دو افق B1 و B2 بشرح زیر آورده شده است.

- افق B1

۳۴ = تعداد

۴۵ = حداقل

۹۰ = حداکثر

۶۳ = متوسط

$\%18$ = ضریب تغییرات

B2 - افق

۹۲ = تعداد

۲۵ = حداقل

۸۵ = حداکثر

۶۵ = متوسط

$\%18$ = ضریب تغییرات

مشاهده می شود که وضعیت شب لایه در دو افق مشابه هم است و این شاید به علت شرایط یکسان فشارهای تکتونیکی و چین خوردگی و وضعیت مشابه و نزدیک دو افق باشد.

۲۲-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	آرکان
------	--	-------

۳-۸- بلوک بندی کانسار:

به منظور محاسبه ذخیره بوکسیت در کانسار سرچاوه با عنایت به گسترش قابل توجه لایه های بوکسیتی B1 و B2 و بالطبع تغییرات کمی و کیفی بوکسیت در راستای گسترش کانسار اولین گام بلوک بندی کانسار است.

جهت انجام این مهم بر اساس عوامل مورفو لوژی، عملکرد گسلها و کنترل گشته های ساختاری و ... کانسار سرچاوه به ۱۸ بلوک تقسیم بندی گردید. ۶ بلوک از بلوکیای فوق در افق بوکسیت دار B1 و ۱۲ بلوک بعدی در افق بوکسیت دار B2 در نظر گرفته شده است. شمای کلی بلوکها و موقعیت آنها در نقشه شماره ۳-۳ که بر اساس نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ کانسار سرچاوه تهیه شده است مشخص گردیده است مشخصات و محدوده ۱۸ بلوک کانسار سرچاوه به طور مختصر بشرح زیر است.

۱- بلوکیای مربوط به افق بوکسیت دار B1:

- بلوک B1 - BL1

این بلوک بعورت یک لنز بسته است که از یک طرف به گسل شماره ۲۰ محدود می شود.


- بلوک B1 - BL2

بلوک BL2 - B1 نیز بعورت یک لنز بسته است که توسط گسل F21 محدوده شده است.

- بلوک B1 - BL3

این بلوک بصورت یک لنز بسته است که از یک طرف به گسل F22 محدوده می شود.

۱۴-۴




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT

SCHEMATIC BLOCKS MAP NO. 3-3

N
↑

SCALE: 1/25000



۲۹-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	
------	--	--

- بلوک B1 - BL4 -

بمحورت یک لنز بسته است که در محدوده گسلهای F23 و F24 قرار داشته و احتمالاً توسط سری گسلهای فوق بمحورت یک بلوک مجزا می‌باشد.

- بلوک B1 - BL5 -

بلوک فوق به گسلهای F14 و F16 محدود می‌شود. و در واقع آخرین بلوک قابل توجه در ناحیه غرب در افق B1 است.

- بلوک B1 - BL6 -

بمحورت یک لنز بسته است که گسترش آن ناچیز و در منتهی‌الیه افق B1 قرار دارد.

: - ۴-۵-۳ - بلوکیای مربوط به افق بوکسیت دار B2 :

- بلوک B2 - BL1 -

در واقع بزرگترین بلوک تفکیک شده کانسار سرچاوه است که واحد جنوب غربی کانسار را تشکیل می‌دهد. از ناحیه جنوب در واقع مرز این بلوک بخش پایانه بوکسیت در کاسنار سرچاوه است و مرز شمالی آن توسط گسل اصلی F4 محدود می‌شود. گسلهای فرعی F2 و F3 و F1 در محدوده این بلوک قرار دارند لیکن به علت عملکرد و تاثیر محدود آن بر وضعیت ساختاری کانسار، در محدوده بلوک فوق منظور گردیده‌اند.

- بلوک B2 - BL2 -

این بلوک با گسترش محدوده رخنمون در فاصله ۴۰۰ متری شمال بلوک

B2 - BL1 قرار دارد. توسط گسلهای اصلی F6 و F5 جایجا گردیده است.

- بلوک B2 - BL3 -

که بخشی از محدوده جایجا شده توسط گسلهای F6 و F7 را در بر می‌گیرد و در فاصله ۲۰۰ متری در بخش شمال غربی بلوک B2 - BL2 قرار دارد.

- بلوکهای BL4 - B2 - BL5 ،
دو بلوک بالا در واقع یالهای شمالی و جنوبی یک ناویس پلانژدار کوچک است که کلا در محدوده بلوک مجزا شده توسط کسل F9 از سمت غرب و کسل F7 در حد شرقی قرار دارد.

- بلوک BL6 -

این بلوک توسط دو کسل F10 و F9 محدود شده است به موازات رخمنون بوکسیتی بلوکهای BL4 - B2 - BL5 ، B2 - BL6 قرار داشته و در شمال آن واقع است. مکانیزم تشکیل و جابجایی بلوکهای فوق توسط نقشه تهیه شده مفهوم و مشخص نیست. به نظر می‌رسد کسل کم‌شیب معکوس بصورت راندگی موجود تکرار لایه‌ها بوده است.

- بلوکهای BL7 ، B2 - BL8

این بلوکها در واقع محدوده‌های رخمنون بوکسیتی افق B2 را تشکیل میدهند که به علت عملکرد کسل F9 از بلوکهای BL6 - B2 و BL5 - B2 و BL4 - B2 جدا شده‌اند. هر چند جزئیات نقشه موجود نشان دهنده چنین عملکردی نیست و در واقع با اطلاعات مندرج در نقشه ۱:۵۰۰۰ نمی‌توان توسط عملکرد کسل F9 نحوه جدایش بلوکها را مشخص نمود به هر جهت محاسبه ذخیره توسط نرم‌افزار GDM دو رخمنون بوکسیت‌دار محدوده شد توسط کسلهای F9 ، F12 و F13 به دو بلوک B2BL7 و B2BL8 مشخص شده است. مطابق نقشه رخ نمونه بخش جنوبی که به کسل F9 و F12 محدود می‌شود به نام بلوک B2BL7 تام‌گذاری شده است.

- بلوک BL9 -

این بلوک توسط ۲ کسل F12 و F13 محدود شده است

- بلوک BL10 -

بلوک BL10 - B2 به دو کسل F14 و F15 محدود می‌شود.

۳۱-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	ایران اسلام استادان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	---

- بلوک B2 - BL11

بصورت طبیعی از دو طرف بسته شده است و از ناحیه شرق توسط سری گسلهای F15 و F16 جابجایی یافته است.

- بلوک B2 - BL12

این بلوک بصورت یک لنز بسته است که به فاصله حدود ۳۰۰ متری بلوک B2 - BL12 قرار داشته و آخرين حد کانسار در ناحیه غرب - شمال غرب است. اطلاعات اکتشافی شامل تراشههای سری B و T حفر شده در هر یک از بلوکها در جدول ۱-۳ آورده شده است.

TABLE 3-1 EXPLORATION WORKS CARRIED OUT IN
18 BLOCK IN SARSHAWEH DEPOSITS

NO.	BLOCK	TRENCH	TRENCH
1	B1-BL1		B29
2	B1-BL2	T50	B40,B44
3	B1-BL3		B70,B71,B72,B73
4	B1-BL4	T62,T63	B88,B89,B90,B91
5	B1-BL5	T64,T65,T66	B96,B97,B98,B100
6	B1-BL6		B101
7	B2-BL1	T41,T42,T43,T44,T45,T46	B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15 B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22,B23,B24,B25
8	B2-BL2	T47	B27
9	B2-BL3	T49	B34,B35,B37,B38
10	B2-BL4	T57	B47A,B53,B54,B55,B57
11	B2-BL5	T55,T56,T58	B48,B49,B50,B56
12	B2-BL6	T51,T52,T53,T54	B59,B60,B61,B62,B63 B64,B65,B66,B67,B69
13	B2-BL7		B76,B78
14	B2-BL8	T59,T60,	B79,B80,B81,B82,B83,B84
15	B2-BL9		B85,B86,B87
16	B2-BL10	T67	B92,B93,B95
17	B2-BL11	T69,T70	B103
18	B2-BL12	T71,T72,T73	B106,B104,B105

۳-۶- ارزیابی ذخیره:

- از آنجائی که کانسار سرچاوه به عنوان یکی از گزینه‌های معدنی جیب تامین خوراک کارخانه بوکسیت جاجرم در نظر گرفته شده است. لذا در بررسی کمی و کیفی این ذخیره و محاسبات محتوی فلزی آلومینیم آن با توافق کارفرمای محترم بخشی از کانسار تا عمق ۶۰ متر در راستای خط بزرگترین شیب به عنوان ذخیره قابل بازیافت منظور شده است. انتخاب ۶۰ متر به عنوان حد گسترش محدوده ارزیابی ذخیره به دلایل ذیل بوده است:
- با توجه به ضخامت متوسط بوکسیت معادل ۱/۶۵ متر (با اعمال عیار حد ۴۵٪ آلومینا) و با توجه به شیب کانسار معادل ۶۵، پیش‌بینی می‌شود که در اعماق بیشتر از ۶۰ متر کانسک بوکسیت این کانسار می‌بایست به روش زیرزمینی استخراج گردد که با توجه به ویژگیهای کمی و کیفی کانسار و فاصله آن تا محل کارخانه جاجرم احتمالاً صرفه اقتصادی نخواهد داشت چه می‌توان بوکسیتی با کیفیت مشابه و حتی بیشتر را به روش زیرزمینی از کانسار جاجرم که در مجاورت کارخانه است تأمین نمود.
- به دلیل فقدان اطلاعات عمقی به نظر می‌رسد حد بروونیابی (Extrapolation) نمونه‌های سطحی تا عمق بیش از ۶۰ متر دقیق نخواهد بود.
- با توجه به اینکه رخمنون بوکسیت به علت هوازدگی و فرسایش کاهش ضخامت یافته و وسعت لنزها دچار تغییراتی شده است لذا ارتباط کیفی آن به اعماق بیشتر را باید با دیده احتیاط نگریست.
- اصولاً بر اساس تجربیات موجود ضریب خود همبستگی "Auto Correlation" عناصر Al2O3 و SiO2 برای این تیپ کانسارها کمتر از ۱۰۰ متر بوده و در خصوص ضخامت اگرچه فاصله همبستگی بیشتر است و کمی درصد همبستگی تا فواصل زیاد (مثلثاً ۲۰۰ متر) کاهش می‌یابد.

بنا به دلایل فوق این مهندسین مشاور حد "Extrapolation" را ۶۰ متر در نظر گرفته است.

با توجه به نیاز بررسی مسئله اقتصادی بودن استخراج کانسار سرچاوه در اعماق مختلف و مشخص کردن "Break even Stripping ratio" با ملاحظه داشتن محتوی فلزی آلومینیم و سیلیس محاسبه ذخیره کانسار سرچاوه برای اعماق ۶۰ و ۴۰ متر نیز در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفت.

جهت انجام این مهم، رخ نمونه بوکسیتی مربوط به افقهای B1 و B2 و گسلهای عمده محدود کننده ۱۸ بلوک استخراجی همگی و با استفاده از دیجیتايزر به کامپیوتر منتقل گردید. سپس محدوده عمق ۶۰، ۲۵ و ۴۰ متر در افق با توجه به شب لایه محاسبه و با استفاده از نقشه ۱:۵۰۰۰ زمین‌شناسی رسم و وارد کامپیوتر شد.

با مشخص بودن محدوده بلوکها، محدوده کترش و محدوده رخ نمون و ضخامت در راستای قائم در واقع مقدمات کار جهت ارزیابی ذخیره با نرم‌افزار GDM فراهم گردید.

به منظور بررسی تاثیر حذف نمونه‌های با کیفیت پایین، عیارهای حد ۳۸% و ۴۰% بر نمونه‌های خام اولیه اعمال شد و در واقع لاکینگ ترانشه‌ها مجدداً انجام گردید. در این راستا ضخامت ظاهری، محتوی آلومینا و سیلیس مربوط به ضخامت در هر یک از ترانشه‌ها مجدداً محاسبه شد و بر این اساس محاسبات ذخیره برای گزینه‌های زیر انجام شد.

- گزینه اول: بدون اعمال عیار حد و در واقع مخلوطی از بوکسیتهای سخت، نمیه سخت و شیلی. مقدار ذخیره به روش پلی‌کون برای هر یک از بلوکها تا عمق ۶۰، ۴۰ و ۲۵ متر محاسبه گردید.

- گزینه دوم: با اعمال عیار حد ۳۸% در این حالت کلیه نمونه‌های با عیار آلومینیای کمتر از ۳۸% در بخشی‌ای بالایی و پایین ماده معدنی

حذف و متوسط کیفی بوکسیت و خامت آن در نظر گرفته شد. بر این اساس ذخیره هر یک از بلوکها تا اعماق ۶۰، ۴۰ و ۲۵ متر به روش پلیکون محاسبه گردید.

- گزینه سوم: با اعمال عیار حد ۴۵% که در واقع تعریف اولیه جهت شناخت و تفکیک بوکسیت از لاتریت است. برای این گزینه نیز کلیه نمونه‌های واقع در ابتدا و انتهای زون ماده معدنی که دارای عیار کمتر از ۴۰% بوده‌اند حذف گردید و محتوی آلومینا و سیلیس و خامت بوکسیت مبنای بررسیها قرار گرفت. میزان ذخیره برای این گزینه نیز برای اعماق ۶۰، ۴۰ و ۲۵ متر محاسبه گردید.

به دلیل سطحی بودن اطلاعات در دسترس نبودن داده‌های مورد نیاز از عمق انجام محاسبات با روش زمین‌آمار میسر نمی‌باشد. این مشکل در رابطه با روش‌های دیگر کامپیوتوری روش‌های Inverse distance، Mean Curve و غیره نیز وجود دارد. لذا در محاسبات ذخیره دو روش بشرح زیر توسط این مهندسین مشاور به کار گرفته شد.


- روش پلیکون

استفاده از این روش با توجه به امکانات نرم‌افزار GDM بوده است. در این روش جهت ارزیابی ذخیره اطلاعات مربوط به هر ترانشه به یک بلوک که گسترش آن در راستای رخنمون تا نصف ترانشه بعدی است تخصیص یافته است. محاسبات در خصوص مقدار سطح، حجم و کیفیت توسط کامپیوتور و با استفاده از نرم‌افزار GDM انجام شده است. خلاصه محاسبات ذخیره برای ۳ گزینه بدون اعمال عیار حد، عیار حد ۳۸% و ۴۰% از نرم‌افزار GDM استخراج شد. مرز محدوده گسترش کانسوار برای اعماق ۶۰، ۴۰ و ۲۵ متر با استفاده از اطلاعات نقشه ۱:۵۰۰۰ ترسیم و در اشکال ۷-۳ الی ۲۱-۳ آورده شده است.

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-7 BLOCK: B1-BL1




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARHAVEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-8 BLOCK: B1-BL2


N ↑



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARHAVEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-9 BLOCK: B1-BL3




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARHAVEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-10 BLOCK: B1-BL5

N

SCALE: 1/2500
 OUTCROP
 EXTRAPOLATION LIMIT
 ● TRENCH
 □ TRENCH WITHOUT INFORMATION




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-11 / BLOCK: B1-BL6


N ↑



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT


SARACHEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-12 BLOCK: B2-BL2




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT
FIGURE NO. 3-13 BLOCK: B2-BL4



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

FIGURE NO. 3-14: BLOCK: B2-B13



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARHAVEH DEPOSIT

BLOCK: B2-BL5

FIGURE NO. 3-15

N
↑

4055800

4056000

4055900

4056000

4055700

4055800

4055600

4055500

4055400

4055300

4055200

4055100

4055000

4054900

4054800

4054700

4054600

4054500

4054400

4054300

4054200

4054100

4054000

4053900

4053800

4053700

4053600

4053500

4053400

4053300

4053200

4053100

4053000

4052900

4052800

4052700

4052600

4052500

4052400

4052300

4052200

4052100

4052000

4051900

4051800

4051700

4051600

4051500

4051400

4051300

4051200

4051100

4051000

4050900

4050800

4050700

4050600

4050500

4050400

4050300

4050200

4050100

4050000

4049900

4049800

4049700

4049600

4049500

4049400

4049300

4049200

4049100

4049000

4048900

4048800

4048700

4048600

4048500

4048400

4048300

4048200

4048100

4048000

4047900

4047800

4047700

4047600

4047500

4047400

4047300

4047200

4047100

4047000

4046900

4046800

4046700

4046600

4046500

4046400

4046300

4046200

4046100

4046000

4045900

4045800

4045700

4045600

4045500

4045400

4045300

4045200

4045100

4045000

4044900

4044800

4044700

4044600

4044500

4044400

4044300

4044200

4044100

4044000

4043900

4043800

4043700

4043600

4043500

4043400

4043300

4043200

4043100

4043000

4042900

4042800

4042700

4042600

4042500

4042400

4042300

4042200

4042100

4042000

4041900

4041800

4041700

4041600

4041500

4041400

4041300

4041200

4041100

4041000

4040900

4040800

4040700

4040600

4040500

4040400

4040300

4040200

4040100

4040000

4039900

4039800

4039700

4039600

4039500

4039400

4039300

4039200

4039100

4039000

4038900

4038800

4038700

4038600

4038500

4038400

4038300

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT


FIGURE NO. 3-16 BLOCK: B2-BL7

N



- SCALE: 1/2000
- OUTCROP
- EXTRAPOLATION LIMIT
- TRENCH
- TRENCH WITHOUT INFORMATION


AL₂O₃ <40
SiO₂ =
ATHK = 0.00



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-17 BLOCK: B2-BL8




OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT

BLOCK: B2-BL9

FIGURE NO. 3-18

N
↑

SCALE: 1/2000

OUTCROP

EXTRAPOLATION LIMIT

TRENCH

□ TRENCH WITHOUT INFORMATION

 $\text{AL}_2\text{O}_3 < 40$
 $\text{SiO}_2 =$
 $\text{Al}_2\text{O}_3 = 0.00$


GDM software BRGM/GEOMATH

OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARACHEH DEPOSIT


FIGURE NO. 3-19 BLOCK: B2-BL10

N



۱۴۹-۳


ارزیابی ذخیره و طرح نسخونه
نماینده کانسال سرچاوه



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARCHAVER DEPOSIT

FIGURE NO. 3-20 BLOCK: B2-BL11



OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT

SARCHAWEH DEPOSIT

FIGURE NO. 3-21 BLOCK: B2-BL12

N
↑

4057780

4057780


4057750

4057750

4057720

4057720

SCALE: 1/2000
/ OUTCROP
EXTRAPOLATION LIMIT
● TRENCH
□ TRENCH WITHOUT INFORMATION



AL203 = 51.72
SiO2 = 5.20
ATHK = 0.99
AL203 = 55.33
SiO2 = 9.47
ATHK = 2.07
AL203 = 46.35
SiO2 = 6.81
ATHK = 2.30
AL203 = 47.20
SiO2 = 10.40
ATHK = 4.58

در این پلان‌ها محدوده ذخیره مربوط به هر یک از بلوکها در حالت گزینه اعمال عیار حد ۴۰٪ آلومینا آورده شده و محدوده ذخیره برای مرزهای ۲۰، ۴۰ و ۶۰ متر مشخص شده است. کیفیت زیر بلوکها شامل خامت بوکسیت در راستای قائم، درصد SiO₂، Al₂O₃ نیز در Legend اشکال مذکور مشخص شده است. پلان‌های مربوط به بلوکهای B2-BL1، B2-BL6 به فرمیمه آورده شده است. کل ذخیره بوکسیت کانسار سرچاوه برای فاصله گسترش تا اعمق ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ متر در سه حالت گزینه بالا قابل محاسبه است که چنانچه در مطالعات آتی مورد نظر باشد به راحتی توسط امکانات نرم افزاری موجود می‌توان برآورد نمود.

به منظور بررسی تغییرات کیفی و کمی ذخیره با حذف بخش‌های با کیفیت پایین در هر سه گزینه بالا مجدداً میزان ذخیره تا عمق ۶۰ متر با اعمال عیارهای حد از ۰ تا ۴۶٪ آلومینا مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. خلاصه‌ای از نحوه محاسبه ذخیره بر اساس عیارهای مختلف حد در جداول ۲-۳ و ۴-۳ آورده شده است. منحنیهای تناظر عیار برای سه گزینه بالا بر اساس محاسبات ذخیره ترسیم و در اشکال ۲۲-۳ الی ۲۴-۳ آورده شده است. مطابق شکل ۲۲-۳ مقدار ذخیره بدون اعمال عیار حد برای گزینه اول بالغ بر ۳/۶۵ میلیون تن با محتوی ۴۲/۰۳ درصد Al₂O₃ و ۱۰/۸۹ درصد SiO₂ است. با اعمال عیار حد ۳۸٪ در همین گزینه مقدار ذخیره به شدت تقلیل می‌یابد و به میزان ۲/۲۵ میلیون تن می‌رسد و این نشان می‌دهد که بخش قابل توجه به میزان ۱/۳ میلیون تن بوکسیت با کیفیت پایین (شیلی و نیمه‌سخت) همراه با بوکسیت سخت است که با توجه به کیفیت نازل آن نمی‌توان به عنوان ذخیره مناسب در نظر گرفته شود.

افزایش عیار حد به مرز ۳۸٪ موجب کاهش محتوای سیلیس به ۸۸/۸۸٪ و افزایش آلومینا به ۴۵/۸۲٪ می‌رسد. پس از این مرحله با اعمال عیار حد ۴۰٪

TABEL 3-2 RESERVE CALCULATION IN SARCHAVEH DEPOSIT (ADOPTING CUT OFF 0%)

NO.	CLOCK	CUT-OFF 0%					CUT-OFF 38%					CUT-OFF 40%					
		RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	
		1000(l)	(%)	(%)			1000(l)	(%)	(%)			1000(l)	(%)	(%)			
1	B1-BL1	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	
2	B1-BL2	100.48	44.01	11.21	4554.15	1160.01	99.15	44.44	11.22	4406.23	1112.46	99.15	44.44	11.22	4406.23	1112.46	
3	B1-BL3	200.59	98.68	13.94	7758.82	2675.87	95.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	95.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	
4	B1-BL4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	B1-BL5	286.08	38.17	13.60	10919.67	3662.08	113.35	49.46	7.74	5606.29	877.33	113.35	49.46	7.74	5606.29	877.33	
6	B1-BL6	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	
7	B2-BL1	478.40	49.57	8.20	20643.80	3622.86	454.69	49.54	8.17	19979.03	3714.82	389.15	44.70	7.76	17305.01	3019.80	
8	B2-BL2	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	120.24	51.96	8.31	6247.67	999.19	
9	B2-BL3	137.38	49.21	9.95	5936.19	1284.50	137.38	43.21	9.95	5936.19	1284.50	127.27	43.58	9.29	5546.43	1182.34	
10	B2-BL4	98.64	98.81	16.24	15005.50	6279.03	162.60	43.54	8.59	7079.00	1396.73	91.10	46.49	5.15	4235.24	532.94	
11	B2-BL5	386.13	46.55	12.04	17974.35	4649.01	305.23	50.10	9.60	15292.02	2990.21	305.23	50.10	9.60	15292.02	2990.21	
12	B2-BL6	476.93	45.45	7.35	21676.47	3505.44	451.95	45.98	7.29	20780.66	3294.72	370.85	47.30	7.45	17541.21	2762.83	
13	B2-BL7	226.02	38.11	7.31	8161.58	1652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	B2-BL8	286.72	39.10	8.77	11261.95	2532.07	147.07	41.43	11.07	6126.25	1635.92	74.47	43.05	8.04	3205.93	538.74	
15	B2-BL9	23.18	36.33	12.18	842.13	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	B2-BL10	179.12	37.39	9.95	6607.30	1782.24	67.01	39.67	14.31	2601.59	968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	B2-BL11	245.90	38.39	18.02	9440.10	4431.12	139.16	38.90	11.20	5413.32	1559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	B2-BL12	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13	
TOTAL		9855.98	42.03	10.89	163844.5	39824.6	2951.02	45.32	8.08	107748.9	20879.2	1943.22	47.67	8.21	87686.1	16124.8	
		AVG.A1203=42.03				AVG.SIO2=10.89				AVG.A1203=45.32				AVG.SIO2=8.08			
														AVG.A1203=47.67			
														AVG.SIO2=8.21			

NO.	BLOCK	CUT-OFF 42%					CUT-OFF 44%					CUT-OFF 46%					
		RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	A1203	SIO2	RES*AI	RES*SI	
		1000(l)	(%)	(%)			1000(l)	(%)	(%)			1000(l)	(%)	(%)			
1	B1-BL1	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	
2	B1-BL2	99.15	44.44	11.22	4406.23	1112.46	99.15	44.44	11.22	4406.23	1112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	B1-BL3	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	
4	B1-BL4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	B1-BL5	113.35	49.46	7.74	5606.29	877.33	113.35	49.46	7.74	5606.29	877.33	113.35	49.46	7.74	5606.29	877.33	
6	B1-BL6	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	18.62	57.29	2.81	1066.74	48.60	
7	B2-BL1	328.32	45.32	7.18	14788.82	2440.87	214.69	46.68	7.15	9996.97	1536.03	90.05	49.38	7.91	4448.87	712.90	
8	B2-BL2	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	
9	B2-BL3	127.27	43.58	9.29	5546.43	1182.34	44.31	45.56	6.98	2018.76	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	B2-BL4	91.10	48.49	8.85	4235.24	632.94	60.59	48.35	4.27	2919.86	267.87	60.59	48.35	4.27	2919.86	267.87	
11	B2-BL5	298.24	50.35	9.67</td													




FIGURE 3-22



سازمان صنعت و تجارت
جمهوری اسلامی ایران

۱-۱۷

• ፳፻፲፭ ዓ.ም. ፪/፭፻/፳፭ በመስቀል ስተላለፈ ነው

(%) Δ/γ 2015

AL203 41/44 (%)

مکتبہ ملی (ML)

ל-ט, ט-ט%

S102 4/11 (%)

Al₂O₃ $\frac{\Delta Y}{Y}$ (%)

(TM) ۱۷/۱ ۸۷

۱۰۷

הנִּזְבָּחַ

AL203 (%)	AL202 (%)	Yield (%)	SiO2 (%)
41/94	11/4	MT	0
41/94	41/94	AL203	AL203
11/4	11/4	Yield	SiO2
0	0	SiO2	SiO2

AL203 YY/AT (%) 1/16 (MT) AL202 A/11 (%) 1/16 (MT)
AL203 YY/AT (%) 1/16 (MT) AL202 A/11 (%) 1/16 (MT)

OFF 38%)

NO.	BLOCK	RESERVE	AI	CUT-OFF 46%						
				Al2O3	RES*SI	RESERVE	Al2O3 (%)	SiO2 (%)	RES*AI	RES*SI
1	B1-BL1	50.33	6			1000m	(%)	(%)		
2	B1-BL2	98.25	4	439.04	60.33	66.55	6.78	3351.33	400.04	
3	B1-BL3	35.22	6	1102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	B1-BL4	0.00	0	301.84	35.22	54.24	6.57	1910.33	301.84	
5	B1-BL5	127.69	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	B1-BL6	18.82	5	870.20	113.36	49.46	7.73	6606.29	876.26	
7	B2-BL1	444.35	4	48.60	18.62	67.29	2.51	1058.74	48.50	
8	B2-BL2	120.22	5	1445.52	103.68	49.68	7.71	5149.76	799.37	
9	B2-BL3	137.38	4	989.03	120.22	61.98	8.31	6243.53	989.03	
10	B2-BL4	162.61	4	369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	B2-BL5	243.71	6	257.26	60.39	48.04	4.26	2919.25	257.26	
12	B2-BL6	382.17	4	1729.10	208.89	54.72	7.09	11435.93	1481.74	
13	B2-BL7	51.28	3	1908.34	194.43	61.50	7.32	9429.59	1350.26	
14	B2-BL8	142.41	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	B2-BL9	115.94	3	845.58	68.91	48.18	9.85	3222.39	645.53	
16	B2-BL10	49.44	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	B2-BL11	74.19	4	381.21	35.07	49.67	10.89	1741.93	381.21	
18	B2-BL12	38.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		2314.71	4	346.94	38.00	49.18	8.13	1898.34	346.94	
AVG.Al2O3=46.54				10770.7	10.5.24	61.88	7.55	55018.1	7857.2	
								AVG.SiO2=7.58		




FIGURE 3-23

- گزینه سوم :

در این گزینه فی الواقع کلیه نمونه‌ها در بدو امر بر اساس عیار حدی ۴۰٪ مورد مقایسه قرار گرفته و نمونه‌های با کیفیت آلومینا محتوی کمتر از ۴۰٪ که زونهای بالایی و پایینی لایه بوکسیتی را تشکیل می‌دهند حذف گردیده‌اند. بر این اساس محاسبه ذخیره بلوکهای ۱۸ گانه کانسار سرچاوه انجام و نتایج کار در جدول ۴-۳ و منحنی تناظر عیار ۲۴-۳ آورده شده است. مطابق شکل تغییرات کیفی SiO₂ و مقدار ذخیره و آلومینا از عیار حد ۴۰٪ قابل ملاحظه است.

وضعیت ذخیره با اعمال عیار حد ۴۰٪ و ۴۶٪ بشرح زیر است :

عیار حد ۴۰٪

SiO₂ ۱/۸۴ (MT) ذخیره

Al₂O₃ ۴۸/۱۳ (%)

SiO₂ ۸/۰۲ (%)

در مقایسه با گزینه اول علی‌غم ثابت ماندن ذخیره از نظر کیفیت Al₂O₃ افزایش و از نظر SiO₂ کاهش یافته است.

عیار حد ۴۶٪

SiO₂ ۱/۱۷ (MT) ذخیره

Al₂O₃ ۵۰/۹۰ (%)

SiO₂ ۷/۶۱ (%)

مشاهده می‌شود که در این حالت مقدار ذخیره نسبت به گزینه اول بالغ بر ۳۰۰ هزار تن افزایش یافته است.

در حالی که عیار SiO₂ تغییر قابل توجهی نداشته و از کیفیت آلومینا حرفاً در حد کم شده است. با توجه به بررسیهای به عمل آمده در بالا می‌توان

نتایج زیر را در گرفت :

TABLE 3-3 RESERVE CALCULATION IN SARCHAVEH DEPOSIT (ADOPTING CUT OFF 33%)

NO.	BLOCK	CUT-OFF 38%					CUT-OFF 40%					CUT-OFF 42%					CUT-OFF 44%					CUT-OFF 46%					
		RESERVE 1000m ³	A12C3 M	SIC2 M	RES*AI	RES*SI	RESERVE 1000m ³	A12O3 M	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE 1000m ³	A12O3 M	SIC2 M	RES*AI	RES*SI	RESERVE 1000m ³	A12O3 M	SIO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE 1000m ³	A12O3 M	SIO2	RES*AI	RES*SI	
1	B1-3L1	60.33	65.55	6.74	3361.33	406.04	50.33	65.55	6.78	3351.33	408.04	60.33	56.55	6.78	3361.33	408.04	60.33	65.55	6.78	3361.33	408.04	60.33	65.55	6.78	3361.33	408.04	
2	B1-5L2	98.25	44.44	11.22	4386.23	1102.37	60.26	44.44	11.22	4386.23	1102.37	98.25	44.44	11.22	4386.23	1102.37	98.25	44.44	11.22	4386.23	1102.37	98.25	44.44	11.22	4386.23	1102.37	
3	B1-BL3	36.22	64.24	6.58	1810.33	302.19	35.22	64.24	6.58	1910.33	302.19	35.22	64.24	6.58	1810.33	302.19	35.22	64.24	6.58	1910.33	301.84	35.22	64.24	6.58	1910.33	301.84	
4	B1-3L4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	B1-BL5	127.59	43.49	8.41	6186.84	1073.03	127.59	43.49	8.41	6186.84	1073.03	113.35	40.48	7.74	6206.29	877.33	113.35	40.48	7.73	6206.29	873.20	113.35	40.48	7.73	6206.29	876.20	
6	B1-BL6	18.62	57.29	2.51	1066.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	
7	B2-BL1	444.35	44.20	8.04	18640.27	3630.36	393.46	44.78	7.75	17818.14	3648.32	330.00	45.57	7.45	14582.40	2384.00	201.06	47.15	7.19	9478.98	1445.52	193.68	49.85	7.71	5148.78	792.37	
8	B2-BL2	120.22	51.98	8.31	6248.63	929.03	120.22	51.98	8.31	6248.63	929.03	120.22	51.98	8.31	6248.63	929.03	120.22	51.98	8.31	6248.63	929.03	120.22	51.98	8.31	6248.63	929.03	
9	B2-BL3	137.39	43.21	6.35	6294.19	1284.50	127.27	43.21	6.35	6294.19	1284.50	127.27	43.21	6.35	6294.19	1284.50	127.27	43.21	6.35	6294.19	1282.34	1132.34	44.31	6.55	6.98	2018.41	302.30
10	B2-BL4	162.61	43.53	8.58	7078.41	1393.19	61.10	46.49	5.84	4226.24	632.02	91.10	40.49	6.64	4235.24	632.02	69.39	40.34	4.25	2018.25	267.20	60.39	48.34	4.25	2018.25	267.20	
11	B2-BL5	245.71	63.01	7.30	13078.10	18020.81	243.71	63.01	7.30	13078.10	18020.81	237.77	60.43	7.31	12704.65	1738.10	237.77	63.43	7.31	12704.65	1738.10	237.77	63.43	7.31	12704.65	1738.10	
12	B2-BL6	292.17	47.55	7.35	15647.65	2632.45	373.97	47.55	7.35	18182.57	2600.38	373.97	47.50	7.37	18182.57	2600.38	260.38	47.50	7.37	18182.57	2600.38	260.38	47.50	7.37	18182.57	2600.38	
13	B2-BL7	51.29	38.78	4.12	2028.99	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	B2-BL8	142.41	44.37	7.77	6389.54	1107.33	122.39	45.73	8.12	5598.99	993.31	111.86	46.10	8.10	5188.75	906.07	88.91	49.18	8.55	3222.39	845.58	85.91	48.18	8.65	3222.39	845.58	
15	B2-BL9	115.94	38.02	10.68	4523.68	1251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	B2-BL10	49.44	48.44	11.53	2206.69	647.70	35.07	43.63	10.90	1742.20	362.35	36.07	49.03	10.90	1742.20	362.35	36.07	48.57	10.89	1741.93	361.91	35.07	48.57	10.89	1741.93	361.91	
17	B2-BL11	74.19	41.79	12.56	31100.40	831.03	64.37	42.10	13.20	2735.24	857.60	64.37	42.10	13.20	2735.24	857.60	64.37	42.10	13.20	2735.24	857.60	64.37	42.10	13.20	2735.24	857.60	
18	B2-BL12	38.00	49.18	9.13	1868.94	315.94	38.00	49.18	9.13	1868.94	315.94	38.00	49.18	9.13	1868.94	315.94	38.00	49.18	9.13	1868.94	315.94	38.00	49.18	9.13	1868.94	315.94	
TOTAL		2214.71	46.64	8.35	107720.3	18226.8	1963.77	47.53	8.11	823712.8	15307.0	1822.05	48.21	8.03	81281.3	14851.3	1822.05	48.21	8.03	81281.3	14851.3	1822.05	48.21	8.03	81281.3	14851.3	
AVG.A12C3= 46.64		AVG.SIC2= 8.33		AVG.A12O3= 47.53		AVG.SIO2= 8.11		AVG.RES*AI= 48.21		AVG.RES*SI= 8.03		AVG.A12C3= 46.21		AVG.SIC2= 7.20		AVG.A12O3= 49.83		AVG.SIO2= 7.20		AVG.RES*AI= 49.83		AVG.RES*SI= 81.68					

TABEL 3-4 RESERVE CALCULATION IN SARCHAVEH DEPOSIT (ADOPTING CUT OFF 40%)

CUT-OFF 40%				CUT-OFF 42%				CUT-OFF 44%				CUT-OFF 46%				
NO.	BLOCK	RESERVE	Al2O3	SiO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	Al2O3	SiO2	RES*AI	RES*SI	RESERVE	Al2O3	SiO2	RES*AI	RES*SI
		1000(t) (%)	(%)	(%)	(%)	1000(t) (%)	(%)	1000(t) (%)	(%)	1000(t) (%)	(%)	1000(t) (%)	(%)	1000(t) (%)	(%)	
1	B1-BL1	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04	60.33	55.55	6.78	3351.33	409.04
2	B1-BL2	67.85	46.50	10.85	3155.03	736.17	67.85	46.50	10.85	3155.03	736.17	67.85	46.50	10.85	3155.03	736.17
3	B1-BL3	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19	35.22	54.24	8.58	1910.33	302.19
4	B1-BL4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	B1-BL5	120.47	49.06	8.01	5910.26	964.96	120.47	49.06	8.01	5910.26	964.96	113.35	49.46	7.74	5806.29	877.33
6	B1-BL6	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60	18.62	57.29	2.61	1068.74	48.60
7	B2-BL1	380.85	45.21	8.16	17218.23	3107.74	334.44	45.77	7.64	15307.32	2555.12	225.20	47.19	7.34	10827.19	1652.97
8	B2-BL2	120.22	51.96	8.31	6245.53	999.03	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03	120.22	51.96	8.31	6246.63	999.03
9	B2-BL3	127.27	43.58	9.29	5546.43	1182.34	127.27	43.58	9.29	5546.43	1182.34	44.31	45.56	6.98	2013.76	309.28
10	B2-BL4	90.01	47.71	5.06	3817.28	475.88	80.01	47.71	5.96	3817.28	475.88	71.46	48.20	4.73	3444.37	338.01
11	B2-BL5	246.71	53.01	7.30	13078.10	1200.38	237.72	53.43	7.31	12701.38	1737.73	53.43	7.31	12701.38	1737.73	209.39
12	B2-BL6	322.33	47.51	7.00	15375.55	2255.41	322.33	47.51	7.00	15375.55	2255.41	212.51	49.56	6.48	10532.00	1377.08
13	B2-BL7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	B2-BL8	121.77	45.26	7.95	5584.37	969.07	117.12	46.04	8.05	5332.20	642.32	72.17	47.92	9.46	3458.39	682.73
15	B2-BL9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	B2-BL10	35.07	49.58	10.90	1742.28	382.25	35.07	49.58	10.90	1742.28	382.25	35.07	49.58	10.90	1742.28	382.25
17	B2-BL11	64.97	42.10	13.20	2735.24	857.50	64.97	42.10	13.20	2735.24	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	B2-BL12	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13	38.24	49.18	9.13	1880.64	349.13
TOTAL		1641.23	46.13	8.07	86618.5	14250.4	1761.18	46.38	7.98	86128.7	14209.3	1352.27	50.09	7.54	87741.4	18201.5
		Avg.A1203=48.13	Avg.SiO2=8.07		Avg.Al2O3=48.36	Avg.SiO2=7.98		Avg.A1203=50.09		Avg.SiO2=7.54		Avg.Al2O3=50.89		Avg.SiO2=7.61		Avg.Al2O3=49.41

ایران اکٹن
سیدیں سندھ و مکران و سیستان و بلوچستان




FIGURE 3-24

۶۱-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه
------	--

- استخراج کانسار بمحورت درهم از کل لایه‌ها (سخت، نیمه‌سخت و شیلی) به علت بالا رفتن درصد SiO₂ و کاکت Al2O₃ به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
- انتخاب عیار حد کمتر از ۴۰٪ با توجه به شرایط سه گزینه به علت نازل بودن کیفیت کانسنسک انتخاب مناسبی نخواهد بود.
- مقایسه منحنی‌های مربوط به گزینه اول و سوم مبین این است که در تمام حالتهای با اعمال عیار حد بالاتر علی‌غم افزایش میزان Al2O₃ مقدار ذخیره قابل استخراج بیشتر شده است و این بدین علت است که در واقع بخشی از ذخیره به علت لاکینگ اولیه در محدوده قابل قبول از نظر کیفی قرار می‌گیرد و کیفیت ذخیره قابل استحصال افزایش می‌یابد.
- در محدوده عیار حد بالا (بیش از ۴۴٪) وضعیت گزینه ۳ از هر ۲ گزینه دیگر بهتر است در این حالت بوکسیت با کیفیت خوب در بلوکهای B2-BL8, B2-BL5, B2-BL4, B2-BL2, B2-BL1, B1-BL5 دلایل فوق این مهندسین مشاور اعمال عیارهای حد بالا در خصوص لاکینگ اطلاعات ترانشهای و گمانهای و همچنین گردهای استخراج را در آینده در خلال عملیات استخراج قویا توصیه می‌کند.

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

۶۲-۳

۷- محاسبه ذخیره به روش مقاطع

کانسار سرچاوه کانسار بوكسيت لایه‌ای است که تغییرات خامات در آن قابل توجه نیست. طبق تجربیات موجود، روش ارزیابی ذخیره جهت تخمین کل ذخیره درجا "In situ reserve" به روش مقاطع برای آین تیپ کانسارها ارای دقت و صحت قابل قبولی است لذا جهت انجام این مهم پس از تهیه مقاطع مورد نظر (مقاطع) محاسبات ذخیره بر اساس مبانی زیر انجام نزدید.

مقادیر خامات حقيقی بر اساس اطلاعات هر یک از ترانشه‌ها بر اساس محاسبات مورد نیاز مشخص گردید.

ضخامت حقيقی، میانگین SiO₂ و Al₂O₃ بدون هیچگونه اعمال عیار حد و فقط برای گزینه اول محاسبه شد.

سطح ماده معنی در هر مقطع مشخص و محاسبه شد.

کسترش هر مقطع در امتداد رخمنون تا فاصله نصف مقطع بعدی در نظر گرفته شد و بر این اساس حجم ماده معنی مشخص گردید.

میزان ذخیره هر بلوک از بلوکهای ۱۸ کانه کانسار با در نظر گرفتن وزن مخصوص ۳ تن بر مترمکعب و کیفیت آنها با متوسط کیری وزنی سیلیس و آلومینا مشخص گردید.

بر اساس مبانی فوق کل ذخیره درجا ماده معنی در کانسار سرچاوه در ۱۸ بلوک و کیفیت آن را برآورد گردید.

خلاصه نتایج محاسبه ذخیره به روش دستی (مقاطع) بشرح جدول (۵-۲) است.

مشاهده می‌شود که اختلاف میزان ذخیره در دو روش معادل $\frac{۲/۶۵-۳/۴۳}{۲/۵۶}$ یا حدود ۶%

است که با توجه به سطح اکتشافات در حد قابل قبول می‌باشد.

۶۳-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	دانشگاه مکانیکی و مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	--

**TABLE 3-5 :IN SITU RESERVE OF SARCHAVEH DEPOSIT
(CROSS SECTION METHOD)**

NO.	BLOCK NO.	RESERVE [1000TON]	Al ₂ O ₃ [%]	SiO ₂ [%]
1	B1-BL1	57.24	55.55	6.78
2	B1-BL2	84.48	42.54	11.48
3	B1-BL3	148.38	37.96	15.20
4	B1-BL5	256.36	42.70	10.80
5	B1-BL6	19.44	57.25	2.61
6	B2-BL1	526.38	43.07	8.42
7	B2-BL2	110.47	51.91	8.30
8	B2-BL3	130.10	43.21	9.47
9	B2-BL4	311.52	39.58	15.20
10	B2-BL5	347.18	44.12	11.90
11	B2-BL6	493.98	44.29	7.93
12	B2-BL7	187.24	36.00	7.49
13	B2-BL8	265.64	38.95	8.60
14	B2-BL9	35.45	36.34	12.18
15	B2-BL10	166.40	37.84	10.76
16	B2-BL11	252.18	38.75	12.77
17	B2-BL12	42.54	49.01	8.90
TOTAL		3,435		
AVERAGE			42.08	10.28

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

۶۴-۳

۱-۱-۲- بررسی و انتخاب نمونه نماینده۱-۱-۱- بررسی مطالعات قبلی

طرح اکتشاف سراسری بوکسیت مقداری نمونه از کانسارهای بوکسیت و بوکان جهت ارزیابی تکنولوژیکی به شرکتهای Amdel و Aluterv فرستاده است. تعداد نمونه‌ها و کد آنها در جدول ذیل مشخص شده است:

نام شرکت						ردیف	محل نمونه
Aluterv		Nfc		Amdel			
کد	تعداد	کد	تعداد	کد	تعداد		
۳۵۴-۴۲۵	۲۲	—	—	۲۱۹-۲۲۵	۱۸	بوکان	-۱

نمونه‌های مشخص شده در جدول بالا در واقع از ذخایر سرچاوه و کانی شیشه تهییه شده است. مطالعات انجام شده در خصوص ذخیره سرچاوه، بشرح زیر است:

۱-۲-۱- نمونه‌های ارسال شده به شرکت Amdel

از ۱۸ نمونه ارسال شده به خارج (شرکت Amdel) که از کانسارهای سرچاوه و کانی شیشه گرفته شده‌اند تعداد ۹ نمونه مربوط به کانسار کانی شیشه است که در بررسیهای به عمل آمده در نظر گرفته نشده‌اند. داده‌های مربوط به کانسار سرچاوه عیناً از کزارش Amdel اخذ گردیده است. از ۲۲ نمونه ارسال شده به شرکت Amdel تعداد ۳۱ نمونه مربوط به کانسار سرچاوه بوده است. با توجه به روشی‌ای جداگانه در خصوص بررسی کیفی نمونه‌ها توسط دو شرکت مذکور و نتایج تا حدودی مختلف بدست آمده اطلاعات موجود بحورت کاملاً جداگانه جمع‌آوری و دسته‌بندی شده‌اند. اطلاعات موجود اخذ شده از شرکت Amdel بشرح زیر است:

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۶۵-۳

نماینده کانسار سرچاوه

- آنالیز شیمیایی نمونه‌ها
 - بررسی کیفی مینرالوژیکی نمونه‌ها
 - بررسی ماکروسکوپی کانسنگ بوکسیت
 - نتایج آزمایش‌های انحلال میزان بازیابی، راندمان، محرف سود و غیره
- کلیه اطلاعات بالا بصورت جدول شماره ۴-۳ در گزارش آورده شده است. جهت شخص کردن موقعیت مکانی نمونه‌ها، از جداول موجود در گزارش تحلیل آماری داده‌های مقدماتی بوکسیتهای منطقه بوکان - حسنی پاک و اسماعیلزاده نامی - ۱۳۲۱ استفاده شده و موقعیت مکانی نمونه‌ها نیز در جداول تهیه شده آورده شده است. طبق این جداول نمونه‌های گرفته شده از کانسار سرچاوه از ترانشهای T43, T45, T48, T75, T77 برای شرکت Amdel اسال شده است.
- جداول فوق طوری تهیه و طرح‌ریزی شده‌اند تا به کمک آنها بتوان کیفیت مینرالوژیکی شیمیایی و خواص تکنولوژیکی هر یک از ترانشهای را پس از ادغام نمونه‌های تکراری Duplicate، محاسبه نمود. بر این اساس متوسط کل ترانشهای Average در پایانه هر یک از جداول آورده شده است. از آنجایی که آنالیز شیمیائی نمونه‌های ارسال شده در ایران نیز اندازه‌گیری شده است جهت مقایسه این مقادیر بحورت (I) Al2O3 در جداول بالا مشخص کردیده‌اند.
- میانگین آنالیز شیمیایی عناصر، کانیهای مولد کانسنگ، راندمان انحلال و نمونه‌های آزمایش شده توسط شرکت Amdel در جدول ۷-۳ ذیل به طور خلاصه آورده شده است:

BUKAN AREA

SARCHAWE PLATE

TABLE 3-6

TRENCH NO:T43 (ANDEL)

Trench's Length(m) : 21.90
 Trench's Strike(deg) : N15E
 Topographic Slope(deg) : 12NE

Layer's dip(deg) : 60 NE
 Layer's Strike(deg) : N 150
 XXXX=545060
 YYYY=4052918
 ZZZZ=1762

Apparent thickness(m): 3.00
 True thickness(m) : 1.43

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION						MINERAL COMPOSITION						DIGESTION RECOVERY				DESCRIPTION						
					[Al2O3]	[Al2O3]	[SiO2]	[Fe2O3]	[Lo.i]	[TiO2]	[Dust]	[Bach]	[Micro/	[Chlor]	[Kalsil]	[Hemat]	[Goeth]	[Ains]	[Woodro]	Total	Available	Unavail.	Al2O3	Nao Loss/kgton	Macroscopic	Microscopic	
T43-22	S231	4976	3.3	4.3	1	39.94	44.1	13.6	25.6	11.1	4.99	42	0	1	35	0	3	13	5	1	44.1	33	11.1	74.8	2.69	52.6	55.3
T43-24	S233	4956	5.3	6.3	1	43.13	45.1	9.46	28	10.7	4.5	<5	0	0	25	0	0	14	5	0	46.1	32.8	12.3	73.3	3.22	50.8	34
T43-26	S234	4955	5.3	6.3	1	43.13	45.1	9.46	28	10.7	4.5	<5	0	0	25	0	0	14	5	0	44.6	34.9	9.7	78.3	3.44	37.6	41
	Avg.	41.49	44.73	11.63	27.28	10.63	4.81	42.50	0.00	0.50	35.00	0.00	2.25	14.00	0.00	5.00	0.50	44.73	33.68	11.05	75.30	3.01	43.40	46.40			

TRENCH NO:T43 (ANDEL)

Trench's Length(m) : 13.00
 Trench's Strike(deg) : N45E
 Topographic Slope(deg) : 13NE

Layer's dip(deg) : 70 NE
 Layer's Strike(deg) : N 130
 XXXX=644620
 YYYY=4053161
 ZZZZ=1800

Apparent thickness(m): 3.40
 True thickness(m) : 2.84

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION						MINERAL COMPOSITION						DIGESTION RECOVERY				DESCRIPTION						
					[Al2O3]	[Al2O3]	[SiO2]	[Fe2O3]	[Lo.i]	[TiO2]	[Dust]	[Bach]	[Micro/	[Chlor]	[Kalsil]	[Hemat]	[Goeth]	[Ains]	[Woodro]	Total	Available	Unavail.	Al2O3	Nao Loss/kgton	Macroscopic	Microscopic	
T43-22	S235	4941	4.75	5.75	1	46.7	44.5	4.56	31	12.9	4.42	46	1	12	0	0	8	14	4	1	44.5	41	3.5	92.1	3.93	14.6	18.5

TRENCH NO:T43 (ANDEL)

Trench's Length(m) : 19.10
 Trench's Strike(deg) : N60E
 Topographic Slope(deg) : 15NE

Layer's dip(deg) : 30 NE
 Layer's Strike(deg) : N 150
 XXXX= -----
 YYYY= -----
 ZZZZ= -----

Apparent thickness(m): 5
 True thickness(m) : 1.29

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION						MINERAL COMPOSITION						DIGESTION RECOVERY				DESCRIPTION						
					[Al2O3]	[Al2O3]	[SiO2]	[Fe2O3]	[Lo.i]	[TiO2]	[Dust]	[Bach]	[Micro/	[Chlor]	[Kalsil]	[Hemat]	[Goeth]	[Ains]	[Woodro]	Total	Available	Unavail.	Al2O3	Nao Loss/kgton	Macroscopic	Microscopic	
T43-05	S221	4946	7.5	8.5	1	49.42	44.5	6.69	32.4	9.97	6.32	53	0	1	6	0	0	33	6	1	44.5	21.9	22.6	49.2	2.6	37.4	40
T43-06	S222	4975	7.5	8.5	1	48.42	43.4	7.55	33.1	9.95	6.45	51	0	2	7	0	0	33	6	1	43.4	27.9	15.5	64.3	2.65	41.4	44.1
	Avg.	48.42	43.95	7.125	9.96	6.39	52	0	1.5	6.5	0	0	33	6	1	43.95	24.9	19.05	56.75	2.625	39.4	42.05					



BUKAN AREA SARCHAWE PLATE

TABLE 3-6 CONTINUE

TRENCH NO:T75 (AMDEL)
Trench's Length(m) : 18.60
Trench's Strike(deg) : N45E
Topographic Slope(deg) : 10NE

Layer's dip(deg) : 65 NE
 Layer's Strike(deg) : N 135

Apparent thickness(m): 7.5
 True thickness(m) : 5.6

XXXX = -----
 YYYY = -----
 ZZZZ = -----

Sample (FIELD) No.	Sample (Lab) No.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length [M]	CHEMICAL COMPOSITION						MINERAL COMPOSITION						DIGESTION RECOVERY						DESCRIPTION									
						Al2O3	SiO2	Fe2O3	Lo.i	TiO2	Diax	Boas	Mica/	Chlor	Cale	Kaolin	Hemat	Goeth	Ana	Woodro	Total	Available	Unavail.	Al2O3	Na2O	Laser,Kation	Microscopic	Microscopic	Plastics	Structure	Plastics	Structure	Plastics
T75-33	S230	4052	2	3	1	42.45	42.2	5.39	36.5	10.7	4.37	47	0	10	1	3	32	1.2	4	0	42.2	36.4	5.8	86.3	3.53	28.4	31.9	red-brown	massive	mirror	massive	mirror	massive

TRENCH NO:T77 (AMDEL)
Trench's Length(m) : 25.45
Trench's Strike(deg) : N80E
Topographic Slope(deg) : 10E

Layer's dip(deg) : 60 W
 Layer's Strike(deg) : N 170

XXXX = -----
 YYYY = -----
 ZZZZ = -----

Apparent thickness(m): 10.8
 True thickness(m) : 6.27

Sample (FIELD) No.	Sample (Lab) No.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length [M]	CHEMICAL COMPOSITION						MINERAL COMPOSITION						DIGESTION RECOVERY						DESCRIPTION										
						Al2O3	SiO2	Fe2O3	Lo.i	TiO2	Diax	Boas	Mica/	Chlor	Cale	Kaolin	Hemat	Goeth	Ana	Woodro	Total	Available	Unavail.	Al2O3	Na2O	Laser,Kation	Macroscopic	Microscopic	Plastics	Structure	Plastics	Structure	Plastics	Structure
T77-33	S219	4020	4.7	5.7	1	42.5	36	2.41	45.3	12.4	3.54	42	0	0	1	2	5	23	24	4	0	36	33.9	2.1	94.2	1.97	6	9	graybrown	massive	absent	massive	absent	massive
T77-03	S220	4051	4.7	5.7	1	42.5	39.2	2.06	46.5	12.1	3.53	39	0	0	0	3	5	23	27	3	0	30.2	30.3	2.9	91.3	1	6.6	7.6	red-brown	massive	moderate	massive	moderate	massive
		Avg.				42.5	34.6	2.235	46.95	12.25	3.42	40.5	0	0	0.5	2.5	5	23	25.5	3.5	0	34.6	32.1	2.5	92.75	1.485	6.3	7.3						

جدول ۷-۳ میانگین کیفی نمونه‌های سرچاوه بررسی شده توسط شرکت Amdel

S.D. (%)	میانگین (%)	تعداد	عنصر	ردیف
۲/۱۴	۴۲/۸۴	۶	Al2O3 (I)	۱
۳/۹۸	۴۲/۴۵	۶	Al2O3	۲
۳/۹۵	۷/۳۲	۶	SiO2	۳
۷/۴۸	۳۲/۶۲	۶	Fe2O3	۴
۱/۰۸	۱۱/۲۲	۶	LOI	۵
۰/۹۲	۴/۲۰	۶	TiO2	۶
۴/۱۸	۴۵/۰۸	۶	دیاسپور	۷
—	—	۶	بوهمیت	۸
۰/۶۲	۰/۵۸	۶	میکا - ایلیت	۹
۱۴/۸۶	۱۶/۵۰	۶	کلریت	۱۰
۱/۰۲	۰/۵۸	۶	کلسیت	۱۱
۱/۹۶	۲/۰۸	۶	کاٹولیت	۱۲
۱۰/۳۶	۲۰/۶۶	۶	هماتیت	۱۳
۱۰/۶۱	۶/۹۱	۶	کوتیت	۱۴
۰/۹۲	۴/۵۸	۶	آناتاز	۱۵
۰/۵۵	۰/۵۰	۶	وودهاوزیت	۱۶
۵/۳۱	۳۲/۶۲	۶	آلومینای بازیابی شده	۱۷
۱۶/۹۸	۳۲/۱۷	۶	مصرف Na2O (Kg)	۱۸
۱۳/۶۶	۷۹/۷۵	۶	راندمان	۱۹

۶۹-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کاتسار سرچاوه
------	--

بیق مطالعات شرکت Amdel عملیات کانه‌آرایی به منظور بیبود کیفیت کانسک بوکسیت سرچاوه موثر واقع نشده است. مطابق اطلاعات مندرج در جدول، درصد گوتیت در نمونه‌های ۲۲۵، ۲۲۰، ۲۱۹ (در ترانشه‌های ۴۲ و ۲۲) بالا است به علت وجود فسفر در نمونه‌ها، کانی وودهاوژیت که یک الوموسیلیکات به فرمول Ca-Al- Phosphate-Sulphite-hydroxide است نیز در کانیها مشخص گردیده است.

مطابق جدول ۲-۳ میانگین دیاسپور به عنوان کانی اول $45/08\%$ است و اندازه بوهیت تقریباً صفر است لذا با توجه به آنکه بیش از 90% آلومینای قابل استحصال تنها به کانی دیاسپور تعلق دارد لذا می‌توان گفت که کاتسار بوکسیت سرچاوه طبق بررسیهای شرکت Amdel کاتساری هموژن است. چنانچه $45/08\%$ دیاسپور را به عنوان میانگین قبول کنیم درصد آلومینای قابل استحصال معادل $38/2\%$ است. دستیابی به راندمان بالا - حدود 88% نسبت به آلومینای قابل استحصال $79/5\%$ نسبت به کل آلومینا در اینجا به دلیل شرایط مناسب آزمایش بوده است این شرایط بشرح زیر است:

وزن بوکسیت در هر مورد آزمایش ۵ gr

درجه حرارت انحلال 295°C

درصد سود 20% وزنی

زمان انحلال ۲۵ دقیقه

۳-۸-۳- نمونه‌های ارسالی به شرکت Aluterv

تعداد ۳۱ نمونه از ترانشهای سری T به شماره T53, T48, T45, T44, T41, T92, T90, T89, T88, T85, T84, T83, T77, T72, T67, T65, T57, T54, برداشت شده است که تعداد ۶ نمونه از نمونه‌های ارسالی فی الواقع تکراری بوده‌اند.

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

۲۰-۳

۱

توجه به اینکه نمونه‌های فوق از ترانشه‌های سری A برداشت شده‌اند و این ترانشه در فاز اول مطالعات در خلال سالهای ۱۳۶۹ - ۱۳۶۸ حفر شده‌اند در اقع کل محدوده کانسار در چارچوب نقشه ۱:۲۰،۰۰۰ دا در بر می‌گیرند از بین ترانشه‌های فوق تعداد ۱۱ ترانشه به شماره‌های T43, T44, T41, T45, T53, T54, T57, T65, T67, T72 در چارچوب محدوده نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ قرار داشته و بقیه ترانشه‌ها در خارج از محدوده ۱:۵۰،۰۰۰ حفر شده‌اند. موقعیت ترانشه T48 نیز ر نقشه مشخص نیست. به لحاظ ارزش داده‌های مربوط به نمونه‌ها جهت تجزیه تحلیل کل نمونه‌های برگرفته از ترانشه‌ها در این مورد بررسی و آنالیز برار می‌گیرد و در پی آن بطور مشخص کیفیت نمونه‌های مربوط به ۱۱ ترانشه حفر شده در محدوده نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ نیز بررسی خواهد کرد.

شابه مورد قبل نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌های فوق بطور سیستماتیک نبوده و از کل مقطع رخمنون ماده معدنی گرفته نشده است و لذا معرف تغییرات کیفی در راستای ضخامت حقیقی ماده معدنی نیست. کلیه اطلاعات موجود از گزارش شرکت Alutery اخذ و با مشخص کردن موقعیت مکانی آنها در ترانشه‌ها (بر اساس اطلاعات گزارش تحلیل آماری داده‌های مقدماتی بوكسیتها منطقه بوکان) در جدول ۸-۳ دسته‌بندی شده است. در این جدول اطلاعات شامل آنالیز شیمیایی اندازه‌گیری شده در ایران (با اندیس I)، آنالیز شیمیایی نمونه‌ها، درصد کمی کانی‌شناسی، وضعیت ماکروسکوپی و متوسط کیفی هر یک از موارد فوق برای هر ترانشه محاسبه و ذکر گردیده است. میانگین کل کیفی عناصر، سازنده‌ها و سایر ویژگیهای نمونه‌های کانسنگ بوكسیت سرچاوه که توسط شرکت Alutery بررسی شده است در جدول ۹-۳ آورده شده است.

BUKAN AREA
 SARCHAWE PLATE

TABLE 3-8

 TRENCH NO:T41 (AUTUMN)
 Trench's Length(m) : 15.8
 Trench's Strike(deg) : N10E
 Topographic Slope(deg) : 4NE

 Layer's dip(deg) : 50NE
 Layer's Strike(deg) : N105
 XXXX = 645510
 YYYY = 4052745
 ZZZZ = 1711

 Apparent thickness(m): 1.70
 True thickness(m) : 1.22

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length (M)	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION									
						Al2O3	SiO2	Fe2O3	LoI	CaO	MgO	TiO2	Dia	Dias	Boeh	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Gooith	Ana	Chm A	Rutl	
T41-05	S420	9.4	10.4	1	42.6	40.5	9.3	33.3	9.3	0.2	1.2	4.9	37.5	-	-	4	0.3	1	21	2.5	28	2.4	-	-	
T41-05	S421	9.4	10.4	1	42.6	46.7	5.1	31.8	9.8	0.2	0.5	5	48.5	-	-	0.3	2	23.3	10	1.5	16.5	3.5	-	-	
AVG.		42.6	43.6	7.2	32.55	9.55	0.2	0.85	4.95	43	-	4	0.9	1.5	22.15	10	2	22.25	2.95	-	-	-	-	-	

 TRENCH NO:T44 (AUTUMN)
 Trench's Length(m) : 13.00
 Trench's Strike(deg) : N30E
 Topographic Slope(deg) : 18NE

 Layer's dip(deg) : 55NE
 Layer's Strike(deg) : N120
 XXXX = 544850
 YYYY = 4053027
 ZZZZ = 1782

 Apparent thickness(m): 3
 True thickness(m) : 1.81

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length (M)	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION									
						Al2O3	SiO2	Fe2O3	LoI	CaO	MgO	TiO2	Dia	Dias	Boeh	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Gooith	Ana	Chm A	Rutl	
T44-03	S402	6.3	6.3	1	42.42	49.8	5.4	28.9	10.7	0.15	0.12	5.4	53.5	-	-	-	-	-	8	25	3	2.4	3	5	
T44-03	S403	6.3	6.3	1	42.42	47.9	4.8	31.2	10.2	0.12	0.21	6.4	63	-	-	-	-	-	5	287	2	3.4	3	2	
AVG.		42.42	43.85	5.1	30.05	10.45	0.14	0.165	6.4	63.25	-	0.6	-	-	-	-	-	-	6.5	156	2.5	2.9	3	2.5	

 TRENCH NO:T45 (AUTUMN)
 Trench's Length(m) : 13
 Trench's Strike(deg) : N45E
 Topographic Slope(deg) : 13NE

 Layer's dip(deg) : 70NE
 Layer's Strike(deg) : N130
 XXXX = 644620
 YYYY = 4053161
 ZZZZ = 1800

 Apparent thickness(m): 3.40
 True thickness(m) : 2.84

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length (M)	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION										
						Al2O3	SiO2	Fe2O3	LoI	CaO	MgO	TiO2	Dia	Dias	Boeh	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Gooith	Ana	Chm A	Fult		
T45-04	S404	6.75	7.75	1	41.7	44.7	9.2	31.2	9.5	0.15	0.57	4.5	44	-	-	-	-	-	2	8	26	3	13	1.5		
T45-04	S405	6.75	7.75	1	41.7	41.4	12.2	30.5	9.5	0.2	0.5	4.4	35.5	-	-	-	-	-	1.3	0.4	11.5	19.7	1	1	24	33.4
AVG.		41.7	43.05	10.7	30.85	9.6	0.18	0.885	4.45	39.75	-	0.6	-	-	-	-	-	-	1.55	0.4	9.75	22.85	1	2	18.5	17.45

**BUKAN AREA
SARChAWE PLATE**

TABLE 3-8 CONTINUE

TRENCH NO:T43										(AUTERW)																			
Trench's Length(m) : 19.1										Layer's dip(deg) : 30NE																			
Trench's Strike(deg) : N60E										Layer's Strike(deg) : N150																			
Topographic Slope(deg) : 15NE										XXXX = ----- YYYY = ----- ZZZZ = -----																			
Sample (#FLD)		Sample (Lab)		Weight NO.		From [M]		To [M]		Length [Al2O3])		Al2O3	SiO2	Fe2O3	L.O.I	Cao	MgO	TiO2	Dias	Bach	Quar	PPhy	Calci	Kaolin	Hemat	Goeth	Ana	ChmA	Rutl
T43-04	9424			6.5		6.5		1		55.21		63.7	4.8	23.7	13.2	0.19	0.28	4.5	58	-pore	-ite			8	6	17	3	5	1.5
T43-04	9425			6.5		6.5		1		55.21		62.9	4.5	24.8	13	0.13	0.3	4.7	53					0.4	9	10	16	3	1.5
						55.21		53.25		45.5		24.25	13.10	0.16	0.29	4.60	58.00						0.40	8.50	8.00	16.50	3.00	5.00	1.50

TRENCH NO:T53 (AUTUMN)																						
Trench's Length(m)	: 11	Layer's dip(deg)	: 75NE	XXXX=	641739																	
Trench's Strike(deg)	: N70E	Layer's Strike(deg)	: N150	YYYY=	4053920																	
Topographic Slope(deg)	: 12NE			ZZZZ =	1853																	
CHEMICAL COMPOSITION																						
Sample (FIELD)	Sample (Lab.)	Weight From	To	Length (A12c3)]	A12c3	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Lo.I	CaO	MgO	TiO ₂	Dia	Bach	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Goth	Ana	ChmA	Rutl
No.	No.	(gr)	(gr)	[m]	[M]	[%	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	-pore	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite
T53-01	S375	4.4	5.4	1	55.73	55.7	6.1	16.5	11.8	0.4	0.2	6.1	8.4	2	0.8	5	14	3	4		2.1	

**BUKAN AREA
SARChAWE PLATE**

TABLE 3-8 CONTINUE

TRENCH NO:15/
 (AUTERN)
 Trench's Length(m) : 9.1
 Trench's Strike(deg) : N55E
 Topographic Slope(deg) : 10SW
 Layer's dip(deg) : 70NE
 Layer's Strike(deg) : N145
 XXX = 641577
 YYY = 4055757
 ZZZ = 1880
 Apparent thickness(m): 0.8
 True thickness(m) : 0.79

Sample (FIELD) No.	Sample (Lab.) No.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	Length (Al2O3)/ [%]	Al2O3	SiO2 [%]	CHEMICAL COMPOSITION		MINERAL COMPOSITION												
								Fe2O3 [%]	L.O.I. [%]	CaO [%]	MgO [%]	TiO2 [%]	Diss -pore	Bioch -ite	Claus -ite	PPhy -ite	Calc -ite	Kaolin	Hemst -ite	Goeth -ite	Ans -base	Chm A
T67-03	S373	3.4	4.2	0.8	43.6	46.4	13.7	21.2	11.5	0.8	0.3	4.6	44	-	1	3	1.5	19	17	5	3.6	1

TRENCH NO:165
 (ALUTERIV)
 Trench's Length(m) : 6.7
 Trench's Strike(deg) : N15E
 Topographic Slope(deg) : 0

 Layer's dip(deg) : 72NE
 Layer's Strike(deg) : N105

 XXX = 640655
 YY = 4057123
 ZZZ = 1803

 Apparent thickness(m) : 1.3
 True thickness(m) : 1.24

Sample (FIELD)	Sample (Lab.)	Weight NO.	From [gr]	To [Mg]	Length [Mg]	Al2O3	CHEMICAL COMPOSITION			MINERAL COMPOSITION											
							Al2O3	SiO2	Fe2O3	L.O.I.	CaO	MgO	TiO2	Dias	Biot	Aug	Fphy	Calc	Kal	Hem	Goth
T65-04	S37B	3	4.3	1.3	54.5	57.1	8.5	12.1	12.8	9.9	6.3	6.1	6.3	-2.5	-1.6	6	4.5	7	4	3	2.1

TRENCH NO:T67 (AUTTERM)

Trench's Length(m)	: 9	Layer's dip(deg) : 82NW	XXXX = 640437
Trench's Strike(deg)	: N160	Layer's Strike(deg) : N70E	YYYY = 4057063
Topographic Slope(deg)	: 20NW		
		Apparent thickness(m): 3	
		True thickness(m) : 2.70	

TRENCH NO:T67 (AUTUMN)																						
Trench's Length(m)	: 9	Layer's dip(deg)	: 82NW	Apparent thickness(m): 3			True thickness(m) : 2.70															
Trench's Strike(deg)	: N160	Layer's Strike(deg)	: N70E	XXXX = 640437			YYYY = 4057063															
Topographic Slope(deg)	: 20NW	ZZZZ = 1809																				
CHEMICAL COMPOSITION																						
Sample (FIELD)	Sample (Lab.)	Weight From	To	Length (A12-03)	A12-03	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	L.O.I	CaO	MgO	TiO ₂	Diss	Bioth	Quar	PPPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Geth	Ana	ChnA	Rutl
NO.	NO.	(gr)	(gr)	[M]	[M]	[M]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	-pore	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile	-ile
167-03	S370	3.4	4.4	1	36.1	33.4	6.7	39.4	11.6	4.7	0.23	3.2	36	1.7	4	8.5	5	3.6	2	2.2		1

**BUKAN AREA
SARCHAWE PLATE**

TABLE 3-8 CONTINUE

TRENCH NO:T72 (AUTERW)
 Trench's Length(m) : 13.2
 Trench's Strike(deg) : N45E
 Topographic Slope(deg) : 23NE

Layer's dip(deg) : 50
 Layer's Strike(deg) : N135
 XXXX = 639512
 YYYY = 405778
 ZZZZ = 1782

Apparent thickness(m): 3
 True thickness(m) : 2.76

Sample (FIELD) NO.	Sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION									
					A12o3	SiO ₂	Fe2o ₃	LO.I	Cao	MgO	TiO ₂	Dias	Goth	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Goth	Ana	ChmA	Rutl		
T72-05	S381	5.55	6.55	1	45.1	45.5	16.8	18.3	12.1	1.4	0.2	5.3	41	1.3	4	1.3	19	9.5	6	4	8	1.3		

TRENCH NO:T77 (AUTERW)
 Trench's Length(m) : 25.45
 Trench's Strike(deg) : N80E
 Topographic Slope(deg) : 10E

Layer's dip(deg) : 60W
 Layer's Strike(deg) : N170
 XXXX =
 YYYY =
 ZZZZ =

Apparent thickness(m): 10.3
 True thickness(m) : 6.27

sample (FIELD) NO.	sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION														
					A12o3	SiO ₂	Fe2o ₃	LO.I	Cao	MgO	TiO ₂	Dias	Goth	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Goth	Ana	ChmA	Rutl							
T77-03	S417	4.7	5.7	1	42.5	42.9	3.2	27.7	15.9	3.1	0.1	5.1	48.3	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	4.5	7	21	0.5	3.6	1.5	
T77-09	S358	10.7	11.7	1	59.45	60.2	5	14.7	12.8	0.3	0.1	6.3	65	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	0.5	6	10	4.6	10	1.5	
T77-09	S422	10.7	11.7	1	69.45	61.7	3.8	12.7	13.3	0.2	0.2	6.8	63.5	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	0.5	3.5	6	1	2	8.5	4.6
T77-09	S423	10.7	11.7	1	69.45	65	4.4	22.5	11.9	0.24	0.18	6.6	62	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	5	22	4	1	2	1.5	1.5
					Avg.	50.93	50.93	3.77	22.18	14.28	1.67	0.19	5.63	55.73	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	2.50	6.08	16.83	0.76	3.55	4.63	2.02

TRENCH NO:T81 (AUTERW)
 Trench's Length(m) : 20.5
 Trench's Strike(deg) : N80E
 Topographic Slope(deg) : 0

Layer's dip(deg) : 76E
 Layer's Strike(deg) : N35O
 XXXX =
 YYYY =
 ZZZZ =

Apparent thickness(m): 8
 True thickness(m) : 7.76

sample (FIELD) NO.	sample (Lab.) NO.	Weight (gr)	From [M]	To [M]	CHEMICAL COMPOSITION										MINERAL COMPOSITION													
					A12o3	SiO ₂	Fe2o ₃	LO.I	Cao	MgO	TiO ₂	Dias	Booth	Quar	PPhy	Calc	Kaolin	Hemat	Goth	Ana	ChmA	Rutl						
T81-03	S358	1.4	2.4	1	52.4	49.6	7	24.1	12.3	0.7	0.3	5.2	61	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	-ite	0.5	10	3	18	3.5	10	2

**BUKAN AREA
SARChAWE PLATE**

TABLE 3-8 CONTINUE

Trench's Length(m) : 24
Trench's Strike(deg) : N65E
Topographic Slope(deg) : 5E

24
N65E
5E
(ALUTTERW)

Layer's dip(deg) : 90
Layer's Strike(deg) : N340E

Apparent thickness(m): 10.7
True thickness(m) : 10.61

جدول ۹-۳ میانگین کیفی نمونه‌های سرچاوه بررسی شده توسط شرکت Aluterv

ردیف	عنصر یا کانی	تعداد	متوسط (%)	S.D. (%)
۱	AL2O3 (I)	۲۱	۴۳/۸۸	۸/۲۱
۲	AL2O3	۲۱	۴۴/۵۹	۸/۰۴
۳	SiO2	۲۱	۹/۰۵	۴/۹۶
۴	Fe2O3	۲۱	۲۲/۵۵	۸/۲۲
۵	LOI	۲۱	۱۱/۲۱	۲/۸۱
۶	CaO	۲۱	۱/۰۷	۱/۲۶
۷	MgO	۲۱	۰/۴۴	۰/۵۳
۸	TiO2	۲۱	۵/۲۴	۱/۰۶
۹	دیاسپور	۲۱	۴۲/۲۵	۱۲/۴۰
۱۰	بوهمیت	۲۱	۰/۶۴	۲/۶۴
۱۱	کوارتز	۲۱	۰/۶	۰/۸۰
۱۲	پیروفیلیت	۲۱	۱/۱۸	۱/۲۹
۱۳	کلسیت	۲۱	۱/۵۹	۲/۲۳
۱۴	کائولیت	۲۱	۱۰/۰۵	۸/۲۶
۱۵	هماتیت	۲۱	۱۸/۹۰	۹/۵۱
۱۶	گوتیت	۲۱	۴/۳۹	۶/۵۳
۱۷	آناتاز	۲۱	۳/۵۱	۱/۰۵
۱۸	شاموزیت	۲۱	۱۰/۴۰	۱۲/۲۱
۱۹	روتیل	۲۱	۱/۶۹	۰/۶۶

بر اساس جدول بالا میانگین آلومینا معادل $44/59\%$ و سیلیس $9/5\%$ است. کانی عمدۀ مولد آلومینا (دیاسپور) با متوسط $42/35\%$ و اندازه بوهمیت ناچیز و حدود $64/5\%$ است. از مقایسه جداول مربوط به شرکت‌های Amdel و Aluterv مشخص می‌شود که تعدادی از کانیهای مشخص شده توسط شرکت Amdel در نتایج بدست آمده توسط شرکت Aluterv مشخص شده است در حالی که به عوض این کانی در شرکت Amdel در خلال بررسیها کانیهای از قبیل وودهاوزیت با متوسط $5/5\%$ کلریت با متوسط $16/5\%$ و میکا و ایلیت با متوسط $58/5\%$ را مشخص کرده است.

میانگین آلومینا و سیلیس در دو مجموعه نمونه‌های بررسی شده توسط دو شرکت مذکور به ترتیب اختلافهایی معادل 2% و $11/2\%$ دارند که این اختلاف در رابطه با عنصر سیلیس مشهودتر است. همانگونه که ذکر شد از کلیه نمونه‌های بررسی شده توسط دو شرکت، قبلاً در ایران توسط طرح آنالیز شیمیایی به عمل آمده است که برای دو شری نمونه‌ها به ترتیب معادل $43/84\%$ و $43/88\%$ محاسبه شده است. به نظر می‌رسد که طرح در نظر داشته است نمونه‌های با عیارهای متوسط یکسان برای هر دو شرکت بفرستد. نتایج بررسیهای شرکت Aluterv میانگین آلومینا به میزان $2/0\%$ بیشتر از برآورد طرح را نشان می‌دهد در حالی که متوسط محاسبه شده توسط شرکت Amdel $1/4\%$ کمتر از محاسبات طرح است. چنانچه برآورد دو شرکت فوق را مبنای قرار دهیم متوسط محاسبه شده توسط طرح می‌تواند در محدوده قابل قبول از نقطه‌نظر کیفیت آزمایش قرار گیرد.

از ترانشهای 45 و 48 و 22 نمونه‌هایی برای دو شرکت فرستاده شده است که با توجه به اینکه این نمونه‌ها از فواصل مختلف تهیه شده‌اند نمی‌توانند مبنای جهت مقایسه باشند تنها در مورد ترانشه 22 از فاصله $2-3$ متری نمونه برای شرکت‌های Amdel و Aluterv فرستاده شده است که با توجه به اینکه دو نمونه از یک محل گرفته شده‌اند می‌توانند مبنای مقایسه باشند. در

جدول ۱۰-۳ کیفیت دو نمونه برای عناصر و کانیهای مهم و همچنین کیفیت نمونه‌ها ارزیابی شده توسط طرح آورده شده است.

جدول ۱۰-۳ مقایسه کیفی نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ۷۷-۰۳

شماره تراشه	شرکت بررسی کننده	متراژ نمونه برداری	Al2O3 %	SiO2 %	دیاسپور %	Fe2O3 %
۷۷	Amdel	-03	۴۲/۹۰	۳/۲	۴۶/۳	۲۷/۷
۷۷	Aluterv	-03	۳۶	۲/۴۱	۴۲	۴۵/۸
۷۷	Aluterv	-03	۳۲/۲	۲/۰۶	۳۹	۴۸/۰۰

مشاهده می‌شود که اختلاف در نتایج بدست آمده مشبود و قابل توجه است. به هر جهت با توجه به اینکه میانگین کل اندازه‌گیریها در این مرحله از مطالعات مورد نظر است و با توجه به اینکه متوسط کیفی آنالیز شیمیایی نمونه‌ها طبق آنچه که قبل ذکر شد نزدیکی قابل قبولی دارد. بر این اساس داده‌های موجود در جداول که از گزارش‌های دو شرکت وجود دارد درهم ادغام گردیدند جهت یک دست کردن اطلاعات با توجه به ویژگیهای کاپیکها اطلاعات مربوط به میکاء وودهاوزیت یکسان تلقی شده و به عنوان یک سری کانیها و اطلاعات مربوط به کلریت و شاموزیت نیز در یک گروه طبقه‌بندی گردید.

حاصل کار بصورت جدول ۱۱-۳ آورده شده است مطابق جدول متوسط آلومینای اندازه‌گیری شده توسط طرح $۴۳/۸۸$ %، متوسط آلومینای اندازه‌گیری شده در خارج $۴۴/۱۷$ % است که اختلاف موجود در حد قابل قبول است. میانگین اندازه SiO2 $۴۳/۷۲$ % و میانگین دیاسپور $۴۳/۲$ % است.

چنانچه از هیستوگرام فراوانی Al2O3 (شکل ۲۵-۳) مشخص است توزیع آلومینا بصورت نرمال است مطابق شکل تعداد ۱۰ نمونه از نمونه‌های مورد بررسی

TABEL 3-11

BATCH STATISTICS OF MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTIC
OF BOUXITE SAMPLE

PARAMETERS	(AL2O3)I	AL2O3	SiO2	Fe2O3	L.O.I
N used	31	31	31	31	31
N missing	0	0	0	0	0
N .LE. 0	0	0	0	0	0
Mean	43.880	44.178	8.724	28.726	11.220
Variance	62.463	55.216	22.817	70.747	2.445
Std. Dev.	7.903	7.431	4.777	8.411	1.564
Coef. Var.	18.011	16.820	54.752	29.280	13.936
Skewness	.216	.697	1.035	-.135	.650
Kurtosis	3.455	2.859	3.544	2.729	3.810
Minimum	23.500	33.400	2.230	11.800	8.500
25th %tile	39.430	38.475	5.175	24.050	10.000
Median	42.500	43.050	7.120	28.600	11.100
75th %tile	47.130	47.013	11.150	33.850	12.262
Maximum	60.520	61.700	22.500	46.950	15.900

PARAMETERS	TiO2	DIASPORE	BOEHMITE	MICA+MUDH+	CHLORITE+S
N used	31	31	31	31	31
N missing	0	0	0	0	0
N .LE. 0	0	0	29	19	7
Mean	5.141	43.693	.194	1.061	11.581
Variance	1.121	147.038	.561	2.712	172.197
Std. Dev.	1.059	12.126	.749	1.647	13.122
Coef. Var.	20.592	27.753	387.083	155.179	113.313
Skewness	.322	.220	3.545	1.444	1.281
Kurtosis	2.523	2.779	13.569	4.086	3.859
Minimum	3.200	19.000	.000	.000	.000
25th %tile	4.415	36.000	.000	.000	.375
Median	4.950	42.000	.000	.000	6.500
75th %tile	6.117	50.250	.000	1.737	15.875
Maximum	7.700	69.500	3.000	6.000	50.000


TABEL 3-11 CONTINUE

BATCH STATISTICS OF MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTIC
OF BOUXITE SAMPLE

PARAMETERS	CALCAITE	KAOLINITE	HEMATITE	GOETHITE	ANATASE
N used :	31	31	31	31	31
N missing :	0	0	0	0	0
N .LE. 0 :	9	3	0	11	0
Mean :	1.397	4.643	19.247	3.590	3.723
Variance :	4.337	8.038	90.781	27.566	1.214
Std. Dev. :	2.083	2.835	9.528	5.250	1.102
Coef. Var. :	149.097	61.067	49.502	146.236	29.604
Skewness :	2.100	.104	.145	2.644	.366
Kurtosis :	6.672	2.092	2.012	11.103	2.693
Minimum :	.000	.000	3.000	.000	1.900
25th %tile :	.000	2.000	11.878	.000	3.000
Median :	.500	5.000	18.000	2.000	3.600
75th %tile :	1.525	6.125	24.625	5.250	4.000
Maximum :	8.500	9.750	36.000	25.500	6.000

PARAMETERS	CaO	MgO	QURTZ	RUTILE
N used :	31	25	25	25
N missing :	0	6	6	6
N .LE. 0 :	10	0	0	14
Mean :	8.484	1.070	.447	.604
Variance :	145.287	1.602	.283	.649
Std. Dev. :	12.054	1.266	.532	.805
Coef. Var. :	142.076	118.296	119.079	133.351
Skewness :	1.828	1.729	2.133	.955
Kurtosis :	6.058	4.710	6.640	2.555
Minimum :	.000	.140	.100	.000
25th %tile :	.000	.210	.115	.000
Median :	3.000	.600	.230	.000
75th %tile :	11.250	.908	.517	1.000
Maximum :	50.000	4.700	2.100	2.500

MINIMUM VALUE :	23.50
MAXIMUM VALUE :	60.52
MEAN :	43.88
STANDARD DEVIATION :	7.90



دارای عیار کمتر از ۴۰٪ هستند و احتمالاً از واحدهای بوکسیت شیلی، کائولینی و بوکسیتهای نیمه سخت برداشت گردیده‌اند در واقع نمونه‌های ارسال شده بدون دو نظر گرفتن عیار حد و امکان استخراج انتخابی می‌باشند. به منظور یک بررسی نظری با اعمال عیارهای حد ۴۲٪، ۴۰٪، ۴۴٪ و ۴۶٪ برای Al2O3 و حذف نمونه‌های با کیفیت نازلتر متوسط Al2O3، SiO2 و دیاسپور موجود در صد نمونه‌های مربوط بحورت منحنی تناظر عیار در شکل ۲۶-۳ آورده شده است.

مطابق شکل تغییرات درصد دیاسپور موجود در نمونه‌ها طبق التعلیم بالتعلیم از درصد کل آلومینا متابعت می‌کند. بر اساس منحنی مذکور می‌توان با استفاده داده‌های مربوط به میانگین آلومینا، درصد دیاسپور را مشخص نمود. مقایسه منحنی تناظر عیار بالا با منحنی تناظر عیار کل ذخیره شکل ۲ ممید این مطلب است که بجز پاره‌ای از موارد رفتار دو منحنی مشابه هم می‌باشد. بطور نمونه در حالت اعمال عیارهای حد ۴۰٪ و ۴۲٪ محتوی سیلیس در دو منحنی بهم نزدیک است. یا در حالت اعمال عیار حد ۴۶٪ متوسط آلومینا بر اساس داده‌های دو منحنی حدود ۵۲٪ است لیکن برای SiO2 نیز اختلاف ۵٪ درصد می‌باشد. به هر جیت تغییرات منحنی به علت محدودیت داده‌ها و نماینده نبودن کامل نمونه‌ها دارای نوسان و تغییرات قابل توجه است به طور مثال در حالت بدون اعمال عیار حد متوسط سیلیس معادل ۷۲٪/۸٪ است که طبق مطالعات ارزیابی ذخیره می‌بایست این تعداد ۲۰۰ در واقع با عیار حدود ۳۸٪ آلومینا انطباق دارد.

۱-۳-۸-۳ - آزمایش‌های انحلال

از آنجاشی که نمونه‌های مورد بررسی توسط شرکت Aluterv در واقع بدون شناسنامه بوده‌اند و این شرکت جهت انجام آزمونهای انحلال از مخلوط نمونه‌های آب‌گرم، بوکان و یزد استفاده کرده است و آزمونها نیز در شرایط





FIGURE 3-26 VARIATION OF MAIN ELEMENTS VERSUS DIFFERENT ALUMINA CUT OFF

درجه حرارت کم انجام شده است لذا نتایج کار از اعتبار و دقت لازم به منظور ارزیابی رفتار تکنولوژیکی تک تک ذخایر را دارا نمی باشد.

۲-۳-۸-۳ - آنالیز فازی نمونه‌ها

شرکت Aluterv علاوه بر آزمایشها و مطالعاتی که قبلاً ذکر شد از ۲۱ نمونه ارسال شده آنالیز فازی نیز انجام داد. در این بررسیها مقدار هر یک از عنصر سازنده بوكسیت در هر یک از کانیهای مشخص و مجموع آنها با متوسط اندازه‌گیری شده به طریق آنالیز شیمیایی مقایسه شده است. اندازه عناصر Al_{203} , SiO_2 , Fe_{203} , CaO , TiO_2 , MgO و در کانیهای مختلف مشخص شده است. جهت ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، مقادیر Al_{203} اندازه‌گیری شده به روش مستقیم، Al_{203} اندازه‌گیری شده از طریق آنالیز فازی، Al_{203} موجود در دیاسپور، SiO_2 آزاد و موجود در کوارتز، از جداول موجود استخراج و در کامپیوٹر بصورت فایل مرتب گردید. هیستوگرام فراوانی هر یک از داده‌ها تهیه گردید. مطابق اشکال میانگین Al_{203} در دیاسپور معادل $38/52$ درصد است چنانچه این میزان را به عنوان متوسط کیفی معدن قرار دهیم در این صورت معرف بوكسیت با احتساب 85% راندمان بالغ بر 3 تن به ازاء تولید هر تن آلومینا خواهد بود. در این صورت با توجه به مصرف بالا و بعد مسافت روش است که می‌بایست از بخش‌های با کیفیت بالاتر عملیات استخراج انجام شود. در شکل شماره ۲۷-۳ نمودار همبستگی Al_{203} نمونه‌ها آورده شده است. مطابق شکل با افزایش میزان درصد Al_{203} مقدار Al_{203} موجود در دیاسپور نیز افزایش می‌یابد. همبستگی بین Al_{203} موجود در دیاسپور و کل Al_{203} از ناحیه با $= 40\%$ به بالا قطعی می‌شود برای نمونه‌های با عیار کمتر از $\text{Al}_{203} 40\%$ در واقع ۲ گروه نمونه در شکل مشخص می‌شود. به هر جهت شواهد نشان می‌دهد که از آستانه 40% جامعه نمونه‌ها



نمودار همبستگی AL203 (Diaspore), AL203

31 SAMPLES PROCES.
 MEANS : ARIT. : 45.87 ARIT. : 38.57
 VARIANCES : 66.53 129.77
 CORRELATION COEFFICIENT : 0.9273
 REGRESSION LINES :
 — AL-D=1.295*AL-T-20.83
 - - - AL-T=0.664*AL-D+20.26

حالت همگونی پیدا کرده و Al2O3 موجود در دیاسپور تحت رابطه زیر

$$\text{Al2O3(Diaspore)} = 1.295 \text{ Al2O3 (Total)} - 20.83$$

از Al2O3 کل قابل محاسبه است رابطه بالا در واقع میتواند کلید تعیین آنالیز فازی نمونه‌ها در آینده باشد. میزان همبستگی نمونه‌ها در رابطه بالا و مطابق شکل ۹۳٪ می‌باشد. از نظر توزیع نیز، توزیع فراوانی Al2O3 کل و Al2O3 دیاسپور نیز مشابه هم است.

مقدار SiO2 بصورت کوارتز مطابق بررسیها برابر با ۲۸۴٪ است که نشان می‌دهد عده SiO2 در کانیهای آلوموسیلیکاته مرکز یافته و انتظار می‌رود که در پروسه انجلال موجب اتلاف سود و آلومینا موجود در دیاسپور بشود.

۴-۸-۳- برآورد حجم و نوع کارهای اکتشافی مورد نیاز جهت تهیه نمونه

نماینده

چنانچه در مبحث محاسبه ذخیره ذکر شده میزان ذخیره درجا کانٹار سرچاوه با اعمال عیار حد ۴۵٪ آلومینا بالغ بر ۱/۸۴ میلیون تن با عیار متوسط ۱۳٪۴۸ آلومینا و ۰٪۰۲ سیلیس می‌باشد. میزان ذخیره فوق از جمع ذخایر ۱۲ بلوک از ۱۸ بلوک تشکیل دهنده کانسار محاسبه شده است. طبق برآوردهای به عمل آمده (به جدول ۴-۳ گزارش مراجعه شود). بلوکهایی که حداقل میزان ذخیره در آنها نهفته است بلوکهای B2BL2, B2BL1, B1BL5, B2BL3, B2BL4, B2BL5, B2BL6, B2BL8 می‌باشند. با توجه به پراکندگی بلوکها ترجیحا برداشت نمونه‌های مربوط به نماینده لازم است بطور جداگانه نماینده تک تک هر یک از بلوکها بوده تا پس از اختلاط وزنی بر اساس درصد ذخیره هر یک از بلوکها کل نمونه نماینده کانسار مشخص شود لذا این مهندسین مشاور پس از تحلیل و بررسی کلیه اطلاعات ترانشه‌ها حداقل ممکن نمونه را از ترانشه‌های حفر شده در بلوکهای فوق طوری در نظر گرفته است که میانگین

نمونه‌های تخصیص یافته به هر یک از بلوکها حداقل تا ۱% + با میانگین بلوک اختلاف داشته باشد. در انتخاب نمونه‌های مربوط به نمونه نماینده نکات زیر مورد نظر بوده است.

- نمونه‌ها حتی‌المقدور از ۸ بلوک فوق‌الذکر تهیه شده است.

- میانگین کیفی نمونه‌ها در هر بلوک با میانگین بلوک مربوطه یکسان باشد.

- نمونه‌ها در هر تراشه کل طول تراشه را در بر بگیرد تا معرف تغییرات در راستای خامت باشد.

- حتی‌المقدور از نمونه‌هایی که اطلاعات کانی‌شناسی آنها در دسترس است استفاده شود. در خصوص مورد اخیر شایان ذکر است که متاسفانه بخش اعظم نمونه‌ها از خارج از محدوده نقشه ۱:۵۰۰۰ زمین‌شناسی تهیه شده است.

به هر جهت بر اساس معیار فوق نمونه‌های مورد نظر برای هر یک از بلوکها بشرح زیر در نظر گرفته شده‌اند.

B1BL5 بلوک

نمونه T65-04 و نمونه به طول ۲/۶ متر از تراشه B98

SiO₂ Al₂O₃
% %

۲/۲۵ ۴۹/۲۷ میانگین نمونه‌ها

۸/۰۱ ۴۹/۰۶ میانگین بلوک

B2BL1 بلوک

نمونه‌های انتخاب شده عبارتند از:

خامت ظاهری (متر)

۱/۲ T41-05 (که اطلاعات کانی‌شناسی کامل دارد)

۳ T43-02,04 (که اطلاعات کانی‌شناسی کامل دارد)

۲/۴ T45-05, T45-03، T45-02, ۰۴ (که اطلاعات کانی‌شناسی کامل دارد) نمونه‌های ۱ و ۲ از ۲/۲-۳/۲ متر و ۳/۲-۴/۲ متر B10 میانگین نمونه‌های بالا طبق محاسبات %۴۵/۹۸ Alومینا و %۸/۴۹ SiO₂ است. میانگین ذخیره در بلوک %۴۵/۲۱ Alومینا و %۸/۱۶ SiO₂ است.

بلوک B2-BL3

نمونه‌های انتخاب شده عبارتند از:

B38	از فاصله ۱/۹-۰/۹ و ۰/۹-۲/۹	به طول ۲ متر
T49	از فاصله ۴/۲-۵/۲	به طول ۲/۳ متر
	SiO ₂ %۸/۹۳	Al2O ₃ %۴۳/۹۶
	SiO ₂ %۹/۲۲	Al2O ₃ %۴۳/۵۸

متوسط نمونه‌ها %۴۳/۹۶

متوسط بلوک %۴۳/۵۸

بلوکهای ۴، B2BL4، B2BL5

نمونه‌های انتخاب شده از این دو بلوک عبارتند از:

فاصله (متر)	طول (متر)	
۱/۳ - ۲/۷۷	۲	B56
۳/۲۵-۲/۷۷		
۲/۵۵-۳/۶۵	۱/۱	B48
۱ - ۲/۰۵	۱/۰۵	B50

SiO₂ = %۶/۹۴

Al2O₃ = %۵۰/۱ میانگین نمونه‌ها:

SiO₂ = %۶/۹۷

Al2O₃ = %۵۱/۲۱ میانگین بلوک:

۹۱-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه
------	--

B2-BL6 بلوک

نمونه‌های انتخاب شده عبارتند از:

طول

۲	T53-01 (که اطلاعات مینرالوژی آن در دسترس است) و T53-02 (مترا)	از فاصله ۱-۲ متر
۱	B61	۲-۳ متر

از فاصله ۴/۰۵-۵/۰۵ متر B60

SiO₂ = %۲/۳۵

Al₂O₃ = %۴۲/۶

SiO₂ = %۰/۲

Al₂O₃ = %۴۲/۵۱

طول

از فاصله

(متر)

(متر)

۰/۲۸

۲/۹۰ تا ۲/۱۰

B80

۰/۸

۴/۱۰ تا ۳/۳۰

B83

۱

۲/۸۸ تا ۱/۸۷

B81

SiO₂ = %۸/۳۲

Al₂O₃ = %۴۴/۳۲

SiO₂ = %۲/۹۵

Al₂O₃ = %۴۵/۸۶

B2-BL8 بلوک

نمونه‌های انتخاب شده عبارتند از:

طول

از فاصله

(متر)

(متر)

۰/۲۸

۲/۹۰ تا ۲/۱۰

B80

۰/۸

۴/۱۰ تا ۳/۳۰

B83

۱

۲/۸۸ تا ۱/۸۷

B81

SiO₂ = %۸/۳۲

Al₂O₃ = %۴۴/۳۲

SiO₂ = %۲/۹۵

Al₂O₃ = %۴۵/۸۶

میانگین نمونه‌ها :

میانگین بلوک :

بلوک B2-BL2

نمونه‌های انتخاب شده:

طول (متر)	فاحله (متر)	
۲	۷/۵۰-۸/۵۰	T47-04

$$\text{SiO}_2 = \% ۴۲$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \% ۴۱$$

$$\text{SiO}_2 = \% ۳۸$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \% ۵۱$$

میانگین نمونه‌ها: $\text{SiO}_2 = \% ۴۲$ $\text{Al}_2\text{O}_3 = \% ۴۱$
 میانگین بلوک: $\text{SiO}_2 = \% ۳۸$ $\text{Al}_2\text{O}_3 = \% ۵۱$

کیفیت نمونه‌ها، طول، فاحله، نمونه‌برداری در جدول ۱۲-۳ آورده شده است
 چنانچه در مردم وزنی تخصیص ^{تحمیص} یافته به ۸ بلوک مورد نظر را مبنا قرار دهیم در
 این حورت میانگین کل نمونه‌ها به صورت رابطه زیر:

$$\frac{\text{(متوسط عیار نمونه‌ها) (ذخیره هر یک از ۸ بلوک)}}{\text{ذخیره ۸ بلوک}} = \text{میانگین کل نمونه‌ها}$$

قابل محاسبه است بر این اساس میانگین آلومینای نمونه‌های انتخاب شده از کانسار سرچاوه معادل $\% ۴۷/۸$ و متعدد SiO_2 معادل $\% ۶/۹۰$ خواهد بود که به متعدد کل کانسار $\% ۱۳/۴۸$ و $\% ۰/۷۲$ نزدیکی قابل قبول دارد.

نمونه نماینده با کیفیت بالا را می‌توان با مخلوط کردن نمونه‌های مربوط به ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ با رعایت تناسب وزنی بر اساس طول نمونه‌ها معادل $\% ۵۰/۲۲$ و برای سیلیس $\% ۴۳/۷$ باشد که به میانگین کیفی کافی شار با اعمال عیار حد $\% ۴۶$ آلومینا و $\% ۱۲$ سیلیس (جز ۳ مورد) مساوی $\% ۹۰/۵۵$ آلومینا و $\% ۶۱/۷۲$ سیلیس نزدیک است.

در خصوص تهیه نمونه با کیفیت پاشین، طبق محاسبات چنانچه کل کانسار سرچاوه را بدون اعمال عیار حد با مبنا قرار دادن کلیه اطلاعات اکتشافی

موجود اعم از بوکسیت‌های کم‌عيار و پر‌عيار در نظر بگیریم در این صورت
محتوی آلومینا کانسار $42/08\%$ و سیلیس آن $10/89\%$ خواهد بود که به اعتقاد
این مهندس مشاور تهیه نمونه با کیفیت فوق به عنوان یک گزینه تامین
کانسار جاجرم جذابیتی نخواهد داشت.

جدول ۱۲-۳ نمونه‌های انتخاب شده جهت تهیه نمونه نماینده

ردیف	ترانشه	فاصله نمونه برداری (متر)	طول نمونه برداری (متر)	Al2O3 %	SiO2 %
1	B56	1.3 - 2.27	0.97	64.38	6.54
2	B56	2.27 - 3.25	0.98	47.26	9.52
3	B48	2.55 - 3.65	1.10	47.06	4.89
4	B50	1 - 2.05	1.05	41.89	7.03
5	B80	2.12 - 2.90	0.78	46.84	12.97
6	B83	3.3 - 4.10	0.8	41.26	5.41
7	B81	1.87 - 2.88	1	44.84	7.02
8	B38	0.9 - 1.9	1	45.04	6.01
9	B38	1.9 - 2.9	1	46.19	8.20
10	* T49	T49 - 03	2.3	42.53	10.53
11	T65	T65 - 04	1.3	54.50	9.04
12	B98	0.6 - 3.20	2.6	46.66	7.48
13	T53	T53 - 01	1	56.73	5.4
14	T53	T53 - 02	1	?	?
15	B61	1 - 2	1	46.61	5.68
16	B61	2 - 3	1	42.22	8.50
17	** B60	4.05 - 5.40	1	35.77	9.85
18	T47	7.5 - 8.5	1	55.41	9.32
19	T47	8.5 - 9.5	1	?	?

ادامه جدول ۱۲-۳

ردیف	ترانشه	فاصله نمونه برداری (متر)	طول نمونه برداری (متر)	Al203	Si02
20	T41	T41 - 05	1	42.60	9.91
21	T41	T41 - 06	0.7	?	?
22	T43	T43 - 02	1	39.84	19.06
23	T43	T43 - 03	1	?	?
24	T43	T43 - 04	1	43.13	11
25	B10	2.2 - 3.2	1	62.31	3.98
26	B10	3.2 - 4.2	1	48.13	4.92
27	T45	T45 - 02	1	46.70	7.04
28	T45	T45 - 03	1	?	?
29	T45	T45 - 04	1	41.70	10.29
30	T45	T45 - 05	0.4	?	?

؟ - نمونه هایی که آنالیز شیمیایی آنها لازم است مشخص شود.

* - آنالیز شیمیایی نمونه ۰۳ - T49 مربوط به یک متراژ بوکسیت است که لازم است کیفیت آن برای $\frac{2}{3}$ متر مشخص شود.** - طول نمونه برداری $\frac{1}{3}$ متر است که در محاسبات ۱ متر در نظر گرفته شده است.

۳-۸-۵- بررسی تعداد نمونه لازم جنپیت مطالعات کانی شناسی

در مبحث بررسی کانی شناسی مشخص شد که تعداد ۳۱ نمونه قبل از توسط طرح جنپیت مطالعات کانی شناسی به شرکت های Amdel و Aluterve ارسال شده است. طبق بررسی ها متوسط عناصر عمدی و کانی های عمدی در نمونه ها بشرح جدول ۱۱-۳

۹۶-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	
------	--	--

است طبق ملاکهای موجود می‌توان در مدد عناصر مهم و کانیهای مهم را طبق روابط زیر از هم محاسبه نمود:

$$\text{بوهمیت و دیاسپور} = \text{Al}_2\text{O}_3 \times 1/18$$

$$\text{کاثولینیت} = \text{Al}_2\text{O}_3 \times 2/53$$

$$\text{کاثولینیت} = \text{SiO}_2 \times 2/13$$

$$\text{گوتیت} = \text{Fe}_2\text{O}_3 \times 1/11$$

بر اساس جدول فوق متوسط دیاسپور و بوهمیت جمعاً $43/88\%$ ، متوسط کانی آلوموسیلیکاته خاکی جمعاً $12/28\%$ است بر اساس اطلاعات و با محاسبه از رابطه بالا میانگین Al_2O_3 بالغ بر 44% است که به میانگین $18/44\%$ نمونه‌ها نزدیکی دارد.

با توجه به میانگین کانیهای آلوموسیلیکاته محاسبه شده معادل $12/28$ با استفاده از رابطه: $\frac{\text{کاثولینیت}}{\text{کاثولینیت}} = \frac{8/11}{2/13}$ است که از میانگین نمونه‌ها حدود $6/6\%$ کمتر است. با توجه به محاسبات بالا و اختلاف ناچیز بدست آمده می‌توان گفت که تغییرات مینرالوژیکی کانیها در این کانسار چندان قابل توجه نیست و ۲۱ نمونه گرفته شده از کل کانسار را می‌توان به عنوان معرف تلقی کرد.

۳-۸-۳- پرآورد تعداد نمونه و آزمایشات شیمیایی مورد نیاز:

- آنالیز شیمیایی عناصر اصلی (Main Componets)

در این رابطه نیاز به انجام آزمایشات شیمیایی برای نمونه‌هایی است که در جدول در ردیف مربوط به عناصر Al_2O_3 و SiO_2 بجای مقدار آنالیز علاوه ؟ آورده شده است. در این صورت از نمونه‌های T41-06, T47-05, T53-02, T43-03, T45-03, T45-05 لازم است که آزمایش شیمیایی به عمل آید.

برای کلیه نمونه‌ها انجام آنالیز شیمیایی ۵ عنصری از Fe_{203} , SiO_2 , Al_{203} , TiO_2 , LoI ضروری است. پیش‌بینی می‌شود که کل تعداد آنالیز شیمیایی برای ۶ نمونه پیشنهادی به ۳۰ مورد برسد. با توجه به اینکه آنالیز شیمیایی برای عناصر آهن، تیتان و تلفات حرارتی برای ۲۴ نمونه قبلی انجام شده است آزمایشات برای ۲۴ نمونه انتخاب شده مندرج در جدول نیاز نخواهد بود لذا جمع کل آنالیز شیمیایی ۵ عنصری به تعداد ۳۰ مورد است.

۳-۸-۲- روش نمونه‌برداری:

پس از تمیز کردن ترانشه‌ها با حفر شیار (Channel) در فواصل ۱ متری از کمر بالا تا کمر پایین ماده معدنی و به ابعاد ۵۶ میلی‌متر نمونه‌ها از بستر سنگی جدا شده و به طور مجزا بسته‌بندی می‌شوند. برداشت نمونه از واحد بوکسیتی همانگونه که در گزارش نمونه نماینده سرفاریاب ذکر شد می‌بایست با عنایت به رخساره‌های مختلف بوکسیتی انجام پذیرد.

تفکیک رخساره‌های سنگی و برداشت نمونه از واحدهای مختلف می‌تواند در خصوص امکان استخراج انتخابی و مسئله ترقیق (Dilution) اطلاعات کافی را بدست دهد.

۳-۸-۸- عناصر فرعی (Major Components)

با عنایت به اینکه عناصر فرعی عمدۀ همراه بوکسیت کانسار سرچاوه توسط شرکتهای Amdel و Aluterve مشخص شده و در جداول آورده شده‌اند لذا نیازی به آزمایشات بیشتر در این خصوص نیست.

: عناصر کمیاب (Trace elements)

در رابطه به عناصر نایاب از قبیل Ca بحالت Ca₂O₃، Zn بصورت ZnO و مواد ارگانیک آنالیز خاصی در دسترس نیست انجام تعداد ۱۵ مورد آزمایش در رابطه با تعیین کیفیت عناصر نایاب توصیه می‌شود.

: وزن نمونه‌ها :

با توجه به طول نمونه برداری معادل ۳۱ متر و چنانچه سطح ابعاد ترانشه ۵۰ × ۵۰ میلیمتر معادل سطح با قطر NX (۵۶ میلیمتر) باشد وزن کل نمونه‌ها ۲۲۹ کیلوگرم خواهد بود. نمونه‌های گرفته شده از وسط در جهت محور طولی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. بیتر است که نمونه‌ها جداگانه خرد و تقسیم شوند و نمونه ترکیبی از اختلاط این نمونه‌ها تهیه شود زیرا جهت بیینه کردن پروسس اتحلال و ارزیابی تاثیر کیفی سنگ بر اتحلال نیاز به نمونه‌های متفاوت از نقاط مختلف کانسار است.

: وزن مخصوص :

وزن مخصوص کانسنگ بوکسیت بر اساس اطلاعات موجود معدن ۳ تن بر متربمکعب است با توجه به اینکه جزئیات داده‌ها در رابطه با وزن مخصوص متوسط کانسنگ بوکسیت در دسترس نیست و ظاهرا وزن مخصوص به روش قیاسی معادل وزن مخصوص بوکسیت جاگرم در نظر گرفته شده است. مطالعه و بررسی فن مخصوص کانسنگ برای واحدهای مختلف و متوسط کل کانسار توصیه می‌شود. این آزمایشها در واقع نقش بررسی و بازنگری اطلاعات موجود در رابطه با متوسط وزن مخصوص کانسنگ را دارد.

متوسط وزن مخصوص کانسار می‌بایست برای نمونه ترکیبی مطالعه شود که کیفیت آن معادل کیفیت کل کانسار است. انجام ۳۰ آزمایش در این رابطه برای کیفیتهای مختلف بوکسیت توصیه می‌شود.

۹-۳ آزمایش تکنولوژی:

آزمایش انحلال در مقیاس آزمایشگاهی، Lab Scale برای نمونه‌های تهیه شده بمحورت جداگانه و یا برای نمونه‌های مربوط به رخساره‌های مشابه انجام شود. بر مبنای این بررسیها میزان آلومینی بازیابی شده و راندمان انحلال، میزان مصرف سود، در چارچوب تغییرات وضعیت فشار و درجه حرارت محیط انحلال و اندازه‌های مختلف مواد افزاینده بررسی و وضعیت پیوسته انحلال مشخص شود.

از ۲ نمونه معرف و نماینده که در واقع نمونه ترکیبی (Composite) نمونه‌ها است در مقیاس Bench آزمایش‌های در خصوص سیلیزدایی اولیه، انحلال بر اساس شرایط بهینه، بررسی دسوب گل قرمز و انجام شود تا بر اساس آن پارامترهای فنی و ویژگیهای انحلال مشخص شود. با استفاده از اطلاعات جدید که از ۶ نمونه مشخص شده بدست می‌آید می‌توان ۲ نمونه ترکیبی طوری انتخاب شوند که کیفیت متوسط آنها معادل کیفیت ۲ کزینه انتخاب شده بر اساس منحنیهای تناظر عیار باشند و در واقع کیفیت ۲ نمونه ترکیبی تومیه می‌شود.

- نمونه سا کیفیت متوسط (با اعمال عیار حد ۴۰٪ آلومینیا)

$$\text{متوسط Al2O}_3 = \% 48 / 13$$

$$\text{متوسط } \text{SiO}_2 = \% 47$$

- نمونه با کیفیت بالا (با اعمال عیار حد ۴۶٪ آلومینیا)

$$\text{متوسط Al}_2\text{O}_3 = \%_{\text{Al}_2\text{O}_3}$$

$$\text{متوسط } \text{SiO}_2 = \% ٤٦$$

با انجام آزمایشات کامل انحلال بر روی ۲ نمونه ترکیبی بالا در مقیاس Bench Scale، انجام آزمایشات انحلال بر روی کلیه نمونه‌ها در مقیاس

Lab Scale در واقع اطلاعات لازم در خصوص نقش کاسنار سرچاوه در میان منابع بیوکسیت تغذیه کننده کارخانه جاجرم مشخص و در ضمن مسئله استخراج بصورت گزینشی، طراحی معدن، ارزیابی فنی و اقتصادی را می‌توان با دقت کافی انجام داد.

۱۰-۳ - اکتشافات تکمیلی در کانسار سرچاوه :

اکتشافات سطحی:

اکتشافات سطحی مورد نیاز بخشا در رابطه با تکمیل ترانشه‌های سری A در کانسار سرچاوه مورد نظر است. زیرا از ترانشه‌های مذکور در راستای ضخامت ماده معدنی نمونه برداری کامل انجام نشده است لذا پیشنهاد می‌شود جهت تکمیل اطلاعات در راستای ضخامت ماده معدنی نمونه‌های مشخص شده در ترانشه‌ایی که از آنها آنالیز شیمیایی گرفته نشده است اندازه‌های Al2O3 و SiO2 تکمیل شود اطلاعات لاکینگ این نمونه‌ها در گزارش اکتشاف مقدماتی بوکسیت بوکان "جلد دوم ضمیمه" آورده شده است. تکمیل اطلاعات در این خصوص محدود به ترانشه‌های T41 الی T74 می‌شود.

- تکمیل و تصحیح نقشه زمین‌شناسی ۱:۵۰۰۰ بازبینی مجدد وضعیت ساختمانی منطقه، بررسی وضعیت گسلهای عمده و تکمیل اطلاعات سطحی.

- حفر ترانشه: علاوه بر تکمیل ترانشه‌های سری A، حفر و نمونه برداری از ترانشه‌های زیر جهت تکمیل اطلاعات اکتشافی پیشنهاد می‌شود:

بلوک B1BL1 - حفر یک ترانشه در ۵۰ متری ترانشه B29، نمونه برداری و آنالیز شیمیایی.

بلوک B1L2 - نمونه برداری سیستماتیک از ترانشه B44

بلوک B1BL3 - نمونه برداری و آنالیز از ترانشه T74

بلوک B1-BL4 - نمونه برداری و آنالیز از ترانشه‌های T61، B90، B89 و B91

حفر ۲ ترانشه یکی در فاصله ۷۵ متری شمال B91 و ۷۵ متری

جنوب T61

بلوک B1-BL5 - نمونه برداری و آنالیز از ترانشه‌های B100 و T68

بلوک B2-BL1 - حفر ترانشه بین ترانشه‌های B23 و B24

- حفر ترانشه در فاصله ۵۰ متری شمال T64
- حفر ترانشه در فاصله ۱۰۰ متری جنوب T41
- بلوک B2-BL2 - حفر ترانشه در فاصله ۱۰۰ متری از T47
- بلوک B2-BL3 - نمونهبرداری و آنالیز از ترانشه B34
- نمونهبرداری و آنالیز از ترانشه B35
- نمونهبرداری و آنالیز از B39
- حفر ترانشه بین ترانشهای B34 و B35
- بلوک B2-BL4 - نمونهبرداری و آنالیز از ترانشه B47
- نمونهبرداری و آنالیز از ترانشه B47A
- حفر ترانشه بین ترانشهای B47A و B53
- حفر ترانشه در ۷۵ متری شمال B57
- بلوک B2BL5 - حفر ۳ ترانشه به فواصل ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ متری از ترانشه T56
- در جهت شمال غرب
- بلوک B2-BL6 - نمونهبرداری و آنالیز شیمیایی از ترانشه B67
- حفر یک ترانشه بین ترانشهای T53 و T65
- حفر یک ترانشه بین ترانشهای B62 و B63
- بلوک B2-BL7 - حفر ۲ ترانشه بین ترانشهای B76 و B73
- حفر یک ترانشه در فاصله ۷۵ متری شمال غرب B73
- بلوک B2-BL9 - نمونهبرداری و آنالیز شیمیایی از ترانشهای B86 و B87
- بلوک B2-BL10 - نمونهبرداری از ترانشه و آنالیز شیمیایی از ترانشه B892
- بلوک B2-BL11 - حفر ۳ ترانشه در جنوب شرق ترانشه T69 به فواصل ۷۵ متری.

اکتشاف عمقی:

به لحاظ مشخص نبودن شکل و روند گسترش ماده معدنی در عمق و همچنین کیفیت آن انجام اکتشافات تکمیلی عمقی در فواصل ۱۰۰ متر مورد نیاز می‌باشد. در این صورت ذخیره کانسار طبق تجربیات موجود در کاتاگوری منعوتی ۶۱ قرار خواهد گرفت لیکن با توجه به محدودیت امکانات و نظر کارفرمای محترم در هر یک از ۸ بلوک عمدۀ که بیش از ۱/۵ میلیون از کانسنگ بوکسیت در آنها برآورد شده است. حفر یک یا ۲ حلقه گمانه پیشنهاد می‌شود. گمانه‌ها بصورت قائم تا شیب ۶۰ درجه در راستای عمود بر امتداد لایه‌بندی حفر شوند.

استفاده از حفاری واگن‌دربیل می‌تواند صرفا در راستای مشخص کردن ضخامت کانسار با تقریب حدود ۱۵٪، روشن نمودن وضعیت تکتونیک زیرسطحی و موقعیت زون کانه‌دار در زیر سطح زمین مود استفاده قرار گیرد. با توجه به آهکی بودن کمر بالا، احتمال می‌رود که دقیق برداشت نمونه‌های پودری و کیفیت آنالیز شیمیایی از بوکسیت نمونه‌برداری شده در کانسار سرچاوه با استفاده از واگن‌دربیل بیشتر از نمونه‌های بوکسیتی باشد که از زیر تشکیلات شیل و ماسه‌سنگی برداشته شده‌اند. (مثل کانسار صدرآباد)

با توجه به وضعیت مورفولوژی کانسار، میانگین شیب لایه معادل ۶۶ به نظر می‌رسد که بتوان با دستگاه حفاری تا بخش قابل ملاحظه‌ای از کانسار را تا امتداد ۶۰ متر در راستای خط بزرگترین شیب اکتشاف کرد.

ضمیمه ۱-۳

آنالیز شیمیایی نمونه‌های

برگرفته از ترانشه‌های

کانسار بوکسیت سرچاوه

* OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT *

* SARCHAVEH DEPOSIT *

* Mar. 12, 1995 *

* UNITS & ABBRIVIATIONS : *

* -----
 * AZIMUTH -> Degree
 * SLOPE -> Degree (from horizon)
 * LENGTH -> Meter
 * HB THICK. -> Hard Bauxite Thickness
 * Meter
 * TRUE THICK. -> True Thickness
 * Meter

* -----
 * FROM -> Meter
 * TO -> Meter
 * SMP.NO. -> Sample Number
 * AL2O3 -> Percent
 * SIO2 -> Percent
 * STRIKE -> Degree
 * DIP -> Degree

TRENCH=T41

 KIND=B2
 BLOCK=BL1

 XXXX=645510
 YYYY=4052745
 ZZZZ=1711.00

 AZIMUTH= 10
 SLOPE= 4
 LENGTH=15.80
 HB THICK.= 1.70
 TRUE THICK.= 1.22

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
9.40	10.40	5	42.60	9.91	105	50

TRENCH=T42

 KIND=B2
 BLOCK=BL1

 XXXX=645300
 YYYY=4052833
 ZZZZ=1720.00

 AZIMUTH= 20
 SLOPE=16
 LENGTH=14.00
 HB THICK.= 1.80
 TRUE THICK.= 0.87

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
5.40	6.40	2	41.30	13.05	110	45

TRENCH=T43

 KIND=B2
 BLOCK=BL1

 XXXX=645060
 YYYY=4052918
 ZZZZ=1762.00

 AZIMUTH= 15
 SLOPE=12
 LENGTH=21.90
 HB THICK.= 3.00
 TRUE THICK.= 1.48

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.30	4.30	2	39.84	19.06	150	60
5.30	6.30	4	43.13	11.00	150	60

TRENCH=T43

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=645060
YYYY=4052918
ZZZZ=1762.00

AZIMUTH= 15 ·
SLOPE=12
LENGTH=21.90
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 1.48

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.30	4.30	2	39.84	19.06	150	60
5.30	6.30	4	43.13	11.00	150	60

TRENCH=T44

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644850
YYYY=4053027
ZZZZ=1782.00

AZIMUTH= 30 ·
SLOPE=18
LENGTH=13.00
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 1.81

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
5.30	6.30	3	42.42	7.73	120	55

TRENCH=T45

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644620
YYYY=4053161
ZZZZ=1800.00

AZIMUTH= 45 ·
SLOPE=13
LENGTH=13.00
HB THICK.= 3.40
TRUE THICK.= 2.84

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.75	5.75	2	46.70	7.09	130	70
6.75	7.75	4	41.70	10.29	130	70

TRENCH=T46

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=644400
YYYY=4053351
ZZZZ=1810.00AZIMUTH= 35
SLOPE=10
LENGTH=17.60
HB THICK.= 3.60
TRUE THICK.= 2.05

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
8.40	9.40	3	38.56	7.55	130	45
10.40	11.40	5	41.01	14.70	130	45

TRENCH=T47

KIND=B2
BLOCK=BL2XXXX=643965
YYYY=4053608
ZZZZ=1820.00AZIMUTH= 30
SLOPE=16
LENGTH=18.00
HB THICK.= 2.30
TRUE THICK.= 1.60

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
7.50	8.50	4	55.41	9.39	120	60

TRENCH=T49

KIND=B2
BLOCK=BL3XXXX=643563
YYYY=4054056
ZZZZ=1825.00AZIMUTH= 45
SLOPE=10
LENGTH=12.00
HB THICK.= 2.30
TRUE THICK.= 2.08

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.20	5.20	3	42.53	10.53	135	55

TRENCH=T50

KIND=B1
BLOCK=BL2

XXXX=643784
YYYY=4054340
ZZZZ=1787.00

AZIMUTH= 50
SLOPE=16
LENGTH=12.00
HB THICK.= 3.20
TRUE THICK.= 3.03

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.00	5.00	3	46.50	10.85	140	55
6.00	7.20	5	39.70	12.04	140	55

TRENCH=T51

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=642084
YYYY=4055451
ZZZZ=1797.00

AZIMUTH= 40
SLOPE=12
LENGTH=15.20
HB THICK.= 4.00
TRUE THICK.= 3.35

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
6.30	7.30	3	41.52	9.27	130	45
8.30	9.30	5	45.50	8.45	130	45

TRENCH=T52

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641922
YYYY=4055650
ZZZZ=1837.00

AZIMUTH= 63
SLOPE= 3
LENGTH= 8.80
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 2.36

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.50	5.50	5	47.12	9.57	150	55

TRENCH=T53

KIND=B2
BLOCK=BL6XXXX=641739
YYYY=4055920
ZZZZ=1853.00AZIMUTH= 70
SLOPE=12
LENGTH=11.00
HB THICK.= 2.70
TRUE THICK.= 2.37

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
4.40	5.40	1	56.73	6.75	150	75
6.40	7.10	3	39.12	13.41	150	75

TRENCH=T54

KIND=B2
BLOCK=BL6XXXX=641619
YYYY=4056109
ZZZZ=1840.00AZIMUTH= 60
SLOPE=10
LENGTH=13.70
HB THICK.= 4.45
TRUE THICK.= 4.30

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
5.25	5.70	4	48.18	6.68	150	65
8.90	9.90	8	60.52	5.20	150	65

TRENCH=T55

KIND=B2
BLOCK=BL5XXXX=641905
YYYY=4055386
ZZZZ=1787.00AZIMUTH= 45
SLOPE= 8
LENGTH= 7.10
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 2.92

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
3.20	4.20	3	41.60	5.65	140	70

۷ -۳

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسar سرچاوه

ساده

آبراهام
سازمان مهندسی و تکنولوژی در منابع و معدن

TRENCH=T56

KIND=B2
BLOCK=BL5

XXXX=641750
YYYY=4055587
ZZZZ=1837.00

AZIMUTH= 55
SLOPE=14
LENGTH= 9.00
HB THICK.= 1.90
TRUE THICK.= 1.89

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.40	2.40	2	32.70	22.60	145	70

TRENCH=T57

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641577
YYYY=4055757
ZZZZ=1880.00

AZIMUTH= 55
SLOPE=10
LENGTH= 9.10
HB THICK.= 0.80
TRUE THICK.= 0.79

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.40	4.20	3	43.60	16.20	145	70

TRENCH=T58

KIND=B2
BLOCK=BL5

XXXX=641480
YYYY=4055922
ZZZZ=1922.00

AZIMUTH= 55
SLOPE= 8
LENGTH=13.70
HB THICK.= 3.90
TRUE THICK.= 3.44

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
6.50	7.50	4	52.60	4.70	145	70
8.50	9.40	6	36.40	20.10	145	70

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال سرچاوه

۸ -۳

TRENCH=T59

KIND=B2
BLOCK=BL8

XXXX=641207
YYYY=4056310
ZZZZ=1828.00

AZIMUTH= 75
SLOPE=17
LENGTH=11.35
HB THICK.= 4.30
TRUE THICK.= 4.26

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.80	4.80	4	49.60	6.54	165	65
5.80	7.10	6	43.50	9.20	165	65

TRENCH=T60

KIND=B2
BLOCK=BL8

XXXX=641125
YYYY=4056450
ZZZZ=1799.00

AZIMUTH= 58
SLOPE= 0
LENGTH= 9.60
HB THICK.= 5.00
TRUE THICK.= 4.52

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.40	3.40	4	33.20	19.80	145	65
4.40	5.40	6	46.32	11.58	145	65

TRENCH=T61

KIND=B1
BLOCK=BL4

XXXX=641332
YYYY=4056605
ZZZZ=1771.00

AZIMUTH= 58
SLOPE=
LENGTH=
HB THICK.=
TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال سرچاوه

۹ -۳

TRENCH=T62

KIND=B1
BLOCK=BL4

XXXX=641212
YYYY=4056708
ZZZZ=1776.00

AZIMUTH= 35
SLOPE=14
LENGTH=10.70
HB THICK.= 3.10
TRUE THICK.= 2.57

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.15	4.15	1	26.23	7.00	125	70
5.15	6.15	3	46.25	14.22	125	70

TRENCH=T63

KIND=B1
BLOCK=BL4

XXXX=641062
YYYY=4056832
ZZZZ=1790.00

AZIMUTH= 50
SLOPE=14
LENGTH=11.00
HB THICK.= 2.10
TRUE THICK.= 1.51

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.80	4.80	4	39.70	16.20	140	60

TRENCH=T64

KIND=B1
BLOCK=BL5

XXXX=640654
YYYY=4057040
ZZZZ=1812.00

AZIMUTH= 15
SLOPE= 3
LENGTH=17.00
HB THICK.= 4.05
TRUE THICK.= 2.96

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.40	5.40	4	48.07	7.98	105	50
6.40	7.40	6	54.63	5.15	105	50

۱۰-۳	
------	--

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال سرچاوه



سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن

TRENCH=T65

KIND=B1
BLOCK=BL5

XXXX=640655
YYYY=4057123
ZZZZ=1803.00

AZIMUTH= 15
SLOPE= 0
LENGTH= 6.70
HB THICK.= 1.30
TRUE THICK.= 1.24

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.00	4.30	4	54.50	9.04	105	72

TRENCH=T66

KIND=B1
BLOCK=BL5

XXXX=640440
YYYY=4057185
ZZZZ=1785.00

AZIMUTH= 20
SLOPE= 2
LENGTH=19.80
HB THICK.= 2.95
TRUE THICK.= 2.93

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
4.25	5.60	2	30.25	17.63	110	85

TRENCH=T67

KIND=B2
BLOCK=BL10

XXXX=640437
YYYY=4057063
ZZZZ=1809.00

AZIMUTH=340
SLOPE=18
LENGTH= 9.00
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 2.70

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.40	4.40	3	36.10	7.35	70	82

۱۱-۳

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار پرچاوه

۱۱

KIND=B1
BLOCK=BL5

XXXX=640205
YYYY=4057127
ZZZZ=1775.00

AZIMUTH=335
SLOPE=10
LENGTH=11.60
HB THICK.=
TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

TRENCH=T69

KIND=B2
BLOCK=BL11

XXXX=639882
YYYY=4057310
ZZZZ=1743.00

AZIMUTH= 40
SLOPE=10
LENGTH=10.00
HB THICK.= 4.00
TRUE THICK.= 3.86

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.40	3.40	3	35.60	9.66	130	65
4.40	5.40	5	42.10	13.20	130	65

TRENCH=T70

KIND=B2
BLOCK=BL11

XXXX=639822
YYYY=4057380
ZZZZ=1746.00

AZIMUTH= 60
SLOPE= 3
LENGTH=12.60
HB THICK.= 2.20
TRUE THICK.= 2.02

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.00	4.00	3	37.70	26.90	150	70

TRENCH=T71

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639620
YYYY=4057645
ZZZZ=1780.00

AZIMUTH= 55
SLOPE=10
LENGTH=11.00
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.92

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.70	4.70	3	47.20	10.40	140	65

TRENCH=T72

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639512
YYYY=4057780
ZZZZ=1782.00

AZIMUTH= 45
SLOPE=23
LENGTH=13.20
HB THICK.= 3.00
TRUE THICK.= 2.76

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.55	4.55	3	32.40	34.90	135	90
5.55	6.55	5	45.10	16.50	135	90

TRENCH=T73

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639430
YYYY=4057950
ZZZZ=1742.00

AZIMUTH= 45
SLOPE=20
LENGTH=13.00
HB THICK.= 1.20
TRUE THICK.= 0.84

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS


FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
5.20	6.20	2	10.80	67.90	140	65

۱۲-۳

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

شناوران مهندسی و مشغولیتی در صنایع و معدن



TRENCH=T74

KIND=B1
BLOCK=BL3

XXXX=641709
YYYY=4056370
ZZZZ=1836.00

AZIMUTH= 30
SLOPE= 0
LENGTH= 8.60
HB THICK.=
TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B1

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=645450
YYYY=4052750
ZZZZ=1720.00

AZIMUTH= 10
SLOPE= 0
LENGTH= 3.30
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.82

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.50	2.50	1	37.37	9.04	105	55

TRENCH=B2

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=645400
YYYY=4052755
ZZZZ=1728.00

AZIMUTH= 25
SLOPE= 5
LENGTH= 4.30
HB THICK.= 1.75
TRUE THICK.= 1.54

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS


FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.25	2.12	1	46.85	10.57	115	57
2.12	3.00	2	55.50	11.38	115	57

۱۴-۳

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن



TRENCH=B3

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645350
YYYY=4052765
ZZZZ=1732.00AZIMUTH= 32
SLOPE= 0
LENGTH= 5.30
HB THICK.= 2.30
TRUE THICK.= 1.62

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.40	2.55	1	47.85	6.08	125	45
2.55	3.70	2	41.45	8.92	125	45

TRENCH=B4

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645325
YYYY=4052790
ZZZZ=1730.00AZIMUTH= 50
SLOPE= 0
LENGTH= 3.60
HB THICK.= 1.95
TRUE THICK.= 1.69

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.60	1.55	1	37.35	7.40	140	60
1.55	2.55	2	50.32	10.30	140	60

TRENCH=B5

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645270
YYYY=4052855
ZZZZ=1720.00AZIMUTH= 33
SLOPE=13
LENGTH= 4.20
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.72

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.90	2.40	1	43.35	4.05	125	59
2.40	2.90	2	46.68	4.74	125	59

TRENCH=B6

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645220
YYYY=4052878
ZZZZ=1729.00AZIMUTH= 21
SLOPE=13
LENGTH= 5.00
HB THICK.= 3.30
TRUE THICK.= 2.41

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.10	2.20	1	38.59	8.54	115	60
2.20	3.30	2	47.42	5.33	115	60
3.30	4.40	3	41.63	6.67	115	60

TRENCH=B7

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645175
YYYY=4052885
ZZZZ=1740.00AZIMUTH= 25
SLOPE=14
LENGTH= 5.20
HB THICK.= 2.10
TRUE THICK.= 1.78

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.10	2.30	1	53.24	9.07	117	72
2.30	3.20	2	49.37	11.75	117	72

TRENCH=B8

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645130
YYYY=4052887
ZZZZ=1750.00AZIMUTH= 27
SLOPE=12
LENGTH= 5.60
HB THICK.= 3.50
TRUE THICK.= 3.11

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.90	2.05	1	27.18	10.55	120	75
2.05	3.25	2	41.62	6.42	120	75
3.25	4.40	3	38.77	9.37	120	75

TRENCH=B9

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645110
YYYY=4052903
ZZZZ=1751.00AZIMUTH= 15
SLOPE=14
LENGTH= 6.80
HB THICK.= 2.35
TRUE THICK.= 2.14

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.70	2.87	1	54.91	6.50	115	82
2.87	4.04	2	41.23	5.98	115	82

TRENCH=B10

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645025
YYYY=4052928
ZZZZ=1768.00AZIMUTH= 25
SLOPE=20
LENGTH= 6.00
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.41

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.20	3.20	1	62.31	3.98	115	65
3.20	4.20	2	48.13	4.92	115	65

TRENCH=B11

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=645000
YYYY=4052933
ZZZZ=1775.00AZIMUTH= 30
SLOPE=22
LENGTH= 6.00
HB THICK.= 2.80
TRUE THICK.= 2.23

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.90	3.30	1	51.33	5.90	115	72
3.30	4.70	2	41.36	9.06	115	72

TRENCH=B12

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644950
YYYY=4052945
ZZZZ=1782.00

AZIMUTH= 32
SLOPE=21
LENGTH= 6.00
HB THICK.= 2.80
TRUE THICK.= 2.26

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
2.00	3.40	1	34.30	15.94	125	75
3.40	4.80	2	42.29	4.26	125	75

TRENCH=B13

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644930
YYYY=4052970
ZZZZ=1782.00

AZIMUTH= 12
SLOPE=20
LENGTH= 5.00
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.47

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.90	1.90	1	46.85	4.60	95	68
1.90	2.90	2	41.50	7.30	95	68

TRENCH=B14

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644900
YYYY=4052982
ZZZZ=1785.00

AZIMUTH= 37
SLOPE=18
LENGTH= 5.70
HB THICK.= 2.60
TRUE THICK.= 2.16

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.00	2.30	1	36.09	10.47	135	75
2.30	3.60	2	46.42	6.76	135	75

TRENCH=B15

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644870
YYYY=4053010
ZZZZ=1785.00

AZIMUTH= 32
SLOPE=19
LENGTH= 4.30
HB THICK.= 1.90
TRUE THICK.= 1.56

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.20	2.15	1	44.31	7.40	130	75
2.15	3.10	2	45.84	6.95	130	75

TRENCH=B16

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644830
YYYY=4053043
ZZZZ=1780.00

AZIMUTH= 23
SLOPE=19
LENGTH= 7.00
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.58

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.70	2.70	1	39.13	6.51	120	72
2.70	3.70	2	47.70	6.19	120	72

TRENCH=B17

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644775
YYYY=4053062
ZZZZ=1784.00

AZIMUTH= 20
SLOPE=20
LENGTH= 4.80
HB THICK.= 2.40
TRUE THICK.= 1.72

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.10	2.30	1	52.44	3.68	105	66
2.30	3.50	2	37.69	5.67	105	66

۱۹-۳

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

شادمان مهندسی و مشغولیتی در صنایع و پیاده
اتراکشن

TRENCH=B18

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644720
YYYY=4053088
ZZZZ=1786.00

AZIMUTH= 40
SLOPE=19
LENGTH= 5.60
HB THICK.= 2.70
TRUE THICK.= 1.97

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.60	2.50	1	42.00	2.89	127	66
2.50	3.40	2	42.85	5.94	127	66
3.40	4.30	3	46.22	8.41	127	66

TRENCH=B19

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644700
YYYY=4053105
ZZZZ=1788.00

AZIMUTH= 43
SLOPE=20
LENGTH= 7.10
HB THICK.= 2.90
TRUE THICK.= 2.12

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
3.30	4.25	1	47.08	4.25	130	67
4.25	5.20	2	48.62	7.79	130	67
5.20	6.20	3	44.98	9.75	130	67

TRENCH=B20

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644660
YYYY=4053130
ZZZZ=1791.00

AZIMUTH= 33
SLOPE=17
LENGTH= 5.00
HB THICK.= 1.70
TRUE THICK.= 1.54

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.45	3.30	1	44.83	4.21	125	82
3.30	4.15	2	43.14	11.25	125	82

TRENCH=B21

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644640
YYYY=4053145
ZZZZ=1798.00

AZIMUTH= 67
SLOPE=19
LENGTH= 4.20
HB THICK.= 0.45
TRUE THICK.= 0.40

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B22

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644600
YYYY=4053208
ZZZZ=1790.00

AZIMUTH= 40
SLOPE=19
LENGTH= 6.00
HB THICK.= 3.85
TRUE THICK.= 3.35

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.25	2.20	1	50.74	6.00	125	80
2.20	3.20	2	38.08	5.29	125	80
3.20	4.15	3	47.31	6.97	125	80
4.15	5.10	4	40.86	7.15	125	80

TRENCH=B23

KIND=B2
BLOCK=BL1

XXXX=644575
YYYY=4053242
ZZZZ=1782.00

AZIMUTH= 53
SLOPE=17
LENGTH= 4.30
HB THICK.= 2.25
TRUE THICK.= 1.49

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.15	2.30	1	44.62	5.24	135	59
2.30	3.40	2	44.58	6.62	135	59

۲۱-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه تمایینده کانسار سرچاوه	ایران ایلان سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و هادی
------	---	---

TRENCH=B24

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=644470
YYYY=4053325
ZZZZ=1788.00AZIMUTH= 24
SLOPE= 0
LENGTH= 4.40
HB THICK.= 2.15
TRUE THICK.= 2.02

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.05	2.37	1	37.99	5.02	115	70
2.37	3.20	2	47.40	9.69	115	70

TRENCH=B25

KIND=B2
BLOCK=BL1XXXX=644440
YYYY=4053335
ZZZZ=1797.00AZIMUTH= 25
SLOPE= 0
LENGTH= 3.70
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.85

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.30	2.30	1	39.09	7.43	105	60

TRENCH=B27

KIND=B2
BLOCK=BL2XXXX=643995
YYYY=4053580
ZZZZ=1808.00AZIMUTH= 30
SLOPE=14
LENGTH= 7.30
HB THICK.= 4.80
TRUE THICK.= 3.66

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	1.95	1	63.28	4.84	125	64
1.95	2.92	2	43.13	6.10	125	64
2.92	3.85	3	44.85	8.35	125	64
3.85	4.85	4	48.87	7.35	125	64
4.85	5.80	5	44.00	10.10	125	64

TRENCH=B28

KIND=B1 XXXX=644045 AZIMUTH= 39
 BLOCK=BL1 YYYY=4053825 SLOPE= 0
 ZZZZ=1822.00 LENGTH=11.80
 HB THICK.=
 TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B29

KIND=B1 XXXX=644035 AZIMUTH= 37
 BLOCK=BL1 YYYY=4053835 SLOPE= 7
 ZZZZ=1815.00 LENGTH= 5.10
 HB THICK.= 2.40
 TRUE THICK.= 2.12

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.20	2.40	1	54.99	7.18	130	69
2.40	3.60	2	56.10	6.38	130	69

TRENCH=B34

KIND=B2 XXXX=643690 AZIMUTH= 73
 BLOCK=BL3 YYYY=4053915 SLOPE= 6
 ZZZZ=1782.00 LENGTH= 7.00
 HB THICK.= 3.20
 TRUE THICK.= 2.01

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.90	5.10	1			162	45

TRENCH=B35

KIND=B2
BLOCK=BL3XXXX=643585
YYYY=4054035
ZZZZ=1817.00AZIMUTH= 49
SLOPE=10
LENGTH= 3.10
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.94

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	2.00	1			135	60

TRENCH=B37

KIND=B2
BLOCK=BL3XXXX=643515
YYYY=4054085
ZZZZ=1840.00AZIMUTH= 47
SLOPE= 5
LENGTH= 4.20
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.91

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.50	3.50	1	38.52	10.05	140	61

TRENCH=B38

KIND=B2
BLOCK=BL3XXXX=643450
YYYY=4054107
ZZZZ=1862.00AZIMUTH= 43
SLOPE= 1
LENGTH= 4.60
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.84

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.90	1.90	1	45.04	6.01	132	68
1.90	2.90	2	46.19	8.20	132	68

۲۴-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسar سرچاوه	امانه اسناد متادان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و مناد
------	--	---

TRENCH=B39

KIND=B2 XXXX=643395 AZIMUTH= 33
 BLOCK=BL3 YYYY=4054125 SLOPE= 0
 ZZZZ=1875.00 LENGTH= 3.90
 HB THICK.=
 TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B40

KIND=B1 XXXX=643810 AZIMUTH= 28
 BLOCK=BL2 YYYY=4054325 SLOPE=18
 ZZZZ=1778.00 LENGTH= 5.10
 HB THICK.= 1.00
 TRUE THICK.= 0.86

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO.	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.10	3.10	1	34.21	10.94	135	45

TRENCH=B41

KIND=B1 XXXX=643749 AZIMUTH= 45
 BLOCK=BL2 YYYY=4054370 SLOPE= 9
 ZZZZ=1800.00 LENGTH= 4.00
 HB THICK.=
 TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B45

KIND=B1
BLOCK=BL2

XXXX=643600
YYYY=4054440
ZZZZ=1822.00

AZIMUTH= 19
SLOPE= 7
LENGTH= 4.00
HB THICK.=
TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.75	2.85	1			115	67

TRENCH=B47

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641862
YYYY=4055416
ZZZZ=1793.00

AZIMUTH= 32
SLOPE=17
LENGTH= 4.20
HB THICK.=
TRUE THICK.=

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP

TRENCH=B47A

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641784
YYYY=4055507
ZZZZ=1815.00

AZIMUTH= 45
SLOPE=25
LENGTH= 5.20
HB THICK.= 1.80
TRUE THICK.= 1.79

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.20	3.00	1			140	70

TRENCH=B48

KIND=B2
BLOCK=BL5

XXXX=641845
YYYY=4055485
ZZZZ=1815.00

AZIMUTH= 46
SLOPE=16
LENGTH= 6.00
HB THICK.= 2.20
TRUE THICK.= 2.06

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.55	3.65	1	47.06	4.89	130	54
3.65	4.75	2	41.00	12.93	130	54

TRENCH=B49

KIND=B2
BLOCK=BL5

XXXX=641817
YYYY=4055516
ZZZZ=1825.00

AZIMUTH= 45
SLOPE=18
LENGTH= 4.60
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.91

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.40	2.40	1	37.30	7.85	155	48

TRENCH=B50

KIND=B2
BLOCK=BL5

XXXX=641785
YYYY=4055549
ZZZZ=1830.00

AZIMUTH= 47
SLOPE=19
LENGTH= 3.50
HB THICK.= 1.05
TRUE THICK.= 1.04

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	2.05	1	41.89	7.03	137	65

TRENCH=B53

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641640
YYYY=4055687
ZZZZ=1855.00

AZIMUTH= 43
SLOPE=13
LENGTH= 5.80
HB THICK.= 2.20
TRUE THICK.= 2.20

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.90	1.63	1	42.27	13.38	130	75
1.63	2.36	2	35.37	23.30	130	75
2.36	3.10	3	28.60	30.06	130	75

TRENCH=B54

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641611
YYYY=4055721
ZZZZ=1865.00

AZIMUTH= 40
SLOPE=17
LENGTH= 5.20
HB THICK.= 2.10
TRUE THICK.= 2.06

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	2.10	1	38.08	5.08	140	78
2.10	3.10	2	47.39	7.30	140	78

TRENCH=B55

KIND=B2
BLOCK=BL4

XXXX=641537
YYYY=4055799
ZZZZ=1891.00

AZIMUTH= 45
SLOPE=11
LENGTH= 6.90
HB THICK.= 4.60
TRUE THICK.= 4.48

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.60	3.13	1	52.72	5.04	145	70
3.13	4.66	2	47.83	3.66	145	70
4.66	6.20	3	44.52	4.12	145	70

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۲۸-۳

نماینده کانسال سرچاوه

TRENCH=B56

KIND=B2
BLOCK=BL5XXXX=641535
YYYY=4055850
ZZZZ=1910.00AZIMUTH= 55
SLOPE= 7
LENGTH= 4.30
HB THICK.= 1.95
TRUE THICK.= 1.91

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.30	2.27	1	64.38	6.54	135	77
2.27	3.25	2	47.26	9.52	135	77

TRENCH=B57

KIND=B2
BLOCK=BL4XXXX=641477
YYYY=4055877
ZZZZ=1917.00AZIMUTH= 55
SLOPE= 2
LENGTH= 3.40
HB THICK.= 1.35
TRUE THICK.= 1.33

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.95	2.30	1	39.80	12.09	140	80

TRENCH=B59

KIND=B2
BLOCK=BL6XXXX=642035
YYYY=4055495
ZZZZ=1805.00AZIMUTH= 38
SLOPE=18
LENGTH= 4.70
HB THICK.= 1.75
TRUE THICK.= 1.71

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.80	2.55	1	45.48	6.86	140	66

۲۹-۳	
------	--

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسال سرچاوه

ستادان مهندسی و تکنولوژی در منابع و ماسن



TRENCH=B60

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641952
YYYY=4055609
ZZZZ=1822.00

AZIMUTH= 61
SLOPE= 8
LENGTH= 6.50
HB THICK.= 1.35
TRUE THICK.= 0.38

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
4.05	5.40	1	35.77	9.85	140	25

TRENCH=B61

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641900
YYYY=4055678
ZZZZ=1845.00

AZIMUTH= 50
SLOPE=14
LENGTH= 4.00
HB THICK.= 2.00
TRUE THICK.= 1.23

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.00	2.00	1	46.61	5.68	140	52
2.00	3.00	2	42.22	8.50	140	52

TRENCH=B62

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641867
YYYY=4055721
ZZZZ=1845.00

AZIMUTH= 50
SLOPE=25
LENGTH= 6.50
HB THICK.= 2.60
TRUE THICK.= 1.31

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
2.80	3.65	1	27.96	10.43	130	56
3.65	4.55	2	39.69	5.87	130	56
4.55	5.40	3	39.25	8.08	130	56

۳۰-۳	ادزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن ایران
------	--	--

TRENCH=B63

KIND=B2 XXXX=641802 AZIMUTH= 59
 BLOCK=BL6 YYYY=4055835 SLOPE=13
 ZZZZ=1844.00 LENGTH= 4.00
 HB THICK.= 2.60
 TRUE THICK.= 2.47

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.75	2.05	1	36.16	6.56	145	85
2.05	3.35	2	43.73	6.48	145	85

TRENCH=B64

KIND=B2 XXXX=641775 AZIMUTH= 57
 BLOCK=BL6 YYYY=4055874 SLOPE= 9
 ZZZZ=1850.00 LENGTH= 4.60
 HB THICK.= 2.05
 TRUE THICK.= 2.02

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.50	2.52	1	63.60	4.84	145	72
2.52	3.55	2	48.50	4.83	145	72

TRENCH=B65

KIND=B2 XXXX=641650 AZIMUTH= 62
 BLOCK=BL6 YYYY=4056066 SLOPE=13
 ZZZZ=1827.00 LENGTH= 5.70
 HB THICK.= 3.20
 TRUE THICK.= 2.90

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.70	1.75	1	50.75	4.68	145	53
1.75	2.82	2	35.73	6.99	145	53
2.82	3.90	3	37.59	7.49	145	53

TRENCH=B66

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641600
YYYY=4056143
ZZZZ=1845.00

AZIMUTH= 57
SLOPE= 0
LENGTH= 3.80
HB THICK.= 1.40
TRUE THICK.= 1.30

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.60	2.00	1	49.26	7.63	142	69

TRENCH=B67

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641600
YYYY=4056180
ZZZZ=1845.00

AZIMUTH= 57
SLOPE=10
LENGTH= 3.80
HB THICK.= 1.75
TRUE THICK.= 1.66

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.95	2.70	0			165	74

TRENCH=B68

KIND=B2
BLOCK=BL6

XXXX=641597
YYYY=4056232
ZZZZ=1832.00

AZIMUTH= 74
SLOPE=10
LENGTH= 4.50
HB THICK.= 2.70
TRUE THICK.= 2.20

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	3.70	1	50.38	5.96	158	45

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۲۲-۴

نماینده کانسار سرچاوه

TRELCH=B69

KIND=B2 XXXX=641585 AZIMUTH= 80
 BLOCK=BL6 YYYY=4056266 SLOPE=11
 ZZZZ=1822.00 LENGTH= 7.20
 HB THICK.= 1.40
 TRUE THICK.= 1.35

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.30	3.70	1	45.31	6.19	155	77

TRENCH=B70

KIND=B1 XXXX=641820 AZIMUTH= 67
 BLOCK=BL3 YYYY=4056190 SLOPE=15
 ZZZZ=1791.00 LENGTH= 6.70
 HB THICK.= 4.20
 TRUE THICK.= 4.05

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.60	5.80	1	37.62	11.16	145	85

TRENCH=B71

KIND=B1 XXXX=641792 AZIMUTH= 72
 BLOCK=BL3 YYYY=4056250 SLOPE=13
 ZZZZ=1807.00 LENGTH= 3.90
 HB THICK.= 2.20
 TRUE THICK.= 1.69

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.80	1.90	1	51.48	3.88	150	65
1.90	3.00	2	53.32	10.77	150	65

TRENCH=B72

KIND=B1
BLOCK=BL3XXXX=641762
YYYY=4056296
ZZZZ=1819.00AZIMUTH= 62
SLOPE= 9
LENGTH= 4.20
HB THICK.= 2.25
TRUE THICK.= 1.82

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.95	2.12	1	62.43	11.99	150	45
2.12	3.20	2	49.88	7.98	150	45

TRENCH=B73

KIND=B1
BLOCK=BL3XXXX=641735
YYYY=4056327
ZZZZ=1831.00AZIMUTH= 63
SLOPE= 0
LENGTH= 3.20
HB THICK.= 3.30
TRUE THICK.= 2.93

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.10	2.20	1	24.90	22.00	149	63
2.20	3.30	2	24.33	25.10	149	63
3.30	4.40	3	30.77	32.89	149	63

TRENCH=B76

KIND=B2
BLOCK=BL7XXXX=641217
YYYY=4056130
ZZZZ=1848.00AZIMUTH= 72
SLOPE=16
LENGTH= 4.20
HB THICK.= 2.90
TRUE THICK.= 2.28

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.50	1.46	1	34.68	7.48	167	68
1.46	2.43	2	32.68	8.05	167	68
2.43	3.40	3	36.21	14.45	167	68

TRENCH=B78

 KIND=B2
 BLOCK=BL7

 XXXX=641098
 YYYY=4056336
 ZZZZ=1812.00

 AZIMUTH= 49
 SLOPE=16
 LENGTH= 4.40
 HB THICK.= 3.00
 TRUE THICK.= 2.48

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.70	1.70	1	36.49	9.40	135	72
1.70	2.70	2	34.30	5.21	135	72
2.70	3.70	3	39.76	4.12	135	72

TRENCH=B79

 KIND=B2
 BLOCK=BL8

 XXXX=641240
 YYYY=4056227
 ZZZZ=1850.00

 AZIMUTH= 62
 SLOPE=15
 LENGTH= 5.80
 HB THICK.= 3.70
 TRUE THICK.= 3.59

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.40	1.32	1	54.70	6.80	140	67
1.32	2.26	2	37.28	5.89	140	67
2.26	3.18	3	30.19	9.48	140	67
3.18	4.10	4	35.00	10.43	140	67

TRENCH=B80

 KIND=B2
 BLOCK=BL8

 XXXX=641222
 YYYY=4056274
 ZZZZ=1842.00

 AZIMUTH= 78
 SLOPE=13
 LENGTH= 4.00
 HB THICK.= 1.55
 TRUE THICK.= 1.55

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP. No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.35	2.12	1	36.33	5.72	170	75
2.12	2.90	2	46.84	12.97	170	75

TRENCH=B81

KIND=B2
BLOCK=BL8XXXX=641200
YYYY=4056326
ZZZZ=1825.00AZIMUTH= 45
SLOPE= 3
LENGTH= 5.40
HB THICK.= 3.05
TRUE THICK.= 2.43

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.85	1.87	1	36.12	9.05	140	50
1.87	2.88	2	44.81	7.02	140	50
2.88	3.90	3	38.70	9.57	140	50

TRENCH=B82

KIND=B2
BLOCK=BL8XXXX=641172
YYYY=4056385
ZZZZ=1806.00AZIMUTH= 46
SLOPE= 5
LENGTH= 7.60
HB THICK.= 6.00
TRUE THICK.= 5.89

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.50	1.50	1	40.83	6.29	145	79
1.50	2.50	2	43.58	4.87	145	79
2.50	3.50	3	44.69	6.21	145	79
3.50	4.50	4	33.20	9.35	145	79
4.50	5.50	5	32.48	8.78	145	79
5.50	6.50	6	30.51	7.49	145	79

TRENCH=B83

KIND=B2
BLOCK=BL8XXXX=641137
YYYY=4056435
ZZZZ=1798.00AZIMUTH= 45
SLOPE=19
LENGTH= 5.80
HB THICK.= 3.20
TRUE THICK.= 2.49

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.70	2.50	1	37.17	5.47	120	73
2.50	3.30	2	32.66	6.08	120	73
3.30	4.10	3	41.24	5.41	120	73
4.10	4.90	4	38.40	5.72	120	73

۳۶-۳	ادزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	آریا املاک سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	--

TRENCH=B84

KIND=B2 XXXX=641054 AZIMUTH= 40
 BLOCK=BL8 YYYY=4056527 SLOPE=16
 ZZZZ=1805.00 LENGTH= 4.90
 HB THICK.= 3.95
 TRUE THICK.= 1.91

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.75	2.07	1	31.64	4.80	130	45
2.07	3.38	2	31.61	3.30	130	45
3.38	4.40	3	39.45	5.75	130	45

TRENCH=B85

KIND=B2 XXXX=640999 AZIMUTH= 10
 BLOCK=BL9 YYYY=4056574 SLOPE=19
 ZZZZ=1822.00 LENGTH= 2.90
 HB THICK.= 0.60
 TRUE THICK.= 0.56

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO .	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	1.30	1	33.64	13.47	10	54
1.30	1.60	2	39.04	10.89	10	54

TRENCH=B86

KIND=B2 XXXX=640965 AZIMUTH= 60
 BLOCK=BL9 YYYY=4056600 SLOPE= 0
 ZZZZ=1830.00 LENGTH= 4.30
 HB THICK.= 3.00
 TRUE THICK.= 2.08

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.80	3.80	0			155	44

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۳۷-۳

نماینده کانسار سرچاوه

TRENCH=B87

KIND=B2
BLOCK=BL9XXXX=640903
YYYY=4056650
ZZZZ=1835.00AZIMUTH= 46
SLOPE=16
LENGTH= 5.80
HB THICK.= 0.60
TRUE THICK.= 0.40

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.80	2.40	0			136	58

TRENCH=B88

KIND=B1
BLOCK=BL4XXXX=641252
YYYY=4056687
ZZZZ=1763.00AZIMUTH= 35
SLOPE= 8
LENGTH= 4.80
HB THICK.= 1.10
TRUE THICK.= 1.09

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.80	2.90	0			130	90

TRENCH=B89

KIND=B1
BLOCK=BL4XXXX=641162
YYYY=4056734
ZZZZ=1790.00AZIMUTH= 22
SLOPE= 5
LENGTH= 4.00
HB THICK.= 1.10
TRUE THICK.= 1.03

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.50	2.60	0			105	75

TRENCH=B90

KIND=B1
BLOCK=BL4XXXX=641128
YYYY=4056765
ZZZZ=1805.00AZIMUTH= 35
SLOPE=10
LENGTH= 5.00
HB THICK.= 1.60
TRUE THICK.= 1.33

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.00	2.60	0			125	66

TRENCH=B91

KIND=B1
BLOCK=BL4XXXX=641023
YYYY=4056860
ZZZZ=1774.00AZIMUTH= 45
SLOPE=10
LENGTH= 3.60
HB THICK.= 1.40
TRUE THICK.= 1.07

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO.	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.50	2.90	0			135	60

TRENCH=B92

KIND=B2
BLOCK=BL10XXXX=640618
YYYY=4056972
ZZZZ=1818.00AZIMUTH= 40
SLOPE= 9
LENGTH= 3.40
HB THICK.= 1.60
TRUE THICK.= 1.35

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
0.85	2.45	0			125	67



اراهیان

سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کانسار سرچاوه

۲۹-۳

TRENCH=B93

KIND=B2
BLOCK=BL10XXXX=640590
YYYY=4057020
ZZZZ=1825.00AZIMUTH= 16
SLOPE= 0
LENGTH= 4.60
HB THICK.= 0.75
TRUE THICK.= 0.59

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.90	3.60	1	38.53	11.51	95	53

TRENCH=B95

KIND=B2
BLOCK=BL10XXXX=640490
YYYY=4057043
ZZZZ=1816.00AZIMUTH= 12
SLOPE= 0
LENGTH= 7.00
HB THICK.= 4.15
TRUE THICK.= 3.65

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS


FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.95	2.00	1	46.09	7.19	97	62
2.00	3.00	2	53.27	14.61	97	62
4.20	6.10	3	29.36	19.68	97	62

TRENCH=B96

KIND=B1
BLOCK=BL5XXXX=640625
YYYY=4057139
ZZZZ=1796.00AZIMUTH= 22
SLOPE=10
LENGTH= 4.00
HB THICK.= 0.75
TRUE THICK.= 0.56

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.50	2.25	1	27.31	21.66	110	58

۴۰-۳	ادزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	 شدآن مینجی و تکنولوژی در صنایع و معدن
------	--	--

TRENCH=B97

KIND=B1 XXXX=640420 AZIMUTH=350
 BLOCK=BL5 YYYY=4057180 SLOPE= 4
 ZZZZ=1792.00 LENGTH= 4.40
 HB THICK.= 2.50
 TRUE THICK.= 2.12

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.00	1.83	1	38.95	15.28	80	62
1.83	2.65	2	42.55	12.26	80	62
2.65	3.50	3	22.27	9.34	80	62

TRENCH=B98

KIND=B1 XXXX=640360 AZIMUTH=350
 BLOCK=BL5 YYYY=4057155 SLOPE= 0
 ZZZZ=1801.00 LENGTH= 3.70
 HB THICK.= 2.60
 TRUE THICK.= 2.13

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
0.60	1.46	1	49.47	8.65	80	55
1.46	2.32	2	35.91	7.50	80	55
2.32	3.20	3	54.42	6.33	80	55

TRENCH=B100

KIND=B1 XXXX=640265 AZIMUTH=350
 BLOCK=BL5 YYYY=4057137 SLOPE= 4
 ZZZZ=1798.00 LENGTH= 4.40
 HB THICK.= 1.90
 TRUE THICK.= 1.89

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.20	3.10	0			85	84

۴۱-۲	
------	--

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

نماینده کاشسار سرچاوه

TRENCH=B101

KIND=B1
BLOCK=BL6

XXXX=639997
YYYY=4057605
ZZZZ=1765.00

AZIMUTH= 35
SLOPE= 9
LENGTH= 4.40
HB THICK.= 1.00
TRUE THICK.= 0.90

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
2.30	3.30	1	57.25	2.61	130	56

TRENCH=B103

KIND=B2
BLOCK=BL11

XXXX=639808
YYYY=4057400
ZZZZ=1750.00

AZIMUTH= 65
SLOPE= 8
LENGTH= 3.80
HB THICK.= 0.90
TRUE THICK.= 0.86

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO.	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.50	2.40	1	39.60	7.93	160	81

TRENCH=B104

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639588
YYYY=4057690
ZZZZ=1791.00

AZIMUTH= 45
SLOPE= 0
LENGTH= 4.00
HB THICK.= 1.10
TRUE THICK.= 0.97

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SIO2	STRIKE	DIP
1.10	2.20	1	55.33	9.47	130	62

TRENCH=B105

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639562
YYYY=4057720
ZZZZ=1796.00

AZIMUTH= 50
SLOPE= 6
LENGTH= 5.00
HB THICK.= 0.75
TRUE THICK.= 0.57

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
2.30	3.05	1	51.72	5.20	140	55

TRENCH=B106

KIND=B2
BLOCK=BL12

XXXX=639543
YYYY=4057740
ZZZZ=1796.00

AZIMUTH= 22
SLOPE=14
LENGTH= 5.70
HB THICK.= 1.60
TRUE THICK.= 1.15

BAUXITE LAYER SPECIFICATIONS

FROM	TO	SMP.No.	AL2O3	SiO2	STRIKE	DIP
1.90	2.70	1	47.20	6.95	117	60
2.70	3.50	2	45.49	6.67	117	60

۴۳-۳	ارزیابی ذخیره و طرح نمونه نماینده کانسار سرچاوه	استادان مهندسی و تکنولوژی در منابع و معدن آرکان
------	--	---

* * OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT *

* * SARCHAVEH DEPOSIT *

* * AL2O3 CUTOFF GRADE = 0.00 % *

* * Mar. 95 *

* * *

* * IRAN ITOK ENG. & TECH. CO. *

* * *

* * *****

* * Abbreviations:

* * A-THICK = Apparent thickness in *

* * vertical direction *

* * T-THICK = True thickness *

* * *****

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۴۴-۲

نماینده کانسار سرچاوه

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
B29	B1	BL1	644035	4053835	1815.00	55.55	6.78	5.95	2.12
T50	B1	BL2	643784	4054340	1787.00	42.79	11.50	5.29	3.03
B40	B1	BL2	643810	4054325	1778.00	34.21	10.94	1.22	0.86
B44	B1	BL2	643615	4054430	1825.00			2.99	1.11
B70	B1	BL3	641820	4056190	1791.00	37.62	11.16	48.65	4.05
B71	B1	BL3	641792	4056250	1807.00	52.40	7.32	4.03	1.69
B72	B1	BL3	641762	4056296	1819.00	56.40	10.06	2.58	1.82
B73	B1	BL3	641735	4056327	1831.00	26.67	26.57	6.50	2.93
T62	B1	BL4	641212	4056708	1776.00	36.24	10.61	7.58	2.57
T63	B1	BL4	641062	4056832	1790.00	39.70	16.20	3.04	1.51
B88	B1	BL4	641252	4056687	1763.00			12.51	1.09
B89	B1	BL4	641162	4056734	1790.00			4.02	1.03
B90	B1	BL4	641128	4056765	1805.00			3.28	1.33
B91	B1	BL4	641023	4056860	1774.00			2.16	1.07
T64	B1	BL5	640654	4057040	1812.00	51.35	6.56	4.62	2.96
T65	B1	BL5	640655	4057123	1803.00	54.50	9.04	4.04	1.24
T66	B1	BL5	640440	4057185	1785.00	30.25	17.63	35.19	2.93
B95	B1	BL5	640625	4057139	1795.00	27.31	21.56	1.06	0.56
B97	B1	BL5	640420	4057180	1792.00	34.46	12.27	4.54	2.12
B98	B1	BL5	640360	4057155	1801.00	46.66	7.48	3.73	2.13
B100	B1	BL5	640265	4057137	1798.00			18.80	1.89
B101	B1	BL6	639997	4057605	1765.00	57.25	2.61	1.62	0.90
T41	E2	BL1	645510	4052745	1711.00	42.60	9.91	1.90	1.22
T42	E2	BL1	645300	4052833	1720.00	41.30	13.05	1.24	0.87
T43	E2	BL1	645060	4052918	1762.00	41.49	15.03	2.98	1.48
T44	E2	BL1	644850	4053027	1782.00	42.42	7.73	3.16	1.81
T45	E2	BL1	644620	4053161	1800.00	44.20	8.69	8.38	2.84
T46	E2	BL1	644400	4053351	1810.00	39.79	11.13	2.91	2.05
E1	E2	BL1	645450	4052750	1720.00	37.37	9.04	1.43	0.82
E2	E2	BL1	645400	4052755	1729.00	51.20	10.99	2.85	1.54
E3	E2	BL1	645350	4052765	1732.00	44.65	7.50	2.30	1.62
E4	E2	BL1	645325	4052790	1730.00	44.00	8.89	3.39	1.69
E5	E2	BL1	645270	4052855	1720.00	45.01	4.40	1.40	0.72
E6	E2	BL1	645220	4052978	1729.00	42.55	6.85	4.84	2.41
E7	E2	BL1	645175	4052885	1740.00	51.58	10.22	5.82	1.78
E9	E2	BL1	645130	4052887	1750.00	35.94	8.75	12.19	3.11
E9	E2	BL1	645110	4052903	1751.00	48.07	6.24	15.84	2.14
E10	E2	BL1	645025	4052928	1768.00	55.22	4.45	3.37	1.41
E11	E2	BL1	645000	4052933	1775.00	46.35	7.48	8.72	2.23
E12	E2	BL1	644950	4052945	1782.00	38.30	10.10	8.85	2.26
E13	E2	BL1	644930	4052972	1782.00	44.18	5.95	3.96	1.47
E14	E2	BL1	644900	4052982	1785.00	42.74	8.62	8.44	2.15
E15	E2	BL1	644870	4053010	1785.00	45.08	7.15	6.10	1.56
E16	E2	BL1	644830	4053043	1780.00	43.42	6.35	5.18	1.58
E17	E2	BL1	644775	4053062	1784.00	45.07	4.68	4.25	1.72
E18	E2	BL1	644720	4053088	1786.00	43.49	5.75	4.88	1.97
E19	E2	BL1	644700	4053105	1788.00	46.86	7.31	5.46	2.12
E20	E2	BL1	644630	4053130	1791.00	43.99	7.73	11.37	1.54
E21	E2	BL1	644610	4053145	1795.00			2.59	1.40
E22	E2	BL1	644600	4053205	1790.00	46.17	6.31	19.73	3.35
E23	E2	BL1	644575	4053242	1782.00	44.57	5.91	2.90	1.49

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه

۴۵-۳

نماینده کانسar سرچاوه

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
B24	B2	BL1	644470	4053325	1788.00	41.62	6.82	5.96	2.02
B25	B2	BL1	644440	4053335	1797.00	39.09	7.43	1.71	0.85
T47	B2	BL2	643965	4053608	1820.00	55.41	9.39	3.21	1.60
B27	B2	BL2	643995	4053580	1808.00	48.82	7.34	8.40	3.66
T49	B2	BL3	643563	4054056	1825.00	42.53	10.53	3.65	2.08
B34	B2	BL3	643690	4053915	1782.00			2.85	2.01
B35	B2	BL3	643585	4054035	1817.00			1.88	0.94
B37	B2	BL3	643515	4054085	1840.00	38.52	10.05	1.89	0.91
B38	B2	BL3	643450	4054107	1862.00	45.62	7.11	4.95	1.84
T57	B2	BL4	641577	4055757	1880.00	43.60	16.20	2.32	0.79
B47A	B2	BL4	641784	4055507	1815.00			5.27	1.79
B53	B2	BL4	641640	4055687	1855.00	35.38	21.79	8.60	2.20
B54	B2	BL4	641611	4055721	1865.00	42.51	6.14	10.09	2.06
B55	B2	BL4	641537	4055799	1891.00	48.35	4.27	13.21	4.48
B57	B2	BL4	641477	4055877	1917.00	39.80	12.09	7.84	1.33
T55	B2	BL5	641905	4055386	1787.00	41.60	5.65	8.63	2.92
T56	B2	BL5	641750	4055587	1837.00	32.70	22.60	5.57	1.89
T58	B2	BL5	641480	4055922	1922.00	44.93	11.99	10.16	3.44
B48	B2	BL5	641845	4055485	1815.00	44.03	8.91	3.51	2.06
B49	B2	BL5	641817	4055516	1825.00	37.39	7.85	1.37	0.91
B50	B2	BL5	641785	4055549	1830.00	41.89	7.03	2.49	1.04
B56	B2	BL5	641535	4055850	1910.00	55.78	8.04	8.63	1.81
T51	B2	BL6	642034	4055451	1797.00	43.51	8.86	4.75	3.35
T52	B2	BL6	641922	4055650	1837.00	47.12	9.57	4.13	2.36
T53	B2	BL6	641739	4055920	1853.00	49.48	9.94	9.26	2.37
T54	B2	BL6	641619	4056109	1840.00	56.69	5.66	10.24	4.30
B59	B2	BL6	642035	4055495	1805.00	45.48	6.86	4.23	1.71
B60	B2	BL6	641952	4055609	1822.00	35.77	9.85	0.42	0.38
B61	B2	BL6	641900	4055678	1845.00	44.42	7.09	2.01	1.23
B62	B2	BL6	641867	4055721	1845.00	35.71	8.08	2.35	1.31
B63	B2	BL6	641802	4055835	1844.00	39.95	6.52	29.64	2.47
B64	B2	BL6	641775	4055274	1850.00	56.02	4.84	6.62	2.02
B65	B2	BL6	641650	4056066	1827.00	41.29	6.40	4.84	2.90
B66	B2	BL6	641600	4056143	1845.00	49.26	7.63	3.66	1.30
B67	B2	BL6	641600	4056180	1845.00			6.09	1.66
B68	B2	BL6	641597	4056232	1832.00	50.38	5.96	3.12	2.20
B69	B2	BL6	641585	4056266	1822.00	45.31	6.19	6.11	1.35
B76	B2	BL7	641217	4056130	1848.00	34.55	9.63	6.12	2.28
B78	B2	BL7	641098	4056336	1812.00	36.85	6.24	8.11	2.43
T59	B2	BL8	641207	4056310	1828.00	48.19	7.15	10.14	4.26
T60	B2	BL8	641125	4056450	1799.00	39.76	15.69	10.75	4.52
B79	B2	BL8	641240	4056227	1850.00	39.29	8.14	9.26	3.59
B80	B2	BL8	641222	4056274	1842.00	41.62	9.37	6.06	1.55
B81	B2	BL8	641200	4056326	1825.00	39.86	8.55	3.79	2.43
B82	B2	BL8	641172	4056385	1806.00	37.55	7.17	31.49	5.89
B83	B2	BL8	641137	4056435	1798.00	37.37	5.67	8.61	2.49
B84	B2	BL8	641054	4056527	1805.00	33.81	4.53	2.71	1.91
B85	B2	BL9	640999	4056574	1822.00	36.34	12.19	0.96	0.56
B86	B2	BL9	640965	4056600	1830.00			2.89	2.33
B87	B2	BL9	640932	4056650	1835.00			0.76	0.40
T57	B2	BL10	640437	4057063	1809.00	36.10	7.35	19.92	2.70

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL203 %	SIO2 %	A-THICK	T-THICK
892	82	BL10	640618	4056972	1818.00			3.48	1.35
893	82	BL10	640590	4057020	1825.00	38.53	11.51	0.98	0.59
895	82	BL10	640490	4057043	1816.00	39.86	15.08	7.82	3.65
T69	82	BL11	639882	4057310	1743.00	38.85	11.43	9.20	3.86
T70	82	BL11	639822	4057380	1746.00	37.70	26.90	5.97	2.02
8103	82	BL11	639808	4057400	1750.00	39.60	7.93	5.61	0.86
8106	82	BL12	639543	4057740	1796.00	46.35	6.81	2.30	1.15
T71	82	BL12	639620	4057645	1780.00	47.20	10.40	4.58	1.92
T72	82	BL12	639512	4057780	1782.00	38.75	25.70	31.67	2.76
T73	82	BL12	639430	4057950	1742.00	10.80	67.90	2.01	0.84
8104	82	BL12	639588	4057690	1791.00	55.33	9.47	2.07	0.97
8105	82	BL12	639562	4057720	1796.00	51.72	5.20	0.99	0.57
T61	81	BL4	641332	4056605	1771.00				
T68	81	BL5	640205	4057127	1775.00				
T74	81	BL3	641709	4056370	1836.00				
828	81	BL1	644045	4053825	1822.00				
839	82	BL3	643395	4054125	1875.00				
841	81	BL2	643749	4054370	1800.00				
842	81	BL2	643700	4054388	1811.00				
843	81	BL2	643661	4054403	1820.00				
845	81	BL2	643630	4054440	1822.00				
847	82	BL4	641862	4055416	1793.00				

* OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT *

* SARCHAVEH DEPOSIT *

* AL2O3 CUTOFF GRADE = 38.00 % *

* Mar. 95 *

* *

* *

* IRAN ITOK ENG. & TECH. CO. *

* *

* *****

* Abbreviations: *

* A-THICK = Apparent thickness in *

* vertical direction *

* T-THICK = True thickness *

* *

* *****

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه

۴۸-۲۶

نماینده کانسار سرچاوه

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
B29	B1	BL1	644035	4053835	1815.00	55.55	6.78	5.95	2.15
T50	B1	BL2	643784	4054340	1787.00	42.79	11.50	5.29	3.05
B40	B1	BL2	643810	4054325	1778.00			0.00	0.00
B44	B1	BL2	643615	4054430	1825.00			2.99	1.13
B70	B1	BL3	641820	4056190	1791.00			0.00	0.00
B71	B1	BL3	641792	4056250	1807.00	52.40	7.32	4.03	1.71
B72	B1	BL3	641762	4056296	1819.00	56.40	10.06	2.58	1.83
B73	B1	BL3	641735	4056327	1831.00			0.00	0.00
T62	B1	BL4	641212	4056708	1776.00	46.25	14.22	3.79	1.31
T63	B1	BL4	641062	4056832	1790.00	39.70	16.20	3.04	1.53
B88	B1	BL4	641252	4056687	1763.00			12.51	1.15
B89	B1	BL4	641162	4056734	1790.00			4.02	1.05
B90	B1	BL4	641128	4056765	1805.00			3.28	1.35
B91	B1	BL4	641023	4056860	1774.00			2.16	1.08
T64	B1	BL5	640654	4057040	1812.00	51.35	6.56	4.62	2.98
T65	B1	BL5	640655	4057123	1803.00	54.50	9.04	4.04	1.26
T66	B1	BL5	640440	4057185	1785.00			0.00	0.00
B96	B1	BL5	640625	4057139	1796.00			0.00	0.00
B97	B1	BL5	640420	4057180	1792.00	40.75	13.77	3.02	1.43
B98	B1	BL5	640360	4057155	1801.00	46.66	7.45	3.73	2.15
B100	B1	BL5	640265	4057137	1798.00			18.80	2.05
B101	E1	BL6	639997	4057605	1765.00	57.25	2.61	1.62	0.91
T41	E2	BL1	645510	4052745	1711.00	42.60	9.91	1.90	1.22
T42	E2	BL1	645300	4052833	1720.00	41.30	13.05	1.24	0.88
T43	E2	BL1	645060	4052918	1762.00	41.49	15.03	2.98	1.50
T44	E2	BL1	644850	4053027	1782.00	42.42	7.73	3.16	1.82
T45	E2	BL1	644620	4053161	1800.00	44.20	8.69	8.38	2.89
T46	E2	BL1	644400	4053351	1810.00	39.79	11.13	2.91	2.06
E1	E2	BL1	645450	4052750	1720.00			0.00	0.00
E2	E2	BL1	645400	4052755	1728.00	51.20	10.98	2.85	1.56
E3	E2	BL1	645350	4052765	1732.00	44.65	7.50	2.30	1.63
E4	E2	BL1	645325	4052790	1730.00	50.32	10.30	1.70	0.85
E5	E2	BL1	645270	4052855	1720.00	45.01	4.40	1.40	0.73
E6	E2	BL1	645220	4052878	1729.00	42.55	6.85	4.84	2.43
E7	E2	BL1	645175	4052885	1740.00	51.58	10.22	5.82	1.82
E8	E2	BL1	645130	4052887	1750.00	40.22	7.86	8.12	2.13
E9	E2	BL1	645110	4052903	1751.00	48.07	6.24	15.84	2.27
E10	E2	BL1	645025	4052928	1768.00	55.22	4.45	3.37	1.43
E11	E2	BL1	645000	4052933	1775.00	46.35	7.48	8.72	2.29
E12	E2	BL1	644950	4052945	1782.00	42.29	4.26	4.42	1.16
E13	E2	BL1	644930	4052970	1792.00	44.18	5.95	3.96	1.50
E14	E2	BL1	644900	4052982	1795.00	42.74	8.62	8.44	2.22
E15	E2	BL1	644870	4053010	1785.00	45.08	7.18	6.10	1.60
E16	E2	BL1	644830	4053043	1780.00	43.42	6.35	5.18	1.62
E17	E2	BL1	644775	4053062	1784.00	52.44	3.68	2.12	0.87
E18	E2	BL1	644720	4053088	1786.00	43.69	5.75	4.88	2.00
E19	E2	BL1	644700	4053105	1788.00	46.86	7.31	5.46	2.15
E20	E2	BL1	644660	4053130	1791.00	43.99	7.73	11.37	1.63
E21	E2	BL1	644640	4053145	1793.00			2.59	0.42
E22	E2	BL1	644620	4053203	1796.00	44.17	6.31	19.73	3.51
E23	E2	BL1	644575	4053242	1792.00	47.60	5.91	2.90	1.50

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL203 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
E24	B2	BL1	644470	4053325	1788.00	41.62	6.82	5.96	2.06
E25	B2	BL1	644440	4053335	1797.00	39.09	7.43	1.71	0.86
T47	B2	BL2	643965	4053608	1820.00	55.41	9.39	3.21	1.61
E27	B2	BL2	643995	4053580	1808.00	48.82	7.34	8.40	3.71
T49	B2	BL3	643563	4054056	1825.00	42.53	10.53	3.65	2.10
E34	B2	BL3	643690	4053915	1782.00			2.85	2.02
E35	B2	BL3	643585	4054035	1817.00			1.88	0.95
E37	B2	BL3	643515	4054085	1840.00	38.52	10.05	1.89	0.92
E38	B2	BL3	643450	4054107	1862.00	45.62	7.11	4.95	1.87
T57	B2	BL4	641577	4055757	1880.00	43.60	16.20	2.32	0.80
B47A	B2	BL4	641784	4055507	1815.00			0.00	1.82
E53	B2	BL4	641640	4055687	1855.00			0.00	0.75
E54	B2	BL4	641611	4055721	1865.00	42.51	6.14	10.09	2.14
E55	B2	BL4	641537	4055799	1891.00	48.35	4.27	13.21	4.57
E57	B2	BL4	641477	4055677	1917.00	39.80	12.09	7.84	1.39
T55	B2	BL5	641905	4055386	1787.00	41.60	5.65	8.63	2.98
T56	B2	BL5	641750	4055567	1837.00			0.00	0.00
T58	B2	BL5	641480	4055922	1922.00	52.00	4.70	5.08	1.76
B48	B2	BL5	641845	4055485	1815.00	44.03	8.91	3.51	2.07
E49	B2	BL5	641817	4055516	1825.00			0.00	0.00
E50	B2	BL5	641785	4055549	1830.00	41.89	7.03	2.49	1.05
E56	B2	BL5	641535	4055850	1910.00	55.78	8.04	8.63	1.98
T51	B2	BL6	642084	4055451	1797.00	43.51	8.86	4.75	3.37
T52	B2	BL6	641922	4055650	1837.00	47.12	9.57	4.13	2.38
T53	B2	BL6	641739	4055920	1853.00	49.48	9.94	9.26	2.43
T54	B2	BL6	641619	4056109	1840.00	56.69	5.66	10.24	4.36
E59	B2	BL6	642035	4055495	1805.00	45.48	6.86	4.23	1.73
E60	B2	BL6	641952	4055609	1822.00			0.00	0.00
E61	B2	BL6	641900	4055678	1845.00	44.42	7.09	2.01	1.24
E62	B2	BL6	641887	4055721	1845.00	39.49	6.95	1.56	0.98
E63	B2	BL6	641802	4055835	1844.00	43.73	6.48	14.82	1.36
E64	B2	BL6	641775	4055874	1850.00	56.02	4.84	6.62	2.07
E65	B2	BL6	641650	4056066	1827.00	50.75	4.68	1.61	0.97
E66	B2	BL6	641600	4056143	1845.00	49.26	7.63	3.66	1.33
E67	B2	BL6	641600	4056180	1845.00			6.09	1.70
E68	B2	BL6	641597	4056232	1832.00	50.38	5.96	3.12	2.21
E69	B2	BL6	641585	4056266	1822.00	45.31	6.19	6.11	1.40
E76	B2	BL7	641217	4056130	1848.00			0.00	0.00
E78	B2	BL7	641098	4056336	1812.00	39.76	4.12	2.70	0.84
T59	B2	BL8	641227	4056310	1828.00	48.19	7.15	10.14	4.32
T60	B2	BL8	641125	4056450	1799.00	46.32	11.58	5.39	2.29
E79	B2	BL8	641240	4056227	1850.00	54.70	6.80	2.31	0.91
E80	B2	BL8	641222	4056274	1842.00	46.94	12.97	3.03	0.80
E81	B2	BL8	641200	4056326	1825.00	41.74	8.30	2.52	1.62
E82	B2	BL8	641112	4056385	1806.00	43.03	5.79	15.74	3.07
E83	B2	BL8	641137	4056435	1798.00	39.82	5.56	4.30	1.27
E84	B2	BL8	641054	4056527	1805.00	39.45	5.75	0.90	0.54
E85	B2	BL9	640999	4056574	1822.00	39.04	10.89	0.48	0.28
E86	B2	BL9	640965	4056600	1830.00			2.89	2.73
E87	B2	BL9	640903	4056659	1835.00			0.76	0.11
E87	B2	BL9	640437	4057063	1809.00			0.00	0.00


ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۵۰-۳

آنماینده کانسار سرچاوه

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
892	82	BL10	640618	4056972	1818.00			3.48	1.37
893	82	BL10	640590	4057020	1825.00	38.53	11.51	0.98	0.59
895	82	BL10	640490	4057043	1816.00	49.68	10.90	5.21	2.46
769	82	BL11	639882	4057310	1743.00	42.10	13.20	4.60	1.96
770	82	BL11	639822	4057380	1746.00			0.00	0.00
8103	82	BL11	639808	4057400	1750.00	39.60	7.93	5.61	0.90
8106	82	BL12	639543	4057740	1796.00	46.35	6.81	2.30	1.16
771	82	BL12	639520	4057645	1730.00	47.20	10.40	4.58	1.95
772	82	BL12	639512	4057780	1782.00	45.10	16.50	15.83	1.45
773	82	BL12	639430	4057950	1742.00			0.00	0.00
8104	82	BL12	639588	4057690	1791.00	55.33	9.47	2.07	0.98
8105	82	BL12	639552	4057720	1796.00	51.72	5.20	0.99	0.57
761	81	BL4	641332	4056605	1771.00				
768	81	BL5	640205	4057127	1775.00				
774	81	BL3	641709	4056370	1836.00				
828	81	BL1	644345	4053925	1822.00				
839	82	BL3	643395	4054125	1875.00				
841	81	BL2	643749	4054370	1800.00				
842	81	BL2	643700	4054388	1811.00				
843	81	BL2	643661	4054403	1820.00				
845	81	BL2	643600	4054440	1822.00				
847	82	BL4	641862	4055616	1793.00				



* OTHER BAUXITE DEPOSITS PROJECT
*
* SARCHAVEH DEPOSIT
*
* AL2O3 CUTOFF GRADE = 40.00 %
*
* Mar. 95
*
*
* IRAN ITOK ENG. & TECH. CO.
*
* *****
*
* Abbreviations:
* -----
* A-THICK = Apparent thickness in
* vertical direction
* T-THICK = True thickness
*

ادزیابی ذخیره و طرح نمونه

۵۲-۳

نماینده کانسار سرچاوه



ایتوک ایران
متادران مهندسی و تکنولوژی در صنایع و مادر

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
B29	B1	BL1	644035	4053835	1815.00	55.55	6.78	5.95	2.15
T50	B1	BL2	643784	4054340	1787.00	46.50	10.85	2.64	1.52
B40	B1	BL2	643810	4054325	1778.00			0.00	0.00
B44	B1	BL2	643615	4054430	1825.00			2.99	1.13
B70	B1	BL3	641820	4056190	1791.00			0.00	0.00
B71	B1	BL3	641792	4056250	1807.00	52.40	7.32	4.03	1.71
B72	B1	BL3	641762	4056296	1819.00	56.40	10.06	2.58	1.83
B73	B1	BL3	641735	4056327	1831.00			0.00	0.00
T62	B1	BL4	641212	4056708	1776.00	46.25	14.22	3.79	1.31
T63	B1	BL4	641062	4056832	1790.00	39.70	16.20	3.04	1.53
B88	B1	BL4	641252	4056687	1763.00			12.51	1.15
B89	B1	BL4	641162	4056734	1790.00			4.02	1.05
B90	B1	BL4	641128	4056765	1805.00			3.28	1.35
B91	B1	BL4	641023	4056860	1774.00			2.16	1.08
T64	B1	BL5	640654	4057040	1812.00	51.35	6.56	4.62	2.98
T65	B1	BL5	640655	4057123	1803.00	54.50	9.04	4.04	1.26
T66	B1	BL5	640440	4057185	1785.00			0.00	0.00
B96	B1	BL5	640625	4057139	1796.00			0.00	0.00
B97	B1	BL5	640420	4057180	1792.00	42.55	12.26	1.51	0.71
B98	B1	BL5	640360	4057155	1801.00	46.66	7.48	3.73	2.15
B100	B1	BL5	640265	4057137	1798.00			18.80	2.05
B101	B1	BL6	639997	4057605	1765.00	57.25	2.61	1.62	0.91
T41	B2	BL1	645510	4052745	1711.00	42.60	9.91	1.90	1.22
T42	B2	BL1	645300	4052833	1720.00	41.30	13.05	1.24	0.88
T43	B2	SL1	645060	4052918	1762.00	43.13	11.00	1.50	0.75
T44	B2	BL1	644850	4053027	1782.00	42.42	7.73	3.16	1.82
T45	B2	BL1	644620	4053161	1800.00	44.20	8.69	8.38	2.89
T46	B2	BL1	644400	4053351	1810.00	41.01	14.70	1.45	1.03
E1	B2	BL1	645450	4052750	1720.00			0.00	0.00
E2	B2	BL1	645400	4052755	1728.00	51.20	10.98	2.85	1.56
B3	B2	BL1	645350	4052765	1732.00	44.65	7.50	2.30	1.63
B4	B2	BL1	645325	4052790	1730.00	50.32	10.30	1.70	0.85
E5	B2	BL1	645270	4052855	1720.00	45.01	4.40	1.40	0.73
B6	B2	BL1	645220	4052878	1729.00	42.55	6.85	4.84	2.43
B7	B2	BL1	645175	4052885	1740.00	51.58	10.22	5.82	1.82
E8	B2	BL1	645130	4052887	1750.00	41.62	6.42	4.06	1.07
E9	B2	BL1	645110	4052903	1751.00	48.07	6.24	15.84	2.27
B10	B2	BL1	645025	4052928	1768.00	55.22	4.45	3.37	1.43
B11	B2	BL1	645000	4052933	1775.00	46.35	7.48	8.72	2.29
B12	B2	BL1	644950	4052945	1782.00	42.29	4.26	4.42	1.16
B13	B2	BL1	644930	4052970	1782.00	44.18	5.95	3.96	1.50
B14	B2	BL1	644900	4052982	1785.00	42.74	8.62	8.44	2.22
B15	B2	BL1	644870	4053010	1785.00	45.08	7.18	6.10	1.60
B16	B2	BL1	644830	4053043	1780.00	47.70	6.19	2.59	0.81
B17	B2	BL1	644775	4053062	1784.00	52.44	3.68	2.12	0.87
B18	B2	BL1	644720	4053088	1786.00	43.69	5.75	4.88	2.00
B19	B2	BL1	644700	4053105	1788.00	46.86	7.31	5.46	2.15
B20	B2	BL1	644660	4053130	1791.00	43.99	7.73	11.37	1.63
B21	B2	BL1	644640	4053145	1798.00			2.59	0.42
B22	B2	BL1	644600	4053208	1790.00	44.17	6.34	19.73	3.51
E23	B2	BL1	644575	4053242	1782.00	44.60	5.91	2.90	1.50

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۱۵۲-۲

نماینده کانسار سرچاوه

IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL203 %	SiO2 %	A-THICK	T-THICK
B24	B2	BL1	644470	4053325	1788.00	47.40	9.69	2.98	1.03
B25	B2	BL1	644440	4053335	1797.00			0.00	0.00
T47	B2	BL2	643965	4053608	1820.00	55.41	9.39	3.21	1.61
B27	B2	BL2	643995	4053580	1808.00	48.82	7.34	8.40	3.71
T49	B2	BL3	643563	4054056	1825.00	42.53	10.53	3.65	2.10
B34	B2	BL3	643690	4053915	1782.00			2.85	2.02
B35	B2	BL3	643585	4054035	1817.00			1.88	0.95
B37	B2	BL3	643515	4054085	1840.00			0.00	0.00
B38	B2	BL3	643450	4054107	1862.00	45.62	7.11	4.95	1.87
T57	B2	BL4	641577	4055757	1880.00	43.60	16.20	2.32	0.80
B47A	B2	BL4	641784	4055507	1815.00			0.00	1.82
B53	B2	BL4	641640	4055687	1855.00			0.00	0.75
B54	B2	BL4	641611	4055721	1865.00	47.39	7.30	5.04	1.07
B55	B2	BL4	641537	4055799	1891.00	48.35	4.27	13.21	4.57
B57	B2	BL4	641477	4055877	1917.00			0.00	0.00
T55	B2	BL5	641905	4055386	1787.00	41.60	5.65	8.63	2.98
T56	B2	BL5	641750	4055587	1837.00			0.00	0.00
T58	B2	BL5	641480	4055922	1922.00	52.00	4.70	5.08	1.76
B48	B2	BL5	641845	4055485	1815.00	44.03	8.91	3.51	2.07
B49	B2	BL5	641817	4055516	1825.00			0.00	0.00
B50	B2	BL5	641785	4055549	1830.00	41.89	7.03	2.49	1.06
B56	B2	BL5	641535	4055850	1910.00	55.78	8.04	8.63	1.98
T51	B2	BL6	642084	4055451	1797.00	43.51	8.86	4.75	3.37
T52	B2	BL6	641922	4055650	1837.00	47.12	9.57	4.13	2.38
T53	B2	BL6	641739	4055920	1853.00	56.73	6.75	4.63	1.22
T54	B2	BL6	641619	4056109	1840.00	56.69	5.66	10.24	4.36
B59	B2	BL6	642035	4055495	1805.00	45.48	6.86	4.23	1.73
B60	B2	BL6	641952	4055609	1822.00			0.00	0.00
B61	B2	BL6	641900	4055678	1845.00	44.42	7.09	2.01	1.24
B62	B2	BL6	641867	4055721	1845.00			0.00	0.00
B63	B2	BL6	641802	4055835	1844.00	43.73	6.48	14.82	1.36
B64	B2	BL6	641775	4055874	1850.00	56.02	4.84	6.62	2.07
B65	B2	BL6	641650	4056066	1827.00	50.75	4.68	1.61	0.97
B66	B2	BL6	641600	4056143	1845.00	49.26	7.63	3.66	1.33
B67	B2	BL6	641600	4056180	1845.00			6.09	1.70
B68	B2	BL6	641597	4056232	1832.00	50.38	5.96	3.12	2.21
B69	B2	BL6	641585	4056266	1822.00	45.31	6.19	6.11	1.40
B76	B2	BL7	641217	4056130	1848.00			0.00	0.00
B78	B2	BL7	641098	4056336	1812.00			0.00	0.00
T59	B2	BL8	641207	4056310	1828.00	48.19	7.15	10.14	4.32
T60	B2	BL8	641125	4056450	1799.00	46.32	11.58	5.39	2.29
B79	B2	BL8	641240	4056227	1850.00	54.70	6.80	2.31	0.91
B80	B2	BL8	641222	4056274	1842.00	46.84	12.97	3.03	0.80
B81	B2	BL8	641200	4056326	1825.00	44.81	7.02	1.26	0.81
B82	B2	BL8	641172	4056385	1806.00	43.03	5.79	15.74	3.07
B83	B2	BL8	641137	4056435	1798.00	41.24	5.41	2.15	0.64
B84	B2	BL8	641054	4056527	1805.00			0.00	0.00
B85	B2	BL9	640999	4056574	1822.00			0.00	0.00
B86	B2	BL9	640965	4056600	1830.00			0.00	2.08
B87	B2	BL9	640903	4056650	1835.00			0.00	0.41
T67	B2	BL10	640437	4057063	1809.00			0.00	0.00

ارزیابی ذخیره و طرح نمونه

۵۴-۲

نماینده کانسار سرچاوه



ایران ایتوک
سازمان مهندسی و تکنولوژی در صنایع و معدن



IRAN ITOK CO.

TRENCH	KIND	BLOCK	XXXX	YYYY	ZZZZ	AL2O3 %	SIO2 %	A-THICK	T-THICK
B92	B2	BL10	640618	4056972	1818.00			0.00	1.37
B93	B2	BL10	640590	4057020	1825.00			0.00	0.00
B95	B2	BL10	640490	4057043	1816.00	49.68	10.90	5.21	2.46
T69	B2	BL11	639882	4057310	1743.00	42.10	13.20	4.60	1.96
T70	B2	BL11	639822	4057380	1746.00			0.00	0.00
B103	B2	BL11	639808	4057400	1750.00			0.00	0.00
B106	B2	BL12	639543	4057740	1796.00	46.35	6.81	2.30	1.16
T71	B2	BL12	639620	4057645	1780.00	47.20	10.40	4.58	1.95
T72	B2	BL12	639512	4057780	1782.00	45.10	16.50	15.83	1.45
T73	B2	BL12	639430	4057950	1742.00			0.00	0.00
B104	B2	BL12	639588	4057690	1791.00	55.33	9.47	2.07	0.98
B105	B2	BL12	639562	4057720	1796.00	51.72	5.20	0.99	0.57
T61	B1	BL4	641332	4056605	1771.00				
T68	B1	BL5	640205	4057127	1775.00				
T74	B1	BL3	641709	4056370	1836.00				
B28	B1	BL1	644045	4053825	1822.00				
B39	B2	BL3	643395	4054125	1875.00				
B41	B1	BL2	643749	4054370	1800.00				
B42	B1	BL2	643700	4054388	1811.00				
B43	B1	BL2	643661	4054403	1820.00				
B45	B1	BL2	643600	4054440	1822.00				
B47	B2	BL4	641862	4055416	1793.00				

ضمیمه ۲-۳



مقاطع زمین شناسی کانسار سر جاوه

مقیاس ۱/۴۵۰۰



	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr^2	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B_2	Bauxite (Upper Horizon)
	B_1	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr^1	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	$E1$	Shale and Sandstone

	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr^2	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B_2	Bauxite (Upper Horizon)
	B_1	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr^1	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	$E1$	Shale and Sandstone

T 42

Well Bedded Dolomite and ...



Well Bedded Cherty Limestone (Dark)



Bauxite (Upper Horizon)




Bauxite (Lower Horizon)






Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part




Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E₁	Shale and Sandstone




Well Bedded Dolomite and ...




Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




Bauxite (Upper Horizon)





Bauxite (Lower Horizon)




Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part



Shale and Sandstone



Re Well Bedded Dolomite and ...



Pr² Well Bedded Cherty Limestone (Dark)



B₂ Bauxite (Upper Horizon)



B₁ Bauxite (Lower Horizon)





Pr¹ Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part






E₁ Shale and Sandstone


Y-T




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E ₁	Shale and Sandstone



Well Bedded Dolomite and ...




Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




Bauxite (Upper Horizon)





Bauxite (Lower Horizon)





Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part





Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr^2	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B_2	Bauxite (Upper Horizon)
	B_1	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr^1	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E1	Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E ₁	Shale and Sandstone




Re Well Bedded Dolomite and ...




Pr² Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




B₂ Bauxite (Upper Horizon)





B₁ Bauxite (Lower Horizon)





Pr¹ Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part





E₁ Shale and Sandstone






	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E ₁	Shale and Sandstone




- +  Re Well Bedded Dolomite and ...
- +  Pr² Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
- +  B₂ Bauxite (Upper Horizon)
- +  B₁ Bauxite (Lower Horizon)
- +  Pr¹ Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
- +  E₁ Shale and Sandstone



	Re Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ² Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	Bauxite (Upper Horizon)
	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹ Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E1 Shale and Sandstone




Well Bedded Dolomite and ...



Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




Bauxite (Upper Horizon)





Bauxite (Lower Horizon)





Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part




Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E1	Shale and Sandstone




Well Bedded Dolomite and ...




Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




Bauxite (Upper Horizon)






Bauxite (Lower Horizon)



Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part





Shale and Sandstone









B 41


	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E ₁	Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E₁	Shale and Sandstone

T 55B 59B 49B 60

	Well Bedded Dolomite and ...
	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	Bauxite (Upper Horizon)
	Bauxite (Lower Horizon)
	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	Shale and Sandstone




	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E ₁	Shale and Sandstone



B 55

T 63



Well Bedded Dolomite and ...



Well Bedded Cherty Limestone (Dark)

Bauxite (Upper Horizon)


Bauxite (Lower Horizon)

Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part

Shale and Sandstone



Well Bedded Dolomite and ...




Well Bedded Cherty Limestone (Dark)



Bauxite (Upper Horizon)





Bauxite (Lower Horizon)



Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part





Shale and Sandstone





- | | |
|-----------------|---|
| Re | Well Bedded Dolomite and ... |
| Pr ² | Well Bedded Cherty Limestone (Dark) |
| B ₂ | Bauxite (Upper Horizon) |
| B ₁ | Bauxite (Lower Horizon) |
| Pr ¹ | Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part |
| E ₁ | Shale and Sandstone |


	Well Bedded Dolomite and...
	Well Bedded Cherry Limestone (Dark)
	Burke (Upper Horizon)
	Burke (Lower Horizon)
	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	Shale and Sandstone







Re Well Bedded Dolomite and ...



Pr² Well Bedded Cherty Limestone (Dark)




B₂ Bauxite (Upper Horizon)





B₁ Bauxite (Lower Horizon)




Pr¹ Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part




€1 Shale and Sandstone



	Re	Well Bedded Dolomite and ...
	Pr ²	Well Bedded Cherty Limestone (Dark)
	B ₂	Bauxite (Upper Horizon)
	B ₁	Bauxite (Lower Horizon)
	Pr ¹	Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part
	E1	Shale and Sandstone





B 101




B 104

- | | | | |
|--|--|---------------|---|
| | | Re | Well Bedded Dolomite and ... |
| | | Pr^2 | Well Bedded Cherty Limestone (Dark) |
| | | B_2 | Bauxite (Upper Horizon) |
| | | B_1 | Bauxite (Lower Horizon) |
| | | Pr^1 | Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part |
| | | E_1 | Shale and Sandstone |



Well Bedded Dolomite and ...



Well Bedded Cherty Limestone (Dark)



Bauxite (Upper Horizon)



Bauxite (Lower Horizon)



Well Bedded Limestone Shaly Limestone in Upper Part



Shale and Sandstone