

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ





جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی



# مشخصات فنی حفاظهای بتُنی راه و راهنمای کنترل کیفیت آنها

شماره نشر: خ - ۸۶۸

چاپ اول: ۱۳۹۸

: مشخصات فنی حفاظه‌های بتنی راه و راهنمای کتربل کیفیت آنها/زیر نظر کمیته تخصصی	عنوان و نام پدیدآور
: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شماره نشر: ۱۳۹۸، ۱۳۹۸.	مشخصات نشر
: ۵۲	مشخصات ظاهری
: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شماره نشر: ض - ۸۶۸ - ۹۷۸-۶۰-۱۱۳-۲۴۶-۹	فروش
: فیبا	شابک
-	و ضعیت فهرستنیسی
: راهها -- نرده‌های حفاظ	یادداشت
Roads -- Guard fences :	یادداشت
: بتن	موضوع
Concrete :	موضوع
: راهها -- وسایل و تجهیزات جانبی	موضوع
Roads -- Accessories :	موضوع
: راهها -- ایران -- پیش‌بینی‌های اینمنی	موضوع
Roads -- Iran -- Safety measures :	موضوع
: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	شناسه افزوده
Road, Housing and Urban Development Research Center :	شناسه افزوده
TE۲۲۸ :	رده بندی کنگره
۶۲۰/۷۹۴ :	رده بندی دیوی
۶۰۸۳۷۲۱ :	شماره کتابشناسی ملی



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نام کتاب: مشخصات فنی حفاظه‌های بتنی راه و راهنمای کتربل کیفیت آنها  
زیر نظر کمیته تخصصی  
شماره نشر: ض - ۸۶۸

ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نوبت چاپ: اول

تیراز: ۲۰۰

قطع: وزیری

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اداره انتشارات و چاپ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  
قیمت: ۹۵۰۰۰ ریال

ISBN: 978-600-113-246-9 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۲۴۶-۹

مسئولیت صحت دیدگاه‌های علمی بر عهده نگارنده‌گان محترم می‌باشد.  
کلیه حقوق چاپ و انتشار اثر برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محفوظ است.

نشانی ناشر: تهران، بزرگراه شیخ فضل ا... نوری، روبروی فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان شهید علی  
مردوی، خیابان حکمت صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۶۹۶ تلفن: ۰۲۶-۸۸۲۵۵۹۴۲-۶ دورنگار: ۸۸۳۸۴۱۳۲  
فروش الکترونیکی: <http://pub.bhrc.ac.ir> pub@bhrc.ac.ir



## تدوین کنندگان

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر مهدی نعمتی چاری

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس علیرضا پور خورشیدی

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر جعفر سبجاتی

## اعضاء کمیته تخصصی (به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیئت علمی بخش ایمنی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر محمد رضا احدی

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر بابک احمدی

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا باقری

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مهندس نقی پور عبدالله

رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران

دکتر محسن تدین

عضو هیئت علمی بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر مهدی چینی

کارشناس بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس امیر مازیار رئیس قاسمی

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علی اکبر رمضانیانپور

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر محمد شکرچیزاده

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مهندس مجید صباح‌زاده

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پرویز قبوسی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مهندس مهران قربانی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مهندس فرهاد مهریاری

## پیشگفتار

امروزه با گسترش شهرها و افزایش ارتباطات، توسعه جاده‌ها و راه‌های شهری و برون‌شهری از اولویت‌های اهداف توسعه پایدار است و اینمی آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. قطعات حفاظ بتی راه که در برخی منابع از آنها به نام قطعات نیوجرسی یاد شده است، یکی از اجزاء پرمصرف در احداث و ایمن‌سازی جاده‌ها و راه‌ها می‌باشد که هرساله، هزینه‌های زیادی صرف احداث و نوسازی و نگهداری این قطعات در کشور می‌شود. لذا ارتقاء کیفیت آنها می‌تواند باعث صرفه‌جویی زیادی در این هزینه‌ها گردد. افزایش دوام این قطعات در شرایط مختلف اقلیمی کشور، می‌تواند عمر مفید آنها را افزایش داده و نیاز به ترمیم و جایگزینی آنها را در دوره بهره‌برداری کاهش دهد. بر این اساس با همکاری سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی منجمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور، همچنین برخی از تولیدکنندگان این قطعات بتی، ارتقاء کیفی تولید این نوع قطعات در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مشخصات حفاظ‌های بتی راه و راهنمای کترول کیفیت آنها را تدوین نموده است تا بر اساس این مشخصات، اقدام به بازرسی و صدور گواهینامه فنی برای تولیدکنندگان این حفاظ‌های بتی نماید. همچنین دستورالعمل حاضر می‌تواند برای تولید و کترول کیفیت در کارخانه‌های تولید کننده این قطعات پیش‌ساخته بتی مورد استفاده قرار گیرد.

محمد شکرچیزاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



## فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
فصل اول: مشخصات فنی حفاظهای بتنی راه	۱
۱- کلیات	۱
۲- مواد و مصالح	۱
۳-۱- سیمان و مواد جایگزین سیمان	۱
۳-۲- سنگدانه‌ها	۳
۳-۳- آب	۵
۴-۱- مواد افزودنی شیمیایی	۵
۴-۲- میلگرد	۶
۴-۳- مفصل	۶
۴-۴- الزامات طرح مخلوط و حفاظ بتنی	۷
۴-۵- تقسیم‌بندی شرایط محیطی	۷
۴-۶- طرح مخلوط بتن	۷
۴-۷- مشخصات بتن تازه	۹
۴-۸- مشخصات بتن سخت شده	۹
۴-۹- مشخصات هندسی حفاظهای بتنی	۱۱
۴-۱۰- آماده‌سازی و تولید حفاظ بتنی	۲۰
۴-۱۱- نگهداری بتن و عمل آوری	۲۱
۴-۱۲- قالب‌ها و جابجایی قطعات	۲۴

فصل دوم: کنترل کیفیت حفاظه‌های بتنی راه.....	۲۵
۱-۲- لزوم کنترل کیفیت و فرایندهای آن.....	۲۵
۲-۲- کنترل کیفیت مواد و مصالح و معیارهای پذیرش .....	۲۶
۲-۲-۱- سیمان و مواد جایگزین سیمان.....	۲۶
۲-۲-۲- مصالح سنگی .....	۲۸
۳-۲-۲- آب اختلاط و عمل آوری .....	۲۸
۴-۲-۲- مواد افروزنی شیمیایی.....	۲۹
۵-۲-۲- میلگرد.....	۳۰
۶-۲-۲- مفصل.....	۳۰
۷-۲-۲- قفسه میلگرد.....	۳۱
۸-۲-۲- اتصال مفصل به میلگردهای اصلی.....	۳۱
۳-۲- کنترل کیفیت یتن تازه و سخت شده و معیارهای پذیرش .....	۳۲
۴-۲- کنترل ابعادی حفاظت بتنی .....	۳۴
۵-۲- وضعیت ظاهری حفاظت بتنی .....	۳۵
فصل سوم: بازرگانی.....	۳۷
۱-۳- کلیات.....	۳۷
۲-۳- بررسی شرایط و امکانات تولید کارخانه و سیستم کنترل کیفیت.....	۳۷
۴-۳- نمونه‌گیری از حفاظه‌های بتنی راه و اجزاء تشکیل دهنده و آزمایش آنها .....	۴۵
۱-۳-۳- نمونه‌گیری از اجزا تشکیل دهنده حفاظت بتنی و آزمایش آنها.....	۴۵
۲-۳-۳- نمونه‌گیری از حفاظت بتنی ساخته شده.....	۴۸
مراجع.....	۵۱

## سخن مولفین

با توجه به سطح مناسب دانش تکنولوژی بتن و ایمنی راه‌ها در کشور و تدوین آیین‌نامه‌های جدید و یا تجدید نظر در آیین‌نامه‌های قبلی، در فرایند توسعه زیرساخت‌های کشور، تسهیل صورت گرفته و سطح کفی و فنی زیرساخت‌های راه به طور روزافزون در حال ارتقاء می‌باشد. در این مسیر، ساخت حفاظه‌های راه به ویژه حفاظه‌های بتونی راه یکی از الزامات توسعه ایمنی راه‌ها بوده است که بهمین منظور لازم بود تا مشخصات فنی مربوط به این حفاظه‌ها، همچنین روش کنترل کیفیت آنها تدوین شود. از این‌رو، مولفین این مشخصات فنی در کنار کمیته تخصصی بخش فناوری بتن و همکاران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام به تهیه الزامات مورد نیاز برای ساخت و کنترل کیفیت حفاظه‌های بتونی راه نمودند. در فرایند تهیه این مشخصات فنی، سعی شده است تا با استفاده از نتایج تحقیقات سایر کشورها و مهم‌تر از همه، دستاوردهای پژوهشی در داخل کشور، الزامات مربوطه تدوین شود.

در خاتمه امید است مشخصات فنی حاضر بتواند علاوه بر افزایش سطح کارایی حفاظه‌های بتونی راه بر دوام آنها نیز افزوده و نتیجه حاصله منجر به بهینه‌سازی اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های کشور شود.

دکتر مهدی نعمتی چاری

دکتر جعفر سبحانی

مهندس علیرضا پورخورشیدی



# **فصل اول: مشخصات فنی حفاظهای بتنی راه**

## **۱-۱- کلیات**

این بخش، مشخصات مربوط به حفاظهای بتنی پیش ساخته راه را بیان می‌کند. این حفاظهای بزرگراه‌ها، جاده‌ها و خیابان‌ها و یا به عنوان عناصر جداگانه مسیرهای رفت و برگشت برای جلوگیری از انحراف خودروها از مسیرهای اصلی خود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## **۱-۲- مواد و مصالح**

### **۱-۲-۱- سیمان و مواد جایگزین سیمان**

۱-۱-۱- مشخصات سیمان پرتلند و سیمان‌های آمیخته در صورت استفاده، باید مطابق با استانداردهای ذیل باشد:

• سیمان‌های پرتلند: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹

• سیمان پرتلند پوزولانی: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۳۲

• سیمان پرتلند سرباره‌ای: استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۷

• سیمان پرتلند آهکی: استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۲۰

• سیمان زئولیتی: استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴۸۱

۲-۱-۲-۱- به طور کلی، مشخصات مواد جایگزین سیمان باید مطابق با استانداردهای ذیل باشد:

- پوزولان طبیعی: استاندارد ASTM C618
- خاکستر بادی: استاندارد ASTM C618
- دوده سیلیس: استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۷۸
- سرباره: استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳۱۹-۱

۳-۱-۲-۱- نوع سیمان و مواد جایگزین سیمان باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی (از نظر وجود یون‌های مهاجم مانند کلرید، سولفات و ...) انتخاب شود. بنابراین لازم است با توجه به شرایط محیطی از سیمان‌ها و مواد جایگزین سیمان مناسب استفاده گردد؛ همچنین لازم است این انتخاب به گونه‌ای باشد که الزامات این دستورالعمل نیز تأمین شود.

۱-۲-۴- با توجه به اینکه در شرایط آب و هوای سرد و دارای چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن، ممکن است از نمک‌های یخ‌زدا در سطح جاده‌ها استفاده شود، استفاده از سیمان نوع ۵ در این شرایط و سایر محیط‌هایی که امکان نفوذ یون‌های کلرید وجود دارد، مجاز نیست.

۱-۲-۵- در صورت استفاده از پوزولان‌های طبیعی، خاکستر بادی، دوده سیلیس، زئولیت و سرباره کوره آهن‌گدازی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، باید آزمایش‌های لازم برای تأیید و پذیرش آنها طبق الزامات مندرج در استانداردهای بند ۲-۱-۲-۱ انجام شود.

۱-۲-۶- در صورت نیاز به استفاده از دوده سیلیس، توصیه می‌شود مقدار جایگزینی آن با سیمان، بین ۵ تا ۱۰ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.



۷-۱-۲-۱- در صورت استفاده از سرباره کوره آهن‌گدازی، توصیه می‌شود مقدار جایگزینی آن با سیمان، بین ۱۵ تا ۳۵ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

۸-۱-۲-۱- در صورت استفاده از زئولیت، توصیه می‌شود مقدار جایگزینی آن با سیمان، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

۹-۱-۲-۱- در صورت استفاده از خاکستر بادی، توصیه می‌شود مقدار جایگزینی آن با سیمان، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد وزن مواد سیمانی محدود شود.

## ۱-۲-۲- سنگدانه‌ها

۱-۲-۲-۱- حداقل اندازه اسمی سنگدانه مصرفی در حفاظهای بتنی باید به ۲۵ میلی‌متر محدود شود.

۱-۲-۲-۲- دانه‌بندی ریزدانه (ماسه) مصرفی باید الزامات رده ۲ مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را تامین نماید. هرچند بهتر است دانه‌بندی ماسه مصرفی، الزامات رده ۱ مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را نیز تامین نماید.

۱-۲-۲-۳- حداقل ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ در ریزدانه (طبق استاندارد ملی به شماره ۴۴۶) باید به ۳/۰ درصد محدود شود. در صورتیکه ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰، عاری از رس و شیل باشد (طبق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲)، این مقدار می‌تواند تا ۵/۰ درصد نیز افزایش یابد.

۱-۲-۲-۴- حداقل مواد زیان‌آور و ناخالصی‌های آلی در ریزدانه و سلامت آن باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را تامین نماید.

۱-۲-۲-۵- استفاده از سنگدانه‌های ریز که طبق استاندارد ملی به شماره‌های ۸۷۵۳ و ۸۱۴۹، مستعد واکنش‌زنی قلیانی-سیلیسی هستند، در صورتی مجاز است که تمهیدات لازم برای کنترل واکنش‌زنی آنها در بتن صورت پذیرد.



۱-۲-۲-۶- استفاده از سنتگدانه‌های ریزی که طبق استاندارد ASTM C1105 یا سایر استانداردهای معتبر، مستعد واکنش‌زاویی قلیایی کربناتی هستند، مجاز نیست.

۱-۲-۷- دانه‌بندی درشت‌دانه (شن) مصرفی باید الزامات رده‌های ۵، ۶، ۷، ۵۶، ۵۷ یا ۶۷ مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را بسته به استفاده یک یا دو رده از آنها تامین نماید. البته لازم است رده‌های ریزدانه و درشت‌دانه به صورتی انتخاب شوند که ترکیب آنها، بتُنی را بدست دهد که دارای کارپذیری مناسب و بدون جداسدگی باشد.

۱-۲-۸- حداکثر ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ در درشت‌دانه باید به  $1/0$  درصد محدود شود. در صورتیکه ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ (طبق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲)، عاری از رس و شیل باشد، این مقدار می‌تواند تا  $1/5$  درصد وزن درشت‌دانه نیز افزایش یابد، مشروط بر اینکه مجموع ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ در ریزدانه و درشت‌دانه از مجموع  $۳/۰$  درصد وزن ریزدانه و  $۱/۰$  درصد وزن درشت‌دانه، بیشتر نشود.

۱-۲-۹- حداکثر مواد زیان‌آور و ناخالصی‌های آلی در مصالح درشت‌دانه و سلامت آن باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ را تامین نماید.

۱-۲-۱۰- استفاده از درشت‌دانه‌ایی که طبق استاندارد ملی به شماره‌های ۸۷۵۳ و ۸۱۴۹، مستعد واکنش‌زاویی قلیایی سیلیسی هستند، در صورتی مجاز است که تمهیدات لازم برای کترل واکنش‌زاویی آنها در بتُن صورت پذیرد.

۱-۲-۱۱- استفاده از درشت‌دانه‌ایی که طبق استاندارد ASTM C1105، مستعد واکنش‌زاویی قلیایی کربناتی هستند، مجاز نیست.

۱-۲-۱۲- حداکثر سایش لس آنجلس مصالح درشت‌دانه (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۴۸) نباید از  $۴^{\circ}$  درصد وزن درشت‌دانه، بیشتر شود.



۱۳-۲-۲-۱- حداکثر دانه‌های پولکی و سوزنی در مصالح درشت‌دانه (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۲۶۹) نباید از ۳۰ درصد وزن درشت‌دانه، بیشتر شود.

### ۱-۳-۲-۱- آب

۱-۳-۲-۱- کیفیت آب مورد استفاده در ساخت و عمل آوری، مشابه بتن معمولی است و باید الزامات ارائه شده در آیین‌نامه بتن ایران یا استاندارد ASTM C1602 را تامین نماید.

### ۱-۴-۲-۱- مواد افزودنی شیمیایی

۱-۴-۲-۱- مشخصات مواد افزودنی شیمیایی باید الزامات استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰ را تامین نماید.

۱-۴-۲-۱- در صورت استفاده از هر ماده افزودنی، لازم است در فرایند طراحی مخلوط بتن، اثرات آن روی مشخصات بتن تازه و سخت‌شده در کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت در نظر گرفته شود.

۱-۴-۲-۱- استفاده از ماده حبابساز در حفاظه‌های بتنی که در معرض چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن قرار خواهد گرفت، الزامی است. مقدار مصرف ماده حبابساز باید به اندازه‌ای باشد که الزامات جداول ۱-۴ و ۱-۵ را تامین نماید.

۱-۴-۲-۱- برای کاهش نسبت آب به سیمان (یا مواد سیمانی) و یا افزایش روانی بتن، بهتر است از افزودنی کاهنده آب (یا روان‌کننده) یا کاهنده قوی آب (فوق‌روان‌کننده)، بسته به مشخصات بتن و الزامات جداول ۱-۴ و ۱-۵ استفاده کرد.

۱-۴-۲-۱- در شرایط آب و هوای گرم، می‌توان از افزودنی کندگیرکننده، بسته به مشخصات بتن و الزامات جداول ۱-۴ و ۱-۵ استفاده نمود. در صورت استفاده از

سیستم عمل آوری تسریع شده با بخار در عمل آوری قطعات حفاظه بتونی، توصیه می شود از ماده کندگیر کننده استفاده نشود.

۱-۲-۶-۶-۱- در شرایط آب و هوای سرد، می توان از افزودنی تسریع کننده گیرش / مقاومت، بسته به مشخصات بتون و الزامات جداول ۱-۴ و ۱-۵ استفاده نمود. در صورت استفاده از این افزودنی، احتمال کاهش مقاومت بلندمدت قطعات حفاظه بتونی باید در تهیه طرح مخلوط بتون در نظر گرفته شود و طرح مخلوط بتون بر این اساس، اصلاح شود.

۱-۲-۷-۱- در صورت استفاده از افزودنی بازدارنده خوردگی، مشخصات آن باید الزامات استاندارد ASTM C1582 را تامین نماید.

## ۱-۲-۵-۱- میلگرد

۱-۲-۱-۱- مشخصات میلگردهای مصرفی باید الزامات رده آج ۴۰۰ یا ترجیحاً رده آج ۴۲۰ طبق استاندارد ملی به شماره ۳۱۳۲ را تامین نماید. در صورت استفاده از میلگرد با رده آج ۴۰۰، لازم است تمهیدات پیش گرمایش برای فرآیند جوشکاری طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ درنظر گرفته شود.

## ۱-۲-۶- مفصل

۱-۲-۱-۱- مشخصات مفصل مورد استفاده در اتصال قطعات حفاظه بتونی باید الزامات رده GS 20MN5 طبق استاندارد DIN 17182 را تامین نماید. مشخصات شیمیایی و مکانیکی مفصل در جداول ۱-۱ و ۱-۲ ارائه شده است.

جدول ۱-۱- مشخصات شیمیایی مفصل

Ni	Mo	Cr	S	P	Mn	Si	C	شماره
حداکثر ۰/۴۰	حداکثر ۰/۱۵	حداکثر ۰/۳۰	حداکثر ۰/۰۱۵	حداکثر ۰/۰۲۰	تا ۱/۰۰ ۱/۵۰	حداکثر ۰/۶۰	تا ۰/۱۷ ۰/۲۳	۱.۱۱۲۰



جدول ۱-۲-مشخصات مکانیکی مفصل

شماره	تنش تسلیم (MPa)	تشنگی (MPa)	درصد تغییر طول ( $A_5$ )	انرژی ضربه در دمای محیط (J)	انرژی ضربه در دمای $-30^{\circ}\text{C}$ (J)	نوع عملیات حرارتی
۱۱۱۲۰	۳۶۰	۶۵۰ تا ۵۰۰	۲۴	۷۰	۲۷	روش Quenched and Tempered

## ۱-۳- الزامات طرح مخلوط و حفاظه بتنی

### ۱-۳-۱- تقسیم‌بندی شرایط محیطی

۱-۱-۱- با توجه به کاربرد قطعات حفاظه بتنی و عملکرد آنها، چهار نوع شرایط محیطی طبق جدول ۱-۱ تعریف می‌شود.

جدول ۱-۳- دسته‌بندی شرایط محیطی

شرایط محیطی معادل آبا*	شرایط	مشخصات محیط رویارویی
X0	Mi	مناطقی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید و سولفات و چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن نمی‌باشند.
XCD3 و XCD4	Cl	مناطقی که در معرض چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن نمی‌باشند ولی خطر نفوذ یون کلرید در آنها وجود دارد.
XS1	Su	مناطقی که در معرض چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن نمی‌باشند و خطر نفوذ یون کلرید در آنها وجود ندارد. لکن در معرض حملات سولفاتی هستند.
XFT3	FT	مناطقی که چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن در آنها محتمل است.

\* رعایت الزامات مندرج در این دستورالعمل (برای شرایط محیطی ستون اول جدول فوق)، برای حفاظهای بتنی راه الزامی است. چنانچه در برخی از پروژه‌ها، شرایط محیطی مطابق با الزامات آئین‌نامه بتن ایران، مورد توجه باشد، لازم است الزامات این دستورالعمل و آئین‌نامه بتن ایران به صورت توان رعایت شود.

### ۱-۳-۲- طرح مخلوط بتن

۱-۲-۳-۱- اجزای بتن باید با نسبت‌های مناسب و به طور کامل با هم مخلوط شوند و بتن ساخته شده، باید یکنواخت باشد و الزامات جداول ۱-۴ و ۱-۵ را تامین نماید.



۱-۳-۲-۲-۲- طراح مخلوط بتون باید با توجه به خواص سنگدانه‌ها و نیز محدودیت‌های طراحی و روش‌های مناسب طرح مخلوط و بر اساس مخلوط‌های آزمایشی، محدوده دانه‌بندی و مقدار سنگدانه‌ها را تعیین کند.

۱-۳-۲-۳- محدوده دانه‌بندی مصالح سنگی در روش ملی طرح مخلوط، می‌تواند به عنوان راهنمای طرح مخلوط حفاظهای بتونی، مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۳-۲-۴- الزامات جدول ۱-۴ باید در طراحی مخلوط بتون رعایت گردد.

۱-۳-۲-۵- لازم است حداقل عمق پوشش بتون روی میلگرد، به میزان ۵۰ mm رعایت گردد.

جدول ۱-۴- الزامات طرح مخلوط بتون در حفاظهای بتونی بسته به شرایط محیطی

شرایط	سیمانی <sup>۱</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	حداقل مقدار مواد سیمانی	حداقل مقاومت مشخصه بتون <sup>۲</sup> (MPa)	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	درصد هوای بتون تازه <sup>۳</sup>
Mi	۳۲۵	۳۰	۰/۴۵	-	-
Cl	۳۵۰	۳۵	۰/۴۰	-	-
Su	۳۵۰	۳۵	۰/۴۰	-	-
FT	۳۵۰	۳۰	۰/۴۰	$۶/۵\pm ۱/۰$	-

<sup>۱</sup> بهتر است حداکثر مواد سیمانی، به  $۴۲\text{kg}/\text{m}^3$  محدود شود. در صورت لزوم استفاده از مواد سیمانی به مقدار بیش از  $۴۲\text{kg}/\text{m}^3$ ، باید اقدام‌های لازم به منظور جلوگیری از ترک‌خوردگی ناشی از خشکشدن و ترک‌خوردگی حرارتی اعمال گردد و کیفیت کار توسط واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت کارخانه تولیدکننده حفاظه بتونی، تأیید گردد.

<sup>۲</sup> مقاومت مشخصه بتون، مقاومت مشخصه ۲۸ روزه نمونه بتون بر اساس آزمونهای استوانه‌ای می‌باشد.

<sup>۳</sup> برای ایجاد حباب‌های بزرگ، باید از ماده افزودنی حباب‌ساز مطابق الزامات بند ۱-۴ استفاده نمود. در شرایط محیطی Cl، Mi و Su و در صورت عدم استفاده از ماده افزودنی حباب‌ساز، لازم است حداکثر میزان حباب‌های بزرگ به  $۳/۰$  درصد حجم بتون به منظور کنترل هوازایی ناخواسته ناشی از مصرف افزودنی روان‌کننده/فوق‌روان‌کننده، محدود گردد.

<sup>۴</sup> در شرایط محیطی Su، باید از سیمان نوع ۵ استفاده کرد. در صورت استفاده از سیمان نوع ۲، لازم است بخشی از سیمان با یک ماده پوزولانی مناسب مانند دوده سیلیس، جایگزین شود. در مناطقی که خطر سولفاتی کم ولی خطر کلریدی زیاد وجود دارد، باید الزامات شرایط محیطی Cl یا FT با توجه به شرایط واقعی رعایت شود.



### ۱-۳-۳-۱- مشخصات بتن تازه

۱-۳-۱- مخلوط بتن تازه می‌تواند بسته به مشخصات قالب و هندسه حفاظه بتنی، از نوع بتن معمولی (مرسوم) با اسلامپ‌های مختلف باشد. بهتر است اسلامپ بتن عادی بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر باشد. استفاده از اسلامپ‌های کمتر یا بیشتر، در صورتیکه اطمینان حاصل شود که بتن به صورت کامل، متراکم می‌گردد و همچنین دچار جداشده‌گی نمی‌شود، مجاز است.

۲-۳-۳-۱- استفاده از بتن خودتراکم در تولید حفاظه‌های بتنی، مجاز است. بهتر است بتن خودتراکم با جریان اسلامپ بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ میلیمتر تولید و اجرا شود. استفاده از بتن با جریان اسلامپ کمتر یا بیشتر، در صورتیکه اطمینان حاصل شود بتن به صورت کامل، پخش و متراکم می‌گردد و دچار جداشده‌گی نمی‌شود، مجاز است.

۳-۳-۱- در صورت استفاده از بتن خودتراکم، نیاز به استفاده از تجهیزات تراکم بتن نیست. البته برای جریان اسلامپ کمتر از ۵۵۰ میلی‌متر، استفاده از تجهیزات تراکم بتن ممکن است لازم باشد. هرچند در این شرایط و برای بتن‌هایی که از ماده افروزنی حبابساز در آنها استفاده می‌شود لازم است شرایط تراکم به گونه‌ای باشد که باعث خروج مقادیر زیاد حباب‌های عوای عمدی ایجاد شده، نشود.

### ۱-۳-۴- مشخصات بتن سخت شده

۱-۴-۳-۱- مشخصات بتن سخت شده باید ضمن تامین رده مقاومتی جدول ۱-۴، الزامات دوام بتن سخت شده که در جدول ۱-۵ آمده است را به گونه‌ای تامین نماید که شرایط مندرج در جدول ۱-۶، برآورده شود.



جدول ۵-۱- الزامات بتون سخت شده در حفاظهای بتونی با توجه به شرایط محیطی

حداکثر تغییر طول ملات سیمات در محلول سولفات‌های (درصد) <sup>۶</sup>	حداکثر مقاومت الکتریکی ( $\Omega \cdot m$ ) <sup>۷</sup>	حداکثر جذب آب نیم ساعته <sup>۴</sup> (درصد) <sup>۴</sup>	حداکثر عمق نفوذ آب <sup>۳</sup> (mm)	حداکثر نفوذ تسربی شده یون کلرید <sup>۲</sup> (کولمب) <sup>۱</sup>	حداکثر میزان پوسته‌شدگی در اثر نمک‌های یخ‌زدا ( $gr/m^2$ ) <sup>۱</sup>	شرایط
-	۸۰	۳/۰	۳۰	-	-	Mi
-	۱۲۵	۲/۵	۲۰	۲۵۰۰	-	Cl
۰/۰۵	۱۲۵	۲/۵	۲۰	۲۵۰۰	-	Su
-	۱۲۵	۲/۵	۲۰	۲۵۰۰	۳۵۰	FT

<sup>۱</sup> آزمایش تعیین میزان پوسته‌شدگی در اثر نمک‌های یخ‌زدا طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷۷۸ و در سن ۲۸ روز انجام می‌شود.

<sup>۲</sup> آزمایش نفوذ تسربی شده کلرید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۷۹۳ و در سن ۲۸ روز انجام می‌شود. در صورت استفاده از

پوزولان طبیعی در ساخت بتون، می‌توان آزمایش‌های نفوذ تسربی شده کلرید و مقاومت الکتریکی را در سن ۵۶ روز انجام داد.

<sup>۳</sup> آزمایش تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار، طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۱-۵ و در سن ۲۸ روز روی آزمونهای اشیاع با

سطح خشک انجام می‌شود.

<sup>۴</sup> آزمایش تعیین جذب آب نیم ساعته، طبق استاندارد ۱۲۲ Part 1881: BS و در سن ۲۸ روز انجام می‌شود.

<sup>۵</sup> آزمایش مقاومت الکتریکی، طبق استاندارد ۱۴- ASSHTO TP95-۱۴ و در سن ۲۸ روز و روی آزمونه استوانهای  $15 \times 30 cm$  و با پرباب

چهارنقطه‌ای وزن انجام می‌شود. در صورت استفاده از آزمونه استوانهای  $10 \times 20 cm$ ، حداقل مجاز باید به  $165 \Omega \cdot m$  افزایش داده شود.

<sup>۶</sup> آزمایش تعیین تغییر طول ملات سیمان در محلول سولفات‌های، طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۰۷ انجام می‌شود. مقدار انسیاست

باید کمتر از  $0/0$  درصد پس از  $10/0$  درصد پس از یکسال باشد.

جدول ۶-۱- شرایط تامین الزامات بتون سخت شده در شرایط محیطی مختلف

حداکثر تغییر طول ملات سیمات در محلول سولفات‌های	حداکثر مقاومت الکتریکی	حداکثر جذب آب نیم ساعته	حداکثر عمق نفوذ آب	حداکثر نفوذ تسربی شده یون کلرید	حداکثر میزان پوسته‌شدگی در اثر نمک‌های یخ‌زدا	شرایط
الoram آور نیست	باید حداقل یکی از شرایط سه گانه تامین شود	الoram آور نیست	الoram آور نیست	الoram آور نیست	الoram آور نیست	Mi
الoram آور نیست	باید حداقل دو مورد از شرایط چهار گانه تامین شود <sup>۱</sup>			باید حداقل دو مورد از شرایط چهار گانه تامین شود <sup>۱</sup>	الoram آور نیست	Cl
باید رعایت شود	باید حداقل یکی از شرایط چهار گانه تامین شود			باید رعایت شود	الoram آور نیست	Su
الoram آور نیست	باید حداقل دو مورد از شرایط چهار گانه تامین شود <sup>۱</sup>			باید رعایت شود	باید رعایت شود	FT

<sup>۱</sup> در صورت در نظر گرفتن یکی از معیارهای جداکثر نفوذ تسربی شده یون کلرید و مقاومت الکتریکی به عنوان یکی از پارامترهای

موردنیاز در تامین شرایط پذیرش، لازم است آن یک آزمون دیگر به عنوان آزمون دوم برای تامین الزامات در نظر گرفته نشود. در

این صورت، آزمون دوم از بین آزمونهای عمق نفوذ آب و جذب آب نیم ساعته انتخاب خواهد شد.



## ۱-۳-۵-۱- مشخصات هندسی حفاظه‌های بتنی

۱-۳-۱- مشخصات هندسی این بخش، مربوط به حفاظه‌های بتنی مفصلی نوع الف طبق الزامات استاندارد DIN EN 1317 است. حفاظه‌های بتنی مفصلی نوع الف، نوعی از حفاظ می‌باشند که در نقشه‌های تیپ حفاظه‌ها و به عنوان راهنمای اجرایی جلد چهارم آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (نشریه شماره ۴-۲۶۷) معرفی شده است. لازم به ذکر است مشخصات هندسی و سازه‌ای حفاظ بتنی باید از نظر سطح بازدارندگی H3، H2، H4a و H4b و ...) توسط مشاور هر پروژه تعیین شود و در اسناد مناقصه درج گردد.


۱-۳-۲- با توجه به نقشه‌های اجرایی حفاظه‌های بتنی مفصلی نوع الف، مجموعه حفاظه‌های بتنی شامل قطعات استاندارد با طول‌ها و ارتفاع‌های مختلف برای شرایط مختلف بهره‌برداری و سطوح بازدارندگی مختلف می‌باشد. پرکاربردترین قطعات شامل حفاظه‌های با طول ۴ و ۶ متر و ارتفاع یکصد سانتیمتر، قطعه ابتدایی، قطعه تبدیل ۸۰ به ۱۰۰ سانتیمتر، قطعه تبدیل ۱ به ۲، قطعه پای چراغ و قطعه تبدیل قطعه استاندارد به قطعه پای چراغ می‌باشند.

۱-۳-۳- هندسه حفاظه‌های بتنی برای هر یک از قطعات بند ۱-۳-۱ باید مطابق شکل‌های ۱-۱ تا ۵-۱ باشد.


۱-۴-۳- میلگردگذاری و تهیه قفسه‌های میلگرد در حفاظه‌های بتنی برای هر یک از قطعات بند ۱-۳-۱ باید مطابق شکل‌های ۶-۱ تا ۹-۱ باشد.

۱-۵-۳- هندسه مفصل برای اتصال قطعات حفاظ بتنی باید مطابق شکل ۱۰-۱ باشد.

۱-۶-۳- نحوه اتصال مفصل به میلگرد باید مطابق جزیيات شکل‌های ۱۱-۱ و ۱۲-۱ باشد. همچنین این اتصال باید به گونه‌ای باشد که حداقل مقاومت معادل میلگردهای اصلی متصل به مفصل را دارا باشد.



شکل ۱-۱- نقشه قطعه استاندارد به طول ۴ متر




نمای A-A (نمای کلی)

نمای ب




نمای ب


شکل ۱-۲- نقشه قطعه استاندارد به طول ۶ متر




شکل ۱-۳-۱- نقشه قطعه ابتدایی تبدیل ارتفاع به طول ۴ متر




شکل ۱-۴- نقشه قطعه تبدیل ارتفاع ۸۰ به ۱۰۰ سانتیمتر، به طول ۴ متر




شکل ۱-۵- قطعه تبدیل ۱ به ۲




شکل ۱-۶- جزئیات میگرددگزاری قطعه ۴ متری (نمای کتاری)




شکل ۱-۷-۱- جزئیات میلگردگذاری قطعه ۶ متری (نمای کناری)




شکل ۱-۸- جزئیات میلگردگذاری قطعه ۴ متری (نمای روپرتو)




شکل ۱-۹- جزئیات میلگردگذاری قطعه ۶ متری (نمای روپرتو)



## شكل ١٠-١ - جزئيات مفصل



شکل ۱۱-۱- جزئیات قطعه اتصال (مفصل)



شکل ۱۲-۱- نحوه اتصال مفصل به میلگرد

### ۶-۳-۱- آماده سازی و تولید حفاظ بتنی

۶-۳-۱- قبل از تولید حفاظ بتنی باید از عملکرد مناسب تجهیزات تولید، حمل و اجرا، اطمینان حاصل شود.

۶-۳-۲- قبل از قرار دادن قفسه میلگرد در قالب، لازم است جداره قالب با یک ماده رهاساز (روغن قالب) مناسب آغشته شود. توصیه می شود آغشته سازی با روش اسپری



کردن و به صورت یکنواخت انجام شود، به گونه‌ای که ضخامت روغن قالب در تمامی سطوح آغشته‌سازی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.

۱-۳-۶-۳- قبلاز آغاز تولید بتن و ریختن آن در قالب، لازم است از قرار گرفتن صحیح قفسه میلگرد در قالب اطمینان حاصل شود. توصیه می‌شود از فاصله اندازه‌های (اسپیسرهای) مناسب برای قرار دادن قفسه میلگرد در قالب استفاده شود.

۱-۳-۶-۴- در فرایند تولید و ساخت بتن، لازم است الزامات و توصیه‌های آیین‌نامه بتن ایران رعایت شود.

۱-۳-۶-۵- در شرایط آب و هوای گرم، لازم است الزامات و توصیه‌های آیین‌نامه بتن ایران، قبل، حین و بعد از بتن‌ریزی رعایت شود.

۱-۳-۶-۶- در شرایط آب و هوای سرد، لازم است الزامات و توصیه‌های آیین‌نامه بتن ایران، قبل، حین و بعد از بتن‌ریزی رعایت شود.

### ۱-۳-۷- نگهداری بتن و عمل آوری

۱-۳-۷-۱- بعد از بتن‌ریزی لازم است الزامات و توصیه‌های آیین‌نامه بتن ایران برای عمل آوری قطعات حفاظت بتنی رعایت شود. در هر صورت مدت و زمان عمل آوری باید به گونه‌ای باشد تا بتن به سطح مطلوبی از مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری) و دوام مطابق الزامات جداول ۱-۴ تا ۱-۶ برسد.

۱-۳-۷-۲- مدت مراقبت (عمل آوری مرتبط) به عواملی نظیر نوع سیمان، سطح مقاومت مورد نظر، نسبت سطوح نمایان به حجم، نسبت آب به مواد سیمانی و شرایط آب و هوایی به هنگام ساخت و ریختن بتن بستگی دارد. حداقل زمان عمل آوری بتن باید مطابق با جدول ۱-۷، باشد.



۱-۳-۷-۳-۱- در طول مدت عمل آوری هرگز نباید اجازه داد تا قسمتی از قطعه خشک بماند، در واقع تر و خشک شدن‌های متوالی در طول مدت عمل آوری، مضر است و مجاز نمی‌باشد.

۱-۳-۷-۴- توصیه می‌شود در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد، از عمل آوری مرتبط اجتناب شود.

۱-۳-۵- جابجایی قطعات تا قبل از رسیدن بتون به مقاومت کافی، مجاز نیست. در صورتیکه محاسبات برای تعیین مقاومت مورد نیاز برای جابجایی قطعات انجام نشده است، ۷۰ درصد مقاومت فشاری ۲۸ روزه، به عنوان حداقل مقاومت برای جابجایی قطعات در نظر گرفته شود.

جدول ۱-۷-۱- حداقل زمان عمل آوری قطعات (برحسب روز)

روند افزایش مقاومت بتون*		
کند	متوسط	سریع
۷ روز	۵ روز	۳ روز

\* منظور از روند افزایش مقاومت بتون به شرح زیر می‌باشد:

سریع: مانند بتون دارای سیمان‌های زود سخت‌شونده (مانند پرتلند نوع ۳ و نوع ۵-۲۵)، افزودنی‌های زودگیر کنند، نسبت آب به سیمان کم (کمتر از ۰۳۷۵) و عیار سیمان زیاد (بیشتر از  $425\text{kg/m}^3$ ).

متوسط: مانند بتون‌های دارای سیمان‌های نوع ۱-۴۲۵، ۱-۳۲۵، نوع ۲ و نوع ۵ و بتون‌هایی که بخشی از سیمان آن با دوده سیلیس یا متاکائولن جایگزین شده است.

کند: مانند بتون‌های دارای سیمان پرتلند پوزولانی، آهکی، سرباره‌ای یا زئولیتی و بتون‌هایی که بخشی از سیمان آن با پوزولان‌هایی مانند زئولیت، خاکستر بادی یا سرباره کوره آهن گذاری جایگزین شده است.

۱-۳-۶- حفاظه‌های بتونی می‌توانند توسط بخار با فشار کم، نیز عمل آوری شوند. رژیم عمل آوری حرارتی (شامل دما، زمان و رطوبت نسبی) باید به گونه‌ای باشد که از بروز ترک خوردگی و ایجاد لکه روی سطح بتون جلوگیری شود. همچنین لازم است افت مقاومت احتمالی ناشی از عمل آوری تسريع شده در اصلاح طرح مخلوط بتون در نظر گرفته شود. در جدول ۱-۸، رژیم پیشنهادی برای عمل آوری با بخار (در فشار کم)



ارائه شده است. هرچند لازم است تا رژیم عمل‌آوری مناسب و بهینه با مطالعه حرارتی و آزمایش‌های کافی در هر کارخانه بر اساس روش تولیدی، اجزاء بتن و طرح مخلوط بتن، تعیین گردد.

۷-۳-۱- استفاده از مواد غشایی عمل‌آورنده برای حفاظت‌های بتنی که قرار است در شرایط محیطی  $\text{Cl}_\text{Su}$  و  $\text{FT}$  نصب شوند، مجاز نیست. در صورت استفاده از مواد غشایی عمل‌آورنده برای عمل‌آوری حفاظت‌های بتنی که قرار است در شرایط محیطی  $\text{Mi}$  نصب شوند، لازم است مشخصات آن با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۸۸ تطابق داشته باشد.

جدول ۱-۸- برنامه عمل‌آوری تسریع شده

ردیف	شرح فرایند	مدت (hr)	دما ( $^\circ\text{C}$ )	سرعت افزایش دما ( $^\circ\text{C}/\text{hr}$ )	سرعت کاهش دما ( $^\circ\text{C}/\text{hr}$ )
۱	تأخیر اولیه قبل از بخاردهی (پیش بخار دادن) <sup>۱</sup>	۶ تا ۳	دمای بتن ریزی	-	-
۲	دوره افزایش دما <sup>۲</sup>	-	-	۱۰ تا ۱۵	-
۳	دوره عمل‌آوری در دمای زیاد (با ثابت نگاه داشتن دما) <sup>۳</sup>	۸ تا ۱۲	۷۰ تا ۶۰	-	-
۴	دوره کاهش دما تا یک مقدار ایمن <sup>۴</sup>	-	-	۱۰ تا ۱۵	-
۵	قرار دادن قطعه بتنی در شرایط عمل‌آوری استاندارد	-	-	در شرایط آب و هوایی (سرد، خشک و ...)، لازم است تا تمهدات لازم برای تعادل حرارتی و رطوبتی حفاظت بتنی با محیط در نظر گرفته شود. همچنین در صورت نیاز پس از پایان عمل‌آوری تسریع شده، عمل‌آوری عادی باید به شیوه مناسب ادامه یابد.	در شرایط آب و هوایی (سرد، خشک و ...)، لازم است تا تمهدات لازم برای تعادل حرارتی و رطوبتی حفاظت بتنی با محیط در نظر گرفته شود. همچنین در صورت نیاز پس از پایان عمل‌آوری تسریع شده، عمل‌آوری عادی باید به شیوه مناسب ادامه یابد.

<sup>۱</sup> بهتر است تأخیر اولیه قبل از بخاردهی تا زمان گیرش اولیه بتن طبق استاندارد ASTM C403 باشد.

<sup>۲</sup> مدت دوره افزایش دما به اختلاف دمای بتن ریزی و دمای محیط عمل‌آوری تسریع شده، بستگی دارد.

<sup>۳</sup> مدت دوره عمل‌آوری تسریع شده به مقدار مورد نیاز برای کسب مقاومت فشاری در این دوره عمل‌آوری بستگی دارد.

<sup>۴</sup> منظور از مقدار ایمن، دمایی است که بتن پس از پایان دوره عمل‌آوری تسریع شده در شرایط رویارویی با آن دما، دچار ترک خوردگی نشود. همچنین مدت دوره کاهش دما به اختلاف دمای هسته قطعه بتنی و دمای محیط عمل‌آوری تسریع شده (که در حال کاهش است)، بستگی دارد.



### ۱-۳-۸-۱- قالب‌ها و جابجایی قطعات

۱-۳-۱- قالب‌های مورد استفاده در ساخت حفاظه‌های بتنی باید به اندازه کافی صلب باشند تا رواداری قطعه تولید شده را به صورت قابل قبولی که در بند ۴-۲ ذکر شده است، نگه دارند. همچنین سطح داخلی قالب باید کاملاً صاف و از مصالح غیر متخلخل باشد.

۱-۳-۲- سازنده حفاظ بتنی باید تمهیدات مربوط به بلندکردن و جابجا نمودن حفاظ بتنی را در نظر بگیرد. در صورتیکه امکاناتی در وجه کناری حفاظها برای خارج کردن قطعات از درون قالب و بلند کردن و جابجایی آنها تعییه شده باشد، لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از ترک خوردگی و آسیب بتن در وجه کناری صورت پذیرد.

۱-۳-۳- محل گیره‌های حمل و نقل، توسط کارفرما (خریدار) مشخص می‌شود.

۱-۳-۴- محل و نوع گیره‌ها باید طوری تعییه شده باشد که بدون ایجاد ترک خوردگی در حفاظ بتنی، امکان حمل و نقل آسان حفاظ را میسر سازد. همچنین محل و نوع گیره‌ها نباید به شکلی باشد که پس از رویارویی با شرایط محیطی، باعث ایجاد آسیب‌دیدگی قطعه بتنی شود.

۱-۳-۵- دپوی قطعات حفاظ بتنی باید به نحوی صورت گیرد که از ایجاد تنش‌های موضعی زیادتر از مقاومت قطعات و در نتیجه، ترک خوردگی آنها اجتناب شود.

۱-۳-۶- لازم است تمهیدات لازم برای ایجاد / حک مشخصات هر قطعه حفاظ بتنی در نظر گرفته شود. مشخصات هر قطعه حفاظ بتنی باید در برداشته شرایط محیطی Mi, Cl, Su یا FT (حفاظ، تاریخ تولید، نام تولید کننده و سایر مشخصات اعلام شده توسط کارفرما (خریدار) باشد.

## **فصل دوم: کنترل کیفیت حفاظت‌های بتنی راه**

### **۱-۱- لزوم کنترل کیفیت و فرایندهای آن**

۱-۱- برای اینکه بتوان حفاظت‌های بتنی را به صورت ایمن و با دوام تولید نمود، لازم است کیفیت کلیه مواد و مصالح مصرفی، فرایند تولید و محصول نهایی کنترل شود. کنترل کیفیت علاوه بر بررسی تجهیزات و امکانات و فرایند تولید، شامل نمونه‌گیری در توافرهای تعیین شده و انجام آزمایش‌های لازم روی نمونه‌های تهیه شده و تطابق مشخصات بدست آمده با الزامات تعریف شده است؛ بطوریکه ماحصل کار، قطعه حفاظت‌بتنی باشد که بتواند دارای عملکرد مورد نظر باشد.

۱-۲- برای این منظور، کنترل کیفیت در چهار بخش تجهیزات و امکانات، مواد و مصالح، تولید و محصول نهایی طبقه‌بندی شده است. ضمناً لازم است در فرایند کنترل کیفیت از چکلیست‌ها و فرم‌های آزمایشگاهی منطبق با استاندارد آن آزمایش، استفاده شود.

۱-۳- سیستم کنترل کیفیت تولید در کارخانه، باید شامل روش‌های کنترل داخلی تولید به منظور انطباق مشخصات آنها (محصول آماده شده برای عرضه به کارفرما) با الزامات این دستورالعمل و همچنین مطابقت با مشخصات و مقادیر اظهارشده باشد. در سیستم کنترل کیفیت، باید مکانیزم قابل قبولی برای ثبت و نگهداری نتایج در کارخانه،



همچنین تحلیل آنها وجود داشته باشد. این اطلاعات باید حداقل به مدت ۱۰ سال در اسناد کارخانه نگهداری شود و در صورت درخواست کارفرما، به وی ارائه گردد.

## ۲-۲- کنترل کیفیت مواد و مصالح و معیارهای پذیرش

### ۲-۱-۱- سیمان و مواد جایگزین سیمان

۱-۱-۱- برای کنترل کیفی سیمان یا مواد جایگزین سیمان، لازم است طبق تواترهای ذکر شده در جدول ۱-۲، نمونه‌گیری صورت گیرد و آزمایش‌های لازم روی آنها انجام پذیرد.

۲-۱-۲- حداقل وزن نمونه تهیه شده سیمان باید ۵ کیلوگرم باشد. در هر صورت، بسته به نوع آزمایش‌های لازم باید به مقدار کافی، نمونه تهیه شود. نمونه‌گیری از سیمان باید مطابق الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ ایران باشد.

**جدول ۱-۲- تواتر آزمایش‌ها و محل نمونه‌برداری از سیمان**

ردیف	نوع آزمایش	تواتر نمونه‌گیری	استاندارد مربوطه
۱	تعیین مقاومت فشاری ملات استاندارد	به ازای هر ۵۰۰ تن سیمان ورودی یا هر دو هفته، هر کدام که زودتر بررسد	از استانداردهای ملی یا بین‌المللی استفاده شود که شماره آنها در استانداردهای ملی دربردارنده مشخصات سیمان به شماره ۳۸۹ بسته به اینکه سیمان با کدام مشخصات تطابق دارد، ذکر شده است.
	تعیین زمان گیرش سیمان	به ازای هر ۱۰۰۰ تن سیمان ورودی یا هر ماه، هر کدام که زودتر بررسد	
	نرمی سیمان		
۴	سلامت سیمان	به ازای هر ۱۰۰۰ تن سیمان ورودی یا هر ماه، هر کدام که زودتر بررسد	
۵	تعیین ترکیب شیمیایی سیمان، میزان باقیمانده نامحلول، افت ناشی از احتراق، میزان قیلیایی‌های معادل و کلرید	به ازای هر ۱۰۰۰ تن سیمان ورودی یا هر ماه، هر کدام که زودتر بررسد	



۳-۱-۲-۲- در نمونه‌برداری از محموله کامیون (بونکر سیمان) و سایر موارد ذکر نشده، از سه نقطه مختلف محموله برداشت می‌شود و چنانچه در چندین کامیون (بونکر سیمان) باشد، به شرط آنکه محموله‌ها از سیلولی مشخص و در یک روز بارگیری شده باشد، نمونه‌های برداشت شده از کامیون‌ها را می‌توان مخلوط نمود.

۴-۱-۲-۲- آزمایشگاه کترول کیفیت کارخانه تولیدکننده قطعات بتی باید امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام آزمایش‌های ردیف ۱ تا ۳ جدول ۱-۲ را داشته باشد. سایر آزمایش‌ها می‌توانند در یک آزمایشگاه معتبر دیگر و در تواترهای تعریف شده، انجام شود.

۵-۱-۲-۲- برای مواد جایگزین سیمان، به ازای هر ۵۰۰ تن یا هر ۳ ماه (هر کدام که موعدش زودتر برسد) لازم است نمونه‌برداری صورت پذیرد و آزمایش‌های لازم مطابق الزامات استاندارد مربوطه، انجام شود. همچنین در صورت تغییر منبع تامین هر ماده جایگزین سیمان، لازم است آزمایش‌های لازم مطابق الزامات استاندارد مربوطه، مجدداً انجام شود.

۶-۱-۲-۲- با استناد به الزامات ارائه شده در بخش‌های قبل، سیمان پرتلند (و یا سایر مواد جایگزین) زمانی قابل قبول تلقی می‌شود که نتایج حاصل از آزمایش هر نمونه، ضوابط مربوط به ویژگی‌های سیمان و مواد جایگزین سیمان را مطابق استانداردهای بند ۱-۲-۱ برآورده سازد.

۷-۱-۲-۲- آزمایش‌های هر نمونه سیمان (به جز آزمایش ۲۸ روزه مقاومت ملات استاندارد) باید قبل از مصرف آن سیمان انجام شود. در صورت عدم تطابق آن سیمان با مشخصات استاندارد، باید از مصرف آن سیمان در تولید حفاظت بتی، اجتناب کرد. البته چنانچه مقاومت ۷ روزه ملات سیمان استاندارد، کمتر از مقدار مورد انتظار باشد بهتر است تا زمان انجام آزمایش مقاومت ۲۸ روزه ملات استاندارد، از مصرف آن



سیمان خودداری شود یا مقدار کاهش احتمالی مقاومت بتون با کاهش نسبت آب به سیمان، جبران شود.

### ۲-۲-۲-۲- مصالح سنگی

۱-۲-۲-۲-۱- توادر نمونه برداری و نوع آزمایش‌هایی که برای کنترل کیفیت مصالح سنگی انجام می‌شود باید مطابق الزامات استاندارد ملی به شماره ۳۰۲ باشد.

۲-۲-۲-۲- میزان نمونه تهیه شده باید جوابگوی کلیه آزمایش‌هایی که لازم است انجام شود، باشد.

۳-۲-۲-۲-۳- نمونه‌گیری از سنگدانه‌ها باید به نحو مناسب و طبق استاندارد ملی به شماره ۱۱۲۶۷ و به صورتی انجام شود که بتواند بیانگر وضعیت واقعی سنگدانه‌ها باشد.

۴-۲-۲-۲-۴- در صورتیکه نتایج یکی از آزمایش‌های انجام شده روی یک نمونه سنگدانه (شامل دانه‌بندی، ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰، درصد دانه‌های پولکی و سوزنی، میزان کلرید و سولفور و ناخالصی‌های آلی، درصد سایش لس‌آنجلس، درصد ذرات سبک و کلوخه‌های رسی، سلامت سنگدانه، درصد افت وزنی در برابر چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن، پتانسیل واکنش‌زاویی قلیایی و ...) نشان دهد که نتایج حاصله، الزامات استاندارد را تامین نمی‌کند، لازم است مصالح سنگی مورد نظر برای اصلاح یا رد شدن، از چرخه مصرف خارج شود.

### ۳-۲-۲-۳- آب اختلاط و عمل آوری

۱-۳-۲-۲-۱- آب اختلاط بتون باید در دوره‌های زمانی زیر مورد آزمایش قرار گیرد. استفاده از آب مورد آزمایش برای اختلاط در بتون، زمانی مجاز است که الزامات آیین‌نامه بتون ایران یا استاندارد ASTM C1602 را تامین نماید.



- در ابتدای هر پروژه

- پس از هر بار تغییر منبع تامین آب

- هر ۶ ماه یکبار

۲-۳-۲-۲- استفاده از آب آشامیدنی شهری برای اختلاط در بتون و عمل آوری آن،  
مجاز است و نیاز به آزمایش آن نیست.

۳-۲-۲- نمونه برداری از آب باید مطابق استانداردهای ملی به شماره ۲۳۴۷ یا  
۱۱۶۱۱ باشد. در هر صورت حجم نمونه مورد نیاز برای آزمون‌های کترول کیفیت آب،  
نمایندگی کمتر از ۵ لیتر باشد. نمونه‌ها باید به درستی شماره گذاری شده و باید نمایندگی  
همان نوع آبی باشد که برای تولید بتون استفاده می‌شود. نمونه‌های اخذ شده باید در  
مکان تمیز و محفظه‌های سربسته مناسبی نگهداری شود. نمونه آب تهیه شده باید در  
ظرف کمتر از دو هفتگه از نمونه برداری آزمایش شود.

۴-۳-۲-۲- در صورتیکه نتایج یک آزمایش، بیانگر عدم تطابق مشخصات آب مورد  
آزمایش با الزامات استاندارد باشد، لازم است بلا فاصله نمونه دیگری برداشت شود. در  
صورتیکه مجدداً نتایج آزمایش، بیانگر عدم تطابق مشخصات آب مصرفی با الزامات  
تعريف شده، باشد، استفاده از آن منبع آب مورد پذیرش نمی‌باشد.

## ۴-۲-۲- مواد افزودنی شیمیایی

۱-۴-۲-۲- لازم است از هر محموله حمل شده به کارگاه، یک نمونه (به میزان حداقل  
۴ لیتر برای افروزندهای مایع) اخذ شود و از تطابق مشخصات آن با الزامات استاندارد  
ملی به شماره ۲۹۳۰ اطمینان حاصل شود.

۲-۴-۲-۲- در صورت وجود تردید در خصوص کیفیت هر ماده افزودنی شیمیایی در  
طول مصرف آنها، لازم است یک نمونه (به میزان حداقل ۴ لیتر) اخذ شود و از تطابق  
مشخصات آن با الزامات استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰ اطمینان حاصل نمود.



۳-۴-۲-۲- در صورتیکه حجم محموله وارد شده به هر کارگاه بیش از ۱۰ تن باشد، لازم است به ازای هر ۱۰ تن، یک نمونه (به میزان حداقل ۴ لیتر) اخذ گردد و از تطابق مشخصات آن با الزامات استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰ اطمینان حاصل شود.

۴-۴-۲-۲- در صورتیکه بیش از ۶ ماه از ورود مواد افزودنی به کارگاه گذشته باشد، لازم است از مواد باقیمانده به نسبت وزن موجود (یک نمونه به ازای هر ۱۰ تن)، نمونه‌گیری شود و از تطابق مشخصات افزودنی با الزامات استاندارد ملی به شماره ۲۹۳۰ اطمینان حاصل گردد.

۴-۴-۲-۲- در صورت عدم تطابق مشخصات هر نمونه با الزامات استاندارد، محموله مورد نظر باید برای اصلاح یا رد شدن، از چرخه مصرف خارج شود.

## ۵-۲-۲- میلگرد

۱-۵-۲-۲- باید به ازای هر ۵۰ تن از هر اندازه و نوع میلگرد، حداقل ۳ نمونه تهیه شده و مورد آزمایش قرار گیرد. برای این منظور می‌توان از هر بندل ۱۵ تنی، یک نمونه اخذ نمود.

۲-۵-۲-۲- در صورت عدم تطابق مشخصات میلگرد (تنش تسليم، تنش گسيختگي و ازدياد طول در آزمایش کشش) با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲، لازم است نسبت به مردود کردن آن محموله میلگرد، اقدام نمود.

## ۶-۲-۲- مفصل

۱-۶-۲-۲- باید به ازای هر ۱۰۰۰ مفصل، حداقل یک نمونه تهیه شود و مورد آزمایش شیمیایی و مکانیکی قرار گیرد. چنانچه محموله‌های تحویلی به کارخانه، کمتر از ۱۰۰۰ مفصل باشد، لازم است از هر محموله حداقل یک نمونه تهیه شود و مورد آزمایش شیمیایی و مکانیکی قرار گیرد.



۲-۶-۲-۲- در صورت عدم تطابق مشخصات مفصل با الزامات استاندارد DIN 17182، لازم است نسبت به خارج کردن محموله‌ای که آن نمونه‌ها، نماینده‌اش هستند، اقدام نمود.

## ۷-۲-۲- قفسه میلگرد

۱-۷-۲-۲- لازم است تعداد و طول میلگرد و نحوه بستن آنها به ازای هر ۳۰ قفسه میلگرد و حداقل یک قفسه برای هر شیفت کاری مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۷-۲-۲- در صورت عدم تطابق مشخصات قفسه میلگرد با نقشه‌های مصوب، لازم است کار تولید قفسه میلگرد متوقف شود و رفع نقص صورت پذیرد. همچنین لازم است هر ۳۰ قفسه میلگرد از آن بخش، مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود نقص، نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمود.

۳-۷-۲-۲- در هر قفسه مورد بررسی، طول میلگردهای طولی نباید بیشتر از ۳۰ mm با طول تعیین شده در نقشه‌ها، تفاوت داشته باشد.

۴-۷-۲-۲- فاصله میلگردهای عرضی نباید بیشتر از ۳۰ mm با فاصله تعیین شده در نقشه‌ها، تفاوت داشته باشد.

## ۸-۲-۲- اتصال مفصل به میلگردهای اصلی

۱-۸-۲-۲- لازم است از هر ۱۰ سری اتصال مفصل به میلگردهای اصلی، یک سری از نظر تعداد و طول میلگرد اصلی و نحوه جوشکاری (طول، بعد و کیفیت ظاهری جوش) مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۸-۲-۲- در صورت عدم تطابق اتصال مفصل به میلگردهای اصلی با توجه به نقشه‌های مصوب، لازم است کار تهیه اتصال مفصل به میلگردهای اصلی متوقف شود و



رفع نقص صورت پذیرد. همچنین لازم است هر ۱۰ سری اتصال از آن بخش، مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود نقص، نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمود.

۳-۸-۲-۲- طول میلگردهای اصلی (متصل به مفصل) باید بیشتر از ۱۰mm با طول تعیین شده در نقشه‌ها، تفاوت داشته باشد.

۴-۸-۲-۲- طول جوش‌ها باید حداقل تعیین شده در نقشه‌ها را تامین نماید.  
۵-۸-۲-۲- بُعد جوش‌ها باید حداقل تعیین شده در نقشه‌ها را تامین نماید و از کیفیت ظاهری مناسب برخوردار باشد.

### ۳-۲- کنترل کیفیت بتون تازه و سخت شده و معیارهای پذیرش

۱-۳-۲- لازم است از هر ۵۰ متر مکعب یا به ازای هر ۳۰ حفاظه بتونی، هر کدام که موعدش زودتر برسد، یک نمونه طبق استاندارد ملی به شماره ۳۲۰۱-۱ برای انجام آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری، درصد هوای بتون تازه، دما و روانی بتون تازه تهیه شود. در هر صورت در هر روز باید حداقل یک نمونه برای این آزمایش‌ها تهیه شود. قالب‌گیری و تهیه آزمونه‌ها باید طبق استانداردهای ملی به شماره ۳۲۰۵ و ۱۶۰۸-۲ انجام شود.

۲-۳-۲- تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌ها باید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۰۶ یا ۶۰۴۸ (بسته به نوع آزمونه)، درصد هوای بتون تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۱۵۹۰۴، دمای بتون تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۱۱۲۶۸ و روانی بتون تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۳۲۰۳-۲ یا ۱۱۲۷۰ (بسته به نوع بتون از نظر میزان روانی) انجام شود.

۳-۳-۲- لازم است از فرایند تولید بتون در هر دو هفته، حداقل یک نمونه برای انجام آزمایش‌های دوام طبق جدول ۱-۵ تهیه شود. چنانچه تعداد قطعات تولید شده در مدت



دو هفته، بیشتر از ۵۰۰ قطعه باشد، لازم است یک نمونه به ازای هر ۵۰۰ قطعه برای انجام آزمایش‌های دوام طبق جدول ۱-۵ تهیه شود.

۴-۳-۲- در صورتیکه نتایج حاصل از آزمایش‌های دما، روانی و هوای بتن تازه با الزامات تعریف شده تطابق نداشت، لازم است کار تولید بتن را به صورت موقت متوقف نمود و به ترتیب نسبت به اصلاح دمای اجزای بتن (با توجه به تمهیدات پیش‌گرمایش و پیش‌سرمایش)، میزان آب مصرفي و روان‌کننده/ فوق روان‌کننده و افزودنی حبابساز اقدام نمود.

۴-۳-۳- در صورتیکه نتایج حاصل از آزمایش‌های مقاومت فشاری با الزامات تعریف شده تطابق نداشت، لازم است سه مغزه (با حداقل قطر ۹۶ میلی‌متر) از آن بخشی از قطعات که این نمونه، نماینده آن است تهیه شود. در صورتی محموله مورد نظر، قابل پذیرش است که میانگین مقاومت فشاری مغزه‌های تهیه شده از ۸۵/۰ مقاومت مشخصه بیشتر باشد و مقاومت هیچ کدام از مغزه‌ها از ۷۵/۰ مقاومت مشخصه تعریف شده، کمتر نباشد.

۴-۳-۴- در صورتیکه نتایج حاصل از آزمایش‌های میزان پوسته‌شدگی، نفوذ تسریع شده کلرید، مقاومت الکتریکی و عمق نفوذ آب با الزامات تعریف شده تطابق نداشت، لازم است اقدامات زیر انجام شود:

- سه سری مغزه از قطعات تولید شده در آن دو هفته‌ای که نتایج آزمایش‌های دوام آنها، الزامات مورد نظر را تامین نکرده است، تهیه شود و ابعاد آن با توجه به الزامات استانداردهای مربوط به آزمایش‌های دوام طبق توضیح جدول ۱-۵ تنظیم شود.

- در صورتی محموله مورد نظر (مجموع قطعات تولید شده در طول دو هفته)، قابل پذیرش است که میانگین هر یک از مشخصه‌های تعریف شده در جدول ۱-۵ برای مغزه‌های تهیه شده از ۱/۲ برابر حداقل تعریف شده بیشتر نباشد و



میزان هر یک از مشخصه‌های تعریف شده برای هیچ کدام از مغزه‌ها از ۱/۳۵ برابر حداقل تعریف شده، بیشتر نباشد. البته لازم به ذکر است که انجام حداقل ۲ آزمایش تعیین سطح دوام طبق الزامات جدول ۶-۱ الزامی است.

## ۶-۴- کنترل ابعادی حفاظ بتنی

۶-۱- لازم است ابعاد ۳ حفاظ بتنی در تولید هر روز یا به ازای هر ۳۰ حفاظ بتنی، هر کدام زودتر بررسد، مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۲- چنانچه تغییر در ابعاد هر یک از حفاظه‌های بتنی مورد بررسی، رواداری بیان شده در بند ۶-۲ را تامین نکند، لازم است ابعاد کلیه حفاظه‌های بتنی تولید شده در آن روز مورد بررسی ابعادی قرار گیرد. هر یک از قطعاتی که رواداری مجاز بیان شده در این بند را تامین نکند، قابل پذیرش نیست. همچنین لازم است قالب‌های مورد استفاده در ساخت حفاظه‌های پذیرش نشده از خط تولید خارج و اصلاح شود. قالب‌های اصلاح شده، زمانی قابل استفاده مجدد است که به تایید بخش کنترل کیفیت کارخانه رسیده باشد.

۶-۳- بعد مقطع عرضی حفاظ بتنی نباید با بعد طراحی شده، به اندازه بیشتر از ۶ میلی‌متر تفاوت داشته باشد. خط عمودی وسط مقطع عرضی حفاظ نباید بیشتر از ۶ میلی‌متر از شاقول خارج باشد.

۶-۴- بعد طولی حفاظ بتنی نباید با بعد طراحی شده، به اندازه بیشتر از ۶ میلی‌متر در ازای هر ۳ متر از طول حفاظ بتنی تفاوت داشته باشد. همچنین این مقدار برای هر مقطع نباید از ۱۹ میلی‌متر تجاوز کند.

۶-۵- محل قرارگیری مفصل در وجه کناری قطعه آماده شده، نباید بیشتر از ۶ میلی‌متر با محل تعیین شده در نقشه‌ها، تفاوت داشته باشد.



## ۲-۵-۲- وضعیت ظاهری حفاظ بتنی

۲-۱- نباید ترک قابل ملاحظه‌ای روی سطح ظاهری حفاظ بتنی رویت شود. بر این اساس، شکستگی و رد ترک در مقطع یا هرگونه ترک سازه‌ای امتداد یافته که طول آن ۳۰۰ میلی‌متر یا بیشتر باشد در هیچ نقطه‌ای از قطعه نباید مشاهده شود. همچنین تعداد ترک‌های کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر نباید بیشتر از ۳ مورد و عرض ترک نباید بیشتر از ۰/۱ میلی‌متر و عمق آن نباید بیشتر از ۶ میلی‌متر باشد.

۲-۲- در صورت وجود ترک (که در اثر فرایند تولید یا حین حمل و نصب اتفاق می‌افتد) بیشتر از حدود بیان شده در بند ۲-۵-۱، حفاظ بتنی یا باید رد شود و یا اینکه مطابق دستورالعمل کارفرما (خریدار) ترمیم شود. تعمیرات باید از نظر کارفرما، دقیق بوده و به درستی انجام شده باشد و عملآوری مناسبی برای آنها صورت گرفته باشد. قسمت‌های تعمیر شده نیز باید شرایط بیان شده در این دستورالعمل را تامین کنند.



## **فصل سوم: بازرسی**

### **۱-۳ - کلیات**

منظور از بازرسی، بررسی شرایط و امکانات تولید و کیفیت قطعات تولیدی یک کارخانه توسط یک مجموعه مستقل (به غیر از عوامل کنترل کیفیت کارخانه) می‌باشد.

بازرسی در دو مرحله انجام می‌شود:

۱- بررسی شرایط و امکانات تولید و سیستم کنترل کیفیت کارخانه

۲- نمونه‌گیری از حفاظه‌های بتني راه و اجزاء تشکیل‌دهنده و آزمایش آنها

مراحل اول و دوم می‌تواند همزمان یا در زمان‌های متفاوت با فاصله زمانی حداقل دو ماه از هم انجام شود. این مراحل بازرسی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) برای بررسی وضعیت یک کارخانه تولید حفاظه‌های بتني راه انجام می‌شود.

### **۲-۳ - بررسی شرایط و امکانات تولید کارخانه و سیستم کنترل کیفیت**

برای ارزیابی فرایند تولید و سیستم کنترل کیفیت تولید در مجموعه تولیدکننده حفاظ بتني، لازم است چکلیست‌های جداول ۲-۳ تا ۷-۳ توسط نماینده/نمایندگان مجموعه بازرسی تکمیل شود.



در صورتی که نقايس اساسی در فرایند تولید و سیستم کنترل کیفیت دیده شود، موارد جهت رفع نقص به تولیدکننده حفاظ بتی ابلاغ می‌شود. پس از رفع نقايس بیان شده، لازم است مجدداً بازرگانی صورت پذیرد و چکلیست‌های جداول ۲-۳ تا ۷-۳ توسط نماینده/نماینده‌گان مجموعه بازرگانی تکمیل شود.

لکن در صورتی که نقايس جزئی در فرایند تولید و سیستم کنترل کیفیت دیده شود، موارد جهت رفع نقص به تولیدکننده حفاظ بتی منعکس می‌شود. تولیدکننده به موازات انجام آزمایش‌های اصلی توسط تیم بازرگانی، نسبت به رفع نقايس جزئی اقدام خواهد نمود.

بخش اول فرایند تولید یک کارخانه (مربوط به بازدید بازرگان) زمانی قابل قبول است که ضمن تامین الزامات اساسی، حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز مورد نظر (امتیاز کسب شده نسبت به کل) طبق جدول ۱-۳ بدست آید. منظور از الزامات اساسی، مواردی است که زیر آنها در جداول ۲-۳ تا ۷-۳ خط کشیده شده است.

**جدول ۱-۳- امتیازدهی فرایند تولید و سیستم کنترل کیفیت کارخانه تولید حفاظ بتی**

ردیف	موضوع	امتیاز کسب شده	حداقل امتیاز لازم	درصد وزنی نسبت به کل	امتیاز کسب شده نسبت به کل
۱	سیستم تولید بتن		۵۰	۲۰	
۲	سیستم حمل بتن		۶۰	۱۰	
۳	سیستم تراکم بتن		۷۰	۱۰	
۴	تامین مواد اولیه و نگهداری آنها		۵۰	۱۵	
۵	فرایند کنترل کیفیت		۶۰	۳۰	
۶	آزمایشگاه کنترل کیفیت		۵۰	۱۵	
مجموع					



## جدول ۲-۳- چک لیست کنترل سیستم بتن ساز و جزیبات امتیازبندی آیتم‌ها

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	آیا در کارخانه مجموعه بتن ساز، وجود دارد؟ نوع دیگر مخلوط کن و حجم آن؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	بتن ساز دو محوره: ۲۰ امتیاز بتن ساز تک محوره و تابهای: ۱۰ امتیاز بتن ساز درام: ۵ امتیاز
۲	نوع سیستم پارگیری صالح سنگی (دراگ لاین/محفظه‌های خطی)؟	-	-
۳	آیا در صورت خرابی مجموعه بتن ساز، مجموعه جایگزین وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	وجود مجموعه بتن ساز جایگزین: ۱۰ امتیاز
۴	آیا سیستم پیمانه کردن اجزاء بتن به صورت اتوماتیک انجام می‌شود؟ در صورت پیمانه کردن به صورت دستی، آیا اپراتور بتن ساز آموزش‌های لازم را دیده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	وجود مجموعه بتن ساز اتوماتیک: ۱۰ امتیاز آموزش دیده بودن اپراتور در صورت پیمانه کردن دستی: ۵ امتیاز
۵	آیا سیستم بتن ساز، قابلیت اضافه کردن مواد سیمانی به صورت اتوماتیک را دارد؟ چند ماده سیمانی می‌تواند در سیستم به صورت اتوماتیک توزین و اضافه شود؟ در صورت پیمانه کردن دستی، آیا پرسنل مربوطه، آموزش لازم را دیده‌اند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	هر محفظه ذخیره و پارگیری اتوماتیک سیمان: ۵ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز) آموزش دیده بودن اپراتور در صورت پیمانه کردن دستی: ۵ امتیاز
۶	آیا سیستم بتن ساز، قابلیت اضافه کردن مواد افزودنی به صورت اتوماتیک را دارد؟ چند ماده افزودنی می‌تواند در سیستم به صورت اتوماتیک توزین و اضافه شود؟ در صورت پیمانه کردن دستی، آیا پرسنل مربوطه، آموزش لازم را دیده‌اند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	در صورت وجود سلول‌های اندازه‌گیری: ۵ امتیاز برای هر سلول (تا سقف ۱۰ امتیاز) آموزش دیده بودن اپراتور در صورت پیمانه کردن دستی: ۵ امتیاز
۷	آیا سیستم بتن ساز دارای تجهیزات اندازه‌گیری رطوبت است؟ چند حسگر اندازه‌گیری رطوبت در سیستم بتن ساز وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	در صورت وجود تجهیزات رطوبت‌سنگی: ۲۰ امتیاز برای هر حسگر (تا سقف ۲۰ امتیاز) در صورت عدم وجود حسگر رطوبت، آیا درصد رطوبت صالح توسط آزمایشگاه اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا طرح مخلوط بتن با توجه به میزان رطوبت صالح، به صورت مرتب اصلاح می‌شود؟
۸	آیا تجهیزات پیمانه کردن در بتن ساز، کالیبره هستند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۱۰ امتیاز
۹	بتن ساز وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا برگه طرح مخلوط مصوب در اتاق کنترل سیستم
	آیا بتن بر اساس طرح مخلوط مصوب تولید می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۵ امتیاز

توجه: لازم است موضوع مربوط به بندهایی که زیر آنها، خط کشیده شده است رعایت شود.



جدول ۳-۳- چک لیست کنترل سیستم حمل بتون

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	نوع تجهیزات حمل بتون؟		
۲	در صورت استفاده از تراکمیکسر: تعداد تراکهای مورد استفاده برای حمل بتون؟ آیا مشخصات تراکها منطبق با الزامات استاندارد است؟ آیا راندهای تراکها، آموزش‌های لازم برای حمل و تخلیه بتون را دیده‌اند؟ آیا برای تراکهای فعال، تراک آماده به کار تدارک دیده شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	هر تراک ۱۰ امتیاز (حداکثر ۴۰ امتیاز) ۲۰ امتیاز ۲۰ امتیاز ۲۰ امتیاز
۳	در صورت استفاده از جرققیل و باکت: تعداد جرققیلهای مورد استفاده برای حمل بتون؟ تعداد باکتهای مورد استفاده برای حمل بتون؟ آیا مشخصات باکتها منطبق با الزامات استاندارد است؟ آیا حجم هر باکت با حجم تولید هر پیمانه از بتون هماهنگی دارد؟ آیا اپراتورهای حمل بتون، آموزش‌های لازم برای حمل و تخلیه بتون را دیده‌اند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	هر باکت ۱۰ امتیاز (حداکثر ۳۰ امتیاز) ۲۰ امتیاز ۲۰ امتیاز ۳۰ امتیاز

جدول ۳-۴- چک لیست کنترل سیستم تراکم بتون

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	آیا بتون تولیدی نیاز به تراکم مکانیکی دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	در صورت استفاده از بتون خودتراکم، ۱۰۰ امتیاز به این جدول تعلق می‌گیرد
۲	در صورت نیاز به تراکم مکانیکی: نوع تجهیزات تراکم بتون؟ تعداد دستگاهها برای تراکم بتون؟ آیا تعداد و نوع دستگاههای تراکم بتون با الزامات استاندارد تطابق دارد؟ در صورت خرابی تجهیزات تراکم، آیا دستگاههای جایگزین تدارک دیده شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	حافل ۲ دستگاه ویره، هر ویره ۱۰ امتیاز (حداکثر تا ۴۰ امتیاز) ۳۰ امتیاز ۳۰ امتیاز



## جدول ۳-۵- چک لیست تامین مواد اولیه و نگهداری آنها برای تولید حفاظه‌های بتني

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	آیا چک لیست بخش کنترل کیفیت تولیدکننده، دربردارنده بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> تامین مصالح استاندارد به میزان کافی است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۲۰ امتیاز
۲	قبل از فرایند تولید: آیا مصالح سنگی به میزان لازم برای تولید هر بخش از بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> حفظه‌های بتني، فراهم شده است؟ آیا سیمان به میزان لازم برای تولید هر بخش از حفاظه‌های بتني، فراهم شده است؟ آیا مواد افزودنی به میزان لازم برای تولید هر بخش از بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> حفظه‌های بتني، فراهم شده است؟ آیا آب به میزان لازم برای تولید هر بخش از حفاظه‌های بتني، فراهم شده است؟ آیا میلگرد به میزان لازم برای تولید هر بخش از حفاظه‌های بتني، فراهم شده است؟ آیا مفصل به تعداد لازم برای تولید هر بخش از حفاظه‌های بتني، فراهم شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۴ امتیاز
۳	در هنگام ورود مصالح: آیا مشخصات مصالح سنگی وروردی، ثبت شده و با مشخصات سفارش، مقایسه می‌گردد؟ آیا مشخصات سیمانی وروردی، ثبت شده و با مشخصات سفارش، مقایسه می‌گردد؟ آیا محفظه‌های مواد افزودنی ورودی دارای برچسب حاوی مشخصات می‌باشد؟ آیا مشخصات میلگرد وروردی، ثبت شده و با مشخصات سفارش، مقایسه می‌گردد؟ آیا مشخصات مفصل وروردی، ثبت شده و با مشخصات سفارش، مقایسه می‌گردد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۴ امتیاز
۴	شرایط نگهداری مواد اولیه: آیا نگهداری مصالح سنگی به درستی انجام می‌شود؟ آیا نگهداری سیمان به درستی انجام می‌شود؟ آیا نگهداری مواد افزودنی به درستی انجام می‌شود؟ آیا نگهداری آب به درستی انجام می‌شود؟ آیا نگهداری میلگرد به درستی انجام می‌شود؟ آیا نگهداری مفصل به درستی انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۶ امتیاز

توجه: لازم است موضوع مربوط به بندهایی که زیر آنها، خط کشیده شده است رعایت شود.



### جدول ۶-۳- چک لیست بررسی فرایند کنترل کیفیت تولید کننده

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	آیا تولید کننده دارای سیستم کنترل کیفیت است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	
۲	<p>در صورت وجود سیستم کنترل کیفیت مستقر: تعداد پرسنل کنترل کیفیت؟ آیا پرسنل کنترل کیفیت، آموزش های لازم را دیده اند؟ آیا سطح تحصیلات پرسنل کنترل کیفیت، با نیازهای کار تطابق دارد؟ بخش کنترل کیفیت زیر نظر چه واحدی فعالیت می کند؟</p> <p>آیا در سیستم کنترل کیفیت، چک لیست های استاندارد وجود دارد؟ آیا معیار پذیرش و رد مواد اولیه و محصول نهایی، وجود دارد؟ آیا دستورالعمل اصلاح مواد اولیه وجود دارد؟ آیا دستورالعمل ترمیم محصول در صورت عدم پذیرش وجود دارد؟</p>	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	هر نفر ۵ امتیاز (حداکثر ۲۰) ۱۰ امتیاز ۱۰ امتیاز ۹ امتیاز ۵ امتیاز ۵ امتیاز ۵ امتیاز
۳	<p>در صورت عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مستقر، آیا تولید کننده از خدمات شرکت های معتبر برای کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات خود استفاده می کند؟</p>	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	
۴	<p>آیا کیفیت مصالح سنگی و روکی کنترل می شود؟ آیا کیفیت سیمان و روکی کنترل می شود؟ آیا کیفیت مواد افزودنی و روکی کنترل می شود؟ آیا کیفیت آب مصرفی کنترل می شود؟ آیا کیفیت میلگرد و روکی کنترل می شود؟ آیا کیفیت مفصل و روکی کنترل می شود؟</p>	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۴ امتیاز ۴ امتیاز ۴ امتیاز ۴ امتیاز ۴ امتیاز ۴ امتیاز
۵	<p>آیا میلگردگزاری شامل نوع و تعداد میلگردها، طول همپوشانی، جوش و ... کنترل می شود؟ آیا نحوه قرار گرفتن صحیح قفسه میلگرد درون قالب کنترل می شود؟ آیا وضیت قالب ها قبل از بتن ریزی، کنترل می شود؟</p>	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۴ امتیاز ۴ امتیاز ۴ امتیاز

توجه: لازم است موضوع مربوط به بندهایی که زیر آنها، خط کشیده شده است رعایت شود.



جدول ۳-۷- چک لیست بررسی آزمایشگاه کنترل کیفیت تولید کننده

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۱	آیا آزمایشگاه کنترل کیفیت در مجموعه تولیدکننده وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه کنترل کیفیت در مجموعه تولیدکننده وجود دارد؟
۲	در صورت وجود آزمایشگاه: تعداد پرسنل آزمایشگاه؟ آیا پرسنل آزمایشگاه، آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟ آیا سطح تحصیلات پرسنل آزمایشگاه، با نیازهای کار تطابق دارد؟ آزمایشگاه زیر نظر چه واحدی فعالیت می‌کند؟ آیا در آزمایشگاه، فرمهای آزمایشگاهی استاندارد وجود دارد؟ آیا تجهیزات آزمایشگاه، به صورت مرتب کالیبره می‌شوند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	هر نفر ۵ امتیاز (حداکثر ۲۰)
۳	آزمایش‌های قابل انجام سیمان در آزمایشگاه: آیا آزمایش‌های فیزیکی سیمان انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های مکانیکی سیمان انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های شیمیایی سیمان انجام می‌شود؟ آیا تواتر انجام آزمایش‌ها، رعایت می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۴ امتیاز ۳ امتیاز ۵ امتیاز ۵ امتیاز
۴	آزمایش‌های قابل انجام مصالح سنگی در آزمایشگاه: آیا آزمایش‌های دانه‌بندی و درصد ذرات رد شده از الک شماره ۲۰۰ انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های تعیین مواد مضر و سلامت مصالح سنگی انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های سایش لس آنجلس، تعیین درصد ذرات پولکی و سوزنی و افت وزنی مصالح سنگی در چرخه‌های بین‌زدن و آبشدن انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های شیمیایی مصالح سنگی انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های تعیین پتانسیل قلیایی مصالح سنگی انجام می‌شود؟ آیا تواتر انجام آزمایش‌ها، رعایت می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۱ امتیاز ۱ امتیاز ۱ امتیاز ۵ امتیاز
۵	آزمایش‌های قابل انجام برای آب در آزمایشگاه: آیا آزمایش‌های شیمیایی آب انجام می‌شود؟ آیا آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی بتزن حاوی آب مورد آزمایش، انجام می‌شود؟ آیا تواتر انجام آزمایش‌ها، رعایت می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۱ امتیاز ۱ امتیاز ۵ امتیاز

توجه: لازم است موضوع مربوط به بندهای، که زیر آنها، خط کشیده شده است، رعایت شود.



## ادامه جدول ۳-۷-چک لیست بررسی آزمایشگاه کنترل کیفیت تولیدکننده

ردیف	شرح موضوع	نتیجه	جزئیات امتیازبندی
۶	آیا آزمایش‌های مربوط به ارزیابی مشخصات کلی مواد افزودنی شیمیایی انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش‌های مربوط به ارزیابی مشخصات ویژه و عملکردی مواد افزودنی شیمیایی انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش‌های مکانیکی میلگرد انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایشگاهی‌های شیمیایی و مکانیکی مفصل انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا تواتر انجام آزمایش‌ها، رعایت می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز
۷	آزمایش‌های قابل انجام در آزمایشگاه برای بتن تازه:		
	آیا اندازه‌گیری دمای بتن تازه انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش تعیین میزان روانی انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش میزان وزن مخصوص بتن تازه انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
۸	آیا آزمایش آزمایشگاه برای بتن سخت شده:		
	آیا آزمایش مقاومت فشاری انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش تعیین مقدار پوسته شدنی در چرخه‌های بیخ زدن و آب شدن انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش عمق نفوذ آب انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش آزمایش جذب آب انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
۹	آیا آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلرید انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا آزمایش تغییر طول در محلول سولفات انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز
	آیا تواتر انجام آزمایش‌ها، رعایت می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز
	آیا ارزیابی رواداری ابعادی حفاظه‌های بتنی تولید شده انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز
۱۰	آیا تواتر انجام آزمایش‌های تعیین رواداری ابعاد، انجام می‌شود؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز
	آیا آزمایش‌های تضمین کیفیت روی حفاظه‌های بتنی تولید شده، انجام می‌شود؟ نوع آزمایش‌های تضمین کیفیت و تواتر انجام آنها، چگونه است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	

توجه: لازم است موضوع مربوط به بندهایی که زیر آنها، خط کشیده شده است رعایت شود.



## ۳-۳- نمونه‌گیری از حفاظه‌های بتنی راه و اجزاء تشکیل‌دهنده و آزمایش آنها

نمونه‌گیری و آزمایش باید در دو بخش مجزا به شرح زیر انجام شود:

۱- نمونه‌گیری از اجزا تشکیل‌دهنده حفاظه بتنی مانند بتن، میلگرد، مفصل، قفسه میلگرد و اتصال میلگرد اصلی به مفصل

۲- نمونه‌گیری از حفاظه بتنی آماده که قبل از تولید شده است

زمانی سیستم تولید بتن و کیفیت قطعات تولید شده، مورد تایید است که نتایج هر دو مرحله آزمایش فوق، الزامات مورد نظر را تامین نماید.

### ۳-۱- نمونه‌گیری از اجزا تشکیل‌دهنده حفاظه بتنی و آزمایش آنها

#### ۳-۱-۱- نمونه‌گیری از بتن تازه

حداقل باید سه نمونه از بتن تازه که برای ساخت حفاظه‌های بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اخذ شود و آزمایش‌های زیر روی این نمونه‌های صورت پذیرد:

- دمای بتن تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۱۱۲۶۸

- میزان روانی بتن تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۳۲۰۳-۲ یا ۱۱۲۷۰ (با توجه به نوع بتن از نظر میزان روانی)

- درصد هوای بتن تازه طبق استاندارد ملی به شماره ۱۵۹۰۴

زمانی مشخصات بتن تازه مورد پذیرش است که شرایط زیر حاصل شود:

۱- متوسط دمای بتن تازه در محدوده مجاز دما با توجه به شرایط آب و هوایی قرار داشته باشد. همچنین حداقل، دمای ۲ نمونه بتن باید در محدوده مجاز دما با توجه به شرایط آب و هوایی قرار داشته باشد.



- متوسط اسلامپ بتن تازه، حداکثر ۲۵ میلی‌متر بیشتر از اسلامپ هدف طرح مخلوط و حداکثر ۵۰ میلی‌متر کمتر از اسلامپ هدف طرح مخلوط باشد. همچنین حداقل، اسلامپ ۲ نمونه بتن باید حداکثر ۲۵ میلی‌متر بیشتر از اسلامپ هدف طرح مخلوط و حداکثر ۵۰ میلی‌متر کمتر از اسلامپ هدف طرح مخلوط باشد.

- برای شرایط محیطی FT، متوسط درصد هوای بتن تازه، بین ۵/۵ و ۷/۵ درصد باشد. همچنین حداقل، درصد هوای ۲ نمونه بتن باید بین ۵/۵ و ۷/۵ درصد باشد.

تیم بازرگانی باید به صورت تصادفی از یکی از نمونه‌های بتن تازه، آزمون‌های لازم برای انجام آزمایش‌های بتن سخت‌شده به شرح زیر را تهیه نماید:

- تعیین مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه طبق استاندارد ملی به شماره ۳۲۰۶ یا ۶۰۴۸  
(بسته به نوع آزمونه)

حداقل آزمایش‌های اعلام شده طبق جدول ۱-۶ به شرح زیر:

- آزمایش نفوذ تسریع شده کلرید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۷۹۳  
- آزمایش تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار، طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۰۱-۵

- آزمایش تعیین جذب آب نیم ساعته، طبق استاندارد 122: Part 1881: BS 1881: Part 122  
- تعیین میزان پوسته‌شدگی در چرخه‌های یخ زدن و آب شدن پس از ۲۸ روز طبق استاندارد ملی به شماره ۱۲۷۲۸

- آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی ویژه طبق استاندارد AASHTO TP95-14  
(در صورت نیاز)

- آزمایش تعیین تغییر طول ملات سیمان در محلول سولفات طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۰۷ (در صورت نیاز)

زمانی مشخصات بتن سخت‌شده مورد پذیرش است که نتایج آزمایش‌های انجام شده حداقل الزامات اعلام شده در جداول ۱-۶ تا ۱-۴ را تامین نمایند.



### ۲-۱-۳-۳- نمونه گیری از میلگرد و مفصل

برای نمونه گیری باید حداقل یک بندل ۱۵ تنی از هر نوع و اندازه میلگرد و ۱۰۰ مفصل در انبار کارخانه موجود باشد. تیم بازرگانی به صورت تصادفی یک نمونه میلگرد از هر نوع و اندازه و یک نمونه مفصل تهیه می‌نماید و برای انجام آزمایش‌های لازم طبق مشخصات فصل ۱ اقدام می‌کند.

### ۲-۱-۳-۳- نمونه گیری از قفسه میلگرد

برای نمونه گیری باید حداقل ۳۰ قفسه میلگرد آماده شده در انبار کارخانه موجود باشد. تیم بازرگانی به صورت تصادفی سه قفسه میلگرد را انتخاب نموده و طول میلگردهای طول و فاصله میلگردهای عرضی، همچنین کیفیت تهیه قفسه‌های میلگرد را تعیین می‌نماید. لازم است قفسه‌های میلگرد با توجه به رواداری‌های اعلام شده در بخش ۲-۲ و نقشه‌های مصوب، تهیه شده باشند. لازم است متوسط مقادیر اندازه گیری شده برای هر سه قفسه، در محدوده رواداری مجاز باشد. همچنین در حداقل دو قفسه، کلیه اندازه‌ها در محدوده مجاز تعیین شده باشند. ضمناً لازم است در هیچ‌یک از قفسه‌ها، خروج از رواداری هیچ‌یک از اندازه‌های تعیین شده، از چهار سوم برابر رواداری تعیین شده بیشتر نشود.

### ۲-۱-۳-۴- نمونه گیری از اتصال مفصل به میلگرد اصلی

برای نمونه گیری باید حداقل ۳۰ سری آماده شده از اتصالات مفصل به میلگردهای اصلی در انبار کارخانه موجود باشد. تیم بازرگانی به صورت تصادفی سه سری از اتصالات مفصل به میلگردهای اصلی را انتخاب نموده و طول میلگردهای اصلی و طول جوش و کیفیت آنها را تعیین می‌نماید. لازم است اتصالات مفصل به میلگردهای اصلی با توجه به رواداری‌های اعلام شده در بخش ۲-۲ و نقشه‌های مصوب، تهیه شده باشند. لازم است متوسط مقادیر اندازه گیری شده برای هر سه سری از اتصالات، در



محدوده رواداری مجاز باشد. همچنین در حداقل دو سری از اتصالات، کلیه اندازه‌ها در محدوده مجاز تعیین شده باشند. ضمناً لازم است در هیچ سری از اتصالات، طول جوش از سه‌چهارم حداقل تعیین شده در نقشه‌ها، کمتر نشود.

### ۳-۲-۲- نمونه‌گیری از حفاظ بتی ساخته شده

برای نمونه‌گیری از حفاظ بتی آماده، لازم است حداقل ۳۰ حفاظ در دپوی کارخانه موجود باشد. تیم بازرگانی به صورت تصادفی ۶ حفاظ را انتخاب می‌کند و نسبت به مغزه‌گیری از آنها و اندازه‌گیری ابعاد اقدام می‌کند.

### ۳-۲-۱- مغزه‌گیری از حفاظ بتی آماده

از ۶ نمونه حفاظ تهیه شده، به صورتی مغزه‌گیری می‌شود که میلگردها برش نخورد. همچنین سن حفاظ بتی انتخاب شده (در صورت عمل آوری عادی) باید حداقل ۳ روز باشد. در صورت استفاده از عمل آوری تسريع شده، می‌توان از حفاظ بتی پس از پایان دوره عمل آوری تسريع شده و خارج کردن از قالب، مغزه‌گیری نمود. تعداد مغزه‌ها با توجه به نوع آزمایش، و حداقل الزامات اعلام شده در جدول ۶-۱ به شرح زیر باشد:

۶- مغزه (یک مغزه از هر یک از حفاظهای ۶ تایی) با قطر حدود ۱۰ سانتی‌متر از

۶- حفاظ بتی برای تعیین مقاومت فشاری طبق استاندارد ملی به شماره ۶۰۴۸

- ۳- مغزه (یک مغزه از هر یک از حفاظهای انتخاب شده بین ۶ حفاظ) با قطر حدود ۱۰ سانتی‌متر از ۳ حفاظ بتی برای تعیین نفوذ تسريع شده کلرید طبق

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۷۹۳

- ۳- مغزه (یک مغزه از هر یک از حفاظهای انتخاب شده بین ۶ حفاظ) با قطر

حدود ۱۵ سانتی‌متر از ۳ حفاظ بتی برای تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار، طبق

استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۰۱-۵

- ۳(یک مغزه از هر یک از حفاظهای انتخاب شده بین ۶ حفاظ) مغزه با قطر حدود ۷/۵ سانتی متر از ۳ حفاظ بتنی برای تعیین جذب آب نیم ساعته، طبق

استاندارد BS 1881: Part 122

۳- (یک مغزه از هر یک از حفاظه‌های انتخاب شده بین ۶ حفاظ) مغزه با قطر حدود ۱۵ سانتی‌متر از ۳ حفاظ بتنی برای تعیین میزان پوسته‌شدگی در چرخه‌های یخ زدن و آب شدن طبق استاندارد ملی به شماره ۱۲۷۲۸ زمانی مشخصات مغزه‌ها مورد پذیرش است که نتایج آزمایش‌های انجام شده، شرایط زیبر را تامین نماید:

- میانگین مقاومت فشاری مغزه‌های تهیه شده بیشتر از ۸۵٪ مقاومت تعیین شده در جدول ۱-۴ باشد. همچنین مقاومت هیچ کدام از مغزه‌ها از ۷۵٪ مقاومت مشخصه تعیین شده، کمتر نباشد.

- میانگین هر یک از مشخصه های دوامی (اعلام شده در جدول ۱-۵) و با توجه به حداقل الزامات جدول ۶-۱) برای مغزه های تهیه شده از  $\frac{1}{2}$  برابر حداکثر تعیین شده بیشتر نباشد و میزان هر یک از مشخصه های تعریف شده برای هیچ کدام از مغزه ها از  $\frac{1}{35}$  برابر حداکثر تعیین شده، بیشتر نباشد. در صورت استفاده از پارامتر مقاومت الکتریکی، میانگین مقاومت الکتریکی مغزه های تهیه شده بیشتر از  $\frac{1}{85}$  مقاومت الکتریکی تعیین شده در جدول ۱-۵ باشد. همچنین مقاومت الکتریکی هیچ کدام از مغزه ها از  $\frac{1}{75}$  مقاومت الکتریکی تعیین شده در جدول ۱-۵، کمتر نباشد.

لازم است ابعاد ۶ حفاظ بتی انتخاب شده موضوع بند ۳-۲-۱، اندازه گیری شود.  
ابعاد مورد اندازه گیری باید حداقل شامل طول حفاظ، ارتفاع حفاظ، عرض پاشنه حفاظ،  
عرض تاج حفاظ و فاصله بالای مفصل تا تاج حفاظ باشد. لازم است متوسط هر یک



## ۵۰ / مشخصات فنی حفاظه‌های بتُنی راه و راهنمای کنترل کیفیت آنها

از ابعاد حفاظه‌های تولیدشده رواداری اعلام شده در بخش ۲-۴ این مشخصات را تامین نماید. همچنین لازم است حداقل در ۴ حفاظ، رواداری اعلام شده در بخش ۲-۴ این مشخصات تامین شود.

## مراجع

- ۱- نشریه شماره ۱۲۰، "پیش‌نویس آیین‌نامه بتن ایران"، سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدید نظر دوم، ۱۳۹۷.
- ۲- نشریه شماره ۴-۲۶۷، "آیین‌نامه ایمنی راه‌ها"، سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدید نظر اول، ۱۳۹۳.
- ۳- نشریه شماره ۱۰۱، "مشخصات فنی عمومی راه"، سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدید نظر دوم، ۱۳۹۲.
- ۴- استاندارد ملی شماره ۱۷۳۰۶، "جداول بتنی پیش‌ساخته- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"، چاپ اول، سازمان ملی استاندارد، ۱۳۸۸.
- ۵- اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی شماره ۱۷۳۰۶، "جداول بتنی پیش‌ساخته- ویژگی‌ها و روش‌های آزمو"، سازمان ملی استاندارد، ۱۳۹۲.
- ۶- استاندارد ملی شماره ۱۲۷۲۸، "بتن- موانع بتنی پیش‌ساخته- ویژگی‌ها"، چاپ اول، سازمان ملی استاندارد، ۱۳۹۲.
- ۷- "نقشه‌های تیپ حفاظها (اجزاء، نواحی انتهایی و نواحی انتقال)", راهنمای جلد چهارم آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (نشریه ۶-۲۶۷)، مصوب شورای عالی امور زیربنایی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، خرداد ۱۳۹۶.



8. ASTM C825 - 06(2011), *Standard Specification for Precast Concrete Barriers*, American Society for Testing and Materials, 2011.
9. CSA A23.1-09/A23.2-09, *Concrete materials and methods of concrete construction/Test methods and standard practices for concrete*, Canadian Standards Association, 2009.
10. DIN EN 1317-2, *Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets*, 2011.





Islamic Republic of Iran  
Ministry of Roads and  
Urban Development



Road, Housing and  
Urban Development  
Research Center

# **Technical Specification of Road Concrete Barrier and Guideline for Quality Control**

**Research Report**  
**BHRC Publication No. S- 868**  
**2020**